

# 配合率의 變化에 의한 Mortar의 超音波 吸收現象

A study on the Absorption phenomena of Ultrasonic Wave Energy in the Mortars With Different Mixing Ratio of Sand to Cement.

洪奉植 (仁荷工專電氣科教授)

液体媒質中에서 固體에 超音波를 照射시키면 發熱現象이 생긴다. 이 現象은 固體와 液体의 境界面 附近에서 發生하는 表面發熱과 超音波가 固體内部를 通過할 때 그 에너지를 吸收 함으로서 發生하는 内部發熱의 두 種類가 있다.

이와 같은 發熱作用과 溫度差에 의한 冷却作用을 考慮해서 固體에 蓄積되는 熱量은

$$c \frac{d\theta}{dt} = \frac{IS}{j} [K_1 \rho c_p + 10K_2 \rho (1 - 10^{-2l/l_0})] - \lambda(\eta) \theta s'$$

(1) 로 表示되고, 이 때 溫度上昇  $\theta$ 는 (1) 式

으로 부터

$$\theta = \frac{IS}{J\lambda(\eta)S'} \left[ K_1 \gamma(\eta) + 10K_2 \gamma(1-10^{-2l/10}) \right] \left( 1 - \varepsilon - \frac{\lambda(\eta)S'/c}{} \right) \quad (2)$$

이 된다. 여기서

C: 固體의 熱容量

J: 熱의 相當量

K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>: 係數

S: 超音波 照射面積

S': 冷却媒質에 接한 固體의 全表面積

γ(η): 發熱係數 (液體의 粘度 η의 函數로서 η

의 增加에 따라 一般的으로 增加한다.

Z: 照射面의 超音波 透過率

α: 固體의 超音波 吸收係數

l: 固體의 厚이

λ(η): 熱伝達率 (液體의 粘度 η의 函數로서

η의 增加에 따라 一般的으로 減少한다.

I: 超音波 照射面에서의 超音波의 세기 이다.

本文에서는 모래와 시멘트를 반죽하여 굳힌 Mortar에 대한 超音波 發熱現象을 調査하였다.

實驗에 사용한 超音波는 周波數는 500 KHz 出力

50W 이다. 超音波 媒質로 사용한 液体는 주로 蒸溜 水를 사용하였으며, 變壓器油와 Methyl Alcohol 은 Mortar 이 内部發熱材料임을 立證하기 위하여 사용하였다. 實驗中 液体의 溫度는 測定誤差를 輕減시키기 위하여 一定한 溫度 (22°C)로 維持하였다.

實驗結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

- 1) Mortar 의 配合率이 크면 溫度上昇이 低下한다. 즉, 配合率에 따라 超音波 에너지의 吸收現象이 變化한다. 이는 이미 建造된 Mortar 의 配合率을 超音波에 의하여 探查可能함을 提示한다.
- 2) 超音波 媒介物의 粘度가 커지면 溫度上昇도 커진다.
- 3) Mortar 의 超音波 照射面을 凹凸로하면 약간의 溫度上昇差가 있다.
- 4) 試料의 長이가 적은 範圍에서 (30mm 정도) 그 長이가 길어지면 溫度上昇이 增加한다.

이상과 같은 結果로 미루어 볼 때 Mortar 는 内部發熱材料이며 (2) 式으로 부터 飽和溫度上昇 즉 時間  $t \rightarrow \infty$  때의 溫度上昇은

(52)

$$Q = \frac{10K2.7IS}{\lim_{s \rightarrow \infty} J A(s) S'} (1-10^{-xR/10}) \quad (3)$$

互 表 示 到 于。