

소결 CdS 막의 미세구조 및 전기적 특성

Microstructure and Electrical Properties
of Sintered CdS Films

임호빈 한국과학기술원 재료공학과 교수
양홍근* 한국과학기술원 재료공학과 대학원생

II-VI 족 화학물 반도체인 CdS 를 피막형태로 얻기 위하여 분말을 결합제와 소결 촉진제인 CdCl₂ 를 첨가하여 반죽상태로 만들고 유기기판 위에 도포한 후 소결하였다. 배양전지에 용용시 CdS 소결막은 광선을 통과시키는 창(window) 및 전극으로 동시에 작용될 수 있음으로 미세조직, 전기적, 광학적 성질이 중요하다.

본 연구에서는 주사현미경으로 미세구조를 관찰하고 X-선 회절, 암상매와 조사(illumination)상태에서의 전기비저항 및 spectral response 등 을 알아보았다.

1. CdS 막의 미세구조 및 조직

소결 CdS 막의 두께변화는 도포시에 사용한 screen 의 두께에 따라 9~40 μm 정도로 변화하였다. 소결후 입자크기의 변화는 CdCl₂ 의 양에 의해 좌우되며 [1] 같은 CdCl₂ 양을 넣은 경우는 소결막의 두께에 큰 변화 없이 크기가 비슷하였다. 10 wt.% CdCl₂ 를 첨가하고 140 mesh 의 screen 을 사용하여 도포한 후 650°C, 30분간 질소분위기로 소성한 경우의 미세구조를 보면 표면에는 기공이 보이지 않으나 단면에는 기공이 관찰되며 2~3개의 결정입자로 층이 형성되어 있었다. 성장된 입자의 크기는 ~13 μm 정도이며 두께는 ~25 μm 정도였다.

X-선 회절곡선의 분석 결과 유티기판위에 형성

된 CdS 는 전형적인 유팽구조(wurtzite) 를 나타내었고 CdCl₂ 의 양에 따른 (1010) (0002) (1011) (1013) 방위의 변화는 분말의 경우와 같이 불규칙 방위를 나타내었다. 10 wt.% CdCl₂ 가 첨가되고 650°C, 30분간 소성한 경우의 결정에서 격자상수는 $a = 4.15\text{\AA}$, $c = 6.81\text{\AA}$ 정도 였다.

2. 소결막의 전기비저항

CdS 소성막을 전지에 용용할 경우 전기비저항의 변화에 따라 전지의 직렬저항에 영향을 주어 효율을 좌우한다.⁽²⁾ CdCl₂ 양에 따른 소결막의 전기비저항의 변화는 성장입자 크기의 변화에 따라 영향을 받았고⁽¹⁾ 소성후 시편에 남아 있는 잔류 Cl 양의 증가로 CdS 결정내에 Cl 이온이 도핑되어 전기저항을 낮춰 준 경우로 본다. CdS 단결정에 잔류하는 Cl은 이온화 에너지가 0.03 eV 인 즐은 도너 준위를 형성한다고 보고되었다.⁽³⁾ CdCl₂ 이 많이 첨가된 경우(15, 20 wt.%) 는 미세조직상 10wt.% 보다 입자크기도 작고 입자간의 경계도 모호하여 입자간 전위장벽을 높여 주었기 때문에 전기 저항이 증가했다고 생각된다. 광선을 비추지 않은 경우 비저항이 $3.5, 0.77, 0.5\Omega \text{ cm}^2$ 이고 전하농도가 각각 $8.98 \times 10^{16}, 2.7 \times 10^{17}, 6.0 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 인 시편에 85 mW/cm² 의 강도를 갖는 광선을 조사한 경우

비저항은 1.7, 0.5, 0.38 Ωcm 로 감소하였다. 전체적으로 광선에 의한 빈감도는 낮은 데 비저항 변화 ($\delta_D - \delta_L$)는 낮았다. 본 시편의 경우 초기 전하능도가 높으며 전위 장벽이 낮기 때문에 암 상태에 의해 광에 의한 빈감도는 크지 않다고 본다. 광량이 10 mw/cm^2 인 경우는 $4 \sim 10 \Omega$ 정도의 저항변화를 보였다.

3. 소결막의 광파장 반응 (spectral response)

알로겐 램프의 광선을 monochrometer로 광 파장에 따라 분리하여 광파장에 따른 광전류의 변화를 살펴보았다. 광전류의 극 대 점이 $500 \text{ nm} \sim 520 \text{ nm}$ 에서 나타나고 있으므로 이 근처가 소결막의 흡수 단으로 판명되었다. 단결정의 경우 CdS 흡수 단은 520 nm 이고 단결정의 경우는 제조 방법에 따라 $450 \sim 550 \text{ nm}$ 부근이다.^[4] 에너지 갭 (band gap) 이상의 에너지를 갖는 광자 (λ_{E_g} 이하의 단파장광)는 시편표면에 흡수되어 밴드내에 전자 - 전공을 생성시키므로 광전류의 증가를 가져오게 된다. 광량이 증가하여 광전류의 증가는 흡수 단에서 최대치를 보이게 되며 λ_{E_g} 이상의 파장에서는 단결정의 경우 급격한 광전류의 감소가 있으나 본 시편의 경우 넓은 감소를 보이는 것은 단결정인 이유와 밴드내에 존재하는 불순물 (imperfect)의 영향인 것으로 생각된다.

소결 CdS 막의 광부과력 조사에서도 광파장 반응에서와 같이 소결막의 흡수 단이 $500 \sim 520 \text{ nm}$ 의 근처에서 나타났다.

참 고 문 헌

1. 양홍근, 임호빈, "The Preparation of Sintered CdS Layers by Printing Method" 대한전기학회 전기재료연구회 제 15차 학술 발표회 (1983)
2. Hiroshi Uda et al. "Effect of Resistivity of CdS Sintered Film on Photovoltaic Properties of Screen-Printed CdS/CdTe Solar Cell", Jap. J. Appl. Physics, vol. 22, p. 1832 (1983)
3. R. H. Bube, "Photoconductivity of Solids" (Wiley, New York, 1960) p. 160
4. I. D. Joshi and D. Sharma, "Preparation and Properties of CdS Sintered Layers", Phys. Stat. Sol. (a) 63 K23 (1981)