

# PVF<sub>2</sub> 필름의 열자극 전류와 초전류

## Thermally Stimulated Current and Pyroelectric Current of PVF<sub>2</sub> Film

김봉흡  
김왕곤  
한세천\*

(한양대)  
(경기개방대)  
(한양대)

## 1. 서론

PVF<sub>2</sub> (Polyvinylidene fluoride)는 초전기(Pyroelectricity)와 압전기(Piezoelectricity) 응답특성이 뛰어난 고분자 소재로서 열검출장치, 초전비디콘, 마이크로폰, 터치버튼, 수증음파탐지기 등 여러분야에 T<sup>(1)</sup> anducer로 이용될 수 있는 전기적 성질을 갖고 있다.

PVF<sub>2</sub>는 (CH<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>)의 화학구조로 된 반결정성 고분자이며 주결정율이 이루는 TG-TG배열의 비극성  $\alpha$ -형과 평면상 Zieg-Zieg 배열의 극성  $\beta$ -형 외에도 극성  $\gamma$ -형과  $\gamma$ -형 결정도 알려져 있다. 특히  $\beta$ -형 결정은 자발분극을 포함하고 있어 압전·초전 효과에 관한 연구가 활발하고 그 결정에 관련된 강유전성여부도 관심이 크다. 시료에 연신·열처리·코로나대전<sup>(2)</sup> 또는 복합적인 방법을 통하여 결정형변화가 가능하고 그에 따른 전기전도과정도 변화를 하게 된다.

본 연구에서는 PVF<sub>2</sub> 필름을 시료로 하여 상온이상에서 발생하는 열자극전류(Thermally stimulated current)을 측정한 후 초전류를 측정하여 TSC와 비교하는 방법으로 그Origion<sup>(3)</sup>을 검토하였다.



(a)  $\alpha$  형(b)  $\beta$  형

그림 1 PVF 결정형모양

## 2. 본론

## (1) PUF 2의 열자극전류

PUF 2 필름은 Poling작업 후 Thermal electret이 되고 일정한 온도상승에 따라 활성화된 탈분극으로부터 페회로를 통하여 TSC를 얻을 수 있다. 유리전이온도(약 -40°C) 부근에서 TSC의 크기는 유전율의  $\beta$  완화현상과 일치하고 있으며 무정형영역의 분자쇄가 Micro Brønchin<sup>(4)</sup> 운동에 따르는 쌍극자배향이 일어나 WLF식으로 그완화과정을 설명할 수 있다.

상온이상에서는 유전완화 발생온도가 PUF 2 결정종류에 따라 달리 나타나고 있으며 TSC는 트랩된 공간전하가 시료결정종류에<sup>(5)</sup> 관련되어 나타나는 탈분극으로 여러 전기전도 매개변수(RS, PF, SCLC 등)이 검토되고 있다.

## (2) PUF 2의 초전류

PUF 2 thermal electret의 온도를 변화시키면 분극의 크기변화로 인한 초전류를 얻을 수 있다.

$$I = A \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right) \frac{dT}{dt}$$

TSC와 함께 포함되어 나타나는 초전류는 가열과 냉각시 전류가 반대극성 갖는 가역성을 보이는데 TSC로부터 분리하는 많은 실험이 이루어졌다.

PUF 2에서 초전류와 압전류 Oringin 규명은 연구의 초점으로 1) 결정구조특성으로  $\beta$  형이 갖는 자발분극의 쌍극자배향, 2) 트랩된 공간전하, 3) 1) + 2) 등이 제시되어 있다.

### (3) 실험

실험에 사용한 시료는 PUF 2 peill et (일본 kurehio화학)을 녹여 두께  $100 \mu\text{m}$ 로 만든 필름 1과 일축연산하여 만들어진  $30 \mu\text{m}$ 의 필름 2를 사용하였으며 IR을 써어 각시료의 결정종류를 비교하였다.

시료양면에 silver paste를 칙경  $0.55 \text{ mm}$ 로 도포하여 전극을 형성하였으며 열자전류와 초전류 실험은 일본 T O Y O SEIKI 사의 TSC측정장치를 사용하였다.

### 1) 열자전류

POLING 조건과 승온속도등을 변화시키면서 필름 1과 필름 2의 TSC를 측정하였다.

### 4. 결론

상온이상  $180^\circ\text{C}$ 까지에서 각필름마다 2개씩의 TSC곡선(P1, P2, P3, P4)을 얻었다.

(1) P1과 P2는 그번화특성이 동일하고 방극자배향으로는 설명할수없는 트랩전하분극 현상으로 보여지며 유전율실험에서 완화현상과 발생온도(약  $80^\circ\text{C}$ )가 일치하고 있다.  
(2)  $120^\circ\text{C} - 170^\circ\text{C}$  사이에 나타난 P2와 P4는 시료가 포함하는 국성 $\alpha$ 형 또는 국성 $\beta$ 형 결정면에 관계되는 분극으로 사료된다.

(3) 일차적인 TSC측정후 나타난 초류는 상당한 반복성을 보였으며 바이어스온도·전계·승온속도에 비례하였고 그관계는  $30^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$  사이에서 안정상태를 나타내었다.

### REFERENCE

- (1) J. MORT, G. PFISTER ELECTRONIC PROPERTIES OF POLYMER P 147, CHAP 3.
- (2) J. APPL. PHYS 49 (3) 1 232 (1978).
- (3) J. MATER. SCI P 1361 - 1 375 (1977). J. APPL. PHYS 51 (2) 1135 (1978).
- (4) IL NUOVO CIMENTO VOL 133 P 434 (1976).
- (5) 유전체 현상론. 일본전기학회 P 22 6 - .
- (6) D. K. DAS-GUPTA. J. S. DUFFY J. APPL. PHYS 50 (1) 561 (1979).

그림 2 TSC 곡선

### 2) 초전류

일반적으로 알려진 초전류 분리방법으로 POLING 조건을 달리하여  $25^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$  사이에 나타나는 전류를 반복 실험하였다.




그림 3 초전류곡선