

SiO_2 , 미 층 B_2O_3 가 ZnO Varistor의 전기적 특성에 미치는 영향

Effect of SiO_2 and B_2O_3 on the electrical characteristic of ZnO Varistor

이 남 양 *
이 경 재
오 브 학

한국 과학기술원

1. 11 2

전자회로와 같은 저전압계통으로부터 송배 전선과 같은 고전압 계통에 이르기까지 모든 전기·전자기기나 회로 계통 내에 발생하는 순간적인 과도 써어지 전압을 흡수 또는 억제하기 위해서 1960년대까지는 SIC 바리스터 혹은 전력용 제너레이터드를 사용하여 앞으나, 적정 용량의 소자 선정기술 및 보호장치의 과도응답 특성지연등의 결점이 있어서 1970년대 중반부터는 새로이 산화아연(ZnO)을 주성분으로 한 바리스터가 등장하였으며, 기존 회로보호소자들의 결점을 크게 보완시켰다. (1-4)

본 연구에서는 산화아연 바리스 터의 전기적 특성을 향상(누설전류 감소 및 방전내량 증가)시키기 위하여 최근 선진국들이 공동으로 연구 중에 있는 신규 첨가제의 개발방법을 검토하여 B_2O_3 및 SiO_2 의 첨가효과를 실험적으로 연구하였다.

2. 실험 방법

시편제조에 사용된 시약은 GR급을 택하였으며 혼합효과를 높이기 위하여 사전에 입도를 조절하여 5μ 이하가 70% 이상 되도록 하였다. 또한, 혼합시에는 Al_2O_3 같은 불순물의 혼입을 막기 위하여 Stirrer mixing 방법을 택하였다.

시편제조는 그림1에서 보는 바와 같이 일반적인 세라믹 제조 공정에 따라 행하였으며, 소결된 시편에 대해 전압-전류 특성을 조사하고 활성화 에너지(activation energy)를 구하였다.




그림 1. 시편제조 과정도

3. 결과 및 고찰

그림 2는 전압-전류 특성을 보여주는 것
으로 SiO_2 첨가시에는 누설전류 (leakage current) 가 감소하는 경향을 보이고 있는데
이는 SiO_2 가 표면상태 (surface state) 를
증가시키기 때문으로 생각되며, B_2O_3 첨가시

누설전류는 증가하지만, 'up-turn' 영역에서의 방전내량은 양상되고 있음을 볼 수 있다. 이와 같은 현상은 Al_2O_3 가 첨가된 경우⁵⁾ 마찬가지로 3가의 boron 이 도우너로 작용하여 결정립의 비자항을 낮추기 때문인 것으로 생각된다.

표 1 은 이들 시편의 활성화에너지(activation energy) 측정결과로서 SiO_2 첨가시에는 활성화에너지가 증가하였으며, B_2O_3 의 첨가시에는 반대로 감소하였는 바 이는 도우너의 증가에 기인한 것으로 보여진다.




그림 2. 조성별 전압-전류 특성 곡선

표 1. 활성화 에너지 측정 결과

(eV)				
조성	B1	B2	B3	B4
활성화에너지	0.68	0.47	0.75	0.53

4. 결론

- 1) ZnO 바리스터의 저전압 영역에서의 누설전류는 SiO_2 첨가에 의하여 감소 시킬 수 있다.
- 2) ZnO 바리스터 소자의 전기적 방전내량을 증가시키기 위해서는 대전류 영역에서 산화아연입자(ZnO grain)의 도전율을 증대시켜줄 수 있는 B_2O_3 의 첨가가 효과적이다.

* 참고 문헌

1. M. Matsuoka, "Nonohmic properties of Zinc Oxide Ceramics" Japanese J. Appl. Phys., Vol.10, No.6, pp. 736-746 (1971)
2. Transient Voltage Suppression Manuf. General Electric Co., Semiconductor Products Department (1976)
3. 松岡・江田, "高圧高エネルギー用 ZNR-サーキット バリスティック 電子材料", pp 57-61 (1977. 2)
4. EPRI Final Report "Development of a New Type of Nonlinear Resistance Valve Block for Surge Arresters" (1980)
5. W.G. Calson and T.K. Gupta, "Improved varistor nonlinearity via donor impurity doping" J. Appl. Phys., Vol.10, No.6, pp. 5746-5753 (1982)