

열화된 XLPE케이블의 열지구전류

○ 김상준 이남우 정동원 고인석
한전기술연구원 배전연구실

Thermally Stimulated Currents in Aged XLPE Cable Insulation

Sang-Joon Kim Nam-Woo Lee Dong-Won Chong In-Suk Ko
Research Center KEPICO

Abstract

In order to evaluate degradation of the aged power cables, thin slices(200 μm) cut from the aged cables were prepared for thermally stimulated current measurements.

Throughout the temperature range, 140 to 280 °C the TSC is greater for the aged material, and sharp peak is observed at 158 °C and 210 °C.

질연막피를 유발하는 분 공간전하분극을 형성시킬 우려가 있다. 따라서 전력케이블의 고전압 직류누설전류측정 시 XLPE내부에서 발생한 이온, 즉 이온공간전하에 관한 연구는 전력케이블의 효과적인 절연열화진단과 사용수명증대를 위하여 필요하다고 생각된다.

본 연구는 실제 케이블을 상정하여 전극구조는 반도진층-XLPE절연층-반도진층으로 하였으며, 실험실에서 제조한 XLPE와 현장에서 6년, 10년 사용한 케이블에서 제작한 XLPE시료를 준비하여 XLPE층의 이온공간전하의 거동을 열지구전류(TSC)로 측정한 것이다.

1. 서론

배전용 전력케이블에는 주로 XLPE절연체가 사용되고 있으며, 지하에 매설된 XLPE절연케이블은 포설후 7-10년에서 수트리열화등에 의한 절연파괴 고장을 일으키는데 전력회사에서는 이러한 케이블의 절연파괴 고장을 미리 방지하고 사용수명을 증대시키고자 지대한 연구노력을 기울이고 있다 (1).

고분자 절연체층의 가동이온은 전극인가사 이동하여 공간전하분극을 형성한다. 이때 주입전하와 똑같이 절연체 내부의 전계가 변화하므로 가동이온의 거동은 중요하다.

그러나 전력용 케이블은 장기간 사용하며, 고온에서도 사용하고, 절연체의 두께도 크기 때문에, 절연체층에 함유된 불순물 이온이 전극 부근으로 서서히 이동하여

2. 시료 및 실험방법

지하에 매설하여 6년, 10년동안 사용한 22.9KV CNVC 케이블에서 XLPE절연층을 자동신반기로 저속회전하면서 두께 200 μm로 잘라낸 시료와, 실험실에서 제조한 두께 142 μm의 XLPE시료를 신규 대용으로 하고, XLPE의 양면에 각각 200 μm 정도의 반도진층을 압착하여 TSC 전극으로 이용하였다. 필요시 반도진층위에 silver paint를 빌라서 전극과의 접촉성을 좋게 하였다.

전극으로서는 주전극의 직경 20mm, 보호원전극의 내경 22mm이며 재질은 Cu이다.

TSC의 진공용기내는 TSC 측정동안 계속 진공으로 유지한다.

시료를 분극형성온도 140 °C까지 승온시켜 5분간 안정화시킨후, 주전극과 대전극 사이에 직류 900V의 형성전압을 20분동안 인가한다.

이후 형성진압을 증가한 상태에서 시료의 온도를 상온까지 굽نة시킨다.

다음에 형성진압의 전원을 끈 후, 전극사이를 1분간 단락접지한 후 4분동안 전류계를 통하여 단락시킨다.

시료의 온도를 일정한 속도로 상승시키면서 TSC를 측정한다.

3. 실험결과 및 고찰

실험실에서 제조한 XLPE시료와 현장에서 채취한 XLPE 시료의 TSC를 각각 그림1,2,3에 나타낸다. 모두 고온 저전개에서 본극을 형성하였기 때문에 전극으로부터의 전하 주입은 없으며, 따라서 고온에서 나타난 피크들은 이온-증가전하에 의한 것이라고 할 수 있다(2).

그림1에서는 실험실 시료의 경우 268 °C에서, 6년간 사용한 케이블시료인 경우 210 °C에서 피크가 나타나고 있으며, 그림2에서는 10년간 사용한 케이블의 경우인데 158 °C에서와 180 °C부근에서 피크가 나타나고 있다.

그림3은 6년간 사용한 케이블시료인데, 접연체 중간에서 채취한 시료는 265 °C부근에서 피크가 뚜렷하게 나타나며, 외부 반도전층에서 채취한 시료는 270 °C 이후로 발산하고 있는데, 이는 반도전층에 비쁜 응봉 때문이라고 생각된다.

순수 반도전층전극으로만 구성된 시료에서 측정한 그림1,2의 TSC를 비교하면, 피크의 크기가 실험실시료, 6년사용케이블, 10년사용케이블 순으로 거지며, 피크가 나타나는 온도는 268 °C, 210 °C, 158 °C로 낮아진다.

특히 10년사용케이블은 TSC 피크가 매우 크게 나타나고 있는데, 이는 현장 운전중에 케이블에서 발생하는 열화현상인 halo로 불순물이온이 많기 때문이라고 생각할 수 있다.

halo는 수분으로 채워진 microvoid 들로 구성되어 있으며, 이것이 고밀도의 트랩영역으로 작용하는데, 이는 수분 그 자체보다는 수분침투로 야기되는 걸 때문이다(6)

따라서 고온에서 나타나는 TSC의 크기는 열화현상에 의하여 거짓을 알 수 있으며, 이는 열화에 수반되는 불순물이온때문이라고 할 수 있다.

4. 결론

실험실에서 제조한 XLPE시료와 현장에서 6년, 10년간 사용한 케이블에서 채취한 XLPE시료의 열자극전류를 비교한 결과, TSC 피크의 크기는 실험실시료, 6년사용케이블, 10년사용케이블의 순으로 커지며, 피크가 나타나는 온도는 각각 268 °C, 210 °C, 158 °C로 낮아진다.

따라서 XLPE의 열화정도를 평가하는데에 TSC 측정방법이 이용될 수 있다.




그림1. 실험실제조XLPE와 6년사용XLPE의 TSC




그림2. 10년사용XLPE의 TSC




그림3. 6mm시용XLPE의 TSC
(반도진층위에 silver paint를 도포)

参考 문헌

1. “배전용 CN-CV 케이블과 접속재의 일화시고 방지 대책에 관한 연구”, 한국전력공사 기술연구원, 1990
2. 金子 雙男, 小林 敏志, 日野 太郎, “XLPE의 이온-공간진화의 열지극진류”, 전기학회논문지 103A-12, PP.667-674, 1983
3. “전기적인재료의 열지극진류”, 전기학회기술보고서 II부 194호, 1985
4. 渡邊 英紀, 萩原 安一, “TSC에 의한 고분자 접연재료의 일화평가에 관한 기본적 연구”, 전기학회논문지 106A-6, PP.259-266, 1986
5. 織野 武男, S.Tassavari, 会田 二三夫, 相原 貢, 繩川 慎雄, “접기재에 의한 Emission Shield 층 형성과 그 효과(6)”, 접연재료연구회 EIM-86-30, 1986
6. 江村 鴻允, John A. Tanaka, Dwight H. Damon, 能登 文敏, “XLPE 접연케이블에서 Halo현상의 전기학적 해석”, 전기학회논문지 107A-2, PP.73-80, 1987 ; “Thermally Stimulated Currents in Haloed XLPE Cable Insulation”, Conference Record of 1981 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, June 11-13, 1981
7. 渡邊 英紀, 萩原 安一, “LDPE의 일화과정과 열지극진류” 전기학회논문지 108A-4, PP.133-138, 1988
8. 鈴澤 雅弘, 岩本 光正, “TSSP법과 TSC 법을 이용한 LDPE 중의 교류드리 빙생에 미치는 공간진화의 검토”, 전기학회논문지 110A-11, PP.789-795, 1990
9. D.K.Das-Gupta, K. Doughty and D.E. Cooper, “Polarity Effects of Charging LDPE in a Highly Divergent Field”, IEEE CEIDP PP.274-280, 1985
10. D.K. Das-Gupta, K. Doughty and D.E. Cooper, “Thermally Stimulated Discharge Current Spectra from Electrically Stressed High Voltage Power Cables”, IEEE CEIDP PP. 56-62, 1986
11. S.Nocl, C.Laurent and C. Mayoux, “An Investigation of AC Electrical Aging Phenomena in Polyethylene by Thermally Stimulated Discharge Current Measurement”, IEEE EI-22, NO.1, PP.63-68, 1987
12. R.J. Fleming, “Thermally Stimulated Conductivity and Luminescence in Organic Polymers”, IEEE EI-24, NO.3, PP. 523-531, 1989