

저에너지 (10-100 eV) 질소 이온비임에 의해 생성된 규소 질화박막에 대한
LEED, AES, UPS 연구

김 병 찬¹, 강 헌², 정 진 옥³

(주) 금성 일렉트론¹
포항공과대학 화학과², 물리학과³

1. 서론

저에너지 이온비임에 의한 박막형성은 기존의 박막제조 방법에 비하여 많은 장점 을 가지고 있다. 준안정한 화합물의 형성, 반응 온도의 저하 그리고 낮은 온도에서의 결정성 박막의 형성 등과 같은 특징 때문에 최근에 이온비임을 이용한 박막제조에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 이온-표면 반응에 대한 미시적인 수준의 이해는 아직도 미흡하고 이온비임에 의한 박막형성 메카니즘도 제대로 규명이 되지 않았다. 본 연구에서는 TFT, MNOS-FET와 같이 미세 전자공학에서 많은 관심의 대상이 되고 있는 규소 질화박막 (silicon nitride, Si_3N_4)을 저에너지 이온비임 증착을 통하여 생성하고 LEED, AES, UPS를 이용하여 표면분석을 하였다. 기존의 열적 질화반응 (thermal nitridation) 결과와의 비교를 통해 이온-표면 반응의 특징적인 반응 양상을 연구하였다.

2. 실험

초고진공 ($\sim 10^{-9}$ torr)환경에서 Si(111)-(7x7) 표면에 10~100 eV의 운동에너지 를 갖는 질소이온 (N^+ , N_2^+)을 $1 \times 10^{15} \sim 1.2 \times 10^{16}$ ions/cm² 정도 조사하여 규소 질화 박막을 형성하였다. 질소이온의 종류와 운동에너지, 조사량 그리고 어닐링 온도 등과 같은 반응 매개변수를 변화시키면서 LEED, AES, UPS 분석을 하였다.

3. 결과 및 고찰

20 eV의 N^+ 를 조사한 경우 초기 조사량에서 점차 LEED (7x7) 패턴이 사라지고 6×10^{15} ions/cm²의 조사량에 이르면 (1x1) 패턴 만이 나타난다. 포화 조사량 ($\sim 1.2 \times 10^{16}$)일 때는 diffuse background만을 볼 수 있다. 이것은 Si-N 화학 결합의 형성에 의해 Si 원자의 위치이동이 발생하여 재배열 구조가 파괴되는 것으로 생각할 수 있다.

이때 900°C 어닐링을 하면 초기 상태의 LEED “quadruplet” 패턴을 관찰할 수 있다. 이 패턴은 Si 표면에 결정성의 Si_3N_4 박막이 생성된 것을 의미한다. 그러나 이전의 열적 질화반응에서 질소원자의 초기 흡착상태를 나타내는 “8×8” 패턴은 전혀 관찰할 수 없었다. 더 높은 온도 (1100°C)로 어닐링을 하면 완전한 형태의 quadruplet 패턴이 나타난다. 열적인 확산에 의해서 안정한 결정성 질화박막의 형성이 완결된다는 것을 알 수 있다. AES Si(LVV), N(KLL) 스펙트럼에 따르면 buried structure (Si-nitride-Si)의 질화박막이 생성된 것으로 생각할 수 있다. UPS He II 스펙트럼에서 관찰된 Si_3N_4 의 특징적인 A-B-C peak 구조는 표면에 완전한 조성 (Si_3N_4)의 silicon nitride 박막이 형성된 것을 말해준다. 이러한 결과로 부터 이온비임에 의한 Si(111) 표면의 질화반응은 NH_3 와 같은 질소 화학종 기체의 열적 질화반응과는 다른 양상을 보이는 것을 알 수 있다. 초기 흡착 단계에서 기체상의 질소는 주로 Si 표면의 dangling-bond와의 반응을 통해서 표면의 최상층에 흡착되는 반면, 운동에너지를 갖고 있는 질소이온은 표면의 Si 원자와 동일 평면상 또는 sub-surface 와 같이 최상층보다는 더 깊은 곳에 자리를 잡는다. 온도가 상승하면 질소원자가 substrate의 안쪽으로 열적 확산을 하므로 sub-surface의 영역에 규소 질화물 층이 형성이 되는 것이다.

4. 결론

본 연구에서는 상온에서 이온비임에 의한 질화반응을 통해서 Si-nitride-Si의 박막구조가 형성될 수 있는 가능성을 제시할 수 있었으며, 이온의 운동에너지가 반응 진행에 필요한 열에너지를 충분히 대체할 수 있음을 알 수 있었다. 이에 따른 열적 질화반응과의 반응경로의 차이도 관찰되었다. 그러나 이온비임 증착에 의한 결정성 박막의 형성을 확인하지는 못하였으며, 따라서 결정성 질화박막의 형성에 있어서는 열에너지에 의한 확산현상이 아직도 반응 완결의 중요한 요인이 된다는 것을 확인하였다.