

**Evaluation of growth temperature and film
parameterers by *in-situ* ellipsometer**

박병훈, 이순일, 김상열, 오수기

아주 대학교 물리학과

442-749 수원

박막의 물성이 성장 조건에 따라 민감하게 변하므로, 박막을 성장 동안의 *in-situ* 상태에서 연구하는 것이 관심의 대상이 되고 있다. *In-situ ellipsometry*는 비파괴적, 비간섭적 광학적 측정 방법으로 반사되는 빛의 편광 상태로부터 박막의 두께, 유전함수 등을 알 수 있다. 박막의 성장 온도는 박막의 성장에 크게 영향을 끼칠뿐만 아니라, 온도에 의존하는 유전 함수에도 영향을 끼치므로 광학적 방법을 사용한 *in-situ* 측정의 경우 정확한 기판의 실제 온도 결정이 필수적이다.

기판의 실제 온도 결정에는 온도 의존성이 잘 알려져 있는 c-Si의 유전 함수가 이용되었다. c-Si 위에 두께 차이를 두어 열산화 방법으로 SiO_2 층을 성장시키고, 기판 홀더에 장착한 뒤 할로겐 램프로 상온에서 300°C까지 온도를 변화시키며 *in-situ ellipsometer*를 이용하여 타원 해석상수 Δ, Ψ 를 측정하였다. 측정시 온도의 안정화를 위하여 온도 조절기로 상온, 50, 100, 150, 200, 250, 300 °C별로 온도를 설정하고 충분한 시간을 두어 측정한 타원 해석상수 Δ, Ψ 를 구하고 이를 알려져 있는 온도에 의존하는 c-Si의 광학 상수 n, k 를 사용하여 전산모의 계산한 Δ, Ψ 와 비교하여 기판의 실제 온도를 구할 수 있다.

그림1은 타원 해석상수 Δ, Ψ 의 전산모의 계산결과로 c-Si위의 SiO_2 층의 두께에 따라 Δ, Ψ 의 온도 의존성이 달라짐을 뚜렷하게 볼수 있다. 그림2는 실제 실험 결과로 타원 해석상수 Δ, Ψ 의 온도 의존성과 Δ, Ψ 가 일정한 측정치를 보이는 안정화된 온도에 도달하는데 필요한 실제 시간을 알수 있으며, 또한 전산모의 계산 결과와 비교하여, 실제 기판의 온도는 온도 조절기로 설정한 온도와 다른 것을 볼 수 있고, 이 결과를 이용하면 유전체나 금속등을 스퍼터링할때 변수의 하나인 성장온도를 측정할 수 있다.




Fig1. SiO_2 층의 두께변화에 따른 Δ , Ψ 의 온도 의존성




Fig2. $\text{SiO}_2/\text{c-Si}$ 기판의 온도를 변화시키며 측정한 Δ , Ψ 와
전산모의 계산 결과의 비교