

# 일반강연 I -5

## Polyimide계 질소분리용 중공시약의 제조에 관한 연구 (I)

신상범, 윤현희\*, 최성부\*\*, 김병식

\*경원대학교 화학공학과, \*\*용인대학교 환경보건학과  
동국대학교 화학공학과

### 1. 서 론

폴리이미드는 비대칭 고분자막의 소재로 실용되고 있는 polysulfone과 함께 열적, 화학적 안정성 및 기계적 특성이 우수하여 기체분리에 적합한 막소재로 주목되고 있다. 본 연구에서는 상용의 polyimide solution과 polyetherimide resin을 이용하여 asymmetric polymer membrane을 평막 및 중공시약으로 제조하여 제조조건 변화에 따른 막구조 및 투과특성을 평가하였다.

### 2. 실 험

막제조에 사용한 Polymer solution으로 BTDA계의 Polyimide(P84) solution과 polyetherimide(Ultem 1000) resin을 NMP에 25 ~ 33wt%로 용해시켜 사용하였다.

막 제조조건에 따른 구조의 변화를 살펴보기 위해 평막의 단면 및 표면을 SEM을 이용하여 촬영하였고, 고진공 투과법으로 산소 및 질소의 투과능을 평가하였다.

평막의 제조는 P84 polyimide solution과 polyetherimide solution을 사용하여 비대칭 고분자 막의 제조에 일반적으로 사용되는 상전환(phase inversion)법의 immersion precipitation 방법을 사용하였다. 충분히 교반시킨 고분자 용액을 유리판 위에 100-200  $\mu\text{m}$  의 두께로 캐스팅한 후 일정간격으로 solvent evaporation time을 조절한 후 nonsolvent에 30분간 침지시켰다. 이어서 막에 남은 용매를 완전히 제거하기 위해 증류수에 36시간 이상 침지시킨 후 75°C로 유지된 진공oven에서 건조하여 보관하였다. 한편 coagulation bath에 nonsolvent를 propanol로 하여 같은 방법으로 제조하여 고진공투과법으로 O<sub>2</sub> 및 N<sub>2</sub>의 투과계수( $\text{cm}^3(\text{STP}) \cdot \text{cm}/\text{cm}^2 \cdot \text{sec cmHg}$ )를 측정하고 선택도( $\alpha_{\text{O}_2/\text{N}_2}$ )를 계산하였다.

중공시약은 고분자 용액(dope solution)으로 P84와 PEI와 NMP 용액을 이용하여 제조하였다. 사용한 solvent는 NMP였으며, 고분자 용액의 유입속도는 2ml/min내외였다. 내부용고액으로는 solvent와 H<sub>2</sub>O의 혼합액을 사용하였고, coagulation bath에 30°C의 H<sub>2</sub>O를 사용하였다. 방사된 중공시약은 적절한 크기로 절단하여 증류수로 용매를 완전히 제거한 후 건조, 제조하였다.

### 3. 결과 및 고찰

막의 구조 : SEM을 이용하여 막의 구조를 비교하였다. 용매의 종류, 용매증발시간 및 coagulation bath의 온도를 변화시켜 실험하였다. 같은 제조조건에서 용매를 AMP와 DEF로 하여 제조한 막의 단면구조를 확인해본 결과 AMP를 사용했을 때의 표면구조가 더 치밀하였다. 용매를 DEF로 사용했을 경우 단면구조가 다공성을 띠고 있으며 표면의 사진에서 기공을 확인할 수 있었다.

막의 기체투과특성 : P84를 이용해 용매증발 시간을 10 ~ 120sec로 변화시켜 제조한 막에 대한 투과실험결과 용매증발시간이 길어질수록 O<sub>2</sub> 및 N<sub>2</sub>의 투과도계수가 감소하고 선택도는 증가하였다. 이는 용매의 증발시간이 증가에 따라 막 표면의 치밀층의 두께가 증가한 때문이다.

Coagulation bath의 Nonsolvent로 propanol을 사용하고 solvent를 DMF로 하여 제조한 막과 Nonsolvent로 H<sub>2</sub>O를, solvent로 NMP로 하여 제조한 막의 O<sub>2</sub> 및 N<sub>2</sub> 투과도계수를 비교하였을 때 서로 유사한 것을 확인할 수 있었다. Coagulation bath의 Nonsolvent로 propanol과 물의 혼합액을 사용하였을 때 투과도계수는 현저히 증가하였다. 한편 중공사막의 제조에 평막제조 조건들이 활용되었다. 그림에 제조된 polyimide중공사막의 단면구조를 나타내었다.




Fig. SEM photomicrograph of cross section of fibers spun from polyimide(P84)

### 4. 참고문헌

1. M. Mulder, "basic principle of Membrane Technology", p71, Kluwer Academic publishers (1991)
2. Kang, Y. S., Kim, K. J. Kim, U. Y. : J. Membrane Sci. 60, p 219-232(1991)
3. Hof, J. van't, "Wet spinning of asymmetric hollow fiber membrane for gas separation". Ph. D. Dissertation. The University of Twente. The Netherlands (1988)