

# Temperature-Induced Structural Changes of Oriented PTMT Films

박수철, 이한섭, 김영호\*

인하대학교 섬유공학과, \*승실대학교 섬유공학과

## 1. 서 론

고분자 물질의 물리적 성질은 물질의 화학적 구조뿐만 아니라 분자의 배향과 결정화도와 같은 내부 구조에 의해 크게 영향을 받는다. 상업적으로 생산되는 대부분의 고분자 물질은 강도와 치수 안정성 등의 물리적 성질을 향상시키기 위해 연신과 annealing 의 공정을 통해 분자의 배향과 결정화도를 증가시킨다. 따라서 고분자 물질의 물리적 성질을 이해하기 위해서는 연신과 annealing 의 공정에서 수반되는 분자의 배향과 결정화 거동의 내부 구조 변화에 대한 이해가 필수적이다.

적외선 분광법은 특정 segment 의 배향과 conformation, 결정화도와 같은 내부 구조의 변화를 선택적으로 관찰할 수 있는 장점으로 인하여 고분자 물질의 연구에 널리 사용되고 있다. 적외선 분광법의 한 방법으로서 ATR (Attenuated Total Reflection) 방법은 crystal 과 시료와의 계면에서 내부 전반사에 의해 형성되는 evanescent wave 와 시료와의 상호 작용을 이용하여 시료의 특성을 분석하는 방법이다. 따라서 ATR 방법은 적외선 분광법에서 가장 널리 사용되는 투파에 의한 방법으로는 관찰이 불가능한 fiber, fabric, coating, thick film 과 같은 형태의 시료를 관찰할 수 있는 특징이 있다. 그러나 무엇보다 ATR 방법의 가장 큰 장점은 ATR crystal 과 시료의 계면에서 시료의 Machine Direction (MD), Transverse Direction (TD), Normal Direction (ND)의 세 방향으로 IR beam 의 전기장 성분이 모두 존재하기 때문에 필름의 3 차원적 배향 분석이 가능하다는 점이다.<sup>1</sup>

본 연구진은 이미 Polarized FTIR-ATR spectroscopy 를 이용한 Poly (trimethylene terephthalate) film 의 일축 및 이축 연신에 의한 분자의 배향과 conformation 의 변화 거동에 대한 연구를 수행하였다.<sup>2</sup> 따라서 본 연구에서는 위의 연구를 바탕으로 PTMT film 의 초기 배향 정도가 온도가 변화에 따른 분자의 배향 결정화와 conformation 에 미치는 영향을 관찰하였다.

## 2. 실험 방법

### 2.1 시료

PTMT 필름은 테레프탈산(TPA)과 1,3-propanediol을 원료로 중합한 고분자 칩을 245°C에서 ( $T_m=228^\circ\text{C}$ ) 1.5metric tons의 압력으로 2분 동안 melt-pressing 한 후에 찬물에 급냉시켜 만들었다. 이렇게 만들어진 non-oriented amorphous PTMT film을 55°C ( $T_g=35^\circ\text{C}$ )에서 10% / sec의 속도로 일축 및 이축 연신을 하여 oriented amorphous PTMT film을 준비하였다.

### 2.2 ATR measurement

Fig.1은 ATR 방법을 이용한 PTMT film의 온도 변화에 따른 내부 구조 변화를 관찰하기 위해서 고안된 실험 장치와 본 연구에서 사용된 ATR crystal을 나타내었다. Rotatable ATR sample holder에 heating plate를 설치하여 시료의 온도를 변화시킬 수 있도록 하였다. 한편, ATR spectra를 통해 시료의 3-dimensional 배향을 구하기 위해서는 시료와 polarizer의 방향을 각각 90°씩 회전하여 4개의 coordinates에서의 spectra를 얻어야 한다. Conventional ATR crystal은 crystal의 두 면에만 경사가 있어 IR beam이 crystal의 한쪽 방향으로만 통과하게 된다. 따라서 시료의 방향을 90°회전하기 위해서는 시료를 crystal에 remounting 하여야 한다. 그러나 이러한 시료와 crystal의 remounting은 시료와 crystal의 optical contact가 계속해서 변하게 되고, 본 연구에서와 같이 시료의 온도를 변화시키는 경우에는 시료의 온도를 일정하게 유지시키기 어려운 실험상의 제약이 있다. 따라서 Fig.1의 symmetrically double edged parallelogram crystal을 사용함으로써 이러한 실험상의 문제점을 해결하였다. 즉, symmetrically double edged parallelogram crystal은 crystal의 네 개의 면이 모두 경사가 있어 IR beam이 crystal의 두 방향으로 통과할 수 있다.<sup>3</sup> 따라서 rotatable sample holder와 symmetrically double edged parallelogram crystal을 사용하여 시료의 remounting 없이 시료의 방향을 회전하여 spectrum을 얻을 수 있다.

본 연구에서는 이러한 실험 장치를 사용하여 연신비 다른 PTMT film ( $\text{DR}=1, 2, 4$ )을 상온에서 230°C까지 ( $T_m=225^\circ\text{C}$ ) 온도를 변화시키면서 각각의 온도에서의 ATR spectrum을 얻었다.




Fig.1 Schematics of rotatable ATR sample holder with heating plate and symmetrically double edged parallelogram crystal.<sup>3</sup>

### 3. 결과 및 고찰

Fig.2 와 Fig.3 에서 연신비가 다른 일축 연신된 PTMT film ( $d_r=1, 2, 4$ )의 온도가 증가함에 따른 methylene unit 내의 trans conformer 의  $\text{CH}_2$  wagging ( $1358\text{cm}^{-1}$ ) band 와 gauche conformer 의  $\text{CH}_2$  wagging ( $1385\text{cm}^{-1}$ ) band 의 segmental orientation 의 변화를 나타내었다. Fig.2 에서 gauche conformer 의  $\text{CH}_2$  wagging ( $1358\text{cm}^{-1}$ ) band 의 상온에서의 결과를 보면, 연신하지 않은 시료와 연신비 2 의 시료는 연신 방향(MD, x)으로의 배향이 거의 이루어져 있지 않지만, 연신비 4 의 시료는 상대적으로 연신 방향으로의 배향이 매우 크게 이루어져 있음을 알 수 있다. 그러나 Fig.3 의 gauche conformer 의  $\text{CH}_2$  wagging ( $1385\text{cm}^{-1}$ ) band 는 연신에 의한 배향의 변화가 거의 나타나지 않는 결과를 나타내고 있다. 따라서 trans conformer 가 gauche conformer 에 비해 배향에 매우 민감한 것을 확인할 수 있다. 이는 trans conformer 의  $\text{CH}_2$  wagging band 가 결정 영역의 특성을 나타내는 반면, gauche conformer 의  $\text{CH}_2$  wagging band 는 결정의 특성을 나타내지 않기 때문이다. 한편, 각각의 연신비가 다른 일축 연신된 PTMT film 의 온도 변화에 따른 trans conformer 의  $\text{CH}_2$  wagging ( $1358\text{cm}^{-1}$ ) band 의 배향 인자 (orientation parameter)의 변화를 살펴보면, 연신하지 않은 시료는 온도가 증가하여도 시료의 x (MD), y (TD), z (ND) 방향의 배향 인자의 변화가 거의 없는 것을 볼 수 있다. 그러나 초기 배향이 존재하는 시료의 경우에는  $100\sim150^\circ\text{C}$  사이에서 연신 방향으로 배향된 결정의 함량이 급격히 증가한다.  $225^\circ\text{C}$ 부근에서 melting 이 시작되면 급격히 연신 방향으로의 배향 결정이 감소하는 결과를 나타내고 있다. 또한 온도가 증가함에 따라 연신 방향으로 배향된 결정이 형성되는 정도는 초기의 배향 상태에 크게 영향을 받는 것을 알 수 있다. 한편, gauche conformer 의  $\text{CH}_2$  wagging peak ( $1385\text{cm}^{-1}$ )은 온도에 크게 영향을 받지 않는 결과를 나타내고 있다.

Fig.4 에 일축 연신된 시료의 DSC thermogram 과 methylene unit 의 trans conformer 와 gauche conformer 의 특성을 나타내는  $1358\text{cm}^{-1}$  과  $1385\text{cm}^{-1}$  band 의 structural factor ( $A_0$ )의 비율을 온도의 함수로 나타내었다. 이의 결과를 통해 DSC 에서 관찰되는 결정화 및 melting 과 같은 거시적 전이 현상과 segment 내의 conformer 변화 거동과의 상관 관계를 관찰할 수 있었다.

### 4. 참고 문헌

1. N. J. Harrick, "Internal Reflection Spectroscopy", 3rd ed. : Harrick Scientific Corp., Ossining, New York, 1987
2. 박수철, 이한섭, 김영호, 한국 섬유 공학회 추계 학술 발표회 논문집, 154, 1997
3. C. S. P. Sung and J. P. Hobbs, *Chem. Eng. Communi.*, 30, 229, 1984




Fig.2 Spatial orientation parameters of  $\text{CH}_2$  wagging (trans,  $1358\text{cm}^{-1}$ ) as a function of temperature.  
 $x(\text{MD}), y(\text{TD}), z(\text{ND})$  ( ■ DR 1x1 ○ DR 2x1 ▲ DR 4x1 )




Fig.3 Spatial orientation parameters for  $\text{CH}_2$  wagging (gauche,  $1385\text{cm}^{-1}$ ) as a function of temperature.  
 $x(\text{MD}), y(\text{TD}), z(\text{ND})$  ( ■ DR 1x1 ○ DR 2x1 ▲ DR 4x1 )




Fig.4 Relative content of trans conformers in uniaxially drawn PTMT films as a function of temperature.  
( Solid line : DSC thermogram )