

Bis-GMA/3MA 프리폴리머를 함유한 치과용 복합레진의 물리적 특성 및 생체친화성

[°]전호욱¹, 한동근¹, 이찬우¹, 김종만¹, 김광만², 김경남², 김철생³, 안광덕¹
한국과학기술연구원 생체재료연구센터¹, 연세치대², (주)솔고 의공학연구소³

Physical Properties and Biocompatibility of Dental Composite Resins containing Bis-GMA/3MA Prepolymers

[°]H. W. Jun¹, D. K. Han¹, C. W. Lee¹, J. M. Kim¹, K. M. Kim²,
K. N. Kim², C. S. Kim³, and K.-D. Ahn¹

Biomaterials Research Center, Korea Institute of Science and Technology¹,
College of Dentistry, Yonsei Univ.², Solco Surg. Inst. Co., Ltd.³

요 약

치과용 복합레진으로 사용하기 위해서 새로운 다관능성 메타크릴레이트 유도체를 합성하였으며, 이 유도체와 기존의 Bis-GMA를 혼합하여 새로운 복합레진을 만들었다. 제조된 복합레진의 물리적 물성 및 생체친화성은 기존의 Bis-GMA control보다 더 우수하였다.

서 론

치과용 수복재료는 수은을 함유한 아말감 등이 이용되어 왔지만 인체에 대한 독성 및 환경오염 등의 이유로 점차 유기고분자를 이용한 재료로 대체되고 있다. 치과용 광경화성 복합레진은 표면처리한 실리카 등의 무기충전제와 다관능성 메타크릴레이트 프리폴리머, 희석제, 광개시제 등으로 구성된다. 현재까지 몇 가지 종류의 광경화성 복합레진용 다관능성 프리폴리머가 개발되었으나, 가장 보편적으로 사용되는 프리폴리머는 2,2-bis[4-(2-hydroxy-3-methacryloyloxypropyl)phenyl]propane (Bis-GMA)이다.

그러나 이것은 점도가 높아 복합레진 제조 시 triethyleneglycol dimethacrylate(TEGDMA)

와 같은 희석제를 혼합해야 하고, 분자구조중 히드록시기에 기인하는 수분흡수 성질 때문에 경화물의 물리적 성질이나 심미성이 오래 지속되지 못하는 단점이 있다.^{1,2}

본 연구팀은 치과수복용 경화물의 물성 및 심미성 저하의 원인이 되는 수분흡수를 감소시킬 수 있는 새로운 광경화용 프리폴리머(trimethacrylate, 3MA)를 합성하였으며, 이것은 Bis-GMA에 비해서 광경화 효율은 비슷하였으나 기계적 물성은 훨씬 우수하였다.³ 여기에서는 새롭게 합성한 프리폴리머를 이용하여 Bis-GMA/3MA 혼합 복합레진 및 시제품을 제조하고, 이들의 물리적 특성 및 생체친화성을 조사하여 기존의 Bis-GMA를 이용한 복합레진과 비교하였다.

실 험

새로운 프리폴리머인 3MA는 트리메틸아민 촉매를 이용해서 Bis-GMA와 메타크릴로일 클로라이드를 반응시켜서 얻었다. 복합레진 시료는 Bis-GMA/3MA 프리폴리머를 100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100 (wt%/wt%) 비로 혼합하여 Bis-GMA, 3MA-25, 3MA-50, 3MA-75, 3MA

를 각각 얻었다. 또한 상품화를 위한 시제품으로 두 가지의 KIST A 및 KIST B를 제조하였다. 제조된 복합레진은 프리폴리머로 Bis-GMA/3MA 혼합물, 희석제로 TEGDMA, 광개시제로 ethyl *p*-(N,N-dimethylamino) benzoate (EDMAB)와 camphorquinone (CQ), 무기충전제로 silica를 함유하고 있다. 복합레진의 물리적 및 기계적 특성을 조사하기 위해서 광전환율, 광경화특성, 중합깊이, 중합수축율, 물흡수도 및 용해도, 방사선 불투과성, 간접인장강도, 굴곡강도 등의 시험을 행하였으며, 생체친화성은 한천중충평판법을 이용해서 평가하였다.

결과 및 고찰

광전환율은 광조사 전후의 FTIR 스펙트럼에서 C=O결합의 면적을 기준으로 메타크릴레이트 이중결합의 흡수띠 면적변화를 측정하여 계산하였으며, 3MA-50이 다른 시료보다 높은 값을 보였고, 또한 물리적 및 기계적 물성 결과에서도 비슷한 경향을 나타내었다. 즉, 복합레진의 중합 수축율(그림 1), 물 흡수율, 용해도, 간접인장강도 등도 3MA-50은 Bis-GMA보다 우수한 결과를 보였다. 이는 3MA와 Bis-GMA가 50/50(wt%)로 섞였을 때 서로의 단점을 상호 보완해주기 때문인 것으로 생각된다. 특히 시제품 복합레진의 생체친화성을 조사하기 위해서 ISO/TR 7405, 10993 평가규격에 따라 시험한 세포독성 결과(표 1), 상품화를 위한 시제품인 KIST A 및 KIST B는 positive control인 PVC보다 우수한 생체친화성을 나타내었다.

이상의 결과로부터 새롭게 제조된 Bis-GMA/3MA 프리폴리머를 함유한 복합레진은 우수한 물리적 및 생체적합성을 나타내므로 치과수복용 복합레진으로 사용이 가능할 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1. "Biomedical and Dental Application of

- Polymers", C. G. Gebelein and F. F. Koblitz, Plenum Press, New York (1981).
2. R. L. Bower and W. A. Marjenhoff, *Adv. Dent. Res.*, 6, 44 (1992).
 3. K. -D. Ahn, C. -M. Chung, and Y. -H. Kim, *J. Appl. Polym. Sci.*, accepted (1998).




그림 1. 복합레진의 중합수축율 비교.

표 1. 복합레진 시제품의 생체친화성

시료	Zone index	Lysis index	Response index	판독
PVC	3	3	3/3	moderate
PE	0	0	0/0	none
KIST A	1	1	1/1	mild
KIST B	1	1	1/1	mild