

[VI-7]

PEM을 이용한 ITO/PET film 조성 제어

The composition control of ITO/PET by Plasma Emission Monitors

한세진*, 김용한**, 김영환*, 이택동**,

*홍익대학교 금속재료공학과, **한국과학기술원, 신소재공학과

현재 LCD용 기판재료는 ITO/glass를 전극으로 사용하고 있다. 그러나 유리기판은 무겁고, 깨지기 쉽기 때문에 사용상 곤란한 점이 많다. 최근 flexible하고 가공성 및 생산성이 우수한 플라스틱에 ITO를 성막하여 EL용, Touch panel, plastic LCD용 사용하려는 시도로, roll-to-roll 연속 스퍼터링에 의한 ITO 성막공정에 대한 연구가 최근 활발하게 이루어지고 있다. 폴리머는 유리에 비해 T_g 온도가 낮고, 기판으로부터의 수분 및 여러 종류의 가스방출이 심하기 때문에 유리와는 달리 ITO 막의 제조에 있어 큰 차이점이 있다. 따라서, 폴리머에 반응성 스퍼터링을 하기 위해서는 표면처리가 중요한 변수가 되며, roll to roll sputter로 ITO 필름을 얻기 위해서는 폭과 길이 방향으로 균일한 막을 얻는 것이 중요하다.

두께 $75\mu m$, 폭 190mm, 길이 400m로 권취된 광학용 Polyethylene terephthalate(PET: $T_g:80^\circ C$) 위에 In-10%Sn의 합금타겟과 Unipolar pulsed DC power supply를 사용하여 반응성 마그네트론 스퍼터링 방법으로 0.2m/min의 속도로 연속 스퍼터링 하였다. PET를 Ar/O₂ 혼합가스로 플라즈마 전처리를 한 후, AFM, XPS를 이용하여 효과를 분석을 하였고. 성막전에 가스방출을 막기 위해 TiO₂를 코팅하였다. Pilot 연속 생산공정에서 재현성을 위해 PEM(Plasma Emission Monitor)의 optical emission spectroscopy를 이용, 금속과 산화물의 천이구역에서 sputter된 In/Sn 이온과 산소 이온의 반응에 의한 최적의 플라즈마의 강도 값을 입력하여 플라즈마의 radiation을 검출하고, 스퍼터링 공정중 실질적인 in-situ 정보로 이용하였다. PEM을 통하여 In/Sn 플라즈마의 강도에 관한 정보를 알아낸 후, 산소 유량을 자동 조절하게 하여, 일정하고 균일한 비화학양론적 조성의 ITO 박막을 얻었다. 이때 power에 따른 In/Sn의 플라즈마 강도 변화를 조사하였다.

초기 In/Sn의 플라즈마 강도(intensity)는 강도를 100하여, 산소를 주입한 결과, plasma intensity 가 35 줄어들었고, 이때 우수한 ITO 박막을 얻을 수 있었다. Pulsed DC power를 사용하여 아크 현상을 방지하였다. PET 상에 coating 된 ITO 박막의 표면저항과 광 투과도는 4-point probe와 spectrophotometer를 이용하여 분석하였고, AES로 박막의 두께에 따른 성분비를 확인하였다. ITO 박막의 광 투과도는 산소의 유량과 sputter 된 In/Sn ion의 plasma emission peak에 따라 72%-92%까지 변하였으며, 저항은 $37\Omega/\square$ 이상을 나타내었다. 박막의 Sn/In atomic ratio는 0.12, O/In의 비율은 In₂O₃의 화학양론적 비율인 1.5보다 작은 1.3을 나타내었다.