

## P-22

### (Nd<sub>1-x</sub>Sm)<sub>x</sub>Sr<sub>2/3</sub>FeO<sub>3</sub>(x= 0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)의 Mössbauer 연구

국민대학교 엄영랑, 심인보, 안성용, 김철성  
원광대학교 서정철

### Mössbauer studies for (Nd<sub>1-x</sub>Sm)<sub>x</sub>Sr<sub>2/3</sub>FeO<sub>3</sub>(x= 0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)

Kookmin University, Y. R. Uhm, I. B Shim, S. Y. An, and C. S. Kim  
Wongwang University J. C. Sur

#### 1. 서론

전이 금속 산화물에서의 전하와 spin과 orbital의 order-disorder transition은 metal-insulator 전이에 매우 중요한 요인으로 알려져 있다.[1] 특히 Mn계 CMR 물질의 경우 charge ordering과 관련된 자기적 전이에 관한 연구가 활발히 수행되고 있다. 철 산화물 perovskite의 charge ordering은 R<sub>1/3</sub>Sr<sub>2/3</sub>FeO<sub>3</sub>(R=La, Pr, Nd)의 경우 +3가와 +5가의 두 종류의 Fe 전하가 pseudo cubic [111] 방향으로 335335로 ordered되어 있음이 밝혀졌다.[2,3] 이러한 ordered perovskite에서 Nd<sub>1/3</sub>Sr<sub>2/3</sub>FeO<sub>3</sub>의 경우 Nd자리에 이온 반경이 작으면 335335로 ordering 경향이 적은 Sm이온을 치환함에 따라 FeO<sub>6</sub>-octahedral 의 bond(Fe-O-Fe) 각도가 180°에서 점차 감소하는 distortion이 생기며 CO 상태가 점차 감소하게 됨을 알 수 있다.

#### 2. 실험 사항

Single crystal (Nd<sub>1-x</sub>Sm<sub>x</sub>)<sub>1/3</sub>Sr<sub>2/3</sub>FeO<sub>3</sub>은 floating zone(FZ) 방식으로 제작되었다. 시작물질로는 Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SrCO<sub>3</sub> 그리고 α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 사용하여 1000 °C에서 12 h 공기중에서 2 차 열처리하여 얻은 파우더를 rod로 만들어 1260 °C에서 24 h 동안 산소분위기에서 sintering하였다. sintering하여 seed와 powder시료를 얻었다. 단결정 시료의 경우 seed를 FZ furnace에서 산소압력 6-8.5 atm하에 2mm/h의 속도로 성장 시켰다. 시료의 특성은 XRD, SQUID magnetometer 및 Mössbauer 분광기로 측정하였다.

#### 3. 결과 및 분석

single crystal로 성장 시킨 (Nd<sub>1-x</sub>Sm<sub>x</sub>)<sub>1/3</sub>Sr<sub>2/3</sub>FeO<sub>3</sub>(x=0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)은 모두 rhombohedral 구조를 가지고 있으며 Nd자리에 이온 반경이 작은 Sm이온이 치환될수록 격자상수는 a<sub>0</sub> = 5.4578 Å에서 a<sub>0</sub> = 5.4570 Å으로 감소하며 α = 60.1221°에서 α = 60.1650°로 증가하는 경향을 띠고 있다. Figure 1은 외부 자기장을 100 Oe 가한 상태에서 측정한 SQUID 결과이다. Nd자리에 이온 반경이 작은 Sm이온이 치환되면서 spontaneous magnetization값은 점진적으로 줄어드는 것을 알 수 있으며 x= 0.8의 경우 cusp structure가 명확히 나타나는 반면 x= 1.0의 경우는 매우 약함을 확인할 수 있었다. Figure 2는 (Nd<sub>1-x</sub>Sm<sub>x</sub>)<sub>1/3</sub>Sr<sub>2/3</sub>FeO<sub>3</sub>의 저온에서의 Mössbauer spectra를 나타낸 것이다. Sm이 x = 0.8까지 치환된 시

료의 경우  $\text{Fe}^{3+}$ 와  $\text{Fe}^{5+}$ 이온이 2:1로 존재하며 charge ordering temperature( $T_{\text{co}}$ )는  $\text{Nd}_{1/3}\text{Sr}_{2/3}\text{FeO}_3$ 의 경우 160 K이며 이 경우  $T_{\text{co}} = T_N$ 을 의미하며 이때 초미 자기장 값은  $T_N$  직전 까지 일정한 값을 유지하다가  $T_N$ 에서 갑자기 없어지는 현상을 확인 할 수 있어  $T_{\text{co}}$ 임을 확인 할 수 있었다. 또한  $T_{\text{co}}$ 는 Sm의 치환량이 증가함에 따라 낮아지는 경향을 가짐을 알 수 있었다. Mössbauer spectrum 분석 결과  $\text{Nd}_{1/3}\text{Sr}_{2/3}\text{FeO}_3$ 의 경우 105 K부터  $\text{Fe}^{4+}$ 이온이 함께 ordered state와 공존함을 알 수 있었다. 특히,  $\text{Sm}_{1/3}\text{Sr}_{2/3}\text{FeO}_3$ 는 4.2 K에서는  $\text{Fe}^{3+}$ 와  $\text{Fe}^{5+}$ 이온이 함께 존재하나 18 K부터  $\text{Fe}^{4+}$ 이온이 함께 존재함을 알 수 있다. 이 경우 역시  $T_N$ 근처까지 일정한 초미세 자기장 값을 가지다가  $T_N$ 에서 갑자기 사라지는 현상을 볼수 있어 ordered 된 phase의 가능성을 확인할 수 있었다.

### 참 고 문 헌

- [1] Y. Tokura, Physica B, 237-238, 1 (1997).
- [2] S. K. Park, T. Ishikawa, Y. Tokura, J. Q. Li, and Y. Maysui, Phys. Rev. B60, 10788(1999).
- [3] Y. R. Uhm, S. W. Lee, K. T. Park, Y. Tomioka, Y. Tokura, and C. S. Kim, J. Appl. Phys. 87,(2000).




Fig. 1. Temperature dependence of magnetization at applied field up to  $H = 100$  Oe for  $(\text{Nd}_{1-x}\text{Sm}_x)_{1/3}\text{Sr}_{2/3}\text{FeO}_3$ .




Fig. 2 Mössbauer spectra for  $(\text{Nd}_{1-x}\text{Sm}_x)_{1/3}\text{Sr}_{2/3}\text{FeO}_3$  ( $x=0.0, 0.1, 0.0$ ) at various temperature.