

## [연구 15]

2000년도 한국표면공학회 춘계 학술발표회 논문 초록집

### Zn-Cr-Fe 합금전착도금층의 제 특성 Characteristics of Zn-Cr-Fe alloy deposits

안덕수\*(포항종합제철(주) 기술연구소)

#### 1. 서론

자동차용 방청강판으로 전기아연계도금강판이 주로 사용되어 왔지만 최근 용융아연도금 강판으로 전환되고 있는 추세이다. 이에 대응할 수 있는 박도금층이면서도 고방청성을 갖는 새로운 합금계를 찾기 위하여 아연-크롬-철 합금도금을 자동차용 냉연강판위에 실시하였고 도금층의 기초물성 및 방청성 등을 평가하여 자동차용도금강판으로서 가능성과 문제점 을 고찰하고자 하였다.

#### 2. 실험방법

3가 크롬이 함유된 전해액에서 음극전류밀도변화에 따른 도금층의 크롬 및 철의 농도변화를 조사하였고, 도금층의 물성을 평가할 수 있는 시편을 제조하였다. 자동차의 차체에 적 용가능성을 확인하기 위하여 필수적으로 요구되는 평활성, 도금밀착성, 윤활성, 인산염처리 성 및 방청성을 평가하였다. 도금밀착성은 도막에 비닐 테이프를 부착하여 120° 굴곡후 도 금층 박리정도를 비교하였다. 도금층의 윤활성은 draw bead 시험기를 사용하여 도금층의 마찰계수를 측정하였다. 도금강판 인산염과 전착도장은 구내의 자동차사에서 사용하는재료 와 조건에서 실시하였다. 인산염처리성은 인산염조직과 부착량으로 평가하였으며, 도장후 내식성은 염수분무시험과 Parker싸이클 CCT실험을 통하여 실시 하였다.

#### 3. 결과 요약

Zn-Cr-Fe합금도금강판의 자동차적용가능성과 문제점 및 해결방안을 제시하였으며 다음과 같은 결론을 얻었다. 도금층으로 적합한 합금조성은 철 5~20 wt.%, 크롬 10~30 wt.% 범위인 것으로 도출되었다. 이 조성을 갖는 합금계에서는 부착량이 15 g/m<sup>2</sup> 정도의 박도금일지라도 부착량이 40 g/m<sup>2</sup> 인 아연-철 합금도금강판보다 내식성이 우수하였으며, 윤활성 및 도금층의 밀착성은 아연-철합금도금과 비슷하였다. 그러나 인산염처리성이 아연-철합금층에 비하여 보다 열등하므로 자동차적용을 위해서는 인산염처리성의 개선이 필요 한 것으로 사료되었다.