

합금화 용융아연 도금강판의 내chipping성에 미치는 도금층 크레이터의 영향
**Effect of craters in Zn coating on the stone chipping resistance of
galvannealed sheet steels**

김종상 (POSCO 기술연구소 자동차 강재연구센터)

1. 서론

합금화 용융아연 도금강판(GA)은 자동차 외판으로 적용할 때 표면외관, 내파우더링성, 내플레킹성, 도장성, 용접성뿐만 아니라 자동차 주행 중에 도금층이 탈락하는 stone chipping 성에 대한 저항성이 우수하여야 한다. 그러나 GA강판의 내chipping성과 관련된 발표자료는 매우 미비하며, 내chipping성 열화원인 및 향상방안에 대해서 체계적인 연구가 거의 없는 상태이다. 본 연구에서는 GA강판의 내chipping성 열화원인을 조사하고, 특히 GA 도금층내에 존재하는 crater¹⁾와의 상관성을 고찰하였다.

2. 실험방법

내chipping성 시험방법은 Gravel tester를 사용하였으며, -20℃의 저온에서 3시간 이상 유지한 후 공기압력 2, 4Kg/cm²에서 90° 각도로 시편에 충돌시켰다. Chipping시험이 끝난 시편은 접착성 셀로판 tape를 사용하여 부풀은 도막이 완전히 떨어질 때까지 박리를 실시한 후 정성 및 정량 평가하였다. Crater density는 도금층 단면 1cm에 대해 image analyzer를 이용하여 도금층 두께를 측정하여 잔존두께가 1μm이하인 crater길이를 합산하여 분율로 정량화 하였다.

3. 결과

GA강판의 내chipping성 저하는 주로 저Fe재(<10wt%)와 낮은 crater함유재 (<10%)에서 발생하였다. 심한 chipping부의 경우 소지철/도금층 계면에서 50~100μm크기로 도금층이 탈락하였다. 도금층내 crater는 도금층의 균열전파를 억제 및 도막의 밀착력을 증가시켜 내chipping성을 향상시키는 것으로 추정된다. 도금층내 crater분율은 10~20%로 관리하는 이 좋으며, crater분율을 증가시키기 위해서는 강판 입욕온도를 증가(460→480℃)시키거나 합금화온도를 상향하여야 한다,

참고문헌

1) W. van Koesveld et al.: GALVATECH'95, Chicago, 1995, p.343