

Rheological Properties of Exopolysaccharide EPS-R Produced by Marine  
Bacterium *Hahella chejuensis* KCTC 2395

Se-Hun Ahn, Joung-Han Yim, Sung-Jin Kim and Hong Kum Lee\*

한국해양연구원 해양자원본부 미생물실\*

(031) 400-6241, FAX (031) 402-2495

### **Abstract**

The rheological properties of exopolysaccharide(EPS-R) produced by marine bacteria *Hahella chejuensis* KCTC 2395 was investigated. EPS-R solution showed a characteristic non-Newtonian behavior fluid properties. In aqueous dispersions of EPS-R 1%, consistency index( $K$ ) and flow behavior index( $n$ ) were 1,410 cp and 0.73. EPS-R solution was pseudoplastic fluid by power-low model. Rheological properties of EPS-R was found to be influenced by the concentration of salt, pH, temperature and ionic compounds.

### **서 론**

최근 미생물로부터 유용물질의 생산에 대한 관심이 높아짐에 따라 기존의 합성고분자를 대체하는 미생물 유래 생분해 고분자물질을 미생물로부터 생산하려는 연구가 진행되고 있다.<sup>1)</sup> 생합성 고분자에서 미생물 유래 체외다당류는 기존의 식물 및 동물의 천연고분자와 달리 독특한 물성과 생리활성을 나타낸다. 특히 해양유래 미생물은 서식환경이 육상과 판이하여 이들은 생장 및 생존을 위하여 육상 미생물과는 판이한 물성의 생합성 고분자물질을 생산한다.<sup>2)</sup> 따라서 해양 유래 미생물의 생합성 고분자의 물성연구를 위하여 세포외 다당류 고생산 균주인 *Hahella chejuensis* KCTC 2395를 이용<sup>3)</sup>, 생산되는 세포외 다당류인 EPS-R의 물성을 조사하였다.

### **재료 및 방법**

#### **1. 사용균주**

사용균주는 *Hahella chejuensis* KCTC 2395로 ZoBell agar 배지에서 3일간 배양 후 4°C에서 유지하였고 이후 매달 새로운 배지로 계대배양 하였다.

#### **2. 배지 및 배양조건**

사용배지는 NaCl 10 g/L, MgSO<sub>4</sub> 5 g/L, CaCl<sub>2</sub> 1g/L, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 0.083 g/L, K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 0.067 g/L, FeCl<sub>3</sub> 0.001 g/L, MnCl<sub>2</sub> 0.001 g/L, Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> 0.001 g/L, ZnCl<sub>2</sub> 0.001 g/L, sucrose 20 g/L, tryptone 10 g/L, pH 7.0이며, 5 liter jar fermentor에서 3 liter의 working volume으로

25°C, 200 rpm, 1.0 vvm의 조건으로 5일간 배양하였다.

### 3. EPS-R의 분리

배양액을 12,000 xg, 30 min으로 원심분리하여 균체를 제거하고 상층액에 2배의 ethanol을 첨가하고 24시간 EPS-R을 냉침시켰다. 침전된 EPS-R은 70% ethanol로 세척하고 감압, 건조하여 얻은 EPS-R을 물성시험에 이용하였다.

### 4. 물성조사

조정제한 EPS-R을 3차 증류수에 혼탁한 후 Brookfield Viscometer LV type, spindle-34를 이용, 농도, 온도, 염농도, pH, 열처리, 다른 다당류와의 혼합등에 있어 물성의 변화를 조사하였다.

## 결과 및 고찰

1. EPS-R의 물성계수 : 다당류 EPS-R는 non-Newtonian fluid로 power-low model에 의한 pseudoplastic한 물성을 갖는 것으로 조사되었으며(Fig. 1), 유체성으로 EPS-R 1%의 consistency index(K)는 1,410 cp, flow behavior index(n)는 0.73이었다.

2. 농도에 따른 EPS-R의 물성변화 : 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 %의 농도에서 EPS-R의 전단속도(shear rate)의 변화에 따른 점도(viscosity)는 감소형태를 보이나, 전단응력(shear stress)은 농도가 증가할 수록 비례적으로 증가하였다(Fig. 2). 이는 점도에 의하여 다당류 절단에 힘이 요구되는 것으로 추정된다.

3. 온도에 따른 EPS-R의 물성변화 : 다당류는 대부분 온도의 변화에 의하여 점도에 변화가 있다. 25, 30, 40, 50, 60°C의 경우 온도가 상승할 수록 점도가 계속 낮아져 전단응력은 감소하였고 다시 온도를 저하시킨 경우 점도가 서서히 증가하였다(Fig. 3). 이 경우 EPS-R은 가역용액(reversible fluid)의 물성을 갖는 것으로 보인다.

4. pH에 따른 EPS-R의 물성변화 : pH 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12에서 EPS-R의 물성변화는 pH에 따라 변화가 크지 않았으나<sup>4)</sup>. pH 2에서 전단응력이 증가하는 것으로 보아 산성환경에서 다당류의 이용이 가능할 것으로 보인다(Fig. 4).

5. 염(NaCl, CaCl<sub>2</sub>) 첨가에 의한 물성변화 : NaCl 및 CaCl<sub>2</sub>의 농도별 처리에 의한 물성의 변화는 염 첨가 농도가 증가할 수록 전단응력은 감소하였다(Fig. 5, 6). 이는 다당류 분자 말단이 side chain과 과포화된 염과의 반응으로 응집현상이 일어난 것으로 보인다.

6. 열처리에 따른 EPS-R의 물성변화 : 80, 100, 121 °C에서 EPS-R을 열처리한 후 물성의 변화는 전단응력이 감소하였다(Fig. 7), 따라서 열안정성이 불안정함을 알 수 있다.

7. Gellan 혼합에 의한 EPS-R의 물성변화 : 동일농도 0.5% gellan을 EPS-R과 혼합후의 물

성 변화는 EPS-R의 혼합에 의하여 gellan의 물성형에는 변화를 주지 않았다. (Fig. 8, 9).




Fig. 1 Relationship between shear stress and shear rate according to EPS-R 1%




Fig. 2 Relationship between shear stress rate and shear stress according to different concentrations of EPS-R




Fig. 3 Relationship between shear stress and shear rate according to different temperature of EPS-R




Fig. 4 Relationship between shear stress and shear rate according to different of pH.




Fig. 5 Relationship between shear stress and shear rate according to different concentrations of NaCl




Fig. 6 Relationship between shear stress and shear rate according to different temperature of CaCl₂




Fig. 7 Relationship between shear stress and shear rate according to heat treatment.




Fig. 8 Relationship between shear stress and shear rate according to mix of gellan..

### 참고문헌

1. Brierly, C.L., D. P. Kelly, K. J. Seal and D. J. Best : "Biotechnology", Higgins, I. J., D. J. Best and J. Jones. (ed), vol. 3, Pergamon Press, New York, 1005 - 1044, 1985
2. Pomponi, S. A. 1999. The bioprocess-technological potential of sea. J. Biotech. 70, 5-13
3. Lee, H. K., J. Chun, E. Y. Moon, S. H. Ko, H. S. Lee, and K. S. Bae. 2000. *Hahella chejuensis* gen. nov. sp. nov., a novel extracellular polysaccharide-producing marine bacterium. Int. J. System. Evol. Microbiol.
4. Iwamuro, Y., M. Aoki, K. Mashiko and Y. Mikami. 1983. Molecular weight viscosity relationships of pendulan from *Porodisculus pendulus*. J. Ferment. Technol., 61, 505 - 510