

UO<sub>2</sub>-20wt%CeO<sub>2</sub> 소결체에서의 밀도와 개기공도 관계  
Relation between Density and Open porosity  
in Sintered UO<sub>2</sub>-20wt%CeO<sub>2</sub> Pellet

나상호, 김시형, 이영우

한국원자력연구소

유명준, 양창목, 조영호

한전원자력연료(주)

요약

UO<sub>2</sub>-20wt%CeO<sub>2</sub> 모의 혼합핵연료의 소결밀도와 개기공도간의 상관관계를 조사하였다. 개기공도는 소결밀도가 증가할수록 감소하였으며, 94% 이상의 소결밀도이상에서는 개기공도는 거의 존재하지 않는 것으로 나타났다.

노치 형상에 따른 Zr-2.5Nb 압력관의 DHC 거동  
Delayed Hydride Cracking of Zr-2.5Nb Tubes with the Notch Tip Shape

김상재, 김영석, 임경수, 김성수, 정용무

한국원자력연구소

요약

Zr-2.5Nb 압력관에서 냉각속도와 노치 형상에 따른 DHCV(Delayed Hydride Cracking Velocity)와 잠복시간(incubation Time)을 조사하였다. 압력관에 전기화학적인 방법으로 57~72 ppm 수소를 장입한 후 노냉 및 수냉한 CB(Cantilever Beam)시험편을 제작하였다. DHC 실험은 250 °C에서 20 MPa $\sqrt{m}$ 의 일정한 K<sub>I</sub>으로 수행하였다. 노치 형상은 피로균열에서 0.15 mm 까지 변화 시켰다. 잠복시간을 측정하기 위해 AE 센스를 사용하였다. DHC 잠복시간은 노치 반경이 증가할수록 급격하게 증가했고, 수냉한 CB 시편에서 보다 노냉한 CB 시편에서 더 잘 나타났다. 그러나 노냉된 시편과 수냉된 CB 시편 모두 노치팁 형상에 대한 DHC 속도 차이는 거의 없었다. 이러한 결과는 노치 팁에서의 수소화물의 핵생성이 kim의 DHC 모델에서 설명한 바와같이 DHC 가 얼마나 빨리 시작되고, 한번 날카로운 DHC 크랙이 형성되면 일정하게 되는 것에 잘 일치한다. 노냉과 수냉한 시편사이에서 incubation time 과 DHCV 의 차이는 노치팁에서의 수소화물 핵생성 속도와 수소화물 석출과 용해시의 수소의 고용도로 설명하였다.