

# 산화막 구경 표면발광 레이저 어레이의 MBE 성장과 제작

## MBE Growth and Fabrication of Oxide-Confining VCSEL Array

김진숙, 장기수, 김종민, 배성주, 이용탁

광주과학기술원 정보통신공학과

e-mail : [vtlee@kist.ac.kr](mailto:vtlee@kist.ac.kr)

VCSEL은 우수한 소자 특성과 표면 발광 구조가 갖는 여러 가지 장점들로 인하여 병렬 광연결과 근거리 광섬유 통신에서 이상적인 광원으로 인정받고 있다. 특히 산화막 구경을 갖는 VCSEL은 이득영역 근처에서 횡 방향으로 광학적, 전기적 제한을 가함으로써 낮은 문턱전류와 높은 전력변환 효율을 갖기 때문에 현재까지 많은 연구가 진행되어 왔다<sup>(1)</sup>. 본 논문에서는 in-situ 광 반사법을 이용한 VCSEL의 MBE 성장과 1■10 산화막 구경 VCSEL 어레이의 제작공정, 그리고 발진특성에 대하여 논하고자 한다.

본 실험에서는 VG SEMICON사의 V80H-10K MBE 시스템을 사용하여 InGaAs/GaAs/AlGaAs VCSEL 구조를 성장하였다. In-situ 광 반사법을 이용하여 DBR 반사경과 공진기의 두께를 조절함으로써 평균적으로 0.5% 이내의 공진기 모드 재현성을 갖는 VCSEL을 성장할 수 있었다. 성장한 VCSEL은 25.5쌍의 GaAs/AlAs 밑 DBR, 25쌍의 GaAs/Al<sub>0.75</sub>GaAs 윗 DBR, Al<sub>0.98</sub>GaAs 산화층, 두개의 In<sub>0.2</sub>GaAs/GaAs 양자우물, 그리고 Al<sub>0.42</sub>GaAs 클래딩 층으로 이루어져 있다. Al<sub>0.98</sub>GaAs 산화층은 조성의 재현성과 고온공정에서 구조적인 안전성을 위하여 AlAs/GaAs 디지털 합금방법으로 성장하였다<sup>(2)</sup>. 그림 1은 성장된 VCSEL 에피의 반사율 스펙트럼과 윗 DBR을 에칭한 후 측정한 PL 스펙트럼을 보여준다. 공진기 모드 파장은 983nm이고 PL peak 파장은 979nm이다.

산화막 구경을 갖는 VCSEL 제작을 위해 먼저 PR mask를 이용하여 윗 DBR을 지름이 40μm인 원형 메사 형태로 습식식각 하였다. 식각용액으로는 H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>:H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>:H<sub>2</sub>O(1:1:15) 용액을 이용하였다. 메사 식각 후 산화공정은 습식산화 가열로에서 이루어졌다. 운반가스로 N<sub>2</sub> 가스를 이용하였고, 이는 90°C로 가열되어있는 H<sub>2</sub>O bubbler를 거쳐서 수증기를 가열로 안으로 공급한다. 5μm 직경을 갖는 산화막 구경을 제작하기 위해 가열로 온도는 420°C로 하였고 운반가스의 유량은 2l/min로 하여 23분간 산화시켰다. 산화 후 polyimide를 이용하여 식각된 부분을 평탄화 하였고 전자빔 증착기를 이용하여 p-금속층으로 Ti/Pt/Au를, n-금속층으로 Ni/Au/Ge/Ni/Au를 각각 증착시켰다. p,n-금속층을 증착한 후에 400°C에서 30초간 급속열처리방법으로 합금화 하였다.

그림 2는 제작된 1■10 VCSEL 어레이에 대해 상온에서 CW 동작 시 측정한 I-L 특성곡선과 발진 스펙트럼을 보여준다. 문턱전류는 250±50μA이고 0.8mA의 구동전류에서 발진파장은 983.2±0.5nm이다. 그림 3은 문턱전류, 최대 광출력, 그리고 발진파장의 온도 의존성을 보여준다. 제작된 VCSEL의 특성온도는 65K이고 온도변화에 따른 발진 파장의 변화율은 0.73Å/°C이다.

요약하면, 본 연구에서는 in-situ 광 반사법을 이용하여 평균 0.5%이내의 공진기 모드 재현성을 갖는 VCSEL 에피를 성장할 수 있었다. 또한 250μA의 낮은 문턱전류와 0.05%의 발진파장 균일도를 갖는 1■10 산화막 구경 VCSEL 어레이를 제작하였다. 이를 바탕으로 향후에는 고집적, 고속의 VCSEL 어레이

에 대한 연구가 진행될 예정이다.

\*간사의 글

본 연구는 과학기술부의 테라급 나노소자 개발사업에 의해 지원되었습니다.

«참고문헌

1. K. Iga, "Surface Emitting Laser-Its Birth and Generation of New Optoelectronics Field", IEEE J. Selected Topics in Quant. Electron., 6(6), 1201-1215, 2000.
2. G. W. Pickrell, J. H. Epple, K. L. Chang, K. C. Hsieh, and K. Y. Cheng, " Improvement of wet-oxidized  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  through the use of AlAs/GaAs digital alloys", Appl. Phys. Lett., 76(18), 2544-2546, 2000.




그림 1. 성장된 VCSEL 에피의 반사율 스펙트럼과 윗 DBR 에칭 후 측정된 PL 스펙트럼.




그림 2.  $5\mu\text{m}$ 직경의 산화막구경을 갖는 1■10 VCSEL 어레이의 I-L특성곡선과 스펙트럼.





그림 3. 문턱전류, 최대 광 출력(a), 그리고 발진파장(b)의 온도 의존성



(a)

(b)