

# 고성능 표면침투제가 도포된 콘크리트의 복합열화저항성 평가

## The Evaluation of Resistance of Multi-degradation on Concrete Coated High Performance Penetration Agency

유 성 원\* 서 정 인\* 하 현 재\*\* 이 상 민\*\*\* 박 상 순\*\*\*

Yoo, Sung Won Suh, Jeong In Ha, Hyun Jae Lee, Sang Min Park, Sang Sun

### ABSTRACT

The evaluation of Single or multi-degradation of concrete coated by high performance surface penetration agency was examined through various tests, i.e., carbonation, absorption, carbonation + chloride ion and carbonation + chemical solution according to various high performance surface penetration agencies and various compressive strengths of base concrete. The 2 types of high performance surface penetration agencies were used i.e., inorganic and alcohol soluble. And 2 types of compressive strength of base concrete were used such as 21~30 MPa. The characteristics of concrete coated high performance surface penetration agency was more improved than that of non-coated concrete, and especially, water soluble inorganic agency was most effective. And if compressive strength of base concrete was low, the improved effects would be larger.

### 1. 서론

최근 콘크리트 구조물의 내구성 개선을 통한 구조물의 안정성을 높이는 연구가 활발하게 진행되고 있다. 본 논문에서는 콘크리트 열화를 방지하기 위하여 고성능 표면 침투제를 사용하여 콘크리트 표면 밀도를 증진시킨 후, 콘크리트의 단일열화 및 복합열화 촉진 실험을 통하여 내구특성을 평가하고자 한다.

### 2. 실험 계획

#### 2.1 사용된 고성능 표면침투제

기존 무기계 및 유무기계 재료의 특성분석을 통해 최적의 고분말도 무기계 및 유무기계 재료를 선정하였다. 선정된 제품의 성능 평가를 위하여 2종류의 콘크리트를 제작한 후, 중성화, 표면마모, 중성화+염해 및 중성화+화학약품침투 등에 대한 내구특성을 평가하였다.

본 연구에 사용된 콘크리트 배합은 다음 표 1에 나타내었으며, 고성능 표면 침투제 2종류(알콜용해성 무기계 및 유·무기계)를 제작된 시험체에 도포하여 각종 물리적 성능을 평가하였으며, 고성능 표면침투제를 도포하지 않은 시편과 비교·분석하였다. 사용된 고성능 표면침투제의 특성은 다음 표 2에 나타내었다.

\*정회원, 우석대학교 토목공학과 조교수

\*\*정회원, 우석대학교 토목공학과 석사과정

\*\*\*정회원, (주)비앤티엔지니어링

표 1. 콘크리트 배합표 및 시편 수량 (단위 : kgf, cm, %)

강도	슬립프	W/(C+F)	S/a	W	C	Fly-ash	S	G
210	15	50.9	45.0	178	280	70	779	960
240		46.8	43.7		380	-	751	976

표 2. 실험에 사용된 고성능 표면 침투제

ID	성분	특징
N	미도포된 원 콘크리트	-
D	Gemite(Solvent)	알콜용해성 무기계
B	R <sub>2</sub> O Type Silicate+Sodium Alginate+Solution Polymer	유·무기계

## 2.2 실험 항목

선정된 고성능 표면 침투제 2종류(알콜용해성 무기계 및 유·무기계)를 제작된 시험체에 도포한 후, 침투제의 경화가 종료될 것으로 추정되는 14일 재령(전체 약 80일 재령)에서 중성화, 표면마모, 중성화+염해 및 중성화+화학약품침투 촉진실험을 통하여 중성화 깊이, 중량변화율 등을 측정하였다.

## 3. 실험 결과 및 분석

### 3.1 중성화 촉진 실험

고성능 표면 침투제를 침투시킨 콘크리트의 중성화에 대한 저항성을 평가하기 위하여 본 연구에서는 중성화를 촉진시키기 위한 중성화 시험기를 사용하여 7일 주기로 5주동안 중성화 깊이를 측정하였다. 중성화가 시험 결과는 다음 그림 1과 같다. 그림 1에서 알 수 있듯이 중성화 깊이는 1주이하의 모든 시편에서 모두 1mm 이하로 나타났으나, 2주부터는 표면밀도를 증진하지 않은 저강도 콘크리트 시편의 중성화 깊이가 크게 진행되었으며 최대 7mm까지 진행되었으며, 기타의 시편은 약 4.5mm정도까지 진행된 것으로 나타났다. 즉, 중성화 깊이는 표면 침투제 도포여부도 중요하지만 콘크리트 강도에 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. 이는 콘크리트의 W/C비에 의해서 콘크리트의 조직 치밀도가 영향을 받는 이유로 추정된다. 또한 침투제 종류별로는 무기계(D)의 효과가 우수한 것으로 나타났다.




그림 1 고성능 표면 침투제에 따른 중성화 깊이

### 3.2 표면마모 저항성 실험

본 연구에서 실시한 고성능 표면 침투제의 내마모성 평가는 다음의 순서로 실시하였다.

- 원형 실린더 콘크리트 공시체에 표면밀도증진제를 3회 도포

- 2) 5일간 기관양생한 다음, 시험시까지 수중양생
- 3) 시험시작 1일전 꺼내어, 건조로에서  $60^{\circ}\text{C}$ 로 24시간 완전 건조
- 4) 방진성능시험은 KSF 2812의 연삭재를 사용한 낙사마모시험 실시
  - 5) 연삭재는 KS L 6508에 규정한 탄화규소 연삭재 2C를 사용하고 안지름  $20\pm2\text{mm}$ 의 금속재 유도관을 통해 분당  $200\pm10\text{g}$ 의 연삭재를 시험편의 표면에 대하여  $45^{\circ}$ 각도로 자유낙하시키며, 연삭재의 양은  $40\text{kg}$ 으로 함.
- 6) 방진성능은 낙사마모시험장치를 사용해 낙하시킨후의 중량과 실험전 중량을 비교하여 평가.

실험 결과에 의하면 고성능 표면 침투제가 처리된 시편에서의 내마모성시험에 의한 중량 감소율은 거의 0.08 % 수준으로 측정되었다. 또한 침투처리하지 않은 원 콘크리트의 중량감소율 역시 0.08 % 수준으로 나타났다. 감소율 값이 클수록 내마모성에 대한 저항성이 작음을 의미하며 실험결과에서 알 수 있듯이 고성능 표면 침투제의 침투여부에 관계없이 내마모성은 거의 유사한 것으로 판단된다.

### 3.3 중성화+염해 복합열화 촉진 실험

본 연구에서는 고성능 표면 침투제를 침투시킨 콘크리트의 중성화 및 염해에 대한 복합열화 저항성을 평가하기 위하여 본 실험에서는 5% NaCl용액에 콘크리트 공시체를 7일동안 침적시킨 후 중성화 시험기에 7일 동안 중성화를 촉진시키는 방법으로 14일 주기로 4회 반복하여 복합열화에 대한 저항성을 평가하였다.(KS M 5000)

그림 2는 1주기 종료 후의 결과이며 그림에서 알 수 있듯이 고성능 표면 침투제가 처리된 시편에서의 중량 감소율은 B의 경우  $2.92\sim3.05\%$ , D의 경우  $2.59\sim2.60\%$  수준으로 측정되었다. 이때 침투처리하지 않은 원 콘크리트의 중량 감소율은  $3.35\sim3.37\%$  수준으로 나타났다. 실험결과에서 알 수 있듯이 고성능 표면 침투제를 침투시킨 콘크리트의 중량 감소율은 작아 내구성능이 향상될 것으로 추정된다




그림 2 중성화+염해에 의한 중량변화 시험 결과

또한, 중성화 깊이는 모든 시편에서 모두 1mm 이하로 나타나 주기에서는 그 차이를 구분할 수 없는 것으로 나타났다. 한편 가장 큰 내염해성을 보이는 경우는 고강도이면서 무기계 고성능 표면 침투제(D)의 경우인 것으로 나타났다.

### 3.4 중성화+내화학성 복합열화 촉진 실험

본 연구에서는 고성능 표면 침투제를 침투시킨 콘크리트의 화학적 저항성 즉, 내산성 및 내알칼리성을 평가하기 위하여 본 실험에서는 5%의 질산 용액, 5%의 염산 용액, 및 5%의 황산 용액에 콘크리트 공시체를 7일동안 침적시킨 후 중성화 시험기에 7일동안 중성화를 촉진시키는 방법으로 14일 주기로

#### 4회 반복하여 복합열화에 대한 저항성을 평가하였다.(KS M 5000)

이러한 방법으로 고성능 표면 침투제 침투 콘크리트의 화학적 저항성을 측정한 결과를 다음 그림 3에 나타내었다. 그림 3에서 알 수 있듯이 고성능 표면 침투제가 처리된 시편에서의 중량 감소율은 B의 경우 2.35 ~ 2.75%, D의 경우 2.10~2.52% 수준으로 측정되었다. 이때 침투처리하지 않은 원 콘크리트의 중량 감소율은 2.49 ~ 2.94 % 수준으로 나타났다. 실험결과에서 알 수 있듯이 고성능 표면 침투제를 침투시킨 콘크리트의 중량 감소율은 작게 평가되어 내구성능이 향상될 것으로 추정된다.

또한, 중성화 깊이는 표면밀도를 증진하지 않은 저강도 콘크리트 시편에서만 약 3mm 정도의 중성화가 진행되었으며, 기타 다른 시편에서는 모두 2mm 이하로 나타나 1주기까지의 실험결과로는 그 차 이를 구분할 수 없는 것으로 나타났다. 한편 가장 큰 영향을 주는 화학약품은 황산용액인 것으로 나타났으며, 가장 큰 내화학성을 보이는 경우는 고강도이면서 무기계 고성능 표면 침투제(D)의 경우인 것으로 나타났다.




그림 3 침투제별 중량감소율 시험 결과

#### 4. 결론

본 연구에서는 콘크리트 열화를 방지하기 위하여 고성능 표면 침투제를 사용하여 콘크리트 표면밀도를 증진시킨 후, 중성화, 내마모성, 중성화+염해 및 중성화+내화학성 등 촉진실험을 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

- 1) 중성화 깊이는 중성화 깊이는 표면 침투제 도포여부도 중요하지만 콘크리트 강도에 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. 또한 침투제 종류별로는 무기계의 효과가 우수한 것으로 나타났다.
- 2) 마모저항 성능시험 결과, 고성능 표면 침투제의 침투여부에 관계없이 내마모성은 거의 유사한 것으로 나타났다.
- 3) 중성화+염해 및 중성화+내화학성 저항 성능 평가결과, 고성능 표면 침투제를 침투시킨 콘크리트의 중량 감소율은 작게 평가되어 내구성능이 향상될 것으로 추정된다

#### 참고문헌

1. 한국건설기술연구원, “검도겸, 이장화 외, RC구조물 보수·보강재에 관한 조사 연구”; 1997.
2. Wacker-Chemie GmbH, WACKER No 5492, 1989
3. 오상근, 안상덕 외 2명, “습윤환경하의 콘크리트방수성 향상을 위한 재료 및 공법에 관한 연구” 대 한건축학회 학술 발표대회논문집.
4. Amstock, Joseph s., Adhesives and Sealants in Construction, McGraw-Hill, 2000
5. J.Kropp et al. Performance Criteria for Concrete Durability, Rilem Report 12, 1995