

액체에이터용 PMW-PNN-PZT 세라믹스의 압전특성

유경진, 류주현, 윤현상*, 박창열, 정영호**, 이형규***, 강형원***

세명대학교, 경문대학*, 한전전력연구원**, 전자부품연구원***

Piezoelectric Characteristics of PMW-PNN-PZT Ceramics for Actuator Application

Kyungjin Yoo, Juhyun Yoo, Hyunsang Yoon*, Yeongho Jeong**, Hyunggyu Lee*** and Hyungwon Kang***
Semyung Univ., Kyungmoon Coll., KEPRI**, KETI***

Abstract : In this study, in order to develop low temperature sintering piezoelectric actuator, $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/2}\text{W}_{1/2})_{0.03}(\text{Ni}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_x(\text{Zr}_{0.50}\text{Ti}_{0.50})_{1-x-0.03}$ (PMW-PNN-PZT) ceramic systems were fabricated using CaCO_3 - Li_2CO_3 sintering aid and their dielectric and piezoelectric properties were investigated with the variation of PNN substitution. The piezoelectric actuator requires high piezoelectric constant d_{33} and high electromechanical coupling factor k_p . At the PMW-PNN-PZT ceramics with 9mol% PNN substitution sintered at 900°C, the density, electromechanical coupling factor k_p , dielectric constant, piezoelectric constant d_{33} and mechanical quality factor Q_m showed the excellent values of 7.86 [g/cm³], 0.584, 1881, 485 [pC/N] and 76, respectively for piezoelectric actuator application.

Key Words : Piezoelectric constant, d_{33} , electromechanical coupling factor k_p , sintering aids

1. 서 론

현재의 PbTiO_3 계, PZT계 압전세라믹스는 1200°C 이상의 고온소결로 이루어짐에 따라 대규모로 제작할 때 에너지소모가 크게되는 문제점과 고온소성시 많은 양의 PbO 가 휘발되는 환경오염 문제를 가지고 있다. 따라서, PbO 휘발에 의한 환경 오염을 줄일 수 있고, 소결시 에너지 절감의 효과도 얻을 수 있기 때문에 1000°C 미만의 저온소결에 관한 연구도 활발히 진행되고 있다. 또한 낮은 입력 전압을 갖고 높은 발생력과 변위량을 얻을 수 있는 적층형 액체에이터의 개발이 필요하게 되었다. 적층형 액체에이터의 경우, 층간의 내부 전극이 도포된 상태에서 소결하여야 한다. 고온에서 소결시에 960[°C] 낮은 융점을 갖는 Ag 전극보다는 높은 융점을 갖는 Pd 전극이 다양으로 함유된 Ag/Pd 내부전극을 사용해야 하지만 Pd 전극의 가격이 비싸 경제성이 떨어지게 된다. 따라서, 순수한 Ag내부전극을 사용하기 위해서는 900[°C]정도의 낮은 온도에서 소결 가능한 디바이스가 경쟁력을 갖기 때문에 이에 대한 연구개발이 필요한 실정이다. 따라서, 이 실험에서는 적층 압전 액체에이터소자에 응용할 저온소결 압전세라믹스를 개발하기 위하여 PNN 치환에 따른 PMW-PZT조성에 저융점 산화물인 CaCO_3 - Li_2CO_3 를 첨가하여 시편을 제작하여 그에 관한 압전 및 유전특성을 연구하고자 한다.

2. 실 험

본 실험에서는 일반적인 산화물 혼합법으로 시편을 제조하였으며, 실험에 사용 된 조성식은 다음과 같다. $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/2}\text{W}_{1/2})_{0.03}(\text{Ni}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_x(\text{Zr}_{0.50}\text{Ti}_{0.50})_{1-x-0.03} + 0.25\text{wt}\%\text{CaCO}_3 + 0.2\text{wt}\%\text{Li}_2\text{CO}_3$ ($x=0.07, 0.09, 0.11, 0.13, 0.15, 0.17$) 조성에 따른 시료의 정확한 몰비를 10^{-4} 까지 평량하였고, 아세톤을 분산매로 볼밀을 사용하여 24시간동안 혼합 분쇄하였으며, 80°C의 항온조에서 10시간 이상 건조 후 850[°C]에서 2시간동안 하소하였고, 소결첨가제 CaCO_3 와 Li_2CO_3 넣고 재 혼합분쇄 후 PVA(5wt% 수용액)를 5[wt%] 첨가하여 k_p mode로써 제작하기 위해 직경 21[mmφ] 몰더로 1[ton/cm²]의 압력을 가하여 성형하였다. 900[°C]의 온도로 90분 소결한 후 특성 측정을 위해 1[mm] 두께로 연마하였고, Ag전극을 입혀 650[°C]에서 10분간 열처리하였다. 전극이 형성된 시편은 120[°C] 실리콘 유 속에서 30[kv/cm]의 전계를 30분동안 인가하여 분극하였다. 24시간이 지난 후에 공진 및 반공진법에 따라 Impedance analyzer (Agilent 4294A)를 사용하여 유전 및 압전특성을 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 1은 PNN 치환량에 따른 밀도를 나타낸 것이다. 모든 시편이 PNN 치환량에 상관없이 치밀화 된

것을 확인할 수 있다. 그림 2는 PNN 치환량에 따른 유전상수와 d_{33} 를 나타내었다. 유전상수와 d_{33} 는 PNN 치환량 9[mol%]에서 최대 값을 보이고 그 이후에 감소하는 경향을 보인다. 이러한 결과는 PNN 치환에 따라 상경계 영역이 변화하기 때문이며, 본 조성에서는 PNN 9[mol%]가 상경계 영역으로 사료된다.




그림 1. PNN 치환에 따른 밀도.




그림 2. PNN 치환에 따른 유전상수 와 d_{33}




그림 3. PNN 치환에 따른 k_p 와 Q_m .

전기기계결합계수 k_p 는 PNN 치환량이 9~13[mol%]에서 최대값을 보이고 PNN 치환에 따른 큰 변화는 나타나지 않았다. k_p 는 일반적으로 상경계 부근에서 가장 큰 값을 보이지만, 본 실험에서는 상경계 이후에도 k_p 값은 높은 값을 가졌다. 기계적품질계수 Q_m 은 9[mol%]에서 최저 값을 보이고 이후에 증가하는 경향을 보이고 있다. 이러한 특성은 상경계 영역에서 유전

상수 증가에 의해서 유전손실이 증가하여 Q_m 이 감소하는 PZT계 세라믹스의 상경계 특성에 부합하는 결과이다.

표 1에 PNN 치환에 따른 시편의 물성을 나타내었다.

표. 1. PNN 치환에 따른 시편의 물성.

Sintering temp. [°C]	PNN [mol%]	Density [g/cm³]	Dielectric constant	k_p	Q_m	d_{33} [pC/N]
900	7	7.86	1859	0.558	82	442
	9	7.86	1881	0.584	76	485
	11	7.87	1816	0.582	77	478
	13	7.86	1507	0.588	82	455
	15	7.86	1375	0.578	92	425
	17	7.85	1351	0.543	107	384

4. 결론

본 연구에서는 적층 압전 액츄에이터용 저온소결 세라믹스를 개발하기 위해 PMW-PZT조성에 저융점 산화물인 $\text{CaCO}_3\text{-Li}_2\text{CO}_3$ 를 첨가하여 저온소결 하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. PNN 치환량에 따른 밀도의 변화는 없었다.
2. 유전상수와 압전 d 상수는 PNN의 치환량이 9mol[%]에서 최대값을 보이고 그 이후에는 감소하였다.
3. 전기기계결합계수 k_p 는 PNN 치환량이 13[mol%] 까지 약간 증가하는 경향 보이고 그 이후에 감소하였다.
3. 기계적품질계수는 PNN 치환량이 9[mol%]에서 최저값을 보이고 그 이후에 증가하였다.
4. PNN 치환량이 9[mol%]일 때 밀도, ϵ_r , k_p , d_{33} , Q_m 은 각각 $7.86[\text{g}/\text{cm}^3]$, 1881, 0.584, 485 [$\mu\text{C}/\text{N}$], 76으로 최적의 특성을 보였으며, 적층형 압전액츄에이터용 세라믹스로의 응용 가능성을 나타내었다.

감사의 글

본 연구는 2004년 부품소재기술개발사업과 산업기술재단의 석박사 인력양성사업의 지원으로 수행되었음.

참고 문헌

- [1] 류주현, 이창배, 이상호, 백동수, 정영호, 임인호, “저온소결 PMN-PZT 압전세라믹의 소성시간에 따른 미세구조 및 압전특성” 전기전자 재료학회지, vol.18, No. 3, p. 237, mach 2005
- [2] Berlincourt, D. A., Cmolick, C., and Jaffe, b.”piezoelectric properties of Polycrystalline Lead Titanate Zirconate Compositon”, proc. IRE, 48(2), pp220~229(1965)