

$\text{Bi}_2(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_2\text{O}_7$ and $(\text{Bi}_{1.5}\text{Zn}_{0.5})(\text{Zn}_{0.5}\text{Nb}_{1.5})\text{O}_7$ pyrochlore의

제조 및 저온 소결 특성 고찰

김관수, 윤상옥, 김 신, 김윤한, 권오영, 박종국*, 심상흥*

강릉대학교, 강원대학교*

Investigation of low temperature sintering property and fabrication

in $\text{Bi}_2(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_2\text{O}_7$ and $(\text{Bi}_{1.5}\text{Zn}_{0.5})(\text{Zn}_{0.5}\text{Nb}_{1.5})\text{O}_7$ pyrochlore

Kwan-Soo Kim, Sang-Ok Yoon, Shin Kim, Yun-Han Kim, Oh-Young Kwan, Jong-Guk Park* and Sang-Heung Shim*

Kangnung Univ., Kangwon Univ.*

Abstract

본 연구는 Bi_2O_3 , ZnO 및 Nb_2O_5 로 이루어진 두 가지의 $\text{Bi}_2(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_2\text{O}_7$ 와 $(\text{Bi}_{1.5}\text{Zn}_{0.5})(\text{Zn}_{0.5}\text{Nb}_{1.5})\text{O}_7$ 의 pyrochlore를 제조한 후, ZBS 및 BZBS 유리를 각각 첨가하여 저온 소결 및 마이크로파 유전 특성을 고찰하였다. 두 가지의 pyrochlore에 대하여 하소 온도에 따른 상 합성 유무를 고찰한 결과 900°C에서 단일 상을 갖는 pyrochlore를 제조할 수 있었다. 두 가지의 pyrochlore에 ZnO-rich ZBS 유리 및 Bi_2O_3 -rich BZBS 유리를 3, 5 wt%로 첨가한 후 800~950°C에서 소결한 결과 ZBS 및 BZBS 유리를 5 wt%를 첨가하였을 때 900°C에서 소결이 가능하였다. 또한 마이크로파 유전 특성을 고찰한 결과, $(\text{Bi}_{1.5}\text{Zn}_{0.5})(\text{Zn}_{0.5}\text{Nb}_{1.5})\text{O}_7$ 의 pyrochlore는 고주파에서 유전 특성 측정이 되지 않았다. $\text{Bi}_2(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_2\text{O}_7$ 의 pyrochlore의 경우 5 wt% ZBS 및 BZBS 유리를 첨가하여 900°C에서 소결한 시편의 마이크로파 유전 특성은 $\epsilon_r = 62.8\sim 68.3$, $Q \times f$ value = 3,500~2,700 GHz을 나타내었다.

Key Words : $(1-x)\text{BiNbO}_4-(x)\text{ZnNb}_2\text{O}_6$, Zinc borosilicate glass, LTCC, Dielectric property