

광커넥터 Multi-Type을 위한 무반사 코팅 박막 설계

기현철*, 김회중*, 조재철**, 홍경진***

* 한국광기술원, **초당대학교, ** 광주대학교 광통신전자공학부

Design of Anti-Reflection Coating thin film for Multi-Type Optical Connector

Hyun-Chul Ki*, Kim Hwe-Jong*, Jea-Chul Jo**, Kyung-Jin Hong***

KOPTI*, Cho-dang Univ**, Kwang-ju Univ.***

Abstract

In this paper, we have designed the Anti-Reflection (AR) coating for 850, 1310 nm(multi type) and 1310, 1550 nm(multi type) wavelength ranges on the ferrule facet of special optical connector. The reflectance of the AR coated ferrule facet is designed under 5% for 850, 1310 nm(multi type) and 1310, 1550 nm (multi type). The average return loss of the AR coated ferrule facet is 47.1 dB.

Key Words : Ferrule, Anti-Reflection, Reflection-loss

1. 서 론

현재까지 유조선이나 군함 및 잠수함 같은 특수 및 군수용 선박에서 사용하고 있는 통신 케이블은 RF케이블이다. 또한, 선박이 항구에 접안 시에 사용되는 통신용 케이블도 RF케이블이 사용되고 있다. RF케이블은 주파수의 영향을 받기 때문에 통신잡음(noise)이 많이 발생하게 되어진다. 항구에 접안 시 항만과의 통신을 위해서도 RF케이블을 설치 하는 경우RF케이블의 무게등에 따라 설치 시간 등 많은 문제점이 발생하고 있으며, 특히 군함이나 잠수함은 진동에 의한 통신문제점이 발생할 수 있다.

최근에 군수용 통신용RF케이블의 문제점인 통신잡음, 무게, 진동등을 보완하기 위하여 미국이나 일본등에서는 광케이블로 대체하고 있는 중이며, 현재 국내의 군함이나 잠수함에도 사용되고 있으나 국내 업체에서는 개발되고 있지 않는 상황이다.

광커넥터의 현재 핵심 요소 기술은 저손실화, 저반사화, 조작성, 고밀도 실장성을 말한다. 저손실화를 위해서는 패를 정렬기술, 편심방향 조정에 따른 저손실화 기술이 중요하고, 저반사화를 위해서는 광커넥터 단가의 반이상을 차지하는 핵심 부품인 패들에 삽입된 Fiber 단면처리기술이 중요하다. 저반사화 기술전개는 패들의 비스듬한 연마에 의한 반사광의 저반사 특성 확보 방법에서 패들에 삽입된 Fiber 모듈에 직접 무반사(Anti Reflective) 코팅을 하여 저반사화를 실현하는 방향으로 전개되고 있다. 이러한 반사손실의 향상을 위해서는 패들의 저 반사화가 이루어야 한다. 저반사화를 실현하는 방향은 직접 패렬에 무반사를 하는 방법 또는 패렬을 비스듬하게 연마하는 방법으로 전개되고 있다. 특수용으로 사용되는 광커넥터의 주파수 영역은 850, 1310 nm의 multi방식으로 그리고 1310, 1550 nm의 multi방식으로 사용되고 있다. 사용된 케이블의 광커넥터 패렬의 보호와 반사손실과 관련된 연구의 필

요성이 부각되고 있다.

본 논문에서는 특수용으로 사용되는 케이블의 반사손실 특성을 향상하기 위하여 직접 패렬에 무반사 코팅을 적용하기 위하여 무반사 코팅 박막을 설계하였다. 설계된 무반사 코팅 박막을 직접 패렬에 무반사 코팅을 적용하였으며 광커넥터의 반사손실을 측정하였다.

2. 실험

2.1 무반사 코팅막 설계

무반사 코팅 박막의 적용 주파수는 실제 사용되는 주파수 영역인 850, 1310 nm의 multi 방식과 1310, 1550 nm의 multi 방식으로 하였다.

무반사 코팅 박막을 제작하기 위해서 무반사 박막을 설계하였으며, 무반사 코팅 물질은 일200-4,500nm의 넓은 영역에서 굴절률이 일정하며 내구성이 높고 외부환경에 강해 일반적으로 사용되고 있는 SiO₂/TiO₂를 이용하였다.[1]

사용되는 주파수 영역인 850, 1310 nm와 1310, 1550 nm에서 반사율이 0.05% 이하로 설계하였다. 무반사 코팅 박막의 설계는 Macleod simulator를 이용하였다. 무반사 코팅 방식은 사용 주파수가 넓은 대역이므로 넓은 대역에서 주로 사용되는 W-코팅 방식을 이용하였다. W-코팅 방식은 기준파장을 기준으로 양쪽에 최소 반사율이 두 곳에 있게 되어 무반사 대역이 넓어지며 반사율 모양이 W 모양이라서 W-코팅방식이라 한다.

3. 결과 및 고찰

그림1은 850, 1310 nm(multi type)에 적용할 무반사 코팅 박막을 설계한 것이다. 850, 1310nm(multi type)의 적용될 무반사 코팅 박막은 6층으로써 예상 박막의 두께는 491 nm의 설계 값을 얻을 수 있었다. 그림 2는 1310,

1550nm(multi type)에 적용할 무반사 코팅 박막을 설계한 것으로 11층으로써 예상 박막의 두께는 1,493 nm의 설계 값을 얻을 수 있었다.

Layer	Material	Refractive Index	Extinction Coefficient	Optical Thickness (E*WGT)	Physical Thickness (nm)
1	SiO2	1.45252	0.00000	0.26875600	157.27
2	TiO2	2.25000	0.00000	0.11962600	57.66
3	SiO2	1.45252	0.00000	0.15750500	59.50
4	TiO2	2.25000	0.00000	0.13601411	70.58
5	SiO2	1.45252	0.00000	0.15175600	97.71
6	TiO2	2.25000	0.00000	0.12500000	73.15
7	SiO2	1.45252	0.00000		
8	TiO2	2.25000	0.00000		
9	SiO2	1.45252	0.00000		
10	TiO2	2.25000	0.00000		
11	SiO2	1.45252	0.00000		
Substrate	Substrate	1.47000	0.00000		
				0.36541147	491.43

그림 1. 850,1310nm 설계

Layer	Material	Refractive Index	Extinction Coefficient	Optical Thickness (E*WGT)	Physical Thickness (nm)
1	SiO2	1.45252	0.00000	0.12388504	112.10
2	TiO2	2.25000	0.00000	0.21428675	124.76
3	SiO2	1.45252	0.00000	0.21428675	124.76
4	TiO2	2.25000	0.00000	0.15986871	144.75
5	SiO2	1.45252	0.00000	0.15986871	144.75
6	TiO2	2.25000	0.00000	0.22441715	138.07
7	SiO2	1.45252	0.00000	0.23329719	138.07
8	TiO2	2.25000	0.00000	0.17642165	159.74
9	SiO2	1.45252	0.00000	0.17642165	159.74
10	TiO2	2.25000	0.00000	0.22589482	131.50
11	SiO2	1.45252	0.00000	0.22589482	131.50
Substrate	Substrate	1.47000	0.00000		
				2.12327692	1490.62

그림 2. 1310, 1550nm 설계

그림 3과 그림 4는 각각의 파장대역에서 Simulation한 결과 값이다. 그림 2는 850, 1310, 1550 nm에서 multi type 형식으로 반사율이 0.05 % 이하임을 확인할 수 있었다.

Simulation한 결과 기준파장인 1080, 1430 nm 기준으로 양 쪽으로 최소 반사율이 두곳에 있게되는 W-코팅 방식으로 적용한 것을 알 수 있었다.




그림 3. 850,1310nm Simulation 값.

Ion-Assisted deposition system을 이용하여 무반사 박막을 증착 하였다. 증착 조건은 광커넥터의 물리 및 기계적 손

상이 없기 위해서 저온증착을 위하여 증착온도는 45 °C로 고정하였다. 반사손실은 주로 사용되는 1310 nm에서 5개의 sample를 측정하였으며 반사손실의 측정값을 Table1에 나타냈다. 반사손실은 코팅 전보다 코팅 후 평균6.4 dB가 향상 됨을 알 수 있었다.




그림 4. 1310, 1550nm Simulation 값.

Table 1. 반사손실 측정값

No	코팅전	코팅후
Sample1	41	47.4
Sample2	41	47.3
Sample3	39.8	46.8
Sample4	40.2	47.2
Sample5	40.2	46.6

4. 결론

본 연구에서는 선박이나 군수용으로 사용되는 광케이블의 광커넥터 패럴에 무반사 코팅 박막을 적용함으로써 광커넥터의 반사손실이 향상됨을 확인 할 수 있었다. 또한 반복적으로 사용함에 있어서 반사손실이 거의 변화가 없음을 확인 함으로써 패럴에 증착 되어진 무반사 박막이 광파이버의 코어를 보호하고 있다고 사료된다

참고 문헌

- [1] 광커넥터 모듈용 패럴 단면 AR코팅기술 개발, 광주 지역 첨단부품 소재 육성사업 완료보고서. 2007. 3.
- [2] M. Lottiaux, Thin Solid Films, Col.179, 107, 1989
- [3] Y. Fujiwara, N. Toyoda, K Mochiji, T. Mitamura, and I. Yamada, Nuclear Instrument and methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Vol.206, 870, 2003.
- [4] Tadashi Saitoh, Takaaki Mukai and Osamu Mikami, Journal of Lightwave Technology, Vol. LT-3, No. 2, 288(1985)
- [5]Thin Solid Films, Vol. 179, P107, 1989