

# Fuzzy형 포러스 콘크리트의 흡음 특성

## Investigation of Fuzzy-shape Porous Concrete

김 형 기\* 이 행 기 \*\*

Kim, Hyeong Ki Lee, Haeng Ki

### ABSTRACT

In this investigation, the special fiber mixing method was studied for increasing the acoustic absorption properties of porous concrete. The short fibers were mixed as the fuzzy-shape, not as the embedded, and the specimens are measured using the impedance tube method.

### 요 약

본 연구는 일반 포러스 콘크리트의 흡음 특성을 개선 하고자, 특수한 방법으로 섬유를 혼입 하는 방법을 개발 하는데 그 목적을 두었다. 가능한 한 섬유가 시멘트 페이스트 내에 함침 되지 않도록 하는 Fuzzy 형태의 포러스 콘크리트를 타설하여 흡음성능을 평가 하였다.

### 1. 서 론

최근 국내·외에서 투수포장, 방음벽, 식생 및 해양조장 등의 여러 이유로 개발 되고 있는 포러스 콘크리트는 그 다공성으로 인해 적절한 흡음 성능을 갖는다. 그러나 이러한 흡음 성능은 일정 주파수 대역에서만 효과적으로 발휘될 뿐 그 외의 영역에서는 낮은 흡음률을 보인다<sup>1</sup>. 따라서 이러한 흡음가능 대역을 확대시키기 위해서는 조직내 일반적 흡음성을 갖는 섬유, 흡음재 등이 요구된다. 이러한 이유로 본 연구에서는 흡음을 위한 Fuzzy 형 포러스 콘크리트를 타설 하여 흡음성능을 평가 하였다.

### 2. 실험 방법 및 사용재료

#### 2.1 사용재료

본 연구에서는 구형경량골재를 사용 하였으며 사용된 섬유는 15mm 길이의 E-Glass fiber이다.

#### 2.2 실험 방법

포러스 콘크리트 배합 시 페이스트 선배합 방식을 이용 했으며 섬유는 골재와 페이스트를 배합한

\* 정회원, 한국과학기술원, 구조해석 및 건설재료 연구실, 석사과정

\*\* 정회원, 한국과학기술원, 구조해석 및 건설재료 연구실, 교수

이후, 혼입 하였다. 박서는 일반 강제식 박서(50L)를 사용하였다. 목표 공극률은 25%로 고정 하였으며, 배합된 재료의 형상은 그림 1과 같다. 흡음률은 ASTM C 384-98에 준하여 실험 하였다. 시편의 두께는 30mm, 50mm, 70mm 그리고 100mm로 조절하였다.

### 3. 결과 및 고찰

#### 3.1 흡음성능 측정 결과

임피던스 튜브를 이용한 실험을 통해 그림 2과 같은 결과를 얻었으며, 같은 배합과 두께를 가지는 시편을 다수 측정 하였을 때 매우 유사한 측정결과를 나타내는 것을 통해 재료 내부의 형상은 음향적으로 균일하다고 판단되었다. 섬유량을 최대 3.0 vol.%까지 증가 시켰을 때 흡음률이 크게 증가하지는 않는 것으로 나타났다.



그림1. Fuzzy형 포러스 콘크리트의 형상




그림2. Fuzzy형 포러스 콘크리트의 흡음률

### 4. 결론

일반 포러스 콘크리트의 흡음성능 증가를 위해 Fuzzy형으로 섬유를 혼입한 본 연구의 결과를 통해 다음의 결론을 얻을 수 있었다.

- 1) 섬유를 Fuzzy형으로 혼입 하였을 때 내부에 뭉침이 없이 균일하게 배합 되었으며, 이 때 섬유가 페이스트 내에 험침되는 것을 막을 수 있었다.
- 2) 제조된 Fuzzy형 포러스 콘크리트는 흡음률의 증가는 크게 나타내지 않았지만, 이외의 특수 기능을 갖는 섬유를 사용 할 경우 기능성 재료로서 이용 될 수 있을 것으로 기대된다.

### 감사의 글

이 논문은 본 연구는 지식경제부 및 정보통신연구진흥원의 IT핵심기술개발사업의 일환으로 수행하였음. [2008-F-044-01, 전자파, 음향 및 건물 환경을 개선하는 지능형 건설 IT 융합 신기술 개발]

### 참고문헌

1. 특수 콘크리트 공학, 한국콘크리트학회, 2004