

조림묘목 멀칭매트 제조용 생분해성 고분자의 특성 평가

Characterization of Biodegradable Polymer for Afforestation Seedling Mat

김강재, 조정혜, 임태진

경북대학교 임산공학과

1. 서론

멀칭(mulching)이란 농작물을 재배할 때 토양의 표면을 덮어주는 작업을 말하는 것으로 polyethylene, polyvinyl chloride 필름을 주로 사용하고 있다. 멀칭을 함으로써 토양의 침식방지 및 수분유지, 지온조절, 잡초억제, 토양전염성 병원 방지 및 토양의 오염방지 등 많은 이점이 발생하게 된다. 하지만 조림용 묘목재배에 멀칭이 사용되는 경우는 드물고 멀칭매트의 생분해성 및 환경에 대한 안정성의 평가가 미비한 실정이다. 따라서 조림묘목용 멀칭매트의 개발이 시급히 요구되고 있다.

생분해성 고분자(biodegradable polymer)라 함은 “자연계에 있어서 미생물이 관여해서 저분자 화합물로 분해된 고분자(고분자화합물 및 배합물)”라고 표현할 수 있다. 이 표현에서 “분해”라고 하는 말은 고분자화합물의 화학결합이 일부 절단되거나, 물리적 변화에 제품이 원래 형상을 소실하는 것으로서, 변화 후에도 대부분 분자량이 큰 화합물로 남아 있다고 하는 경우에는 분해되었다고 말할 수 없다.

따라서, 본 연구에서는 기존의 연구에서 선택된 2종의 생분해성 고분자를 혼합 비율 별로 배합한 후 생분해도 및 고분자 함침 종이의 강도를 분석하였다.

2. 재료 및 방법

2. 1. 재료 및 배합 비율별 제조

이전의 연구에서 선택된 생분해성 고분자 2종을 본 연구에 사용하였으면 이들의 기본 특성 및 혼합 비율을 Table 1에 나타내었다.

Table 1. Physical properties of biodegradable polymer

Polymer	Specific gravity	Mixed ratio	Note
Poly lactic acid(PLA)	1.24	0 : 10	
		1 : 9	
		2 : 8	
		3 : 7	
		4 : 6	
		5 : 5	
		6 : 4	
		7 : 3	
		8 : 2	
		9 : 1	
Polyester(PES)	1.25	10 : 0	

2. 2. 생분해도 측정

PES와 PLA를 잘 용해시킨다고 알려진 lipase(*Pseudomonas* sp.에서 추출)를 사용하였다. Lipase는 40-65°C, pH 5.0-10.0에서 최적 활성을 나타낸다. 본 실험은 실험 전·후의 중량감소를 이용하여 생분해도를 측정하였다. Phosphate buffer(pH 7.0), 고분자, 효소를 첨가하여 전체 부피가 10ml가 되도록하였다. 이 때 lipase의 투입량은 30mg/L가 되도록 하였다. 이 반응물을 37°C, 180rpm의 rotary shaking incubator에서 반응시킨 후 8, 16, 24, 48시간이 경과한 후 filter paper로 걸러 30°C의 dry oven에서 건조시킨 후 중량감소를 측정하였다.

한편, 생분해된 고분자 필름의 표면을 50배율의 비디오 현미경(Samsung SDC-411, Korea)으로 관찰한 후 소프트웨어 프로그램인 i-solution을 이용하여 3D 영상을 확인하였다.

2. 3. 고분자 함침 종이의 강도

고분자 함침 종이의 강도를 측정하기 위하여 박 등(2006년)의 문헌과 같이 chloroform에 고분자를 투입한 후 30분 동안 가끔씩 교반하며 완전히 용해시켰다. 그 후 B₅용지(인쇄용지)를 dipping하여 평균 함침량이 5g/m²이 되도록 만든 후 기건상에서 건조하여 함침종이를 제작하였다.

강도 측정은 Table 2와 같은 방법으로 측정하였다.

Table 2. Mechanical properties of polymer dipped paper

Method	Unit	Standard	Measurment
Tensile strength	N·m/g	KS M 7014	Hounsfield H500M, England
Breaking elongation	%	KS M 7014	Hounsfield H500M, England
Tear strength	mN·m ² /g	KS M 7016	Elmendorf paper tester, USA
Folding endurance	log ₁₀ f	KS M 7065	MIT tester, Korea
Stiffness	cm ³	KS M 7077	Clack stiffness tester, Japan

3. 결과 및 고찰

3. 1. 혼합 고분자의 생분해 특성




Fig. 1. Biodegradability of mixed polymers by lipase.

Fig. 1은 비율별로 혼합된 고분자를 48시간 동안 생분해도 측정을 한 것이다. PLA의 함량이 40% 이상이 되면 생분해도가 70% 이상으로 아주 높은 값을 보이고 있었으며 그 중에서도 70-80%의 PLA를 혼합한 경우 가장 높게 나타났다. 생분해의 속도만 늦을 뿐 모든 sample은 생분해능을 가지고 있는 것으로 나타났다. 이것은 고분자의 분해가 일어날 때 비결정영역이 먼저 분해를 일으킴에 따라 구조가 파괴되기 때문이다.




Fig. 2. 3D surface image of mixed polymers after biodegradable test.

Fig. 2는 24시간이 경과한 후 고분자 film의 표면을 3D image로 관찰한 것이다. 48시간이 경과한 후 고분자 film은 원래 형태의 70% 이상이 분해가 일어나 정확한 측정이 불가능하여 24시간이 경과한 후의 표면을 측정하였다. 그 결과 생분해도가 가장 높은 4종의 혼합고분자 표면이 상당히 거칠어 졌음을 알 수 있었다.

3. 2. 고분자 함침지의 강도 특성




Fig. 3. Tensile strength of polymer dipped papers.




Fig. 4. Tear strength of polymer dipped papers.

Fig. 3과 4는 고분자 함침지의 강도를 측정 한 것이다. 종이에 고분자가 함침됨에 따라 강도는 증가하였으며 특히, PES : PLA의 비율이 0 : 10 ~ 3 : 7일 때 가장 높은 강도를 나타내고 있었다. 이것은 신장률, 내절도에서도 같은 결과로 나타나 고분자의 함침에 따라 종이의 강도가 더욱 강해지며 묘목을 더욱 튼튼히 보호할 수 있을 것으로 사료된다. stiffness는 control과 고분자 함침지간의 큰 차이가 나타나지 않았다.

4. 결 론

1. PLA의 함량이 40% 이상일 때 혼합 고분자 film의 생분해도는 70% 이상으로 높게 나타났다.
2. 고분자 함침지의 강도는 PLA의 함량이 70~100% 일 때 다른 것에 비해 높은 강도를 보였으며 그 중 80% 일 때가 가장 높은 강도를 보였다.
3. Stiffness에서는 control과 함침지간의 큰 변화는 관찰할 수 없었다.

5. 참고문헌

1. 조정혜, 김강재, 엄태진, 조림묘목 멀칭매트 제조용 생분해성 고분자, (사)펄프·종이 공학회 춘계학술발표논문집, 223-228(2009).
2. Zini E, Baiardo M, Armelao L, Scandola M, Biodegradable polyesters reinforced with surface-moldified vegetable fibers, *Macromol. Biosci.*, Vol 4(2004), 286-295.
3. Zhaobin Qiu, So Fujinami, Motonori Komura, Ken Nakajima, Takayuki Ikehara, Toshio Nishi, Structure and properties of biodegradable polymer-based blends, *Macromol. Symp.*, 216(2004), 255-263.
4. 박정희, 홍은영, 제사속도와 열처리에 따른 polylactic acid 섬유 의 물성 및 생분해성 변화, *한국의류학회지*, Vol.30(2006), 607-614.
5. N. Kumar, R. S. Langer, A. J. Domb, Polyanhydrides:an overview, *Adv. Drug Delivery Rev.*, Vol. 54(2002), 889-910.