

2.2 셀 패터닝과 측정

Fig. 3은 UV 조사에 따라 형광 패턴을 만들 수 있는 폴리머인 DTOPV (diphenylamino-s-triazine bridged p-phenylene vinylene)를 이용하여 블루 파장대의 형광 패턴을 제작하였다 [1]. 아래 그림은 관련된 형광 폴리머의 파장대를 나타내는데 본 연구에서 사용되는 폴리머는 350 nm 근처에서 excitation 되고 520 nm 에서 radiation 되는 것이다. Fig. 4는 정해진 위치를 이동하며 UV를 조사하여 2um의 크기의 스팟으로 KKV 라는 문자를 패터닝한 후 다시 측정한 결과이다. Fig. 5는 레이저 파워와 조사 시간을 조절하여 농도 구배를 만들었다.




Figure 3. Blu-ray laser research DTPV fluoropolymer in the process of producing a fluorescence pattern.




Figure 4. Blu-ray scanner scan image of the DTPV film with 2µm patterns




Figure 5. Fluoropolymer film gradient pattern with change laser power and durations

3. 결론

본 연구에서는 상용화된 Blu-ray 광픽업 모듈의 레이저를 이용하여 형광 폴리머인 DTPV film에 photo-oxidation을 일으켜서 원하는 부분에만 세포가 흡착할 수 있는 세포 패터닝을 할 수 있음을 확인하였다. 또한 photo-oxidation이 레이저의 노광 정도에 따라 제어되기 때문에 세포의 흡착 농도 구배를 제어할 수 있는 시스템의 설계도 가능하므로 저가의 고성능 세포 패터닝 기술을 확보할 수 있음을 실험적으로 증명하였다.

후 기

본 연구는 서울시 클러스터 사업(10816)에 의해서 지원되었습니다.

참고문헌

- [1] Jungmok You, June Seok Heo, Jiyea Lee, Han-Soo Kim, Hyun Ok Kim, and Eunyoung, *Macromolecules*, 42 (2009), 42, 3326-3332.
- [2] H. Kido, A. Maquieira, B. Hammock, *Anal. Chim. Acta* 411 (2000) 1-11.
- [3] K.-H Kim, S.-Y. Lee, S. Kim, S.-H. Lee, S.-G. Jeong, June 2007, A new DNA chip detection mechanism using optical pick-up actuator, *icrosystem Technologies*, 13 (2007) 1359-1369
- [4] T. Matsui, T. Shimonura, *Optical Data Storage Topical Meeting* (2006) 103-105.
- [5] J. Park, J. Kim, D. Roh, S. Park, B. Kim and K. Chun, "Fabrication of Complex 3D Polymer Structures for Cell based Hybrid Sensors and Actuators," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 16 (2006), 1614-1619