

數種 輸入材의 解剖學的 性質

李 弱 宇 *

Anatomical properties of several imported woods

Phil Woo Lee

Resume

1) The greater parts of rail road cross tie wood in Korea have been supplied by the imported woods from foreign countries such as Formosa (Taiwan) and Japan. However on account of anatomical properties on these imported woods are not known when newly imported, identification and preservative treatment are apt to fail. Accordingly this experiment was accomplished by the need of application of anatomical properties for the preservative treatment and identification of several imported woods.

※ Size values of vessels and fibers.

elements species	vessels (μ)					fibers (μ)				
	length	diameter			wall thick- ness	length		width		wall thickness
		max. tan.	max. rad.	min.		range	average	range	average	
Cyclobalanopsis gilva	327.3 ~ 1142.8	256.2	349.4	24.7 1.6 ~ 6.4	785.8 ~ 1744.8	1370.3	14.4 ~ 29.5	21.3	1.6 ~ 9.6	
Castanopsis longicaudata	308.0 ~ 1144.5	275.4	427.4	27.4 1.3 ~ 6.7	413.0 ~ 1667.8	1246.0	14.4 ~ 34.9	23.8	1.6 ~ 6.4	
Machilus longiflora	716.1 ~ 2329.7	99.2	135.0	79.1 1.3 ~ 3.2	1241.6 ~ 3031.8	2138.3	26.2 ~ 66.4	43.1	2.6 ~ 15.4	
Shima superba	253.8 ~ 756.0	123.3	161.7	35.6 2.2 ~ 8.0	533.8 ~ 1300.1	833.3	14.4 ~ 29.1	20.9	1.6 ~ 4.2	
Fagus crenata	301.0 ~ 882.0	60.5	97.0	9.6 1.3 ~ 2.6	673.8 ~ 1674.8	1286.3	10.7 ~ 30.4	18.0	1.6 ~ 9.0	

I. 緒 言

우리나라에서 生產되는 重要木材의 解剖學的 性質은 過去 日政時代에 山林道博士에 依해서 調査研究되어 이미 發表된 바 있으므로 그 資料를 容易하게 求하여 볼 수가 있을 것이다. 그러나, 數年前부터 臺灣과 日本等地에서 枕木用材로 導入되고 있는木材에 對해서는 그 性質이 別로 우리나라에는 알려져 있지 않으므로 이를 導入材를 識別하고 防腐

處理를 行하는 데 있어서 적지 않은 지장이 있었을 것이라고 生覺된다. 따라서 세로이 導入된 諸種의 木材를 合理의으로 利用하기 為해서는 우선 그 木材의 性質을 調査하여 適切히 處理 使用되어야 할 것이다.

筆者は 多幸히 導入 樹種 中에서 重要하다고 生覺되는 臺灣產 가시나무, 잣밤나무, 후박나무, 삐마나무 그리고 日本產 너도밤나무 等 五種에 對한 試材를 交通部로부터 분양받을 機會가 있어서 그 解剖學的 性質을 調査하여 報告한바 있었는데 本稿에서는 制限된 紙面關係로 試驗 方法을 省略하고 樹種別로 그 結果만을 簡單히 紹介하고자 하는 바이다.

* 서울大學校 農科大學 專任講師

II. 樹種別 解剖學的 性質

가. 臺灣產 가시나무 (*Cyclobalanopsis glauca* Blume)

1) 肉眼的 性質

材色은 紅褐色~暗紅褐色을 띠우며 心邊材의 区別은 거의 不明이다.

橫斷面上에서 導管의 排列은 輻射孔性(사진설명 3)으로 觀察되어 輻射孔性 排列層數는 1~3層을 이루고 있는 것이 普通이다. 春材部에서 秋材部로의 導管 移行은 漸~極漸을 나타내며 導管의 크기는 아주 푸렷이 觀察될 程度이나 그 數는 적은 편이다. 年輪界的 判明度는 거의 不明이며 廣髓線을 가진다. 徑斷面上에서 體線組織이 크게 形成되어 큰 斑點을 나타낸다. 光擇度 中, 精緻度 極粗, 硬度上, 觸斷面上에서 體線高와 幅이 極히 커서 廣髓線의 存在가 푸렷하여 그 形狀은 紡錘狀이다.

材의 香氣와 味는 없으며 무게가 대단히 무겁다. 우리 나라產 가시나무類와 푸렷한 区別點은 材色이 다른 점이다.

2) 顯微鏡的 性質

橫斷面上 單一導管 最大의 것은 觸斷 方向 256.2μ 徑斷 方向 349.4μ 이고 그 最少의 것은 徑이 24.7μ 이다. 導管形은 橢圓形, 圓形, 長卵形 및 卵形狀을 하며 柔細胞의 排列은 切線狀 또는 周圍狀이고 假導管이 存在한다. 1mm 間의 體線數는 5~15, 春秋材間에 나타나는 纖維膜厚는 顯著한 差異가 있으며 導管의 膜厚는 $1.6\sim6.4\mu$ 에 達한다.

徑斷面上에서 單一導管長은 $327.3\sim1142.8\mu$ 으로 單一 穿孔盤을 가지며 導管膜壁上の 紋孔 排列은 交代狀, 相對狀을 하고 紋孔徑은 3.2μ 程度이다. 體線의 性別은 同性 또는 異性이며 木纖維長은 $785.8\sim1744.8\mu$ 으로 그 平均值는 1370.3μ , 纖維幅은 $14.4\sim29.5\mu$ 으로서 그 平均은 21.3μ 이다. 纖維膜厚는 $1.6\sim9.6\mu$ 에 達한다.

觸斷面上에서 體線은 單列 體線과 多列 體線이 觀察되며 廣髓線이 存在한다. 廣髓線과 多列 體線은 主로 單列, 複列, 多列의 諸體線으로 이루어지는 聚合體線의 形態로 나타난다. 單列 體線高는 $42.4\sim605.5\mu$ 에 이르며 그 幅은 $6.6\sim26.4$ 에 達한다.

나. 臺灣產 잣밥나무 (*Castanopsis longicaudata* K.et H.)

3) 肉眼的 性質

材는 黃白色, 黃褐色을 띠우며 橫斷面에서 導管

의 排列은 輻射孔性, 그 排列數는 1~3列이나 때로는 散孔性에 가까운 多列狀의 部分도 觀察된다. 春材에서 秋材로의 導管 移行은 漸, 導管大는 春材部에서 大, 秋材部에서 小이고 導管數는 普通임. 年輪界的 判明度가 明確하고 比較的 高은 體線이 通한 年輪界에서는 弯曲되어 있는 것이 이 樹種의 特徵이다. 徑斷面에서 體線組織의 紋理는 그 數가 적지만 높게 빠쳐 있다. 光擇度中, 精緻度粗, 硬度中, 觸斷面에서 極高의 體線이 빠쳐 있으나 導管溝와 材色으로 因해서 注意하지 않으면 区別하기 어려우며 體線幅은 中임. 材의 香氣와 味는 없으며 材重은 中임.

4) 顯微鏡的 性質

橫斷面上 單一 導管 最大의 것은 觸斷 方向으로 275.4μ , 徑斷 方向으로 427.4μ 에 達하며 그 形態는 春材에서 長卵形, 橢圓形, 圓形 等으로 나타나며 秋材部에서는 角形狀을 하는 수가 많다. 導管의 膜厚는 $1.3\sim6.7\mu$ 이고 柔細胞의 排列은 切線狀이며 假導管이 存在한다. 木纖維는 春秋材間에 顯著한 膜厚의 差異가 있어서 春材部는 $1.3\sim3.2\mu$ 秋材部는 6.4μ 에 達한다. 1mm 間에 나타나는 體線數는 7~16, 單一導管 最小의 것은 그 徑이 27.4μ 이다.

徑斷面上에서 單一 導管長은 $308.0\sim1144.5\mu$ 에 達하며 穿孔盤은 一般的으로 單一 穿孔盤을 가지나 秋材導管에서는 階段狀 穿孔盤이 적지 않게 觀察된다. 導管膜壁上 紋孔의 排列은 相對, 交代狀 또는 兩者的 移行型으로 觀察되며 紋孔型은 長橢圓形으로서 그 徑이 15μ 에 이른다. 體線은 同性 또는 異性에 가까운 排列을 한다. 纖維長은 $413.0\sim1667.9\mu$ 平均長은 1246μ 임. 纖維幅은 $14.4\sim34.9\mu$, 平均幅은 23.8μ .

觸斷面上에서 體線은 單列 體線으로 觀察되어 그 높이는 $42\sim537.0\mu$ 으로서 그 幅은 $6.6\sim25\mu$ 이다.

다. 臺灣產 후바나무 (*Machilus pseudolongicaudata* Hay)

5) 肉眼的 性質

材色은 淡紅褐色을 띠운다. 橫斷面上 導管의 排列은 散孔性, 春材에서 秋材로의 導管 移行은 無變(사진설명 1). 導管은 대단히 적어서 注意하지 않는限 觀察하기 難하며 導管數는 많은 편이다. 年輪界的 判明度는 若明이고 體線도 觀察되지 않는다.

徑斷面에서 導管溝의 判明度는 거의 不明이고 體線組織이 일정한 간격으로 無數히 排列하여 紋理를

이 루고 있다. 光擇度上, 精緻度 極精, 硬度中.

觸斷面에서 體線은 導管溝와 混同되어 識別하기 어렵다. 材의 香氣와 味는 없으며 重量은 中임.

6) 顯微鏡的 性質

橫斷面上 單一導管 最大의 것은 觸斷方向 99.2μ , 徑斷 方向 135.0μ 이고 最小徑은 79.0μ 으로서 春秋材 間의 導管大 差가 比較的 적고 完全한 散孔性 排列을 한다. 導管의 膜厚는 $1.3\sim3.2\mu$, 纖維徑과 그 膜厚가 春秋材間에 差異 없이 形成된 것이 特徵이다. 導管形은 楕圓形 또는 角形을 나타내고 柔細胞의 排列은 穩 사리 判斷키 어려우나 周圍狀排列을 한다. 1mm 間에 나타나는 體線數는 3~13

徑斷面上에서 單一導管長은 $716.1\sim2329.7\mu$ 으로 대단히 길다. 穿孔盤은 階段狀을 나타내며 導管膜壁에는 紋孔이 그리 많지 않으나 그 排列은 相對, 交代 또는 階段狀排列의 것이 觀察되며 紋孔의 크기는 垂直 方向으로 $2\sim3\mu$ 의 徑을 가지나 水平 方向으로는 그 數倍에 達하는 것이 觀察된다. 木纖維長은 $1241.1\sim3031.8\mu$ 으로 그 平均은 2138.3μ 이고 纖維幅은 $26.2\sim66.4\mu$, 平均은 43.0μ 으로서 細胞가 대단히 크다. 纖維膜厚는 $2.6\sim15.4\mu$, 體線의 性別은 异性 또는 同性을 한다.

觸斷面上에서 體線은 單列體線으로 觀察되며 其高는 $40\sim961.7\mu$ 으로서 그 變異가 크며 其幅은 $7\sim18\mu$ 이고 主로 線狀을 하고 있다. 때로는 複列體線도 觀察된다.

라. 臺灣產 쇠마나무 (*Shima superba* Gard et Champ)

7) 肉眼的 性質

우리 나라에는 없는 樹種으로 材色은 伐採後 乾燥前에 黃色을 띠우나 乾燥하면 大氣中에서 차츰 黃紅褐~紅褐色으로 變하는 것이 이 木材의 特徵이다. 橫斷面에서 導管의 排列은 散孔材로 觀察되며 春材에서 秋材로의 導管移行은 無變 (사진설명 2) 또는 極漸으로서 導管의 크기는 小이고 그 數는 적은 편이다. 年輪界의 判明度는 若明 또는 거의 不明이고 無數한 狹體線이 存在함을 觀察할 수 있다. 徑斷面에서 導管溝가 明確하고 體線의 放射組織은 적은 紋點을 形成한다. 光擇度 中, 精緻度 精, 硬度 中~下이고 交錯木理가 顯著하다. 觸斷面에서 體線은 導管溝와 混同되어 觀察하기 難하며 香氣와 味는 乾燥前까지는 시구름한 냄새를 내고 乾燥에 따라 그 程度가 감소된다. 苦味, 重量은 中임.

8) 顯微鏡的 性質

橫斷面上 單一導管 最大의 것은 觸斷方向 123.3μ , 徑斷方向 161.7μ 으로 그 最小徑의 것은 35.6μ 이다. 導管膜厚는 $2.2\sim8\mu$, 複合導管이 많이 出現하며 2~3 複合이 普通이나 때로는 5 複合導管도 나타나고 主로 徑斷方向으로 複合을 한다. 複合導管의 膜厚는 $3.8\sim9.6\mu$ 이다. 柔細胞의 排列은 周圍狀이 많으나 其量은 적은편이고 纖維와 識別하기 困難하다. 1mm 間의 體線數는 적은 편이어서 6~8個가 觀察된다.

徑斷面上에서 單一導管長은 $253.8\sim756.0\mu$ 으로 穿孔은 單一이 普通이나 階段狀의 것도 적지 않게 觀察된다. 導管膜壁에는 많은 紋孔이 觀察되며 그 排列은 交代狀으로 그 徑은 $3\sim6\mu$ 입. 木纖維長은 $533.8\sim1300.3\mu$, 平均 838.25μ 이고 纖維幅은 $14.4\sim29.1\mu$ 平均 20.9μ , 纖維膜厚는 $1.6\sim4.2\mu$ 으로 春秋材間에 差異가 觀察된다. 體線은 异性.

觸斷面上에서 體線은 主로 複列이나 때로는 單列 複列 體線高는 그 最高의 것이 585.0μ 에 달하여 體線幅은 $14\sim53.4\mu$, 其 平均幅은 約 3.5μ .

마. 日本產 너도밤나무 (*Fagus crenata* Blume)

9) 肉眼的 性質

材色은 淡紅黃褐色을 띠우고 心邊材의 區別은 거의 不明, 橫斷面에서 導管의 排列은 散孔材로 觀察되며 春材에서 秋材로의 導管移行은 漸 (사진설명 4)이나 導管의 存在는 注意하지 않는限 觀察키 곤란할 程度의 크기이다. 導管의 크기는 春材에서 小, 秋材에서 极小이며 그 數는 极히 많다. 狹體線을 가지며 年輪界的 判明度는 若明이다. 徑斷面에서 導管溝의 判明度가 거의 不明이고 體線組織은 一定間隙마다 紋點을 이룬다. 光擇度 中, 精緻度 精, 硬度 中, 觸斷面에서 體線高가 낮고 그 幅이 넓은 편으로 紗錐狀으로 觀察되며 材의 香氣와 味는 없으며 重量은 中임.

10) 顯微鏡的 性質

橫斷面上 單一導管 最大의 것은 觸斷方向 60.5μ , 徑斷方向 97.0μ 으로 春材部에서는 楕圓形 또는 卵形狀이나 秋材部에서는 角狀의 것도 觀察된다. 單一導管 最小의 것은 그 徑이 9.6μ , 導管膜厚는 $1.3\sim2.6\mu$ 이다. 그리 많지는 않으나 2~3 複合導管이 觀察된다. 柔細胞의 排列은 切線狀 또는 散點狀, 穿孔은 單一이 普通이나 階段狀의 것도 적지 않게 觀察된다. 導管膜壁上の 紋孔 排列은 相對狀이며 體線細胞가 分離된 膜壁에는 普通 階段狀 紋孔이 觀察

되며 紋孔徑은 3.2μ 程度임. 1mm 間의 體線數는 4~12가 出現한다.

箇斷面上에서 單一導管長은 301.0~882.0 μ , 木纖維長은 673.8~1674.8 μ , 平均 1286.3 μ 이고 纖維幅은 10.7~30.8 μ , 平均 18.0 μ 이다. 纖維膜厚는 1.6~9.0 μ , 體線은 异性이며 體線柔細胞 中에 結晶狀 細胞를 觀察할 수 있다. 箇斷面上에서 體線은 單列, 複列及 多列體線이 觀察되어 單列體線高는 30~294.6 μ , 比較的 큰 多列體線에 있어서 並列細胞數는 一般의 으로 3~25個程度가 觀察된다.


参考文獻

Edward Charles Jaffrey; The anatomy of woody plant. P.447~449 (1922)

Sass J.E.; Botanical microtechnique (1951)

Committee on nomenclature I. A. W. A.; International glossary of terms used in wood anatomy. Tropical woods. No. 107 P.1~36 (1957)

사진 설명



1. 臺灣產 후박나무의 橫斷面
x 50 導管移行은 無變

Chattaway, M. M; Proposed standards for numerical values used in describing woods. Tropical woods. No.29. P.23 (1932)

Brown, H.P., Panshin, A.J. and Forsaith, C.C.; Text book of wood technology Vol. 1. (1951)

Record, S.J: Identification of the timbers of temperate north America (1934).

山林 遷; 朝鮮木村の識別 (1938)

山林 遷; 木材組織學 (1958)

兼次忠藏; 木材識別方法의 基礎的研究 (1~5), 日本林學會雜誌 十卷三號~十四卷二號 (1929~1931).

李弼宇; 韓國產至孚木材의 解剖學의 性質에 關한 研究. 水原林學會誌 第四號 P.26~56 (1961)

關谷文彥; 木材工藝學 (1933)


朱南浩, 李弼宇; 防腐處理에 關한 鐵道用木材枕木의 解剖學의 性質調查. 交通技術研究所 四科研究報告書 (1961).



2. 臺灣產 쇠마나무의 橫斷面
x 50 導管移行은 無變



3. 臺灣產 가시나무의 橫斷面
x 50 導管은 輻射孔性 排列



4. 日本產 니도밤나무의 橫斷面
x 50 導管移行은 漸