

Propylene Oxide Rubber에 關하여

許東燮*

1. 머릿말

最近合成고무의 發展은 날로 繼續되어 SBR, NBR, CR, BR 等等에 이어 stereo rubber가 登場하게 되었고 다시 ethylene-propylene rubber (EPR 또는 EPT) 가 出現하였으며 또 새로운 polyether rubber가 近間의 話題를 모으고 있다.

POR는 從來의 C-C結合을 가진 一般고무와는 달리 主鎖에 C-O의結合인 ether結合을 가진 고무로서 C-C結合고무에 比하여 弹性이 높고 主鎖의 自由回轉이 容易하며 酸素의 極性으로 말미암아 耐油性, 耐寒性, 低溫特性, 耐引裂性, 耐熱性, 耐 ozone性 等 많은 特性을 지닌 고무로서 1962年頃에 General Tire and Rubber Co.에서 最初로 商業을 目的으로 한 pilot 生產品으로써 市場開發이 開始되어 Dynagen XP-139라는 商品名으로 一時 出品되어 많은 耳目을 集中시켰지만 그 開發이 잠간 停止되고 있는듯한 點이 없지 않다.

最近에는 이와 類似한 epichlorohydrine rubber가 Hercules Powder Co. 와 Goodrich Chemical Co.에서 開發되어 市場開發이 行하여지고 있다는 것이다. 이와 같이 構造의으로 類似한 2個의 特殊고무는 앞으로 有望한 고무로서 發展할 餘地가 큰 것이다.

POR에 關한 觸媒 및 重合에 關하여서는 基礎的 或

은 工業的으로 開發되어 많은 特許가 있으나 其他 다른 物性에 關하여서는 General Tire and Rubber Co.의 具體的인 catalog 와 開發을 目的으로 研究된 報告等을 中心으로 要略하고자 한다.

2. POR의 製法

Propylene oxide를 KOH 등으로 重合시킨 低重合物은 urethane foam의 原料로 使用되며 普通 有機金屬觸媒를 利用하여 重合된 高重合度의 重合物이 고무狀 物質로서 POR라고 하는 것이다.

Proplene oxide의 重合은 開環重合(aldehyde, ketone, tetrahydrofurane 등의 重合도 包含)의 하나로 特히 alkylene oxide의 重合이며 觸媒는 開環重合時의 觸媒와 共通되는 點이 많은 것으로서 Ziegler-Natta 觸媒의 開發에 依하여 發展된 것이다.

Alkylene oxide의 高重合 觸媒에 對하여서는 많은 特許와 文獻이 있으나 大別하면 aluminium 또는 zinc의 金屬 alkoxide의 共觸媒와 其他 添加物을 加하여 만든것이 있고 alkali 土金屬化合物이 있는것으로 다음 表 1에 그 monomer와 觸媒를 나타내었다.

最近에 이와 같은 觸媒로서 trialkyl aluminum chelate 劑-水系(chelate化劑로서는 acetylacetone, diethylmalonate 등)의 高活性觸媒가 發展되고 있다.

古川②은 diethyl-Zn(Et₂Zn)-水系 觸媒에 依하여 pro-

表 1. 觸媒 開發 狀況 ①

會社	monomer	觸媒
Dow Chemical	Propylene oxide(+不飽和 epoxide)	FeCl ₃ -propylene oxide-水(또는 其他金屬鹽)
Union Carbide	"	alkali土金屬(Mg, Zn, Ni, Sr 등)의 碳酸鹽
General Tire	"	Zn(C ₂ H ₅) ₂ -水, Al-alkoxide-ZnCl ₂
Hercules	Epichlorhydrin(+不飽和 epoxide)	AlR ₃ -水-chelate 劑
Goodyear	Propylene oxide(+不飽和 epoxide)	—
Dunlop Tire	"	—

pylene oxide가 高重合物로 될 수 있음을 發見하였으며 그 重合의 一例를 들면 試驗管에 hexane 3.5 ml를

넣고 窒素置換한 다음 물 monomer 3.5 ml, Et₂Zn 0.31 g 을 順次의으로 加하여 重合한 것으로 그 結果는 다음

* 國立工業研究所 고무研究室長

表 2 와 같으며 添加한 물의 量이 同 mol 일 때가 가장活性으로서 生成된 重合體는 非粘着性인 彈性體로 된다.

表 2. Et₂Zn—水에 依한 propylene oxide 의 重合

H ₂ O/Et ₂ Zn (mol)	重合物 (%)	[η] benzene 中 30°C
0	0	—
0.25	0	—
0.50	10.7	2.3
1.00	78.3	5.4
2.00	0	—
3.00	0	—

Propylene Oxide 0.05 mol,
Et₂Zn 5 mol%,
Hexane 3.5 mol,
室溫靜置 24 時間

以外에도 數種의 類似한 觸媒가 開發되어 있는데 이 依한 觸媒는 Et-Zn-O-Zn 또는 Et-O-Zn-O-Zn 等의 金屬一酸素의 結合이 活性中心이 되고 있는 것이다.

또 Dow Chemical 的 重合例③로서는 無水鹽化鐵(FeCl₃)과 propylene oxide 를 四塗化炭素(CCl₄)中에서 加溫하면서 反應시켜 물로 部分 加水分解를 시키고 溶媒處理하여 紛末觸媒로 만들어 使用하는 것으로 다음 表 3 과 같다.

表 3. FeCl₃-propylene oxide-H₂O 觸媒에 依한 重合(80°C)

觸媒 (%)	反應 時間 (hr)	反應 率 (%)	結晶部分	
			(%)	分子量
Propylene oxide	4	48	100	40~45 200,000
Allyl glycidyl ether	8	137	87	<10
6% A.G.E. 와 P.O 와의 共重合	4	48	100	<10
Epichlorohydrin	4	72	100	60~65 200,000

Propylene oxide 의 單獨 重合體는 加黃이 困難함으로 加黃이 可能하도록 하기 為하여 不飽和結合을 가진 epoxide 와의 共重合을 行하는 것으로 ethylene-propylene-terpolymer 인 EPT 와 같은 方法이다. 不飽和 epoxide 依에서는 butadiene monoxide, allyl glycidyl ether (A.G.E.), glycidyl metacrylate, vinyl cyclohexane monoxide 等이 알려져 있으나 이와같은 monomer 的選擇은 觸媒나 POR 의 加工物性에 따라 判斷되는 것이다.


最近에 研究된 두 세가지 觸媒는 U.S. Rubber Co. (B.P. 663,526)의 [(*n*-butyl)₂P]₂NiCl₂에 依한 propyl-

ene oxide 의 butadiene 과의 共重合, General Tire and Rubber Co. (U.S.P. 3,242,103)에 依한 Zn(CN)₂ 와 金屬halogen化物(AlCl₃, FeCl₃, TiCl₃), Goodyear Tire and Rubber Co. (J. Polymer Sci., 4, A-1, 1163(1966)에 依한 zinc diethyl-sulfur, 古川等의 diethyl-Zn-dimethyl sulfoxide, diethyl-Zn-polyol, 鶴田等의 diethyl-Zn-acetone 等의 새로운 觸媒가 繼續 開發되고 있으며 重合方法이나 重合機器等도 계속 研究가 旺盛하고 있는 것이다.

3. POR 的 性質

Polyether 고무에는 polyepichlorohydrin 고무, polybutadiene monoxide, polytetrahydrofuran 等 ④에 있으나 여기서는 省略하기로 한다.


Propylene oxide 고무의 基幹은 propylene oxide 的 重合體로서



$n=1$ 일 경우는 特히 polyacetal 이라고 稱하는 Detrin (formaldehyde 가 主體) 等으로 알려진 樹脂이며 $n=2$ の 경우는 ethylene oxide 的 重合體로서 이미 超高重合體인 Polyox(U.C.C. 社)로서 市販되고 있다.

Propylene oxide 고무도 $n=2$ 에 相當하나 고무狀 彈性體로서 炭素-炭素 結合을 가진 一般고무와는 달리 炭素-酸素의 結合인 ether 型의 主鎖가 되는고로 여러가지 特性이 附與되고 있는 것이다.

Propylene oxide 的 單獨 重合體는 分子內에 不飽和結合이 없으므로 加黃이 困難하여 不飽和基를 가진 epoxide 的 共重合體가 實際로 開發되고 있으며 普通 第二成分으로는 allyl glycidyl ether(A.G.E.)가 主로 利用되는데 이 때의 構造式은 다음과 같다.



A.G.E. 와 共重合된 POR 는 다음 Fig. 1 에서 볼 수 있는 바와 같이 1647cm⁻¹ 과 3080cm⁻¹에 A.G.E. 의 二重結合의 吸收를 볼 수 있으며 X線迴折圖의 한 예는 Fig. 2 와 같다.

이와같이 主鎖에 不飽和基를 갖지 않은 點으로서는
低不飽和고무로 알려진 EPT 와 거의 같으며 그 特性도
共通되는點이 많다.

表 5. 共重合體의 最適配合




Fig. 1. POR의 IR Spectrum.




Fig. 2. POR의 X-線回折圖

그리고 Price^⑤의 粘度式을 利用하여 測定된 分子量은 約 50萬에서 100萬 程度이다.

Dow Chemical Co.의 propylene oxide-A. G. E. 共重合體의 組成과 物性과의 關係는 다음 表 4에서와 같이 A. G. E. 가 6%일 때 가장 좋다.

表 4. 共重合體의 組成과 物性

A. G. E. (%)	引張強度 (psi)	伸張率 (%)	硬 度
3	1,150	465	79
6	1,980	560	70
8	1,270	360	72

重合觸媒 : $\text{FeCl}_3\text{-propylene oxide-H}_2\text{O}$

또 共重合體의 最適加黃 配合 및 다른 고무와의 物性을 比較하면 다음의 表 5 및 表 6과 같다.

品 名	配合量 (PHR)
Copolymer (PO-A. G. E)*1	100.0
Phenyl-β-naphthyl amine	2.0
Stearic acid	2.0
Zinc oxide	10.0
Supper process furnace black (United. 65-U. C. C.)	35.0
Sulfur-30-1 (Stauffer Chem. Co.)	5.0
Tetramethyl thiuram disulfide (Methyl Tuads-R. T.)	2.0
2-mercapto benzothiazol(Captax-R. T.)	2.0

*1 PO, 94%, A. G. E; 6%, Cat.; $\text{FeCl}_3\text{-PO}$,

表 6. 市販고무와의 物性 比較

	Copolymer*1	Philprene 1703 (SBR)	Hycar 1042 (SBR)
引張強度 (psi)	1980	2480	2490
伸張率 (%)	560	960	535
引裂強度 (lb/in.)	244	124	149
反撥彈性 (%)	65	74	59
永久伸張率 (%)	52	24	13
熱老化後 引張強度變化 (46 hr. /70°C) (%)	+3.7	-7.8	-6.9
油容積變化(A. S. T. M. No. 2,22 hr. /70°C) (%)	+21	+56	+3
脆化溫度 (°C)	-56	-55	-32

*1. PO ; 94%, A. G. E ; 6%, Cat. ; $\text{FeCl}_3\text{-PO}$.

POR自體는 空氣中에서 安定性이 不足함으로 適當한 老化防止劑를 添加하여 安定性을 向上시켜야 하며 實際 加黃物은豫想하는 것 보다는 매우 좋은 安定性을 갖고 있다.

作業性도 極히 良好하여 mooney粘度가 40程度의 것은 roll의 溫度 70~80°C에서 配合剤의 混合이 容易하여 mooney粘度 30以下의 것은 特히 低溫 roll에 粘着하는 경향이 있으며 50以上의 것은 若干 素練할 必要가 있고 bunbury mixer混合에는 問題視되지 않는다는.

最近 General Tire에서 開發된 Dynagen XP-139와 日本의 德曹에서 試供品으로 開發된 T-POR의 物性은 다음 表 7과 같은 것으로 結晶性的 有無에 差異가 있다고 報告되고 있다.

또 Dynagen XP-139의 低溫特性이나 다른 고무와의 物性比較를 보면 Fig 3表 8 및 表 9와 같다.

表 7. POR의一般物性

	Dynagen XP-139	T-POR
色相	白色~燈琥珀色	白 色
比重	1.02	約 1.02
mooney 粘度 (ML 1+4, 100°C)	50~70	40~50
[η]	—	5~10(35°C benzene 溶液)
結晶性	微弱(X線)	極少(X線)
不饱和度	—	約 3 mol%
分子量分布	高	低
老化防止	非污染性 非褐色性	2,2'-methylene- bis(4-methyl-6- tert-butyl)phenol




Fig. 3. 温度變化에 對한 50% Modulus의 變化

表 8. POR 加黃物의 物性

	Dynagen XP-139	SBR	NR	EPT	CR
引張強度 (kg/cm²)	187	287	290	196	196
伸張率 (%)	580	560	530	430	390
硬度, Shore A	62	67	64	70	68
300% modulus (kg/cm²)	86	117	126	101	146
引裂強度 (kg/cm)	63	30	89	20	38
反撓彈性, 24°C(%)	64	68	55	60	54
發熱, 32°C(°C)	56	47	81	83	102

配合 : Dynagen XP-139 100, ISAF black 45, ZnO 3, stearic acid 1, nikel-dibutyl-dithiocarbamate 1, sulfur 0.8, tetramethyl thiuram disulfide 0.5, 加黃條件 149°C/30分. 其他 고무는 種類와 量을 變化시킨 것임.

表 9. 特殊고무와의 物性比較

	CR	NBR	EPT	IIR
引張強度	同	優秀	秀	秀
引裂強度	秀	優秀	優秀	秀
永久伸張率	"	劣	"	同
耐 ozone 性	優	秀	同	同
耐老化性	同	優秀	"	同
耐油性	優	劣	劣	秀
低溫特性	秀	秀	秀	秀

註 : 秀 = Dynagen XP-139 가 極히 優秀함
優 = " 優秀함
同 = " 와 거의 同一함
劣 = " 가 他고무보다 나쁜것

4. 純고무 配合 加黃

Propylene oxide의 homopolymer는 sulfur 加黃이 困難하고 propylene oxide와 allyl glycidyl ether(A.G.E)의 copolymer는 加黃이 可能하다는 것은 既述한바로 서 A.G.E가 3.3 mol% 含有되고 粘度가 ML₁₊₄=48 (100°C)이며 老化防止剤로 phenyl-β-naphthyl amine이 0.5部가 重合時에 添加된 POR와 NR(palecreep No. 1)와의 物性을 比較하면 다음의 表 10과 같은 配合으로 70±5°C의 roll에서 素練하여 加黃한 物性은 다음 表 11과 같다.

表 10. POR와 NR의 純고무 配合

	POR	NR
고무	100	100
ZnO	10	10
Stearic acid	1	1
Sulfur	1.2	2.5
Acc. TS (tetra methyl thiuram mono sulfide)	0.9	—
DM(dibenzothiazol disulfide)	—	1
N,N'-di-2-naphthyl-p-phenylene diamine	—	0.5
引裂防止剤	—	1

表 11. 純고무 配合 加黃物의 物性

	600% Modulus (kg/cm²)	引張強度 (kg/cm²)	伸張率 (%)	引裂強度 (kg/cm)	硬度 Shore A
POR	69	260	870	18	48
NR	68	225	850	51	43

加黃條件 : POR, 30 min/160°C

NR, 40 min/143°C

一般的으로 表 11의 加黃適正時間 前後의 物性은 加黃時間이 길어짐에 따라 POR는 耐熱性이 優秀함에도

不拘하고 引張強度는 最高值를 넘어서 急下降하는 경향이 있다. 即 20分 加黃에 105, 30分에 260, 40分에 225, 60分에 182 kg/cm²으로 變하는 것이다. 硬度는 POR 가 거의一定한데 比하여 NR는 若干 上昇하는 경향이며 引裂强度는 NR에 比하여 極히 적지만 2-mercaptobenzothiazol인 促進劑를 併用하면 若干 커지는 경향이 있다.

伸張과 引張應力과의 關係는 다음 Fig. 4와 같이 600%를 中心으로 轉到됨을 알 수 있다.




Fig. 4. POR 와 NR 加黃物의 Stress-strain 曲線

表11의 加黃物의 老化特性으로서 150°C의 Gear oven method로 試驗한 結果를 引用하면 NR는 1時間後에 引張強度와 伸張率이 각각 約 57%, 27%로 크게 低下되어 3時間後에는 測定이 不可能하지만 POR는 1時間後에는 33%, 1%로 低下되고 5時間後에는 48%, 8% 程度로 低下될 뿐이다.

600% modulus에서도 NR는 1時間後에 30% 程度로 增加를 보이다가 그 以上的 老化에는 測定이 不可能하며 POR는 1~3時間에서 46% 程度로 低下되다가 5時間에서는 上昇되어 28% 程度의 低下率을 나타낸다. 이와 같은 事實은 앞에서도述한 바와 같이 NR는 主鎖에 二重結合을 갖고 있기 때문에 熱空氣中에서 酸化되어 主鎖의 崩壊가 일어나지만 POR는 主鎖에 二重結合이 없으므로 主鎖의 切斷이 없어 耐熱性이 NR보다 優秀한 것이다.

Ozone濃度를 25 ppm로 하고 40°C에서 20% 伸張시킨 耐 ozone性에서도 原料고무主鎖의 構造上으로 POR는 16時間, NR는 3時間 程度에서 龜裂이 生기며 之은 龜裂이 試料 全面에 나타나는 時間은 20時間 및 5時間으로서 NR의 龜裂成長速度가 POR보다 훨씬 빠

르다는 것이다.

耐油性에 있어서 (ASTM. No. 2. oil) 膨潤度는 두 고무가 거의 같으나 引張強度는 沈積時間에 따라 그 低下率이 POR가 NR보다 적으며 600% modulus는 POR는 계속 低下되나 NR는 反對로 上昇되는 경향이며 伸張率의 低下는 POR가 若干 적은 것이다. 5 N-HCl 및 NaOH水溶液에 對한 耐藥品性으로 NR보다 POR의 膨潤度가 크지만 modulus는 NR는 低下하나 POR는 反對로 增加되고 伸張率의 低下는 NR나 POR가 거의 같으나 耐酸보다 耐油性의 低下가 若干 크다.

溶劑에 對한 膨潤度와 硬度의 低下率은 다음 Fig. 5와 같다.




Fig. 5. 各溶劑에 對한 膨潤 및 硬度變化 曲線(室溫)
POR ; —, 初期硬度 48
NR ;," 43
Methanol ; ●, Acetone ; △
Petroleum ether ; ×
Benzene ; ○
Tetrachloroethylene ; ▲

耐候性도 耐 ozone性과 같이 NR에 比하여 POR가 훨씬 優秀한 것이다.

5. POR 의 Sulfur 加黃

不飽和基를 가진 第二成分을 共重合한 POR 는 sulfur 加黃이 可能한 것이나 NR 나 SBR 에 比하면 不飽和度가 낮으므로 NR 나 EPT 와 같이 超促進劑의 添加가 不可缺한 것이다.

一般的으로 scoth time 은 dithiocarbamate 系促進劑가 빠르고 thiazol 系, thiuram 系는 17分/150°C 以上이나 thiazol 系인 mercapto-benzothiazole(M)은例外로 빠른 것이다.

加黃物의 引張強度를 比較하여 보면 tetramethyl thiuram monosulfide(TS), tetramethyl-thiuram disulfide(TT) 및 zinc dimethyl dithio-carbamate(PZ)에서는 20分/150°C에서 200 Kg/cm² 以上을 나타내지만 zinc-di-n-butyl dithiocarbamate(TL) 및 copper-dimethyl dithio carbamate(CU)에서는 40分/150°C 加黃에서 200 kg/cm² 以上의 引張強度를 나타내고 있는 것으로서 thiuram 系와 dithiocarbamate 系가 適當한 것으로 그活性度는 PZ, TT, TS≥SL, BZ, TL, piperidine pentamethylene dithiocarbamate(PP)>Cu, M 와 hexamethylene tetramine(HMTA)의 混合品, HMTA 와 dibenzothiazol disulfide(DM), M 와 DM 的 混合品, cyclohexyl benzothiazyl sulfenamide(CZ), M>DM, 2-mercaptop imidazoline (ZZ)의 順으로 低下되어活性이 强한 TT, TS 및 PZ 를 1部 程度로 使用하는 것이 좋은 것이다.

Sulfur의 量을 1部混用하였을 때는 TT 및 TS의 量이 增加될수록 scoth time은 길어지는데 이와같은現狀은 EPR 에서도 볼 수 있는 것으로 TS, TT 및 PZ는 그 量을 1部 程度 使用하였을 때가 最大의 引張強度를 나타내지만 BZ는 增量할수록 引張強度는 增大되나伸張率은 反對로 減少하는 경향이다.

300% modulus 에서도 BZ를 除한 TS, TT 및 PZ는 1部 以上에서도 顯著한 增大가 없는 것으로서 1部 程度의 添加量이 가장 適當한 것이다.

다시 TS, TT 및 PZ 를 1部 使用하고 sulfur의 量이 적을 때는 sulfur의 增量과 함께 引張強度는 增大되어 1~2部에서는 거의一定하나 BZ의 경우는 引張強度가 300% modulus 가 他 促進劑보다는 떨어진다. 또 sulfur의 量을 1部 以上으로 使用하면 blooming 現狀이 나타나는 故로 sulfur亦是 1部 前後로 使用하는 것이 좋다.

Sulfur를 使用하지 않을 경우에는 加黃이 困難하나 TT의 경우에는 그 量을 5部 程度로 增量하면 無黃加黃이 可能하여 40分/150°C 加黃으로 引張強度가 106 kg/cm², 伸張率이 680%, 300% modulus 가 52 kg/cm²로 될 수 있으며 促進劑의 併用은 각 각의 경우에 따

라多少 差異가 있는 것이지만 單獨 使用時와 큰 効果의 物性은 볼 수 없으며 PZ-DM 系의 併用은 D 및 M의 併用보다 scoth time이 若干 增加된 効果는 있다.

ZnO의 使用量도 2~3部 以上에서 引張强度나 modulus가 거의一定한 것으로 3部 程度가 適當하며 scoth time에는 無關한 것이다.

Stearic acid의 量도 3部까지는 scoth time에 無關하지만 그 以上으로 增量하면 scoth time이 길어지며 引張强度와 300% modulus는 增量될수록 低下되어 使用의 必要性이 認定되지 않지만 Mooney 粘度가 50未満으로 낮은 原料고무는 roll 作業의 容易性을 為하여 1部 程度로 添加하면 効果의인 것으로 黃을 使用하는 基本配合比는 다음 表 12와 같다.

表 12. 基本配合比

品名	配合量(部)
POR*1	100
HAF black	45
Stearic acid	1
ZnO	3
Sulfur	1
Accelerator	1

* 1 POR ; 不飽和度 3mol%, Mooney 粘度 $ML_{1+4}=30\sim40(100^{\circ}C)$

6. 充填劑 配合 加黃

于先 POR의 素練效果와 粘着效果는 NR(RSS #3)나 IR(Califlex #305)보다는 顯著하게 좋지 못하나冷 roll 素練 初期에서는 SBR(J. S. R #1500)나 EPR(Royalen 301)와 거의 같은 可塑化를 보이며 長時間의 素練으로 因한 mooney 粘度는 SBR나 EPR 보다 低下된다 Blabenda plasto graph⑦를 使用한 高溫素練의 影響은 다음의 Fig. 6와 같이 POR의 torque는 EPR나 IIR와 거의 같이 低下되나 IR 만큼 크게 可塑化되지는 않는다. 이것은 低溫素練에서는 機械的剪斷力으로 分子間의 剝離나 主鎖의 切斷이 일어날 수 있지만 高溫素練에서는 POR의 主鎖에 二重結合이 없으므로 IR처럼 酸化切斷이 없고 化學的으로도 安定하여 torque值가 低下되지 않기 때문이다.

또 各種 고무와의 粘着力를 比較하여 보면 表 13에서와 같이 室溫에서는 IIR 보다 다소 적은 경향을 나타내나 粘着力의 測定溫度가 70°C일 때는 다른 고무의 粘着力도 增加하지만 素練한 POR는 IR와 거의 같은 값을 나내는데 이러한 性質로 加工上 組合作業은 溫度를 높여서 解決할 수 있다는 點으로 實用面에서도 興味있는 것이다.




Fig. 6 Blabenda에 의한 각 polymer의 高溫素練
效果(120°C)

表 13. 各 고무의 粘着力 (g)

고무 Mooney粘度 $ML_{1+4}(100^{\circ}\text{C})$	POR *1	*2 素練한 POR	EPDM	IIR	IR	實測溫度	
						50	25
室 溫	35	128	19	196	700 (고무 파괴)		
70°C	365	546 (一部 고 무 파 괴)	98	246	576 (고무 파괴)		

註 粘着力은 Tackometer를 使用(接地面積 1.4mm²
接着時間 15秒)

*1; 不飽和度가 3.2~4.3 mol%인 POR

*2; roll 간격 0.45 mm로 室溫에서 200회 素練

且 HAF carbon black配合(50 PHR)에 있어서는 促進劑 TT量의 增加와 POR의 不飽和含有量의 增加는 加黃速度를 빠르게 하지만 加黃物의 物性에는 Mooney粘度와 같이 큰 影響을 미치지는 않는다. POR에 carbon black의 量을 增加시키면 고무分子와 carbon black粒子表面과의 相互作用이 增大되어 配合고무의 Mooney粘度가 增加하며 carbon gel量도 比例의으로 增加되는데 反하여 scotch time은 比例의으로 減少되어 初期加黃速度는 빠르게 된다. 特히 요오드 吸着量이 큰 다시 말하면 粒子徑이 적은 SAF carbon black 같은 것일 수록 比表面積이 커서 活性이 크다는 것은 周知의 사실이다.

一般的으로 加黃物의 特性에 있어서 carbon black의 量이 많아질수록 硬度, modulus, benzene膨潤度, 發熱 및 永久伸張率은 增大되나 伸張率은 反對로 減少되는데 引張強度 및 引裂強度는 carbon black의 量이 約 40~60 PHR(약 30~40%)일 때가 最大值를 나타내게 되고 扭曲龜裂抵抗은 40 PHR程度에서 最大值를 나타낸다.

Carbon black의 補強效果는 carbon black의 粒子徑

外에 構造나 表面活性度等 그 性質에 따라 左右되는 것이지만 POR도 汎用 고무와 마찬가지로 carbon black에 依한 補強性이 있는 것은 사실이며 粒子徑이 적을수록 引張強度, 硬度, 300% modulus, 引裂強度, 耐磨耗性이 增大되고 伸張率 및 反撥彈性은 減少되는 경향이 있다.

補強劑에 對한 特異한 選擇性을 갖고 있다는 것은 POR의 特性의 하나이지만 carbon black配合에 依한 補強效果 보다도 白色充填劑인 無水珪酸이나 含水珪酸配合에 依한 補強效果가 크다는 것은 다음 表 14에서 도 알 수 있는 것이다.

表 14. 各種 補強劑에 依한 加黃物性

	基本 配合	HAF	White carbon	Aerosi 1-30 (無水 珪酸)	Dixie- 200 (Clay)
300%Modulus (kg/cm ²)	600% 70	97	39	38	45
引張強度(kg/cm ²)	260	196	257	304	92
伸張率(%)	870	600	910	910	600
硬度, Shorze A	—	65	73	64	74
引裂強度(kg/cm)	18	43	48	47	30
反撥彈性(%)	—	—	52	54	24

基本配合 : POR 100, ZnO 10, st-a. 1, TS 0.9, sulfur 1.2.

HAF配合 : POR 100, ZnO 3, st-a. 1, PZ 0.5, DM 0.5, sulfpur 1.0, HAF 45

其他配合 : POR 100, Zn6 3, st-a. 1, PZ 1.0, TS 1.0, sulfur 1.0, filler 45,

無水珪酸, 含水珪酸, 表面處理炭酸칼슘, 輕質炭酸칼슘, clay等과 같은 白色充填劑는 carbon black과 같이 充填劑의 量을 增加시킬 수록 誘導時間이 短縮되어 加黃速度가 빨라진다.

白色充填劑中 硅酸類가 가장 큰 補強性을 나타내는 것으로 硬度, modulus, 引張強度, 伸張率, 耐磨耗性的向上을 認定받는 同時 反撥彈性, 壓縮률을이 良好하며 輕質炭酸칼슘은 補強性은 全然 認定되지 않으나 反撥彈性, 壓縮률을이 良好하여 表面處理炭酸칼슘과 clay兩者的 中間的인 性質을 나타낸다.

引裂強度는 硅酸 > clay, 活性炭酸칼슘 > 輕質炭酸칼슘의 順序로 低下되는데 輕質炭酸칼슘은 純고무配合보다 더 적은 수치를 나타낸다.

硅酸系充填劑를 使用할 時는 反撥彈性은 充填劑의 量에 따라 거의 直線的으로 低下되어 다른 充填劑보다도 顯著한 경향을 일으키며 壓縮률을이도 硅酸이 顯著하게 커지나 輕質炭酸칼슘은 거의 無變狀態이며 耐摩耗性도 硅酸系가 優秀하고 clay와 活性炭酸칼슘은

거의 無變狀態이나 輕質炭酸칼슘은 그 低下가 顯著하다.

老化性으로는 硅酸이 modulus增加와 伸張率의 低下가 크고 clay 나 炭酸칼슘類는 거의 無變狀態이지만 引張特性의 保存率은 모두 높다.

이와같은 白色 充填劑의 最大 引張強度를 나타내는 充填劑의 量은 硅酸이 約 30 PHR이고 clay 와 炭酸칼슘系는 40~60 PHR 程度이다.

POR는 伸張時에 結晶화가 容易한 것으로 炭酸カルボン酸의 경우 反復伸張으로 modulus가 增加되나 硅酸配合時는 그와 反對로 modulus低下가 일어나는데 이와 같은 現狀은 結晶화에 依한 應力의 增加로 充填劑와 고무 分子間의 2次結合의 切斷에 依한 欲化效果가 크기 때문이라고 생각된다.

Fig. 7에서 硅酸配合時의 stress-strain 曲線에서도 알 수 있는 바와같이 高伸張時의 應力의 增加는 極히 큰 것이 特徵의 하나로 이는 POR主鎖의 炭素-一酸素結合中의 酸素分子와 硅酸表面의 silanol 基(Si-OH) 사이에 水素結合이 形成되기 때문이다라고 들 말하고 있으나 아직 確實히 宪明된 바는 없으며 一般 合成고무와는 달라 앞으로 宪明할 餘地가 있는 것이다.

白色充填劑間의 混合效果에 있어서는 含水硅酸 適正充填劑의 40%까지 輕質炭酸칼슘으로 代置하여도 引張強度의 低下는 別로 없으며 兩者的 blend 比例變化시킴으로써 硬度와 modulus를 廣範하게 調節할 수 있는 것이다.

Sulfur 와 促進劑의 變量에 對해서는 앞에서 記述한 바와같이 그 量을 어느 程度로 增量하면 物理的性質이 低下되고 blooming이 나타나게 되어 品質의 低下를 招來하게 되는데 引張強度의 最大值는 sulfur 量이 1.0 ~ 2.0 PHR 일 때다.




Fig. 7. SiO_2 配合 POR 的 Stress-strain 曲線

POR의 補強劑配合 加黃物의 諸性質은 加黃條件에

따라多少의 變化가 있는 것이지만 그 한 例로서 表 15와 같다.

表 15. POR 加黃物과의 物性比較

	POR	EPT	SBR	NR
引張強度 (kg/cm^2)	170	185	220	245
伸張率 %	465	425	435	495
300% modulus(kg/cm^2)	108	114	132	126
硬度, Shore A	66	64	61	56
引裂強度 (kg/cm)	96	69	86	136
反撥彈性 (%)	74	67	70	76
發熱 ($^{\circ}\text{C}$)	28.7	46.3	32.7	25.0
屈曲抵抗 (cycle)	7.3	8.5	19.5	23.0
摩耗抵抗 (cc/3, 361回)	1.79	1.47	0.76	1.27
壓縮永久伸張率 (%)	48	22	13	50

POR와 EPT의 配合; polymer 100, carbon black 50, ZnO 5, St-a. 2, aromatic oil 5, 老化防止剤 1.5, sulfur 2, M 0.5, TT 1.5, 加黃條件 160°C 30分, 50 kg/cm^2 press cure.

NR와 SBR의 配合; 配合藥品의 種類와 量을 變化시킴

反撥彈性은 NR와 거의 같지만 引裂強度는 NR 다음으로 良好하고 發熱性은 NR와 SBR의 中間程度이나 耐摩耗性 耐屈曲性 및 壓縮永久屈曲은 좋지 못하다.

이외에도 methanol 및 ethanol에 對한 膨潤度가 큰 것이 缺點이지만 膨潤前後의 物性變化는 거의 볼 수 없음이 또한 特徵이라고 하겠다.

參考로 carbon gel의 測定方法은 加黃劑를 混合하기 前인 未加黃 配合고무를 24時間 放置하였다가 約 1g 을正確히 坪量하여 300 mesh의 표준체에 넣고 室溫의 benzen 中에 96時間 浸漬(24時間 마다 새로운 benzen 中에 浸漬)시켰다가 표준체와 不溶分을 乾燥시켜 重量을 坪量하여 carbon gel 量으로 하고 다음과 같이 計算한다.

$$\text{carbon gel, \%} = \frac{\text{carbon gel 重量}}{\text{原試料의 重量}} \times 100$$

7. Peroxide의 加黃

Poly propylene oxide(PPO)는 peroxide 만으로는 加黃이 困難하지만 propylene oxide 와 allyl glicyldil ether 와의 copolymer인 POR는 加黃이 容易한 것으로써 peroxide 와 sulfur 와 같은 加黃劑의 併用으로 더욱 優秀한 加黃體를 얻을 수 있는 것이다.

C-O의 結合을 가진 POR의 結合 energy는 20.0 kcal/mol.로서 饱和炭化水素인 C-C의 結合 energy 58.6 kcal/mol에 比하여 不安定함으로 主鎖의 分解가 보다 쉽게 일어날 수 있어 peroxide에 依한 加黃은 困難하다고 생각되어 왔지만 이와같은 特性을 逆으로 利用하면 可能한 것이다.

普通原料고무를 55~65°C의 mixing roll에서 2~3分間 素練하고 stearic acid, carbon black, 加黃助劑, 其他 添加劑等을 混練配合한 다음 最終으로 peroxide를 加하여 均一히 混練하면 140°C에서 30分程度로 加黃이 되는데 EPR는 peroxide의 半減期와 關聯하여 160°C에서 20~30分으로 加黃하는 것이 標準加黃이라고 말하고 있다.

PPO의 경우는 dicumyl peroxide(DCP)를 使用하여 130°C, 10分에서는 未加黃狀態로 存在하고 보다 높은 温度에서는 grease 모양으로 分解되나 半減期가 DCP보다 긴 di-t-butyl peroxide(D-t-BPO)나 또는 보다 짧은 benzoyl peroxide(BPO)로서는 고무狀 譚性體로 만들 수 있지만 peroxide에 依하여 分解되기 쉽고 EPR보다 scotch time이 아주 짧다는 것은 特性中의 하나인 것이다.

POR는 側鎖에 結合된 allyl基의 立體效果와 allyl位置에 있는 水素의 反應性이 큰 點等으로 主鎖의 切斷이 防止된다는 點을 생각하면 PPO에 있어서는 主鎖의 切斷을 防止할 수 있는 化合物이나 radical에 對한 反應性이 큰 monomer를 共存시키면 加黃이 더욱 可能하다.

EPR에서는 助劑로서 sulfur(S), quinone dioxime(QDO), styrene(ST), divinyl benzene(DVB), triallyl cyanurate(TAC), N, N'(m-phenylene) bismaleimide(BMI), 2,4-toluenediisocyanate(TDI), polymethylene polyphenylisocyanate(PAPI)등이 主로 使用되고 있으나 PPO에서는 S, ST, DVB, BMI가 有用한 것이며 POR에서는 EPR에 有用한 助劑中에서 QDO를 除外한 나머지는 고무狀 譚性體를 만들 수 있다는 것이다.

이와같이 peroxide와 助劑등의 경향으로 DCP-S系에서는 S/DCP가 1.0~1.5 mol比일 때 引張強度는 最高點에 達하나 硬度, 伸張率, modulus는 別다른 영향이 없으며 EPR에서는 S/DCP의 mol比가 약 1.5以上에서 300% modulus, 引張強度, 膨潤度等은 減少하고 伸張率은 增大된다. ⑨⑩

DCP-S系에서 DCP가 增加하면 綱目濃度는 增大되며 EPR의 引張強度는 0.01 mol附近이 가장 높다. ⑪

DCP-ST系에서는 DCP-S系와 大同小異하나 scotch time이 S助劑系보다 길고 膨潤度가 적은 것으로 보아 架橋效果가 적다는 것을 알 수 있으며 DCP-DVB系에서는 S 및 ST의 경우와는 달리 DVB의 增量에 따라 膨潤度는 增大되고 伸張率은 減少됨으로 架橋效果가 큰 것이며 DCP-BMI系는 DVB의 경우와 비슷하나 scotch time이 짧고 加黃速度가 比較的 빠르다.

DCP-S-polyisocyanate의 混合系에서 polyisocyanate

로서 TDI, PAPI, diphenyl methaneisocyanate(DPM-DI)가 主로 使用되는데 이들의 量이 增加되면 300% modulus, 引張強度, 硬度, 膨潤度가 增大되고 伸張率은 減少되는 경향이 있으며 같은 添加量으로서는 TDM, DPMDI보다 PAPI가 添加效果가 큰 것으로서 官能基數의 差에 依한 것으로 생각할 수 있다.

이와같이 peroxide加黃에 있어서 peroxide單獨을 使用하는 것보다 助劑를 使用하는 것이 좋으며 助劑로서는 S가 가장 좋은 加黃劑를 만들 수 있고 S助劑에 다시 polyisocyanate類의 添加로 機械的 強度를 顯著하게 改良할 수 있다.

DCP에 S, ST를 助劑로하고 polyisocyanate를 添加劑로한 PPO의 物性을 보면 다음 表 16과 같이 PAPI의 添加로 300% modulus와 引張強度가 顯著하게 向上되고 耐磨耗性의 改良 및 耐溶劑性의 向上도 볼 수 있다.

表 16. PPO 加黃體의 物性⑫

	100	100	100	100
Cadmium-Stearate	1	1	1	1
HAF black	45	45	45	45
DCP	6.25	6.25	2.7	2.7
S	0.63	0.63	—	—
ST	—	—	10.4	10.4
ZnO	3	3	—	5
PAPI	—	5	—	5
加黃條件(°C/min)	150/15	150/15	140/30	140/30
引張強度(kg/cm ²)	112	153	82	120
伸張率(%)	800	490	620	350
300% Modulus(kg/cm ²)	35	106	43	96
硬度, Shore A	55	74	64	82
屈曲性(萬回)	8	8	8	8
摩耗量(cc/1000回)	0.50	0.35	0.56	0.40
體積膨潤率(%)methanol (25°C, 70hr)	203	122	429	297
n-heptane	113	82	222	187
toluene	440	271	807	599

*1 不飽和度 0%, Mooney 점도(ML1+4, 100°C) 38~40

老化防止剤 2,2'methylene bis(4-methyl-6-tert-butyl Phenol) 0.5%인 日本 德山曹達 Co. 製品인 DCP—助劑系에 依한 POR加黃體의 物性은 表 17과 같다.

表 17. DCP—助劑系에 依한 POR加黃物性⑬

	100	100	100	100	100	100
Cadmium stearate	1	1	1	1	1	1
HAF	45	45	45	45	45	45
DCP	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
S, (S/DCP의 mol比)	1	2				

ST(ST/DCP 의 mol 比)			2	10		
PAPI(PAPI/DCP. mol 比)					0.4	
QDO(QDO/DCP. mol 比)						10
加黃條件(°C/min)	150 /20	150 /20	150 /20	150 /20	150 /20	150 /20
引張強度(kg/cm ²)	87	118	73	91	77	미가 량
伸張率(%)	982	883	433	503	293	"
硬度, Shore A	49	56	45	48	68	"
膨潤比(benzene, 25°C, 70hr)	0.12	0.12	0.13	0.15	—	"
300% modulus (kg/cm ²)	20	31	61	63	—	"

* 1. 不飽和度 1.3mol%, Mooney 粘度
(MLi+4, 100°C) 59
老化防止剤(2,2' methylene bis(4-methyl-6-tert butyl
phenol) 0.5%

8. POR에 關한 特許⑩⑮

Propylene oxide rubber의 開發研究는 主로 美國에서
盛行되어 Dow Chemical Co., Union-Carbide Co., He-
rcules Powder Co.에서 다수의 特許를 갖고 있으며
General Tire Co.와 日本에서도 數件 볼 수 있는 것으로
propylene oxide 또는 ethylene oxide, epichloro-
hydrin等과 같은 低級 alkylene oxide의 重合物 또는
共重合物에 關한 特許와 촉매에 關한 特許는 많으나
加黃 또는 安定化에 關한 配合處理에 對하여서는 몇 件
程度에 不過하다.

$n=0.5\sim 3$ 인 $\text{FeX}_3(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n$ 의 分子式을 가진 化合物을 觸媒로 하여 4%, 80°C, 48hr의 反應으로 分子量이 10~20萬인 polymer 45%와 液狀低分子의 混合物을 製造하는 Dow Chemical Co.의 特許인(U.S.P. 2, 706, 181~2(1955))에는 他 觸媒로서 鐵化合物도 使用한다고 한다. 또 propylene oxide 弹性體의 基本特許라고도 할 수 있는 U.S.P. 2,706,189(1955)에는 적어도 50%의 propylene oxide를 含有하는 epoxide 重合物로 分子量이 약 10萬, 融點이 50°C以上으로 酸化防止剤로 phenol 또는 aromatic amine을 0.5~2% 添加한다. 以外 觸媒로서 $\text{FeX}_3(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_0.3\sim 5$ (U.S.P. 2,811,491 (1957)), $\text{Fe}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$, $\text{Fe}(\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{Cl})$ 또는 $\text{Fe}(\text{OR})$ (R 는 炭素原子가 1~4인 脂肪族 또는 6~10인 芳香族化合物임)을 使用하는 U.S.P. 2,844,545(1958)이 있으며 日本特許公報(J.P.)에는 위의 特許에 해당하는 것으로 昭 33-7842이 있다. 또一部 加水分解된 Fe-alcoholate(U.S.P. 2,861,962, 2,873,258 J.P. 36-13,941) mono 또는 poly carbon 산의 Co 또는 Mg 鹽(U.S.P. 2,911,377) butylene이나 isobutylene 등의

Sn 鹽(U.S.P. 2,933,459, J.P. 35-16,249) 硝酸, 鞣酸 및 stearin 산의 Co 鹽, stearin 산의 Zn 鹽, 修酸의 Mg 鹽(U.S.P. 2,934,505) 알카리 土金屬類의 黃酸鹽(J.P. 36-13,091)을 觸媒로 使用하는 特許等을 Dow Chemical Co.에서 갖고 있다.

Union Carbide Co.의 特許를 보면 U.S.P. 3,031,439(1962)에 加黃이 可能한 copolymer의 明示列로서 alkene oxide와 glycidylether와 같은 vinylic epoxy의 copolymer 製造와 反應促進제로서 물에 對한 一定濃度의 SrCO_3 , CdCO_3 , ZnCO_3 , CaCO_3 , Ba-butylate 등을 使用하는 것으로 日本에서도 이와 비슷한 內容의 特허인 J.P. 34-8840, J.P. 35-5,997를 所有하고 있는 外에 촉매로서 알카리 土金屬의 amide 化合物(J.P. 35-4236), amidealcoholate(J.P. 35-10,148), 산화물(J.P. 35-11,795)을 사용하는것 알카리土金屬의 hexammoniate와 alkylene oxide로 重合用 촉매의 製造法(J.P. 36-18,311) 稀土類金屬의 碳酸鹽을 觸媒로 使用하는 特許(J.P. 35-9,646)며 以上의 촉매를 사용하여 不活性 유기 Vehicle中에서 중합하는 方法(J.P. 38-15,094), 일어진 중합체中의 촉매殘留物을 除去하는 方法(J.P. 35-15,395), halogene을 處理하여 分子量을 감소시키는 方法(J.P. 35-7,595), J.P. 36-7,647의 촉매로 共重合體를 製造하는 方法의 特허(J.P. 35-5,997)등은 Union Carbide Co.가 소유하고 있는 것들이다.

General Tire Co.는 B.P. 893,274(1962)에 halogen化金屬과 1~3價 金屬의 alcoxide存在下에 epoxide를 중합하는 것이고 B.P. 893,275(1962)에는 zinc chloride와 aluminum isopropylate를 觸媒로 propylene oxide, butylene oxide等과 같은 alkylene oxide와 butadiene-monoxide(2~20중량%)와의 copolymer에 0.5%의 N-phenyl-β-naphthylamine을 산화방지제로 첨가한다는 것이며 이들 特許에 해당하는 J.P. 35-10,047도 있는 것이다.

Hercules Powder Co.는 1962년 現在로 4個의 特許를 갖고 있는데 epoxide를 0.5~10%의 polyamine, polyamine-caramate, amine-halohydrate를 촉매로 170°C에서 5分 또는 120°C에서 60分의 反應으로 중합시키는 方法(U.S.P. 3,026,270)과 amine과 sulfur, dithiocarbamate, thiuram sulfide, 및 thiazol sulfide 中의 一種 또는 그 以上의 化合物을 촉매로 epichlorohydrin이나 epichlorohydrin과 alkylene oxide의 共重合을 行하는 特許(U.S.P. 3,026,305)外에 chelate剤와 유기 aluminum化合物를 촉매로 사용하는 特許(J.P. 35-15,797), 물, polyol, 多價phenol 및 有機亞鉛化合物과의 반응물을 觸媒로 alkylene oxide와 不

飽和 epoxy 化合物을 共重合시키는 特許(J. P. 38—6, 646)등이 있다.

Petro Chemical Co. 가 所有하고 있는 일본 特許는 觸媒에 關한 特허로서 週期律表의 1~3 族 金屬의 alkoxide 鑄化物 또는 유기 금속化合物(J. P. 32—2, 146, 2, 646, 35—1, 841)과 涼素化合物(J. P. 35—15, 394)을 촉매로 사용한다는 것이다.

그리고 日本에서는 Carbite Co. 가 가장 많은 特허를 갖고 있는데 全部가 촉매에 關한 것으로 유기亞鉛化合物과 알루미늄化合物의 併用(J. P. 37—4, 646), 週期律表의 4~8 族 金屬 halogen 化合物의 併用(J. P. 37—13, 346), titane alcohoxide 의 併用(J. P. 38—4, 693), 有機 알루미늄化合物과 2~3 族 金屬水酸化物(J. P. 38—5, 4 44), 및 aluminum alcohoxide 와 燐酸化合物의 併用 또는 單獨(J. P. 38—9, 445)등이 있으며 유기아연화합물 또는 유기 알루미늄화합물과 산소, 물, 및 고체산을 接觸시켜 觸媒로 하는 日本 化學纖維研究所의 特허(J. P. 36—291, 3, 394, 13, 446, 21, 044)며 주기율표의 2~3 族 金屬의 alcoh oxide 또는 alkyl 化合物과 alcohol 과의 反應生成物과 3~4 族 金屬의 固體酸化物을 각각 觸媒로 사용하는 特허(J. P. 37—18, 394~5)와 알루미늄계 촉매를 사용하는 特허(J. P. 38—14, 840)는 日本 武田藥品會社가 가지고 있다.

이외에도 日本 昭和電工의 제 4 族과 8 族의 alcohoxide 와 鹽化亞鉛을 觸媒로 하는 J. P. 36—12, 596 과活性 silica 를 사용하는 J. P. 9, 38-9147 의 特許가 있으며 日本 東洋曹達의 diethyl-Zn, 및 diethyl cadmium 과 金屬堿化物이나 硫化물을 촉매로 하는 特허(J. P. 36—13, 093), 제 4~8 族의 chelate 鑄鹽과 유기 금속화합물을 촉매로 하는 特허(J. P. 37—18, 897), J. P. 38—2, 747 J. P. 38—13, 796(日本住友化學)의 금속인 산염계, J. P. 36—18, 691(日本旭化成)의 epifluorohydrin 을 鹽化第 2 鉛系 촉매로서 중합하는 방법, J. P. 37—9, 685 의 alkali 금속 또는 alkali 土金屬系의 化合物과 alkylene oxide 의 반응으로 촉매를 製造하는 방법의 特허, J. P. 36—20, 392(日本放射線)이나 J. P. 36—20, 599(Du pont)에는 放射線을 이용하여 alkylene oxide 를 vinyl monomer 와 공중합시키는 方法과 hexa fluoropropylene oxide 를 중합하는 方法, 그 중합물을 精製하는 방법인 J. P. 37—559 도 있다. 이상에서 美國特許와 日本特許를 綜合해 볼 때 Dow Chemical Co. 는 主로 鐵觸媒系를 特징으로 들 수 있으며 가장 광범위한 特허를 소유하고 있고 U. C. C 社는 alkali 土金屬系의 촉매에 關한 特허가 많고 日本특허에서 가장 많은 소유권을 갖고 있는 Hercules Powder Co. 는 epichlorohydrin 또는 epibromohydrin 의 중합 또는 propylene oxide 와 A. G.

E. 의 共重合에 關한 特허가 중심이 되고 있다. 그리고 일본특허는 거의가 알루미늄계촉매에 關한 것인데 全體的으로 보아 溫度, 압력등의 諸條件를 明記한 特허는極히 小數이고 대부분이 촉매에 關한 特허들이다.

Propylene oxide 의 중합물이나 共重合物은 日光이나 자외선에 의하여 劣化되는 경향이 있어 酸化防止劑 같은 安定劑의 첨가가 必要하고 POR 의 實用化에 가장 중요한 加黃 또는 交差結合別로 各 特許를 보면 Dow Chemical Co. 의 U. S. P. 2, 706, 189 에 phenol 系 및 芳香族 amine 系 U. C. C 社의 J. P. 33—9, 486에 N, N, N', N'- tetra bis(2-hydroxy alkyl) ethylene diamine, J. P. 34—10, 783에 没食子酸 propyl, J. P. 34—1, 834에 phenyl- β -naphthyl amine, 中합된 trimethyl dihydroquinoline, N-nitroso phenyl amine, J. P. 36—14, 635에 poly alkyleneoxide 93~3 部와 acrylic acid 등의 不飽和 carbanic acid 重合體 7~97 部를 배합한 成物.

General Tire Co 의 B. P. 893, 275에 N-phenyl- β -naphthyl amine.

京都大學 化纖研究所의 J. P. 37—8, 937에 水酸基와 amino 基를 가진 芳香族化合物. J. P. 37—15, 471에 benzidine 또는 그 유도체, J. P. 38—11, 271에 thiadine ring 을 가진 芳香族化合物.

武田藥品의 J. P. 37—9, 327에 hydroquinoline 또는 hydroxyisoquinoline 化合物. J. P. 37—14, 488에 iodine, 無機 또는 有機 iodine 化合物. 明成化學의 J. P. 37—14, 489에 thioglycohol, thio glycolic acid 또는 thiophenol 등을 酸化防止剤로 사용하는 것 등이 있다.

加黃 또는 交差結合에 關한 特허는 극히 적은 것으로 U. C. C 社의 特허 外에 J. P. 37—9, 324에 유기 peroxide 化合物과 sulfur 를 加熱시켜 交差結合을 形成시키는 方法으로 POR 은 勿論 他고무와의 blend エ도 적용될 수 있는 것이다.

9. POR 的 經濟性

Propylene oxide rubber의 經濟性에 對하여 美國의 경우를 살펴보면 다음과 같다⑩.

POR에서 가장 問題視되는 點을 指摘한다면 汎用고무와 경쟁할 수 있는 價格的인 面과 加黃性에 關한 것이라고 할 수 있다.

Propylene oxide 는 $14\frac{1}{2}$ cent/1b 로서 butadiene(12 $\frac{3}{4}$ cent/1b), ethylene (5 cent/1b), propylene (5 cent/1b)에 비교하면 高價이며 propylene oxide 만의 中합체는 加黃이 困難함으로 EPT 와 같이 第二成分으로 보통 allyl glycidyl ether(A. G. E)등으로 copolymer 를 만들어야 加黃이 容易한바 A. G. E 는 Dow Chemical

Co. 와 Shell Chemical Co. 에서 少量 生產하여 市販되고 있는 것으로 그 價格은 2 dollar/1b 로서 비록 少量 을 使用한다하여도 原價에 미치는 영향은 큰 것이다. 앞에서 설명한 表 4 에서 보는 바와 같이 propylene oxide 가 94%, A.G.E. 가 6% 일 때의 copolymer 가 最適品 이라고 보면 1 lb 의 原料고무에 對한 cost 는 propylene oxide 13 cent 와 A.G.E. 12 cent 로 合計 25 cent 가 된다는 셈인데 美國內에서 25~30 cent 로 판매되고 있는 汎用고무인 SBR 와 비교한다면 高價로서 경쟁하기는 무척 어려울 것이다.

그러나 A.G.E. 的 生產規模가 확대되어 그 價格이 1 dollar/1b 이하로 되고 propylene oxide 도 直接 산화법을 實現하여 9 cent/1b 程度로 저렴하게 된다면 原料比는 15 cent 程度가 될 것으로 이러한 合理化에 期待하지 않을 수 없을 것이다.

참고로 ethylene 과 propylene 이 主原料가 되는 EPR 도 중합방법은 비슷하나 다만 propylene 을 한 단계 더 反應시킨 propylene oxide 的 價格 差異가甚한 것이지만 EPT 와는 거의 경쟁할 수 있는 것으로 볼 수 있다.

10. POR 的 將來性과 問題點

現在 開發段階에 있는 새로운 고무로서 장차 工業化가 可能한 POR 的 實用化에 있어서 다소의 問題點을 살펴보면 第二成分의 問題, 觸媒의 問題, POR 的 特性을 要求하는 應用面에 對한 商品으로서의 수요개척 등이 있는 것으로 現在 加工性과 商品화의 開拓, 觸媒의 개량등이 重點으로 研究되고 있는 실정이다. 特殊고무로서 登場되고 있는 chloroprene 고무, nitrile 고무, butyl 고무, EPT 와 最近 開發中인 epichlorohydrin 고무와의 競爭도 생각하지 않을 수 없는 것이다.

原料로 보면 propylene oxide 는 石油化學工業의 발전에 따라 장차는 비교적 염가의 monomer로서 얻을 수 있을 것이며 comonomer 인 A.G.E. 도 充分히廉價로 될 수 있어 안심할 수 있게 될 것이다.

<Topics No. 2>

CNR 란?

CNR 是 Thiokol Chemical Corp. 的 Reaction Mortors Division에서 開發한 새로운 fluoro-carbon 彈性體로서 耐強酸化劑, 耐溶劑性이며 저온에서도 flexibility 가 좋고 火炎에도 타지 않는(加壓酸素) 特司 航空機用으로適合한 고무인 Carboxy Nitroso Rubber (CNR) 이다. CNR Gum의 一般的인 性質은 다음과 같으며 加黃體, dipping 및 splay 品, 發泡品, 接着劑, coating 等 널리 利用된다.

色相 : 琥珀色의 투명 無色

結晶構造 : 無晶形

POR의 物性面으로 보면 고무로서 충분한 자격이 있는 것으로 耐摩耗性, 耐藥品性에 다소의 改良이 要求되며 또 近間 많은 研究를 集中케 하는 他고무와의 blending 도 비교적 可能한 것으로서 需要面으로 볼 때 必要因子의 하나가 될 것이다.

이상과 같이 점차적으로 發展되고 있는 POR는 chloroprene, nitrile 고무, EPT 등의 特殊고무의 長點을 결합한 고무로서 반드시 수요가의 期待에 이바지 할 수 있을 것이다.

參考文獻

- ① Chemical Week, May, 18. 39 (1963)
- ② 古川, 三枝 et al. 工化, 62, 1269 (1959) 工化, 63 1817 (1960)
- ③ J. G. Hendrick Son, A. E. Gurgiolo, W. E. Pre scott, Ind. Eng. Chem. (Product Research and Development), 2, No. 3, 199 (1963)
- ④ 許東燮, 고무技術協會誌, Vol. 1. No. 1, 31 (1966)
- ⑤ C. C. Price, et. al, J. Polymer Sci., 34, 157 (1958)
- ⑥ I. D. Roche, Rubber Age, 93, No. 6, 921 (1963)
- ⑦ Meder, A., Mag. W., Rubber J., 146, No. 6, 39 (1964)
- ⑧ 東敬一, 高分子, Vol. 17, No. 191, 117 (1968)
- ⑨ Dutral Catalog
- ⑩ Natta, G., Crespi, G., Diguilis, E. D. and Ballini, G., Rubber and Plastic Age, Jan., 53(1961)
- ⑪ Lenas, L. P., Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Develop., 3[4] 277 (1963)
- ⑫ 東敬一 外 4 名, ゴム協會誌, Vol. 41. 187 (1968)
- ⑬ " " " " 186 (1968)
- ⑭ 日本特許公報
- ⑮ Chemical abstract
- ⑯ Chem. Eng. News, 42, No. 19, May, 11(1964)

分子量 : 약 300,000

含酸 : 0.5~1.5 mol%

比重 : 1.9

溶解性 : fluoro carbon

Mooney粘度 : 10~25 (分子量과 含酸에 따라 나름)

引張強度 : 1,000~2,000 psi

伸張率 : 250~800 %

硬度, Shore A : 35~80

Comp. set : 15~30 %

Rubber Age Vol. 101. No. 5 p. 45 (1969)