

새로 開發되는 合成고무

ALFIN RUBBER에 對하여

李 賢 五*

1. 緒 言

後進國이라는 不名譽스러운 태斗리에서 벗어나 中進國으로 邁進코져 몸부림 치며 前進에 前進을 거듭할뿐만 아니라 일초라도 철줄모르고 工業立國으로서의 理想境實現에 急切치를 올리고 있는 希望의 70年代, 또한 이와 함께 科學技術의 눈부신 進步는 輸送 運輸關係에 대하여 高速化를 可能하게 할뿐만 아니라 나아가서는 一日 生活圈을 이룩하여 주는 져 굳세고 능숙한 姿勢로 뻗어나가는 四通八達의 高速道路, 이위를 달리는 高速 tyre에 대한 問題點이 速速 나타나고 있는 實情이다.

이러한 問題를 解決하는 方法을 大別하면 原料고무 問題와 tyre의 構造 및 設計上의 問題로 區分할 수 있을 것이다.

이에 筆者는 本協會主催 1970年夏季 고무技術 seminar의 中心課題中의 하나인 高速 tyre用原料고무에 關한 問題解決을 為主로하는 한편 我國고무工業이 하나의 加工工業의 해두리를 벗어나 새로운 轉換期를 이룩하려는 與件도 成熟되어가는 이에 겸하여 我國고무工業에 大課題인 合成고무製造面의 解決策樹立에 조금이라도 寄與코져 하는 目的에서 이 課題 講義의 뜻이 더욱 깊으리라고 생각되는 바입니다.

Alfin rubber는 Alfin catalyster에 의한 重合物로서一般用合成고무이며 butadien을 主體로하는 butadien-styrene及butadiene-isoprene共重合體이다. Butadiene結合樣式은 trans-1, 4及 vinyl結合이 많다. 이 때문에 剛性이 強하고 耐摩耗性, 耐外傷性, 耐 slip性能이 優秀하다는 것이 認定되어 tyre tread用原料고무로서 그의 評價는 注目되는 것이다.

2. Alfin Rubber의 걸어온 길

1921年代 後半으로부터 始作된 butadiene系의 合成고무製造 研究는 金屬 Na catalyster로 하는 重合을 為

*仁荷工大 고무研究室

始하여 이루어졌으나 實用化된 것은 I.G(獨)의 Buna-S가 처음이다.

第2次 大戰中 또는 戰後 美國에 있어서는 美國政府의 後援下에서 乳合重合 SBR, Na-halide catalyster polybutadiene 및 Alfin catalyster polybutadiene에 關한 研究가 併行되고 있었다.

Alfin process은 M.I.T.의 A.A.Morton氏等에 의하여 研究되어 1940年代에 Allyl-Na, Na-isopropoxide及NaCl의 3種의 Na 鹽을 가지는 catalyster가 butadiene 따위의 重合에 極히 活性이 있는 것이 發見되었다. 이 catalyster系는 alcohol及olefin이 主成分으로 되어있기 때문에 Alfin catalyster라고 부르게 되었다.

그러나 初期의 Alfin polybutadiene은 그의 높은 trans構造와 높은 分子量(500萬~1000萬以下로 낮추기가 不可能하였다) 때문에 加工性이 不良하고 滿足한 性能을 얻기 위하여 高度의 油展을 必要로하게 되었다. 이 때문에 良好한 物性을 얻을 수가 없게 되므로 基礎的인 範圍의 研究로 中止할 수 밖에 없었다고 한다.

U.S.Industrial Chemicals Co.는 Cincinnati研究陣에서 Alfin rubber에 關한 Morton氏等의 研究를 繼承하여 改良研究를 繼續한바 그의 結果로 1959年에 分子量調節剤로서 1, 4-dihydronaphthalene 따위의 dihydronaphthalene芳香族化合物을 反應系中에 導入함으로써 適當한 分子量을 가지는 polymer를 얻게 되었다.

이에 의하여 Alfin catalyster에 의한 polybutadiene이 一般用고무로서 實用에 供給되게 되었다.

3. Alfin Rubber의 製造









3.1 Alfin Catalyster

Alfin catalyster는 不均一系의 觸媒이며 Allyl-Na, Na-isopropoxide及NaCl의 三種의 Na 鹽으로부터 되어있다.

Morton氏等의 研究에서 아는 合成法은 Na-dispersioin(有機溶劑)의 4當量을 2mol의 鹽化 amyl과 反應

시켜 그의 $C_5H_{11}Na$ 과 $NaCl$ 의 反應스라리에 1mol 의 isopropanol, 다시 1mol 의 propylene 을 反應시켜 $C_5H_{11}Na$ 을 transmetalation 시켜 일어지는 것이다.

最近에는 U.S. Industrial Chemical 社에 의하여 觸媒改良이 研究되어 $C_5H_{11}Cl$ 代身 C_4H_9Cl 을 使用하고 또 한 添加順序를 變化시키는 方法으로 보다 經濟的인 合成方法이 發見되어가고 있다.



또한 Morton 氏等은 Alfin catalyster 的 各種 alcohol, olefin 的 効果를 廣範圍로 檢討하였다. 이러한 것들은 重合의 活性, polymer 的 micro 構造에 미치는 영향이相當히 크고 活性이나 trans/vinyl 比로부터 單純한 構造를 가지는 isopropanol 와 propylene 的 組合이 第一良好하며 다시 第3成分인 無機鹽類의 種類도 反應과 物性에 주는 영향이 큰것이나 $NaCl$ 가 balance 가 取하여지고 있음을 確認하였다.

표 1 Butadiene 的 Alfin重合에 있어서의 Catalyster 成分의 效果

Componant	Molesx10 ²	Polymer yield	Inherent Viscosity dl/g	Structure Trans of 1, 4	Trans of 1, 2	polymer Ratio trans 1, 4 : 1, 2
Methylated olefin from ^{*1}						
Propane	36	76	18	67	25	2.7
1-butene	39	15	12	65	27	2.4
1-pentene	40	6	2	57	32	1.8
1-Hexene	41	10	5	67	27	2.5
3-Heptene	31	4	7	64	20	3.2
2-Octene	29	5	8	59	19	3.1
Isobutylene	33	10	8	61	27	2.3
2-methyl-butene	37	1	1	—	—	1.1
Toluene	41	11	5	58	30	1.9
Alkoxide form ^{*2}						
2-butanol	40	57	18	67	25	2.7
2-pentanol	40	39	11	64	23	2.8
Cyclopentanol	34	1	14	65	19	3.4
Cyclohexanol	43	12	9	57	20	2.9
t-butyl alcohol	40	7	10	60	21	2.9

※1. Na-isopropoxide 와의 組合

표 2 Butadiene 的 Alfin 重合에 있어서 catalyster 的 各種無機鹽의 效果※1

Salt	Ratio of trans 1, 4 to 1, 2 Structure	Intrinsic Vis- osity de/g	Yield(%)
NaI	3.71	13	49
KBr	3.63	17	27
NaF	3.58	14	67

※2. Allyl-Na 와의 組合

KSCN	3.5	12	72
LiCl	3.42	16	68
LiF	3.22	7	2
NaCl	3.2	17	75
KF	3.17	16	22
KCl	3.17	15	75
K_2CO_3	2.95	11	69

※1 NaCl 의 2/3을 各種鹽類로 置換한 경우

3-2 分子構造

Alfin 觸媒에 의하여 얻어진 polybutadiene의 micro構造는 IR에 의하면 1,4-trans form: 70%, 1,4-cis-form: 10%, vinyl: 20%이라고 한다. 그러나 現在 U.S. Industrial Chemicals Co.의 pilot plant에서 製造된 sample(共重合體)에 對하여 그의 micro構造를 測定하여 본다면 cis form含量은 거의 없고 vinyl結合이 많게 되어 있다. 他種高分子와 比較한構造를 표 3에 나타낸다.

표-3 各種合成고무의 micro構造

고무別	Alfin 85/15	B/S	溶液重合 SBR	CBR	SBR 1500
Micro構造					
Styrene含有量(Wt%)	15	25	0	23.5	
Butadiene					
Micro構造					
Cis-1,4(%)	trace(7)	39.5	97.5	12	
Trans-1,4	69	53	1.2	68.5	
Vinyl (%)	26	12.5	1.3	19.5	

共重合도 可能하며 styrene, isoprene을 少量共重合시킴으로써 polybutadiene의 gel의生成이 쉬운것을比較的的防止할 수가 있다.

物性面으로도 特히 加工面에서도 copolymer을 5~10%含有시키는 것이 良好한 것이다.

Cis含量이 極端으로 적고 또한 copolymer含量이 5%에서도 一般用合成고무로서 使用可能하다는 것은 從來에는 보지못하던事實이라 하겠다. 이點에서 comonomer가 block結合으로 되어있기 때문이 아닌가 하는 推測이 되고 있으나 NMR에 의한 檢討로부터 block性은 認定되지 않고 있다.

3-3 分子量調節劑

Alfin rubber의 實用化에 있어서 分子量을 適當히 調節하는 것이 key point가 되는 것이다. U.S. Industrial Chemicals Co.에 있어서 Alfin rubber가 開發된 根據는 이 分子量調節劑의 發見에 있다. V.L. Hansley及 R.H. Greerberg은 30~40種의 分子量調節效果의 可能성이 있는 化合物에 對하여 廣範圍하게 檢討하고 1,4-dihydro 芳香族化合物特히 1,4-dihydro naphthalene이 Alfin重合에 適當한重合調節劑인 것을 發見하였다.

勿論 그때까지도 分子量을 調節하는 試圖가 없었던 것은 아니었다.

즉 觸媒組成의 Na-isopropoxide와 Acetyl-Na과의 比率을 極端으로 變化시킨다거나 또는 amine, ether類를 觸媒 complex에 添加하는 方法따위가 있으나 分子構造가 變化되는 難點이 있다.

1,4-dihydro 芳香族化合物은 이와같은 缺點이 없고 分子量의大小에 의하여 얻어지는 polymer의 micro構造가 變化치 않는 사실을 IR Spectol及NMR에 의하여 確認되고 있는 것이다.

이 調節劑의 量的關係(分子量~添加量)에 對하여는 표-4와 같으며 重合型式에 의하여 그의 所要量이 다를 것이다.

표-4 重合法의 差異에 의한 分子量

調節劑所要量

Process type	Moderator	Range(% weight) of moderator to monomer
Batch	DHB	2.0~12.1
Batch	DHN	1.70~21.0
Semi Continous	DHB	0.62~0.92
Continous	DHN	0.15~0.5
	DHB : 1,4-Dihydrobenzene	
	DHN : 1,4-Dihydro naphthalene	

以上 1,4-dihydro 芳香族化合物에 對하여 이야기했으나 U.S. Industrial Chemicals Co.에서 分子調節劑에 對하여 다시 探究하고 있어 最近에는 allyl naphthalene, dihydroanisol 따위도 分子調節效果가 있다고 말하고 있다.

3-4 製造工程

Alfin rubber는 溶液重合에 의한 合成品으로 一般的으로 butadiene-styrene 혹은 butadiene-isoprene의 共重合物이다.

Alfin rubber process의 特長은

- i) Alfin 觸媒(不均一系)을 使用한다.
- ii) 分子量調節劑에 의한 polymer의 分子量을 control 할수있다. 이 때문에 品質安定性이 높다.
- iii) 反應速度가 從來의 溶液重合에 比하여 빠르고 또한 轉化率도 높다.
- iv) 反應溫度는 特殊한 冷却設備를 必要치 않을 程度의 温度이다.

Alfin rubber의 catalyster는 從來의 溶液重合 type合成고무에 使用되는 Ziegler系 catalyster 혹은 有機Lithium 觸媒에 比하여 大端히 타보한 觸媒라고 말할 수 있다.

普通의 溶液重合에서 水分 acetylene類 따위의 不純

物을 엄격히 精製할 것을 必要로 하나 Alfin catalyster 反應에 있어서는 이러한 不純物은 觸媒毒이 되지 않으며 觸媒의 consumer 가 될 뿐이므로 어느 程度의 範圍內에서는 許容할 수 있는 것이다.

Butadiene-butene-butane 溶分을 Alfin catalyster 에 의하여 重合시키는 경우에 butadiene 만이 選擇的으로 重合되어 poly-butadiene 을 얻을 수 있는 可能性이 認定되었다. 이 事實로부터 原料의 specification 에 對하여도 너무 임밀한 必要가 없고 다른 方法에 比하여 操業上에서도 有利하다고 말할 수 있다.

Process 는 그림 1에 나타난 바와 같이 重合反應部(原料, 觸媒, 分子量調節劑의 feed tank, 數基의 重合器等)과 溶劑回收精製部(blend tank, 溶劑分離器, 溶劑精製塔等) polymer 的 뒤 處理 및 觸媒 分子量調節劑調整部의 各部分으로 되어 있으며 각각은 從來裝置보다 compact 한 것이다.




그림 1 Alfin rubber 的 製造工程圖

原料로 butadiene-styrene 또는 isoprene, 溶劑, 觸媒 分子量調節劑를 重合器에 連續的으로 裝入시키고 反應을 開始시킨다.

反應速度, 反應溫度, 轉化率 따위는 既述한 바와 같이 經濟의이다. 또한 反應生成物 中의 不純物은 다음의 水洗式工程에서 簡單히 除去할 수 있다. 溶劑은 水蒸氣로서 蒸溜되고 물及 polymer 와 分離시키고 精製 후 重

合反應部에 循環再使用되는 것이다.

溶劑와 分離된 polymer 는 脫水, 乾燥, 成型, 包裝 따위의 工程을 거쳐서 製品고무가 되는 것이다.

4. Alfin Rubber 的 種類

U. S. Industrial Chemicals Co. 의 pilot plant에서 製造한 test sample 로서 供給되는 品種은 표 5 와 같다.

이것을 大別하면 styrene 系와 isoprene 系로 區別되고 styrene 系가 乳合重合 SBR에 가깝고 또한 isoprene 系가 BR에 가까운 性質을 갖는다.

現在 sample 的 Mooney 粘度는 50으로 調整되고 있으나 目的에 따라 任意로 調節할 수 있는 것이다.

油展고무의 Mooney viscosity 를 50으로 調整하기 为하여 油展油 37.5phr 의 경우에 base polymer 的 그 것은 約 80이다.

이런 事實은 從來의 一般用 合成고무에서는 볼 수 없는 것으로 高油展의 可能性을 갖는것이 Alfin rubber 의 하나의 特性이다.

또한 現在까지의 test 結果에서 非油展고무와 油展고무의 物性의 差는 다른 種類의 合成고무에 比較하여 적다는 評價가 있으나 위에 理由에 基礎을 둔것이라고 생각된다.

표 5. Alfin 고무의 種類

製品番號	品種	組成此(Wt%)
AR 1510	Butadiene-styrene 系共重體	B/S 95/5
AR 1710	" "	95/5 油展
AR 1530	" "	85/15
AR 1730	Butadiene-styrene 系共重合體	B/S 85/15 油展
AR 2510	Butadiene-isoprene 系共重合體	B/I 95/5 油展
AR 2710	" "	95/5
AR 2540	" "	85/15
AR 2540	" "	85/15 油展

5. Alfin Rubber 的 性質

5—1 生고무의 物性

Alfin rubber 的 比重은 5~15% styrene 含量에서 0.89~0.90이며, 乳化重合 SBR의 0.93과 比較하여 펙 적은 것이다. (그림 2 참조)

5—2 分子量分布는 溶液重合 type의 合成고무로서는 넓고 乳化重合 SBR과는 同等이다.




그림 2 Alfin 고무의 比重

5-3 未黃化物의 特性

5-3-1 고무分의 純度가 높다.

5-3-2 Gel 을 포함치 않는다.

5-3-3 고결晶성이다.

즉 既述한 3-2, 分子構造에서 보는 바와같이 Alfin rubber는 常溫에서 剛性이 強한 合成고무이며 未黃化 그무配合物의 強度도 大端히 높은 것이다.

이原因是主로 polymer의 結晶性에 基因되는 것으로 생각되나 各種의 分析手段에 의하여 그의 結晶性에 關하여 檢討되었다. 그의 結果 Alfin 고무는 室溫에서 trans-1,4 polybutadiene unit 가 結晶化되어 있음을 確認하였다. 그리고 또한 結晶의 融解舉動따위를 明白시키 하는 것은 Alfin 고무의 加工性과 關聯하여 重要한 것이다.

그러나直接 AR1530에 의하여検討하는 것은 그의
結晶化度가比較的낮고現象의으로測定困難한것이므로
Alfin polybutadiene이나trans-1,4 poly butadiene(Philips社製trans-4, trans含量90%)을使用하
여 그의塑動을測定한다.

換言하면 既述한 바와같이 常溫에 있어서 剛性이 強하고 cold flow 가 全然 일어나지 않는다. 또한 未黃化 캐합고무 強度가 크며 從來 다른 合成고무는 Green 強度가 낮은것이 缺點이었으나 Alfin rubber 는 天然고무의 그것보다도 더 우수한 点을 나타내며 그 때문에 成型加工에 있어서 有利性이 認定되고 있는 것이다. 그리고 40°C 前後에서 轉移點이 認定되고 90°C 附近에서 結晶성이 減消되어 熱可塑性이 大端히 큰 合成고무이다.

5—3—4 加工性

Alfin rubber은一般的으로 사용되는 고무加工機械

로서 쉽게 加工할 수 있으며 天然고무나 SBR 보다 若干 높은 溫度를 必要로 한다. 따라서 그의 溫度(配合時
에)는 $80^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 이다. 이 溫度에 있어서 roll 操作
性은 SBR과 同等乃至 그 以上이다.


특히 加工에 있어서 butadiene-styrene 系가 良好하고 15% styrene grade 를 roll에서 펴은 rubber sheet 는 大端히 平滑하여 high styrene SBR 에 近似한 外觀을 나타내는 것이다.

또한 熱에 對한 安定性이 良好하며 이와 같이 높은 溫度에서 roll 操作을 행하여도 polymer의 切斷이 일 어나지 않는다.


즉 空氣中에서 93~121°C, 30 分間의 roll 操作을 행하여도 Mooney 粘度의 低下는 5 以內이다. 配合物의 Mooney viscosity 는 從來의 一般고무에 比하여 높은 傾向이 있으나 이것이 Alfin 고무의 缺點이다.

이곳에서 우리가 恒常 經驗하는 첫내림에 있어서의
分子切斷機構를 例로서 polyisoprene의 경우를 들어
紹介하고자 한다.



a) 低溫첫내림의 경우




空氣中에서 生成된 고무 radical 은 다시 空氣中에서
酸素와 反應하여





Peroxide radical을 生成하고 이것이 安定化되면 分子의 切斷이 終了된다. 이때 生成한 Peroxide radical은 室溫에서 安定化가 될다고 생각되지 않는다. 大略








이와 같이 反應되어 고무의 分子를 hydroxide(V)나 分子內 hydroxide(VIII)을 生成한다. 또 이 反應以外에 고무의 peroxide의 生成의 可能性도 있다.



그러나 Polyisoprene 은 低溫 첫내림에서 大端히 粘度가 低下되기 때문에 이와 같은 peroxide 橋가 일어나는 것이 극히 적을 것이다.

b). 高溫 첫내림

이 경우에 있어서는 機械的인、剪斷力보다는 空氣中の O₂의 自動酸化形이라고 말한다. 그러면 實例로서,



Aldehyde(XIV)는 다시 酸化되어 COOH이 되고 大端히 高溫이면 alcohol(XV)와 反應하여 ester이 될 可能性도 있다.

또 oxi-radical(XIII)가 다른 고무分子로 부터 脱水素하여 alcohol이 되고 이것이 (XIV)을 經由하여 生成된 carbonic acid가 反應하면 側鎖를 가지는 分子가 된다. 이러한 総合反應이 일어나면 分子崩壊以外의 反應 즉 分解된 고무分子가 다시 再結合을 가지게 된다. 故로 粘度가 低下되지 못한다.

다음은 Alfin 고무의 석내림에 대하여 생각하여 보기로 하면,

a) Open-roll 석내림

Alfin 고무의 基準이 되는 混合順은 아래와 같다.

- i) Roll 間隙을 조이고 넓은 두께로 2回 행한다.
- ii) Open roll에 감기게 한다. 但 Alfin 고무는 첫내림이 必要치 않게 Mooney viscosity를 調整하고 있으나 數分의 첫내림을 하는편이 로루에 잘 감긴다.
- iii) Stearic acid 及 補強性充填劑의 半量을 加해주면서 3/4 쪔라 바꾸기를 左右 1回 式행한다(방구量이一定하게 되도록 Roll 間隙을 열어준다.)
- iv) 나머지 充填劑及 oil을 加해주고 3/4 쪔라 바꾸기를 1回 行한다.
- v) 亞鉛華, 老化防止剤 及 促進剤를 順次로 加해주고 3/4 쪔라 바꾸기를 左右 3回 行한다.
- vi) 最後에 量을 加해주어 석내림을 行하고 잘라바꾸기를 左右 5回 行한다.
- vii) Roll로부터 配合고무를 잘라내고 둥글게 말아서 6回 行한다.
- viii) Sheet로 뽑아서 一晝夜放置 熟成시킨다.
註 (i)~(iv)의 roll 表面溫度는 80~90°C로 한다.
- (v) 以後는 70°C前後까지 冷却시킨다.

b) Banbury mixer 석내림

Alfin 고무의 Banbury mixer 석내림은 SBR, BR 따위와 거의 同様으로 쉽게 操作할 수 있다. 이 고무는 open roll에 있어서 다른 고무보다 약간 높은 温度를 必要로 하나 Banbury mixer와 같이 密閉式의 roll을 使用하면 當然 高溫의 操作이 되므로 Alfin 고무에 對하여는 오히려 좋은편이다.

그의 基準이 되는 小型 Banbury mixer의 석내림順序는 다음과 같다.

黃, 促進劑를 除外하는 masterbatch 의 석내림混合操作은

i) Banbury 의 chamber 溫度을 60°C 로하여 rotor 를 回轉시킨대로 polymer 를 投入시킨다…0分

(ii) 半量의 carbon black 과 stearic acid, ZnO, 老防劑를 加해준다(Stearic acid, ZnO, 老防劑를 먼저 carbon 中에 섞어준다). … 1分

(iii) 나머지 carbon black 及 process oil 을 加해 준다…… 2分

(iv) Ram 을 올리어 投入口에 남은 配合劑를 넣는다…… 3分

(v) 석내림時間이 合計로서 6分間이 되면 chamber 內의 stock 을 排出시킨다. 이때 stock 的 溫度를 150°C 程度가 되도록 調節한다……6分

(vi) 排出된 stock 을 冷却시키기 為하여 open roll 에 數回 내림하여 溫度가 70°C 前後에 이르렀을 때에 黃과 促進劑를 添加한다.

(vii) Sheet 狀으로 뽑아서 一晝夜放置 熟成시킨다.
註. 充填量이 많을 경우에는 $\frac{1}{3}$ 로 나누어 添加하는 것이 良好하다.

그 다음 押出特性은 加工性과 같이 溫度依存性이 強하다. Compound 的 Mooney viscosity 값이 높은 反面 普通加工溫度로서도 充分하다.

5—3—5 高充填配合의 可能

高充填配合에서도 物性이 低下되는 일이 없을뿐만 아니라 加工性面으로 보아도 高充填配合을 하는것이 더 有利한 것이고 이 點이 大端히 經濟的으로 使用할수 있 눈 것이다.

5—3—6 다른 고무와의 Blend가 쉽다

NR, SBR, BR 따위의 一般用고무와 쉽게 blend 할 수 있으며 우수한 加工性과 物性을 發揮한다. 特히 BR에 있어서 特効라고 한다.

표 6 AR 1710과 Cis BR(OE)의 blend 고무의 物性

配合番 Blend AR/BR	1 100/0	2 80/20	3 60/40	4 40/60	5 20/80	6 0/100
AR1710	137	110	82.5	55	27.5	—
OEBR	—	27.5	55	82.5	110	137.5
ZnO	3					
Stearic acid	3					
老防剤	1	←	←	←	←	←
HAF-HS	80					
Aromatic oil	22.5					
促進剤 NOBS	1					
黃	2					

配合物의 性質

ML1+4 55.8 55.5 52.5 52.5 50.0 46.2

Scorch
tirme t_s 38'45'' 36'35'' 36.00'' 35'25'' 33'12'' 33'05'' (125°C)

Curastometer 20'50'' 19'00'' 18'30'' 18'00'' 15'00'' 14'50'' $t_{90}(150^{\circ}\text{C})$

Green強度

(kg/cm ²)	15	12	9	6	3	2
-----------------------	----	----	---	---	---	---

正黃化物의 性質

$M_{500}(\text{kgcm}^2)$	61	58	54	53	55	64
--------------------------	----	----	----	----	----	----

$T_B(\text{kg}/\text{cm}^2)$	184	169	166	146	146	143
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

$E_B(\%)$	650	670	670	660	650	580
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hs(JIS)	54	55	56	57	58	58
---------	----	----	----	----	----	----

TR	60	55	55	54	57	58
----	----	----	----	----	----	----

Ps	22	20	14	14	11	8
----	----	----	----	----	----	---

Cs	33.7	32.2	30.3	29.4	31.0	29.0
----	------	------	------	------	------	------

Re	41	42	42	43	43	45
----	----	----	----	----	----	----

耐屈曲性	26,000	16,250	12,900	11,580	7,500	7,000
------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

耐摩耗性	0.063	0.060	0.046	0.050	0.042	0.034
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

135	142	139	143	143	141
-----	-----	-----	-----	-----	-----

發熱特性 ΔT	45	42	40	40	36	34
-----------------	----	----	----	----	----	----

CS	14.2	-12.0	10.4	9.3	8.8	7.7
----	------	-------	------	-----	-----	-----

低溫特性

T_{10}	-38	-47	-52	-61	-63	-68
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

耐老化性(殘留率%)

M_{500}	203	207	231	222	214	173
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

T_B	95	89	89	86	86	78
-------	----	----	----	----	----	----

E_B	62	55	52	49	49	52
-------	----	----	----	----	----	----

Hs	+13	+14	+14	+14	+13	+13
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

即 Alfin rubber는 그의 特異한 micro 構造때문에 常溫에서 剛性이 強하고 單獨으로 使用하는 경우, compound의 Mooney 粘度가 높아지므로 用途에 따라서는 操作하기 어려운 일이 있다.

그反面 BR은 常溫에서 cold flow 을 일으키는 것과 같은 所謂 剛性이 적은 polymer이기 때문에 兩者을 blend 하였을 때에는 加工性面에서 서로의 merit 가 된다.

5—3—6—1 AR1710과 CBR(OE)와의 Blend

표 6은 Alfin 고무와 BR의 blend 고무의 物性으로서 兩고무 모두 油展고무이며 또한 配合에 있어서도 carbon black 및 process oil의 量을 比較的 높은 level로 한것이다. 그리고 이 配合은 乘用車 tyre tread用이다.

5-3-6-2 AR1530 과 EPDM 과의 Blend

耐候性, 耐ozone 性等의 性質을 強力히 要求하는 고무製品에 AR 를 單獨으로 使用하여 滿足한 結果을 얻기가 어려운 것이다. 그리하여 耐候性 및 耐 ozone

性이 良好한 EPDM 을 少量 AR 에 blend 시켜 이 特性을 가지게 하면相當한 效果을 거두게 되는 것이다.

이 경우에 相溶性 及 共黃化性이 重要的 point 가 되므로 blend 에 있어서 EPDM의 選擇이나 黃化系에 注意할 必要가 있다.

a) 配 合

配 合 No.	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
AR 1503	100	75	50	25	0	100	75	50	25	0
EPsyn 55	0	25	50	75	100	—	—	—	—	—
EPT 2070 (三井)						0	25	50	75	100
亞鉛華	5									
Stearic acid	1									
HAF	50	→	→	→	→	→	→	→	→	→
Sircorite	5									
黃	1.75					2	1.9	1.8	1.6	1.5
NOBS	1.5					1.2	0.9	0.6	0.3	—
M						—	0.1	0.3	0.4	0.5
TS						—	0.4	0.8	1.1	1.5

b) Ozone weather meter(耐 Ozone 性試驗)

番 號 Blend	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
	100/0	75/25	50/50	25/75	0/100	100/0	75/25	50/50	25/75	0/100
Ozone濃度 100pphm	(hr)1	A-4	C-2	C-2	B-2	B-2	C-4	A-2	A-2	A-2
	4						C-6	A-2	A-2	A-2
	5	A-5	B-2	B-2	B-2					
	9						C-7	A-2	A-2	A-2
溫度40°C	10	A-6	C-2	B-2	B-2	.				
	15						B-7	A-2	A-2	A-2
	25	A-6	C-6	B-2	B-2	B-2	B-7	A-2	A-2	A-2
	50	切斷	C-6	B-2	B-2	B-2	A-7	A-2	A-2	A-2
伸張率20%										

耐 Ozone 性 Cracking 的 評價 :

Crack 的 數 $\begin{cases} A : Crack \text{ 의 無數(全面에 密實하고 가늘게 發生)} \\ B : " \text{ 多數(A에 比하여 약간 空間이 많다)} \\ C : " \text{ 少數(大龜裂點在)} \end{cases}$

Crack 的 크기 $\begin{cases} 1 : 欲음 \\ 2 : 肉眼으로는 보이지 않으나 擴大鏡으로 認定할수 있음. \\ 3 : 肉眼으로 겨우 보이는 것. \\ 4 : 肉眼으로서 確實히 알 수 있는것. \\ 5 : Crack 的 길이가 길고 比較的 큰 것(0.3~1m) \\ 6 : " (1~3mm) \\ 7 : " (3mm以上) \end{cases}$

5-3-6-3 AR1530 과 NBR 과의 Blend

耐油性이 要求되는 製品에는 NBR 을 使用하나 그의 用途에 따라 cost down 하는 意味를 兼하여 一般用고무를 blend 시키는 일이 往往 있다. 이곳에서는 AR 과 NBR 의 blend 에 있어서 그의 混合比率에 따른 配合고무의 耐油性을 살펴보면 다음과 같다.

a) 配 合

配合番號	1	2	3	4	5
Blend AR/NBR	100/0	75/25	50/50	25/75	0/100
AR 1530	100	75	50	25	0
NBR	—	25	50	75	100
亞鉛華	5				
Stearic acid	2				
老防 D	1				
HAF	50	←	←	←	←
Oil Sundex 790	5				
CZ	1.2				
黃	2				

※ CN 含量 40% (높은 Nitril type)

b) 耐油性試驗

配合番號	1	2	3	4	5
Blend AR/NBR	100/0	75/25	50/50	25/75	0/100
重量變化 (%)	1號油 7.7 2號油 16.4 3號油 51.4	4.8 12.3 43.6	2.4 6.3 18.2	1.2 3.1 4.3	0.8 2.0 1.7
體積變化 (%)	1號油 5.8 2號油 13.9 3號油 49.2	3.4 10.3 33.1	1.3 5.1 14.8	0.6 2.3 3.3	0.3 1.4 1.0

5-3-7 黃化速度

一般的으로 빠른 傾向이다. 즉 SBR, AR, BR 의 順序이고 配合處方의 依存性도 있으며 調節可能한 것이다.


5-3-8 Green 強度

Alfin rubber 는 그의 特異한 構造로부터 從來의 合成고무에서 볼 수 없는 높은 green 強度를 가지고 있다.

이곳에서는 配合物에 대하여 AR1530, AR 1510, 天然고무, SBR1502, Sol. SBR 及 BR 의 SS 曲線(應力～伸張特性)을 表示한다.

a) 配 合

Polymer	100
亞鉛華	5
Stearic acid	3
老防 D	1
HAF	50
Process oil	5
黃	2
CZ	1.5



b) 汎用고무 配合物의 應力伸張曲線

5-4 黃化物의 特性

美國의 Smither Laboratory 에서의 物性試驗結果를 표 7에, 또한 油展 Alfin 고무의 tyre tread 配合에의 物性比較을 표 8, 표 9에 나타낸다. Alfin 고무의 各 grade 가 모두 一般고무로서 滿足한 것이며 一般的으로 말하면 SBR 과 BR 과의 中間의 性質을 나타낸다. 또한 styrene 系는 SBR 에 가깝고 isoprene 系은 BR 에 近似한 性質을 가지고 있다.

표 7. Alfin 고무의 基礎物性試験表

項目	Alfin 고무		80/20B/1		85/15B/S	
			Mooney	Mooney	Mooney	Mooney
		50	80	50	80	
配合						
Polymer(部)	100	100	100	100		
Carbon black	60	75	60	75		
Oil	30	50	30	50		
亞鉛華	5	5	5	5		
Stearic acid	3	3	3	3		
Santocure NS	1.4	1.4	1.4	1.4		
黃	2.2	2.2	2.2	2.2		
黃化物의 物性						
T _B kg/cm ² *1	(192)	(188)	(193)	(210)		
E _B (%)	560	543	606	570		
M ₃₀₀ (kg/cm ²)	(70)	(83)	(72)	(89)		
H _S	60	60	60	62		
老化後(70°C × 96hr)						
T _B (kg/cm ²)	(187)	(176)	(180)	(200)		
E _B (%)	465	440	500	483		
M ₃₀₀ (kg/cm ²)	(102)	(108)	(94)	(113)		
H _S	65	66	66	66		
低溫脆弱性	-60	-55	-50	-50		
壓縮永久歪	42.4	37.8	47.5	44.4		
發熱試驗(C/min)60/7'	58°/9'	62°/8'	70°/7'			
反撥彈性(%)	51.5	48.7	46.9	47.8		
高溫特性(100°C)						
T _B (kg/cm ²)	(77)	(96)	(89)	(110)		
E _B (%)	340	393	413	420		

黃化條件 ≈ 1 144°C × 45min

≈ 2 144°C × 50min

目的에 應하여 他種고무와 blend 하여 使用하므로서 Alfin 고무의 性能을 發揮시킬수 있다고 생각된다. 例로서 Alfin 고무와 BR 고무의 blend는 加工性의 改善은勿論 耐磨耗性, 屈曲龜裂抵抗, 低溫特性等 良好한 性能을 期待할 수 있을 것이다.

표 8 油展 Alfin 고무와 市販合成고무의 物性比較表

項目	ALFIN				
	80/20 B/1	85/15 B/S	SBR 1712	Cis— BR	Solution SBR
Polymer	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5
亞鉛華	5	5	5	5	5

合	Stearic acid	3	3	3	3	3
處	黃	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
老防D	1	1	1	1	1	1
老防AW	2	2	2	2	2	2
促進劑Cz	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
方	Wax	2	2	2	2	2
未	Oil(Aromatic)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
黃	Carbon(ISAF)	75	75	75	75	51
化	ML'1+4(100°C)	56.5	55.5	50.2	44.7	62.2
物	t ₅ (125°C)	26'20''	27'28''	35'35''	23'50''	40'38''
物	t ₃₀	3'48''	3'23''	5'01''	4'23''	6'20''
化	mill收縮(%)	12.7	7.3	15.3	13.3	15.0
物	flow Q × 10 ⁻²	1.26	2.73	2.50	2.0	4.0
物	Green強度 (kg/cm ²)	4.3	12.9	2.7	1.5	4.1
化	T _B (kg/cm ²)	185	202	213	144	173
物	E _B (%)	640	670	580	610	600
物	M ₃₀₀ (kg/cm ²)	63	61	94	50	70
化	H _S (JIS)	58	58	59	54	56
物	T _R (kg/cm)	59	71	68	54	70
物	PS	8	10	10	7	11
化	CS	24	24	22	22	22
物	Rebound	39	32	29	47	28
物	屈曲龜裂成長 回數 × 10 ³	17.8	31.4	9.8	6.0	23.9
化	Akron摩耗 (cc)	0.1566	0.1296	0.1584	0.0348	0.1961
物	Goodrich△T°C	30.8	34.0	34.0	29.0	31.8
物	脆化溫度JIS 50%破壞	-55.8	-46	-41.8	<-70	-38.8

Cure : 145°C × 30min

5—4—1 一般物性

Carbon black 配合의 경우 機械的强度는 SBR 과 BR의 中間值을 나타낸다. 品種別로 보면 styrene 系가 SBR에 近似한 強度를 가지는 것이고 伸張率은 比較의 크다 comonomer 含量에 의한 差는 거의 없다고 한다. 硬度는 他種고무에 比하여 낮게되는 傾向이 있다.

白色充填劑系에서는 一般物性中 伸張率, 強度가 SBR을 凌駕하고 特히 活性炭酸 calcium 的 補強效果는 이 고무에서 拔群의이다.

5—4—2 引裂强度

引裂强度는 BR 보다 크고 SBR과 同等하다. (표 8 參照)

표 9 油展 Alfin Rubber 의 共重合化의 物性比較表

項目	SBR1712	ALFIN B/1		ALFIN B/S		考備
		80/20	95/5	58/15	95/5	
配合	油展고무	137.5	←	←	←	
	ZnO	5	←	←	←	
	Stearic acid	3	←	←	←	
	黃	2.5	←	←	←	
	老防D	1	←	←	←	
	老防AW	2	←	←	←	
	促進劑CZ	1.5	←	←	←	
	Antichalk Wax	2	←	←	←	
	Oil	12.5	←	←	←	
	HAF	75	←	←	←	
未 黃 化 物	ML ₁₊₄	38.4	47.0	49.0	48.8	47.9 100°C
	t _s	26'24"	26'24"	25'12"	25'04"	24'37" 125C
	Green强度	3	11	26	13	28
	flow Q × 10 ⁻² cc	4.14	2.33	3.64	1.18	1.67
黃 化 物 性	T _B (kg/cm ²)	194	172	198	197	195 Cure
	E _B (%)	510	490	550	600	520 145°C × 30'
	M ₃₀₀ (kg/cm ²)	107	89	77	80	92
	H _S (JIS)	60	55	54	54	55
	PS(%)	8.1	4.1	9.4	6.9	6.9
	CS(%)	21.7	21.1	22.5	22.7	17.3 70°C × 22hr
	T _R (kg/cm)	59.4	51.3	54.0	54.5	58.0 JIS-A形
	Re(%)	36.2	45.3	46.8	39.8	45.8 JIS(Lüpke)
	屈曲龜裂 型耗(cc)	21 × 10 ³	24 × 10 ³	34 × 10 ³	40 × 10 ³	33 × 10 ³ 成長回數
	發熱(°C)	0.103	0.119	0.123	0.093	0.118 Akron形
熱 老 化 殘 留 率	發熱(°C)	28.5	29.0	31.8	28.0	28.5 0.175"~38°C
	M ₃₀₀ (%)	118	123	139	132	134 70°C × 96hr
	T _B (%)	99	100	99	99	106
	E _B (%)	89	86	84	85	89
	H _S 上升	4	7	7	6	5

5-4-3 屈曲龜裂抵抗

屈曲龜裂抵抗은 SBR 보다 優秀하며 Alfin 고무의 하나의 特性이며 NR에匹敵되는 것이다. (표 8 參照)

5-4-4 耐摩耗性

표 10은 乘用車 tyre의 代表的配合으로서 SBR-BR blend을 基本으로 한 경우 그의 摩耗指數는 AR가 SBR 보다 우수하여 특히 isoprene系가 더욱 우수하다.

또한 Alfin 고무와 BR과의 blend를 시키므로서 耐摩耗性이大幅向上되는 것이다. (표 12 參照)

5-4-5 發熱性

Goodrich Flexometer에 의한 發熱은 SBR과 同等하다. 그러나 後述하는 tyre test에서 滿足할 수 있는結果를 얻고 있으나 實用에 있어서는 熱傳導와의 關聯도 있다고 생각되므로 良否에 대하여는 速斷을 不許한다. (표 8 參照)

표 10 實車走行 Test 表

原 料 及 早	Tread 配合	硬 度		km/Imm	摩耗指數	Crackmg
		走行前	走行後			
Alfin Rubber	100% (80 Mooney)					
Butadiene styrene 80/20	70 ISAF, 50 Oil	53	52	4,180	106	無
Butadiene styrene 85/15	70 ISAF, 50 Oil	54	52	3,680	94	"
SBR—1712	100% SBR1712 70 ISAF, 50 oil	56	57	3,230	82	"
Solprene X—30	100% Solprene, 70 ISAF, 50 oil	56	57	3,520	89	"
SBR—BR	30% Butene 70% SBR1712 70SAF, 50 oil	55	57	3,920	100	"

試驗條件：走行距離：19.300km，走行 speed : 96km/hr, tyre size : 800—19—4R

표 11 耐 Slip 性能試驗表

ALFIN 95/5 B/S	100
ALFIN 95/5 B/S (65%)—BR(35%)	131
ALFIN 80/20 B/I	100
ALFIN 85/15 B/S	87
SBR—BR (BR 35%)	100
(註) 基本處方 Carbon 70Phr	
Oil 50Phr	
走行試驗 12,000miles	
Dry ice 100 110.5 108	5—4—6. 反撥彈性
Wet asphalt 100 106 111.5	SBR 보다는 우수하고 SBR과 BR과의 中間이다. (표 8 參照)
Static traction, Average D. B.	
Dry ice 100 110.5 108	5—4—7. 低溫特性
Wet asphalt 100 116 114	脆化溫度는 SBR 보다 낮고 特히 isoprene 系는 低溫特性이 우수하다. (표 7 參照)
Braking, Arverage distance to stop	
Dry ice(15MPH) 100 110 110.5	5—4—8. 耐 Slip 性
Wet asphalt(30MPH) 100 108 105	오늘날의 Motorization 的 飛躍的인 發達과 함께 自動車 tyre 의 高速安定性이 더욱더 重要視되는 時代가 되어있는 이 時機에 tyre의 耐 slip 性能의 向上에는 原料고무의 effect가 큰 것이다. 따라서 tyre tread 原料에 使用되는 合成고무의 耐 slip 性能은 耐摩耗性과 함께 重要한 評價의 對象이 된다.
Dry asphalt(30MPH) 100 105 102	美國에 있어서 實車에 의한 各種 fraction data 가 얻어지고 있다. 各種의 道路表面에 對한 動的 및 靜的 索引力, 브레이크性能, J字回轉時의 操縱安定性의 test 되고 있다. 標準乘用車 tyre (SBR—BR blend)을 基準으로 한 Alfin 고무로 제조한 tyre의 操縱安定指數는 어
Braking, Deceleration Rate	
Dry ice(15MPH) 100 108 107.5	
Wet asphalt(30MPH) 100 107 105	
Dry asphalt(30MPH) 100 104 101.5	
"J" Turn	
85' Radius, Max, Speed 100 104 104	

표 12 tyre 走行試驗結果表(美國) (1965)

Tread Rubber	摩耗指數
ALFIN 95/5 B/I	116
ALFIN 95/5 B/I(65%)—BR(35%)	142

느것이나 우수한 성능을 나타내는 것이다. (표11参照)

5-4-9 耐外傷性

屈曲龜裂抵抗이 우수하다는 것은 既述한 바이다. 實車 test에서 Alfin 고무는 cutting, chipping, chunking 等의 外傷에 對하여 滿足할 만한 結果를 얻고 있다. 또한 高充填配合에도 不拘하고 耐候性도 優秀하며 實用test의 走行後에 있어서도 Groove cracking의 發生을 認定할 수 없는 것이다.

6. Alfin Rubber의 用途

Alfin rubber는 一般用 合成고무로서 그의 用途는 幾廣範圍한 것이나 그의 具體的인 實例를 列舉하면 下記와 같다.

- a) 自動車 tyre tread rubber
- b) 製鐵用 rubber roll
- c) 總立무靴 腕體고무
- d) Conveyer belt cover rubber
- e) V-Belt rubber
- f) Conveyer belt friction rubber
- g) 雨衣用고무
- h) 總立斗靴底고무
- i) Air hose 고무 等이다.

參 考 文 獻

- a) A. A. Morton, *Rubber Age*, 72, [4] 473 (1953)

- b) A. A. Morton; *Solid Organo-alkali Metal Reagents*, Gordon and Breach Science Publishers, New York(1964)
- c) A. A. Morton, E. E. Magat, R. L. Letsinger, *J. Am. Chem. Soc.*, 69, 950(1947)
- d) USP 3,067 187 Dec. 4 1962. 日特昭 37-15034
- e) USP 3,317 437 May 2 1967. 日特昭 42-3371
- f) A. A. Morton, *Encyclopedia of Polymer Science and Technology* Interscience Publishers 1, 629(1964)
- g) A. A. Morton氏等; *Ind. Eng. Chem.* 44, 2876(1952)
- h) A. A. Morton; *Ind. Eng. Chem.* 42, 488(1950)
- i) H. Uelzmann, *J. Polymer Sci.* 32, 457(1958)
- j) V. K. Bykhovshii, K. S. Minsher, *Vysokomol Soedin* 2, 259(1960)
- k) Leo Reich and A. Schindler, *Polymerization by Organo metallic Compounds*, Interscience Publishers.
- l) USP 2,841574 July 1(1956)
- m) VL Hansley and H Greenberg; *Rubber Age*, 94, (1) 87(193)
- n) J. D. Dianni氏等; *Ind. Eng. Chem.* 42, [1] 95(1950)
- p) Dutch patent No. 67-15454, 15455, No. 14 (1967)
- q) *Technical Data sheet* 1-1, 2-1~11, 3-~6, 及 4-1~8(日本アルフィンゴム株式會社發刊)

<Topics>

Spare Tire의 不要時代 到來

Good year社의 發表에 依하면 今後 30年 以內에 時速 320km 以上의 連續走行에 견디고 또 16萬km의 長期間 使用 할 수 있는 tire가 開發되어 高速列車의 車輪에도 고무製 타이어가 使用되어 時速 800km 以上에서 走行할 수 있을 것이라고 하였다.

JSR EP의 發賣

日本의 日本合成ゴム는 지난 10月 EPDM을 [JSR EP]라는 商品名으로 市販한다는 것을 밝혔다. 三菱油化와의 共同 出資會社 「日本 EP Rubber」로서 日本合成ゴム 四日市 工場內에 建設해온 年產 1萬屯 plant 가 完成되어 本格的인 操業 體制에 들어갔기 때문에 市販을 始作하게 된것이라고 한다.