

最近의 特殊合成고무인 Epichlorohydrin Rubber에 關하여

李 賢 五[※]

目 次

1. 緒 言
2. Epichlorohydrin Rubber의 製造
 - 2-1 Polyether Rubber (POR)
 - 2-2 Epichlorohydrin homopolymer 와 epichlorohydrin copolymer
3. Epichlorohydrin Rubber의 特質
 - 3-1 Epichlorohydrin homopolymer
 - 3-2 Epichlorohydrin copolymer
4. Epichlorohydrin Rubber의 應用과 將來
 - 4-1 Epichlorohydrin homopolymer
 - 4-2 Epichlorohydrin copolymer

1. 緒 言

이 고무는 現在까지 開發되어 있는 polyether rubber 中의 1種이다.


그의 特性으로서는 彈性, 耐酸性 以外에 特히 低溫特性이 우수하여 耐油性도 우수하여 注目的 對象物로서 CR, Nitril rubber 와의 競爭品으로서 認定되어 가고 있는 것이다.

Polyether 고무는 이제까지 炭素結合을 主鎖로한것이 많은데 比하여 ether 結合을 가지는 것이다.

이 polyether 도 이제까지의 것은一般的으로 分子量이 낮고 溶解나 urethane 고무의 preblend 따위에 利用되는데 지나지 않았다. 그러나 이 分野에도 穩乏없이 重合觸媒의 研究로 부터 高分子量의 重合體가 얻어지게 되어 非結晶性 polyether 의 彈性體로서 曙光을 보게 될 것이다.

그리고 이러한 elastomer는 1965 年 Chemical Week 紙上에 發表된 後 急激히 關心을 불러 일으킨 最近의 特殊合成고무이다. 이러한 monomer는 下記와 같이 酸素를 가지는 ring 을 가지는 環狀 ether이며 從來의

diene 系 고무와는 그의 形態를 달리하고 epoxy 基의 閉環重合의 結果 主鎖에 ether 結合을 가지는 unique 한 elastomer이다.



Ziegler 型 觸媒에 의한 olefin 的 重合物을 發見한 以來 alkyleneoxide의 閉環重合에 있어서도 有機金屬化合物을 觸媒로하는 研究가 進前되어 相當한 發展을 보게 된 것은 最近 10年 程度이다.

이 고무는 America 의 Hercules Power Co.에 의하여 開發된 것으로 現在 2種類의 다른 型이 있다. 그中 하나가 CHR-epichlorohydrin homopolymer 이고 다른 하나가 CHC-epichlorohydrin copolymer로서 前者는 勿論 高分子量의 非結晶性 epichlorohydrin homopolymer(Co)이며 後者는 epichlorohydrin 과 ethylene oxide 와의 等 mol(重合比로서는 거의 2 : 1)의 共重合體(ECO)이다.

그리고 商品名으로서는 Herculer H, Herculer C로서 市販되며 Goodrich Co.에서는 Hydrin 100 (CO), Hydrin 200 (ECO)로서 市販되고 있다.

日本에서는 Zeclon 1000 (CO), Zeclon 200 (ECO)을 最近 發表하고 있다.

그리고 CHR 와 CHC 의 共通된 特性은 그의 우수한 耐油性과 耐熱性, 耐 ozon 性이며 耐油性은 高 nitril NBR에匹敵된다. 그리고 耐熱性은 acryl rubber에匹敵된다.

CHR은 이 以外에 IIR 以上의 低 gas 透過率을 가지고 용재 溶解性에 우수한 特性을 가지고 있다. CHC는 低溫特性이 우수하며 -40°C에서도 고무彈性을 상실치 않고 또 彈性的性質은 NR와 同等하며 높은 反發彈性, 低壓縮永久歪率을 가지고 있다.

加工性은 CHR 나 CHC 모두 그렇게 좋은 便是 아니나 今後의 改良이 期待되는 것이다.

끝으로 筆者が 이러한 題目을 취하여 여러분에게 紹介하고자 하는 動機를 말씀드리지 않으면 아니되리라

※ 仁荷工科大學 教授

고 생각되는 바가 있어 여러분의 貴重한 時間을 割愛 죠저 하는 바입니다.

偶然한 機會로 某會社 社長님으로부터 渡日所感을 들을 때 이러한 句節을 想起치 않을 수가 없었던 것이다.

日本의 某工場을 見學하여 보니 그 工場에서 使用하는 原料 生고무를 自己 스스로가 製造하여 使用 하드라는 것이다. 勿論 그 工場의 規模가 크다든지 또는 그 原料를 大量 製造하여 大量 消費되는 製品을 만든다면 그다지 놀랄바도 없겠지만 이 工場에 主生產品은 고무 roll 製品工場이며 그 會社製品은 다른 會社製品이 追從하지 못하는 實情이라 한다.

이러한 事實은 무엇을 意味하는 것일까? 그리고 이러한 點은 우리 現場技術人이 恒常 經營主와 相衝하게 되는 點이라고도 생각되며 그 反面에 우리 現場技術人이 各種 原料 고무의 知識이 博識하여야 될 것이며 혼히 생각하는 配合技術로 解決하려는 安逸한 思考方式은 警戒하여야 되지 않을까 思料되는 바이다.

勿論 配合技術로 解決할 수 있는 範圍도 存在하리라고 생각되나 그의 根本問題는 이 範圍를 벗어나고 있다고 생각하는 것이妥當性이 있다고 생각된다. 그 다음 이제까지의 合成고무는 여러가지 特性을 가지는 것이 通常이나 이곳에서 이야기하고자하는 것은 즉 CHR, CHC 와 같은 것은 合成 고무로서의 特性이 서로 相衝되는 여러가지 特性을 兼備하고 있다는 點이 汎用고무 와 다른 點이라 하겠다. 例로서 cable jacket에 있어서 低溫柔軟性, 耐 ozone 性, 耐油性, 押出加工性, 引裂強度, 耐摩耗性 및 難燃性의 點에서 有用하게 되는 것이다.

그리고 또 한가지 우리나라로 數次에 걸쳐 經濟開發五個年計劃이 成功裡에 幕이 내리게 되어 工業立國으로서 發展되어가는 오늘날, 날로 激增하는 工業用品 즉 自動車部分品, 高壓 seal 및 機械部分品 따위에 未解決點問題가 繢出하는 이때에 있어서 이 課題가 열쇠를 쥐고 있는 것이 아닐까 思料되오며 우리 고무科學人이나 現場技術者들은 原料 生고무面에 視野를 넓혀 무엇보다도 必要不可缺한 科學技術의 水準을 하루바삐 높히어 第三次 五個年計劃에 完全無缺한 成功을 이루여 1976年에는 반드시 “上位의 中進國”으로 邁進하여야 할 것은 勿論 잘 살 수 있는 세로운 樂天地를 이루하도록 서로 서로 協調를 아끼지 않아야 되리라고 생각된다.

2. Epichlorohydrin Rubber 的 製造 및 種類

2-1 Polyether Rubber (POR)

Ethylene oxide, propylene oxide 따위의 alkylene oxide 가 簡易重合 된다는 事實은 옛부터 알려진 것으로

로 系統的인 研究도 많다. propylene oxide의 高分子量의 polymer 가 Dow Chemical Co.의 Pruitt, Baggett 氏等이 1955年에 發見한 $\text{FeCl}_3 + \text{C}_3\text{H}_9\text{O}$ 觸媒에 의하여 얻었던 것이다.

이것은 propylene oxide에는 우수한 重合觸媒이 나, epichlorohydrin에 있어서는 얻어진 polymer는 거의 結晶性이며 이 觸媒系는 FeCl_3 와 monomer(propylene oxide)를 反應시켜 얻어진 不溶 complex (monochlorodialcoide을 含有함)이다.

Propylene oxide의 重合의 경우에 얻어지는 polymer는 結晶分을 含有하나 그의 比率은 添加되는 물 量에 의하여 變化되고 13%로부터 86% ($\text{H}_2\text{O}/\text{Fe}=1.8$ mol)까지 變化되고 Hendrickson 氏등의 研究에 의하여 표 1과 같은 結果가 얻어졌다.

표 1. FeCl_3 系 觸媒와 polymer의 結晶分과의 關係

monomer	觸媒濃度 %	反應時間 (hr)	轉化率 %	結晶性部 %	分子量
Propylene oxide	4	48	100	40~45	200,000
AGE	8	137	87	<10	—
PO(6%AGE含有)	4	48	100	<40	—
Epichlorohydrin	4	72	100	60~65	200,000

AGE: Allylglyciyl ether

Polyether rubber로서 開發되어 있는 고무로서는 propylene oxide 와 不飽和 epoxide 와의 重合體(POR)가 있다. 不飽和 epoxide로서는 普通 AGE의 例가 第一 많다. AGE를 約 6% 重合시키므로서 polyether側鎖에 不飽和性基를 導入시키어 黃化가 可能하게 되나 主鎖에 不飽和基를 가지는 elastomer 보다 耐熱性, 耐酸性이 우수한 것인 된다. 其後 有機亞鉛化合物를 主體로 하는 觸媒系로 부터 다시 우수한 polymer가 얻어지는 것을 發見하였고 특히 이 polymer가 우수한 物性을 가지고 polyether rubber라는 세로운 種類의 고무가 認定되어 注目되게 되었다.

二重結合을 가지지 않았기 때문에 本質적으로는 耐候性이 갖추어지고 ether結合을 가지고 있기 때문에 低溫特性이 우수하여 天然고무에匹敵할만한 反撥彈性과 低發熱性을 가지고 또한 輕한 程度의 耐油性도 가지고 naphtha 分解의 大型化에 의하여 얻어지는 安價의 propylene oxide를 原料로 하기 때문에廉價이며 汎用고무가 될 可能性을 가지고 있는 것이다.

General Tire Co.는 이 種類의 고무에 한걸음 빨리 注目하여 Dynagene XP-139로서 開發하고 商品을 市場에 搬出하고 있다. 比重 1.02, Mooney viscosity

(ML1+4 100°C)은 60210, 無定形 polymer로서 carbon black에 의하여 補強되어 있다.

$ZnR_2 + H_2O$ 系의 觸媒는 propyleneoxide에는 有効하나 epichlorohydrin에는 有効하다고 말할 수 없다. 또 한 disky magnesium에 의한 觸媒는 ethylene oxide에 活性이라는 報告가 있다. 이以外에 Union Carbide Co.의 特許로 되어있는 alkali 土金屬類化合物 觸媒系에서 ethyleneoxide의 水溶性 polymer를 生成하고 Polyox의 商品으로서 工業化되고 있다.

2-2 Ephichlorohydrin homopolymer 와 Ephichlorohydrin copolymer (CHR or CO)(CHC or ECO)

Alkylene oxide의 重合觸媒는 같은 epoxi基를 가지 고 있는 일자라도 種類에 따라 다른活性을 나타낸다.

Propylene oxide에 有効한 觸媒가 반드시 epichlorohydrin에 有効하다고는 할수 없다는 것은 前述한 바와 같다. 또한 epichlorohydrin에 對하여 有効한 觸媒이라도 結晶性 polymer를 만드는 것과 非結晶性 polymer를 重合시키는 것과의 差가 있다.

Elastomer로서는 特殊한 경우를 除外하고서는 非結晶性 polymer가 適當하다고 말들을 하고 있으므로 epichlorohydrin에 對하여 좋은 觸媒는 높은 重合性을 가지고 充分한 分子量의 非結晶性 polymer를 얻을 수 있는 觸媒系이여야 한다.

各種 alkylene oxide 重合에活性을 가지는 것이며 epichlorohydrin에 대하여도 높은活性을 나타내는 觸媒系는 有機 aluminium 化合物 즉 Ziegler型触媒이다.

또한 有機 aluminium과 遷移金屬질레이트 化合物에 의한 觸媒로서 各種 alkyleneoxide을 重合시킬 수 있는事實을 發見하였으나 이것도 epichlorohydrin에 對하여 有効하다고 한다.

표 2. (triethyl aluminium+ H_2O) 觸媒系에 의한 Epichlorohydrin의 重合

$H_2O/Al(C_2H_5)_3$ 의 mol. 比	收率(%)	不溶分(%)
0	12	67
0.1	37	88
0.3	62	—
0.5	82	95
0.7	89	95
1.0	37	—

표 2는 $H_2O/Al(C_2H_5)_3$ 觸媒系에 의한 重合例를 整理한 것으로 물을 共觸媒로 反應시키면서 重合收

率을 增大시킬 수 있음을 알수 있다. 이에 關한 特許는 Hercules Power Co.의 Vandenberg에 의한 것으로 이것에 의하여 高分子量의 無定形重合體 또는 共重合體가 얻어진다.

위의 例에서 重合條件으로서는 $Al(C_2H_5)_3$ 0.46部에 所要量의 물을 加해주고 30°C에서 18時間 反應시킨 뒤 ethyl Etha 94%, N-heptane 6%의 混合溶媒를 35% Epichlorohydrin 10部를 加해주고 30°C에서 19時間 重合시킨다.

現在 CHR, CHC는 特殊고무 分野라는 것을 생각하여 Pilot plant 까지 進行되고 있으나 市場開發을 행하고 있는 것은 Hercules Power Co. 와 Goodrich Chemical Co., 日本의 Zeon社 뿐이다.

3. Ephichlorohydrin Rubber의 性質

3-1 Ephichlorohydrin homopolymer의 性質


CHR의 構造 및 原料 polymer의 性質을 표 3에 나타낸다.

CHR	
構	$-(CH_2-CH(O)-)_n$
造	CH_2Cl
Epichlorohydrin (Wt. %)	100
鹽素 (%)	38
酸素 (%)	17
比重 (g/ml)	1.36
色相*	琥珀色
香氣	快具
Moonay viscosity (ML1+4 100°C)	35~49
η 0.1% α -chloronaphthalene 100°C**	1.4~1.6
分子量	500,000
溶劑	toluene, acetone, 鹽化 methylene
黃酸鹽灰分 (%)	0.2
gel (%)	0
加工性	우수

* 色相은 使用되는 老化防止剤에 左右된다.

** α -chloro-naphthalene은 acetyl acetone 3%含有

耐老化性→



耐熱性→極性基의 存在
 ↓
 側鎖架橋→耐劣化安定性
 ↓
 耐油性, 耐 gas 透過性

CHR의 諸特性과 polymer構造를 說明하는 圖解는 위와 같다.

CHR의 構造式과 같이 側鎖에 chloromethyl基를 가지는 飽和된 脂肪族 polyether이다.

鹽素의 含有量은 38%인 事實로부터 本質的으로 難燃性을 가지고 酸素含有量이 17%이라는 事實과 一致하여 比重을 크게 하고 있다.

CHR은 芳香族炭化水素, 鹽素化炭化水素, ketone系溶劑에 溶解된다.

i) 耐熱性 及 耐候性

普通의 diene系 고무는 主鎖에 不飽化結合을 가지기 때문에 酸素의 介在로서 高溫에 있어서는 酸化되고 主鎖의 切斷樹脂화가 이룬다.

前圖의 構造圖解에 나타난바와 같이 CHR은 主鎖에 不飽化基를 가지지 않은 飽和polyether이기 때문에 酸素, ozone에 對한抵抗性이 強하고 우수한 耐熱性, 耐候性, 耐ozone性을 發揮한다. 例로서 最高使用溫度는 NBR가 130°C, CHR가 150°C, AR가 180°C이다.

ii) 耐油性

CHR은 側鎖의 chloromethyl基 때문에 分子間凝集energy가 크기 때문에 또 主鎖에 ether結合을 가지기 때문에 酸素의 極性이 耐油性向上에 役割을 하여 우수한 耐油性을 發揮한다. 表 4는 各種溶劑에 대한

表 4 CHR의 各種溶劑에 대한 耐潤性(容積膨潤率%)

浸漬溶劑名	浸漬條件	CHR
Perchloroethylene	RT × 24hr	23
燃料油 A	"	0
" B	"	9
蒸溜水	"	0
Methanol	RT × 30day	6
Dioctyl phthalate	"	11
Hexane	"	+1
Toluene		109
二鹽化 ethylene	"	169
Methyl ethyl ketone	"	122
ASTM No. 3油	100°C × 24hr	7~8
Wagner blake油	"	77
ASTM No. 3油	166°C × 24hr	11
Texamatic燃料	"	5

CHR의 耐油膨潤性이다.

例로서 Small氏等의 方法에 의하여 求한 solubility parameter는 CHR이 9.35이다.

iii) gas不透過性

Chloromethyl基, ether基 中의 酸素原子와 같이 큰

原子의 存在와 凝集力 때문에 우수한 gas不透過性을 나타낸다.

例로서 酸素透過率(cc/cm²)sec/atm/cm은 CHR가 3.9×10^{-9} 이며 IIR은 9.0×10^{-9} 이다.

iv) 耐寒性, 彈性

CHR의 分子間凝集energy가 크기 때문에 한쪽에서는 彈性, 低溫性에 問題를 이르고 있다 事實 CHR은 그 點이 若干의 問題로 되어 있는 것이다.

(v) 黃化고무의 物性

表 5에 標準配合에 의한 CHR의 物性을 나타낸다.

標準配合表

Polymer	100
Stearic 酸亞鉛	1
旭 Carbon No. 50	50
22	1.5
NBC	2.0
鉛丹	5

表 6에 CHR, CHC, CR, NBR과의 比較表을 나타낸다.

表 5. CHR의 黃化고무의 物性

	黃化時間(分)	CHR
引張強度(kg/cm ²)	30	152
伸長率(%)	"	340
100% Modulus(kg/cm ²)	"	73
300% Modulus(kg/cm ²)	"	151
硬度(JIS)	"	74~72
引裂強度(kg/cm)	"	56
Lüpke反撓彈性(%)	45	19.5
壓縮永久 増音을	45	48.3
150°C × 6day 老化後		
引張強度(kg/cm ²)	30	169
伸長率(%)	"	170
100% Modulus(kg/cm ²)	"	113
硬度(JIS)	"	80~79
燃料油 B中, 室溫 × 70hr後		
引張強度(kg/cm ²)	30	113
伸長率(%)	"	290
100% Modulus(kg/cm ²)	"	50
硬度(JIS)	"	66~65
容積變化率(%)	"	22.3
ASTM 3號油中 100°C × 70hr後		
引張強度(kg/cm ²)	30	167
伸長率(%)	"	280

100% Modulus(kg/cm ²)	"	74
硬 度(JIS)	"	74~71
容積變化率(%)	"	72

표 6. CR, NBR 과 CHR, CHC 와의 比較

	CHR	CHC	CR	NBR
脆化點 °C ASTM-D-746	-26	-46	-42	-29
耐熱性, 121°C 空氣 中에 있어서	優	優~良	良~可	良~可
耐 ozone 性, 135pphm, 38°C	優	優	良	不可
耐溶劑性, 100°C×70 hr, 容積變化 %				
ASTM No. 3 oil	8	9	73	8
물	10	10	12	11
引裂抵抗	良	良	良	良
耐燃性	우~량	량	우~량	不可
電氣絕緣性	不可	不可	可	不可
酸素透過率cc/cm ² /sec/atm/cm	3.9×10^{-9}	21×10^{-9}	30×10^{-9}	30×10^{-9}

그림 1 은 各種合成 고무의 反撥彈性의 比較表이다.




그림 1. 反撗彈性의 比較

3-2 Epichlorohydrin copolymer 의 性質

CHC 的 構造, 原料 polymer 的 性質은 표 7 과 같다. CHC 는 鹽素含有量이 적으므로 CHR 보다 比重이 적고 難燃性이 弊等한 原因이되어 있으나 polymer 的 2 次轉移點은 CHR 에 比하여 떠低下된다. CHC は 芳香族炭化水素, Ketone 系 溶劑에 溶解된다.

이미 既述한 바와 같히 CHC 는 耐油性, 耐候性(耐 ozone性)이며 耐熱性이 우수하다. 그러면 CHC 的 各種溶劑에 對한 耐油膨潤性을 표 8 에 表示하고 Small 氏方法에 의한 solubility parameter는 CHC 가 9.05 이다.

또한 油膨潤度(耐油性)와 低溫脆化點(耐寒性)과의 關係를 特殊고무와 CHC 를 比較한 경우 CHC 는 耐油性과 脆化點과의 Balance 가 大端히 우수하여 NBR 나 polyac-

표 7 CHC 의 構造와 性質(原料고무)

CHC	
構 造	$-(\text{CH}_2-\text{CH}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{CH}_2\text{Cl}}{\text{O}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$
	$-)-_n-$
Epichlorohydrin(wt%)	68
鹽 素 (%)	26
酸 素 (%)	23
比 重 (g/ml)	1.27
色 相*	白 色
香 氣	快 香
Mooney viscosity	
ML1+4, 100°C	95~105
$\eta\cdot0.1\%$ α -chl-	
oro naphthalene**100°C	4.4~5.7
分 子 量	2,800,000
溶 劑 剤	tolnene, 鹽化 methylene, acetone
黃酸鹽灰分(%)	0.02~0.09
Gel (%)	無
加工性	良 好
色相은 使用되는 老化防止剤에 左右된다.	
** α -chloro naphthalene 은 acetyl acetone 30% 含有	

표 8 CHC 의 各種 溶劑에 對한 耐膨潤性, 容積膨潤率 (%)

浸漬溶劑名	浸漬條件	CHC
Perchlooethylene	RT × 24hr	23
燃料油 A	"	5
" B	"	17
蒸溜水	"	5
Methanol	RT × 30day	16
Diocetylphthalate	"	8
Hexane	"	3
Toluene	"	128
二鹽化 ethylene	"	204
Methyl ethyl keton	"	124
ASTM No. 3 油	100°C × 24hr	6~9
Wagner Blake 油	100°C × 24hr	28
ASTM No. 3 油	166°C × 24hr	13
Texamatic 燃料	"	5

配合은前述의 recipe에 依한 試料 155°C × 45分 press 黃化 시킨것

ryl 보다도 좋고 polychloroprene 보다 떠 좋고 高價인 弗素化物 elastomer에는相當히 가까운 것이다. 그리고 CHC 는 우수한 弹性, 低溫特性을 가진것으로 -40°C에 있어서도 使用可能한 것이다.

이것은 主鎖中의 ether 結合때문에 分子可撓性이 良好하여 低溫特性, 反撓彈性도 良好한 것이다.

다음 CHC 의 黃化고무의 物性을 표 9에 表示하면,

표 9. CHC 의 黃化고무의 物性(黃化溫度 155°C)

	黃化時間 (分)	CHC
引張強度(kg/cm ²)	30分	132
伸長率 (%)	"	360
100% Modulus (kg/cm ²)	"	57
300 " (kg/cm ²)	"	128
硬度 (JIS)	"	76~73
引裂強度 (kg/cm)	"	52
Lüpke 反撓彈性 (%)	45	35.0
壓縮永久 출음율 (%)	45	66.6
150°C × 6day 老化後		
引張強度 (kg/cm ²)	30	52
伸長率 (%)	30	230
100% Modulus (kg/cm ²)	"	34
硬度 (JIS)	"	75~71
燃料油中 室溫 × 70hr 後		
引張強度 (kg/cm ²)	30	99
伸長率 (%)	"	250
100% Modulus (kg/cm ²)	"	43
硬度 (JIS)	"	64~62
容積變化率 (%)	"	23.5

표 10. 特殊 고무의 特性比較

特 性	反撓彈性	耐熱性	耐油性	耐低溫性	耐壓縮性	耐 가스 透過性	耐候性	耐 오존성	耐摩耗性	電 氣 絕緣性	耐燃性	備 考
優	CR	AR CHR IIR	CHR AR CHC			CHR IIR	CHR CHC AR IIR	CHR CHC AR IIR	CR	IIR		
良	CHC NBR	CHC NBR CR	NBR CR CHC	CR IIR CHC	NBR CR NBR CHC	AR CR NBR CHC	CR	CR	NBR CHC		CR CHR	
可	CHR AR			CHR CHC NBR	CHR CHC IIR AR			NBR	IIR CHR AR		CHC	
不 可	IIR		IIR							NBR CHR CHC	NBR IIR, AR	

AR=Acryl Rubber

ASTM 3 號油中 100°C × 70hr 後

引張強度 (kg/cm ²)	30	129
伸長率 (%)	"	260
100% Modulus (kg/cm ²)	"	59
硬度 (JIS)	"	72~70
容積變化率 (%)	"	6.3

以上과 같이 CHR, CHC의 特性을 다른 特殊고무와 比較하면 표 10과 같다. 이 표에서 CHR, CHC는 모든 特徵이 最高의 것은 아니나 다른 特殊고무에 比해 보다 많은 特性이 높은 位置에서 balance 되어 있기 때문에 높은 位置의 組合을 必要로하는 用途에 最適이라고 생각된다.

4. Epichlorohydrin Rubber의 應用과 將來

4-1 Epichlorohydrin homopolymer

i) CHR은 CHC共重合體에 比하여 氣體透過性이 大端히 적고 火焰 및 ozone에 對하여 不活性이나 CHR은 CHC 보다 脆弱點이 높고 꽤 低溫에서 使用하지 않는 限 油壓 seal이나 水壓 seal에 有用한 材料이다.

다시 氣體의 透過性은 꽤 적기 때문에 IIR와 競爭하여 新分野를 開拓할 수 있을 것이다. 不透過性과 耐燃料性의 點에서 IIR 보다 優秀하며 좋은 耐 ozone 性도 兼備하고 있다.

IIR에 替代할 수 있을 興味있는 應用 例는 特히 酸素에 敏感한 乳兒食品을 包裝하는 “자—”의 뚜껑에 使用

할 gas ket 이다. CHR 은 FDA 에서 認定하는 配合劑 를 使用하여 配合을 할 수 있는 것이다.

그러나 이 不透過를 살리는 代表의 用途로서는 gas meter 及 燃料 pump 用의 diafram 이나 tanklining 을 들 수 있다.

“월파카”나 piston 을 高壓으로 使用하는 경우 예전부터 問題가 되어있던 是 고무가 용해된 氣體 를 放出하므로서 일어난다. 實驗室內의 試驗에 의하면 CHR 은 이러한 高壓에 견디는 것은 明白히 되어있다. 그리고 溶解度는 透過性과 相關關係가 있기 때문에 CHR 에 의한 部分品은 使用中 极히 적은 氣體 만이 吸收되지 않으므로 膨潤이 된다든지 꾸부러진다든지 하는 일이 없다. 또한 冷凍劑에 대한 透過性이 적기 때문에 CHR 은 冷凍用 hose 에 使用될 수 있으나 CHR 을 使用한 規格值以上의 配合物도 開發되어 있다.

다시 CHR 的 反撓彈性이 낮기 때문에 消音 及 防振 材料로서 應用이 期待되는 것이다.

ii) CHR 은 特히 粘着性과 溶解性을 가지고 있으므로 接着剤로서 有希望되고 있는 것이다.

低粘度에서 高固形分含有의 溶液을 얻기 위하여 高溶解度를 가지고 있을 必要가 있다. 거의 無限으로 相溶性을 가지고一方 hot-melt 時에 있어서 變性剤로서 使用하기 為하여 熱可塑性을 가지고 있다. 고무一金屬接着剤, tape 接着剤, 減壓接着剤, 構造接着剤의 主要性 分으로서 滿足한 利用分野가 擴大되어가고 있다.

이 分野은 너무 開拓되지 않은 分野이기도 하며 將來性도 期待되는 바가 큰 것이다.

CHR, CHC의 elastomer 는 從來의 2, 3의 特殊 고무의 우수한 特徵을 함께 가지므로서 비로서 特殊고무라고 생각된다. 加工性이 쉽다든지, 成型粘着性, 耐 ozone 性, 耐焰性, 耐溶劑性이 우수한 것이다. 現在 耐油 고무로서는 NBR 가 廣範圍하게 利用되나 耐 ozone 性은 勿論 耐熱性의 點에서도 不充分한 것이다.

一部 特히 自動車部分品 關係에서는 acryl rubber 가 使用되나 acryl rubber 는 高價이며 그 위에 고무로서의 物性도 좋지 않은 것이다. 한편 自動車는 今後 더욱 더 高速化되고 長期間保證의 傾向이기 때문에 耐熱老化, 耐 ozone, 耐油性도 兼備된 고무의 出現이 期待되고 있는 것이다.

따라서 價格이라는 點에서도 acryl 고무와 NBR 과의 사이에 位置할 수 있으면 CHR 은 먼저 이와 같은 種類의 境界領域에서 使用範圍을 넓혀 갈 수 있으리라고 생각된다. 또한 이와 같은 境界領域은 CR, Hypalon 따위에 關한 分野에도 속하고 있으므로 이 領域全體로서 年間 數百 ton 의 需要가 想像되는 것이다.

다음 段階로서 特殊 고무 中 比較的 使用量이 많은 NBR, CR 와 찾이하는 分野에 있어서도 競合이 問題가 될 것이다. 이 分野에서 現在 兩者 모두 거의 각各의 市場이 確保되고 있어 NBR 은 耐油性部分品에 CR 은 耐候性 部分品에 使用되고 있으나 自動車의 輸出이 盛況해지여 產地으로서 輸出이 增大되거나 航空機關係에서도 成層圈으로 나르는 SST 가 出現되면 耐 ozone 性, 耐寒性이 다시 要求되어 질 것으로 생각된다.

價格에 따라서는 이 分野의 進出도 생각할 수 있다. 그러나 이때문에 價格이 NBR 에 가까워질 때를前提로 생각할 수 있다. 萬一 價格이 더 低下되는 경우에는 gas 遮斷性이 IIR 의 3倍라고 하는 CHR 은 良好한 接着性과 함께 tubeless tyre 的 innerliner 에 好適이다. 要는 將來 妥當한 價格으로서 供給이되면 그의 興味있는 모든 特性이 뼈 큰 潛在需要의 顯在化를 可能케 할 것으로 생각된다.

4-2 Epichlorohydrin Copolymer

CHC 共重合體은 使用溫度範圍가 넓고 耐燃料性, 耐熱, 耐油, 耐 ozone 性이 우수하기 때문에 自動車部分品 中 長期의 保證이 要求되는 製品 例로서 shaftseal, ralvestem 따위에 利用된다. 또한 CHC 는 低溫柔軟性, 耐 ozone 性, 耐燃料性를 가지고 押出加工이 우수하므로 blake, radiator, power steering, 燃料配管 따위의 hose 類에 有用하다.

CHC 는 單只 脆化點이 낮기 때문에 低溫에 있어서도 伸展으로 柔軟하다는 點이 그의 特徵이다. CHC 는 可塑剤를 加해 주지 않아도 低溫에 있어서 較하고 其他的 特殊고무보다도 우수한 것이다.

따라서 CHC의 diafram 用 seat 生地는 排氣 gas 用의 脆弱化에 견디며 可塑剤를 配合치 않고도 -40~135°C의 範圍內에 걸쳐 一定한 柔軟性을 維持한다. 또 CHC의 suspension, ball joint seal 은 쉽게 結晶化 즉硬化되지 않고 세는 原因이 되는 crack 을 生成치도 않고 寒冷時에 start 하는데도 支障을 이르키지 않는다. 다시 低溫柔軟性, 耐 ozone 性, 耐候性의 長點을 兼備한 CHC의 部分品은 普通의 고무에서는 不滿足한 惡路用裝置에 利用할 수 없다. 例로서 農耕用 機械의 dustcover 와 seal 에 有用하다.

柔軟한 溫度範圍가 넓다는 것은 自動車部分品 以外의 製品에도 有用한 것이다. gas meter 特히 補償用 meter 의 diafram 은 gas 透過性이 없고, -34.5~65.5°C의 溫度範圍에 걸쳐서 一定한 柔軟性을 가지는 것을 必要로 한다.

CHC 는 이와 같은 特性을 가지고 있어 보다 經濟的으로 gas 的 計量이 可能하게 되었다. CHC 는 成型粘

着性과 反撓彈性을 가지고 있으며 이 두가지의 特徵은 一般의 特殊用途 elastomer에서 發見되지 못하는 性質이다. CHC의 높은 彈性은 天然고무에 가깝고 그리고 다른 것으로 같은 耐油性 elastomer에 比하여 그의 高彈性은 唯一한 性質이라 seal 及 고무 roll의 性能을 改善하게 되는 것이다.

成形粘着性, 耐溶剤性 및 反撓彈性을 兼備하므로서 印刷用 roll의 用途에 適用된다. 이 roll은 steam cure가 可能하며 使用에 있어서 roll은 빨리 원 狀態에 들아오는 것이 ink 나 洗淨用 耐剤에 의한 膨潤이 아니라지 않는다.

Aniline 印刷用 mat는 이것을 利用한 應用分野라고 생각된다. 商業的으로 興味가 많은 應用例로서 寒冷地用의 접는 燃料容器가 그것이다. 기존의 材料로서는 CHC와 같이 柔軟性이 不足할 뿐만 아니라 引張強度도 不足한 것이다. 이 材料로서 만든 燃料容器는 그의 脆化點까지의 低溫이면 迅速히 꾸부리어서 輸送할 수가 있다.

이와 같은 性質은 寒冷地에서 gasoline이나 기름과 接觸되는 製品에서는 重要한 事實이라는 것은 再言할必要가 없다. CHC는 低溫柔軟性과 耐變壓油性에 加해지어 耐 ozone性이 우수하므로 變壓器 gascate의 分野에 있어서도 重要한 材料이다.

다시 cable Jacket에 있어서도 低溫柔軟性, 耐 ozone性, 耐油性, 押出加工性, 引裂強度, 耐摩耗性 및 難燃性의 點에서 有用하게 쓰여지는 것이다.

工業機械用의 oil seal로서도 CHC가 有用한 것이다. 流動性과 接合性이 좋으므로 쉽게 成形되고 加熱時의

引裂強度가 높기 때문에 不合格品의 수가 적다는 利點도 있다. CHC의 rheology는 우수한 成形性及 押出性의 原因이 되어 있으므로 높은 Mooney 渦의 polymer가 滿足한 加工이 可能하다는 것을 大書特筆 할 수 있는 것이다.

文 獻

- 1). 化學市場研究所, 合成樹脂とゴムの海外最新動向, 4, 7(1969)
- 2). 化學市場研究所, 新技術 新製品 Report 3, 78 (1969)
- 3). 補原外, “合成ゴムハンドブック” 朝倉書店, 365 ~437, (1967)
- 4). 右谷, 小室, ステレオ合成ゴムの 現狀と 將來 (上), 70~89 (1964)
- 5). 長富外, 化學工業, クロルヒドリンゴム, 18, 10 (1967)
- 6). 日本ゼオン(株), ゼクロンの 加工と配合法
- 7). BAWN, C.H. Rubber and Plastics 3, 267(1961)
- 8). HANSLEY, V.L外, Control of Alfin Rubber Molecular Weight RTC., 38, 103 (1965)
- 9). Natta, G外, Polyolefin Elastomers RCT, 36, 1596 (1963).
10. 化學市場研究所—Report, EPT 開發と 將來性, 3, 14 (1968).

<Topic>

Epoxy 고무의 活用

日本의 Toho Kasei社는 epoxy樹脂로 부터 epo-rubber를 開發하였다고 하며 또한 이 epoxy의 特性은 플라스틱과 反應을 하여 훌륭한 弹性을 나타낸다고 한다. 그래서 epoxy의 長點이기도한 sealant나 coating劑와 防水劑로 널리 利用된다고 하며 日本뿐 아니라 國外에서도 特許를 냄하고 서둘르고 있다.

한편 Hitachi Chemical社에서 solvent에 強한 고

무를 開發하였는데 이것도 마찬가지로 epoxy와 不飽和 polyester를 利用하여 電氣部品에 使用되며 이것의 特性은 耐電氣性 및 耐熱, 耐水性을 나타낼뿐만 아니라 耐龜裂에도 優秀하여 마치 silicone 고무와 類似한다고 하며 商品化는 올해 중순 쯤 되리라 한다.

(Rubber World, 4, 1971)