

各種 齒科用 세멘트의 硬化熱 測定

서울大學校 大學院 齒醫學科 保存學專攻

(主任 金 淑 哲 教授)
(指導 金 英 海 教授)

朴 德 相

THE MEASUREMENT OF EXOTHERMIC TEMPERATURE OF VARIOUS DENTAL CEMENTS.

Deok Sang Pahk, D.D.S.

Dept. of Operative Dentistry, Graduate School, Seoul National University.

(Chief of Operative Dept. Prof. See Chul Kim, D.D.S., Ph.D.)
(Led by Prof. Yung Hai Kim, D.D.S., Ph.D.)

Abstract

The author measured exothermic temperature of the 5 kinds of zinc phosphate cement and 3 kinds of copper phosphate cement during setting process. Cements were mixed on the glass slab with flexible steel spatula at room temperature (25.8°C) for one minute (spatulating speed was 100 strokes per minute) and placed in the incubator of which temperature was held at 37°C and thermometer was inserted into the cement mass. The powder liquid ratio was 3.0gm:1ml and 1.5gm:1ml.

The results were as follows.

- 1) The heat generated after mixing these cements was under 47.22°C .
- 2) The range of thermal change of the zinc phosphate cements during setting process was wider than copper phosphate cements.
- 3) The exothermic temperature from the thin mix was higher than thick mix.
- 4) The exothermic temperature of the zinc phosphate cements was higher than copper phosphate cements.

一目 次一

- 第一章 緒 論
第二章 研究材料及 研究方法
第三章 實驗成績
第四章 總括及 考按
第五章 結 論
參考文獻

第一章 緒 論

“磷酸亞鉛세멘트”及“磷酸銅세멘트”는 多數의 缺點이 있음에도 不拘하고 臨床에서 必要로하는 脊은 特性으로 因하여 鑄造修復物及 矯正用“엔드”的 接着, 깊은 窩洞及 金屬修復物下에서 溫度¹及 機械的刺戟으로부터 齒齒의 保護를 爲하여, 또는 臨時充填材로 齒科修復治

療에 흔히 사용되고 있다는 것은 잘 알려진 사실이다.

“磷酸亞鉛세멘트”的組成²⁾, 硬化時의 化學的變化^{3), 4)}, 水硬性⁵⁾, 凝着力⁶⁾⁷⁾⁸⁾, 強度⁹⁾¹⁰⁾, 容積의 變化²⁾及酸度¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾에 關한 研究報告는 多數 있으나 短點中의 하나인 硬化時의 硬化熱의 溫度變化에 關한 研究는 적다.

大部分의 化學反應에서와 같이 세멘트의 混合及 硬化時에도 熱을 放出한다⁹⁾. 特히 不注意하거나 너무 빠른 세멘트의 混合은 短時間內에 大量의 熱을 發生하여 이 發生된 熱은 齒髓의 炎症反應及 나아가서는 齒髓의 死滅까지도 招來할 수 있는 溫度的刺戟을 誘發한다¹³⁾.

Jeserica¹⁴⁾, Bronner¹⁵⁾, Henschel¹⁶⁾, Lisanti¹⁷⁾와 Zander¹⁷⁾等 여러 사람들은 熱이 齒髓에 回復 不可能

한 損傷을 주기에 充分한 原因이 될 수 있음을 말하고 있다.

著者は 臨床에서 많이 使用되고 있는 “磷酸亞鉛세멘트”와 殺菌性¹⁸⁾을 연기 為한 目的으로 銅이 添加된 “磷酸銅세멘트”를 臨床에서 使用하는 通常方法으로 混合하여 硬化時의 硬化熱의 溫度變化를 觀察研究함으로 臨床에서 많이 使用되는 세멘트의 硬化熱과 硬化時間과의 關係를 研究하여 여기에 報告하는 바이다.

第二章 研究材料 及 研究方法

研究材料：臨床에서 많이 使用하는 세멘트中 5種의 “磷酸亞鉛세멘트”, 3種의 “磷酸銅세멘트”等 總8種(Table 1参照)을 使用하였다.

Table 1. Kinds of Samples.

	Trade Brand.	Manufacturer.	Address.
1	DAE HAN ZINC CEMENT	株式會社 大韓齒科研究所	서울 東大門區 典農洞 475.
2	SMITH'S ZINC CEMENT (light gray)	LEE SMITH COMPANY	CHICAGO 10, ILL., U.S.A.
3	CAULK'S CROWN & BRIDGE & GOLD INLAY CEMENT	THE L. D. CAULK COMPANY	MILFORD, DELAWARE, CANADA
4	SHOFU SUPER CEMENT (light yellow)	SHOFU DENTAL M. F. G. CO. LTD.	JAPAN
5	G-C'S CROWN & BRIDGE CEMENT	THE G-C. CHEMICAL MANU- FACTURING CO., L. T. D.	東京都 板橋洞 蓮沼町 76番地
6	LEE SMITH RED COPPER CEMENT	LEES. SMITH & SON M. F. C. CO.	PITTSBURG, PA., U.S.A.
7	CAULK'S COPPER CEMENT	THE L. D. CAULK COMPANY	MILFORD, DELAWARE, CANADA
8	MIZZY FLECK'S CEMENT (RED COPPER)	MIZZY INC.	CILFTON FORGE, VA., U.S.A.

研究方法：實驗 1은 粉末對液의 比率을 3.0gm:1ml로 하고, 實驗 2는 1.5gm:1ml로 하여 平均室溫(25.8°C)에서 1分鐘에 100回轉의 速度로 1分鐘 練和하여 10秒 동안에 37°C로 固定되어 있는 定溫孵卵器內의 고무 “링”내에 混合된 세멘트를 注入하고 唯一社製 測溫計를 끊어 30秒間隔으로 5回 觀察하여 平均值를 내어서 實驗成績으로 하였다.

第3章 實驗成績

各種세멘트의 硬化時 硬化熱의 溫度變化에 關한 實驗成績은 다음과 같다.

實驗1； Fig. 1, Fig. 2 參照

實驗2； Fig. 3, Fig. 4 參照

例(1) CAULK'S COPPER CEMENT.

(2) MIZZY FLECK'S CEMENT. (RED COPPER)

(3) LEE SMITH RED COPPER CEMENT.

(4) G-C'S CROWN & BRIDGE CEMENT.

(5) SHOFU SUPER CEMENT.

(6) CAULK'S CROWN & BRIDGE & GOLD
INLAY CEMENT.

(7) DAE HAN ZINC CEMENT.

(8) SMITH'S ZINC CEMENT

實驗1에서 (1)의 最高溫度는 6分에서의 43.78°C이고, (2)는 4分30秒에서 42.66°C, (3)은 4分30秒와 5分에서 41.66°C이고 (4)는 4分과 4分30秒에서 43.84°C, (5)는 5分에서 42.32°C, (6)은 4分 30秒에서 42.18°C, (7)은 3分 30秒에서 41.48°C이며 (8)은 5分에서 40.48°C이다.

實驗 2에서의 (1)의 最高溫度는 6分30秒에서의 44.7°C이고, (2)는 6分에서 43.52°C, (3)은 5分30秒에서




Fig. 1. Exothermic temperature of copper phosphate cement.
(powder liquid ratio=3.0 gm:1 ml)




Fig. 2. Exothermic temperature of zinc phosphate cement.
(powder liquid ratio=3.0 gm:1 ml)

43.48°C, (4)는 5분에서 47.22°C, (5)는 5분 30초와 6분에서의 44.9°C, (6)은 6분에서 44.6°C, (7)은 6분에서 43.22°C이며 (8)은 6분에서 42.76°C이다.

第4章 總括及考按

Paffenbarger, Sweeney와 Isaacs⁵는 热電對를 使用한 實驗에서 세멘트의 硬化熱의 最高溫度上昇範位는 37°C에서 4~13°C이라고 말하고 있으며, Nihei와 Fischer¹⁰는 64~72°C이라고 말하고 있다.




Fig. 3. Exothermic temperature of copper phosphate cement
(powder liquid ratio=1.5 gm:1 ml)




Fig. 4. Exothermic temperature of zinc phosphate cement.
(powder liquid ratio=1.5 gm:1 ml)

本 實驗成績에 依하면 實驗 1.2.에서와 같이 最高溫度가 각각 43.84°C와 47.22°C로 43.84~47.22°C 사이에 存在함을 볼 수 있다.

Tylman²⁰은 齒髓의 溫度不感知領域을 68~120°F (20~50°C)로 報告하고 있으며 Henschel¹⁰은 조금 높은 85~130°F(294.9~544.9°C)를 主張하고 있다. 이에 따르면 本 實驗成績은 이를 溫度不感知領域內에 모든 세멘트의 最高溫度點이 存在함을 알 수 있다.

實驗1에 依하면 “磷酸銅세멘트”的 最高溫度範位는

4分30秒에서의 41.66°C 와 6분에서의 43.78°C 사이이며, “磷酸亞鉛세멘트”는 5분에서의 40.24°C 와 4분과 4분30秒에서의 43.84°C 로 “磷酸亞鉛세멘트”의 最高溫度의範位가 “磷酸銅세멘트”보다 高을 볼 수 있으며, 實驗2에서도 “磷酸銅세멘트”의 最高溫度範位는 5분30秒에서의 43.48°C 와 6분30秒에서의 44.7°C 사이이며, “磷酸亞鉛세멘트”는 6분에서의 42.76°C 와 5분에서의 47.22°C 사이로 亦是 “磷酸亞鉛세멘트”的 最高溫度의範位가 크다.

實驗 1.2.에서 各各 “磷酸銅세멘트”的 最高溫度는 6분과 6分30秒의 43.78°C 와 44.7°C 로, “磷酸亞鉛세멘트”는 4분과 4分30秒에서의 43.84°C 와 5분에서의 47.22°C 로 “磷酸銅세멘트”及 “磷酸亞鉛세멘트”를 莫論하고 實驗2 即 齒에 混合한 境遇에서 더 높은 硬化熱을 나타냄을 볼 수 있다.

實驗 1.2.에서 “磷酸銅세멘트”的 最高溫度는 6분과 6分30秒의 43.78°C 와 44.7°C 로, “磷酸亞鉛세멘트”는 4분과 4分30秒에서의 43.84°C 와 5분에서의 47.22°C 로 實驗 1.2.를 莫論하고 “磷酸亞鉛세멘트”가 더 높은 溫度를 나타냄을 볼 수 있다.

“磷酸亞鉛세멘트”的 口腔內에서의 가장理想的인 硬化時間은 4~10分內²¹⁾라고 말하고 있으나 本 實驗에 依하면 實驗 1.2.에서 모두 初期硬化는 各各 3分30秒~6分, 5分~6分30秒 사이에 일어나며 最終硬化는 各各 27分30秒以後 및 32分以後임을 볼 수 있다.

第 5 章 結 論

著者는 臨床에서 흔히 使用하는 8種의 세멘트의 硬化熱을 測定하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

1) 各種 세멘트의 混合後 發生되는 硬化熱은 47.22°C 以下임을 볼 수 있다.

2) “磷酸亞鉛세멘트”的 硬化熱의 溫度變化範位가 “磷酸銅세멘트”보다 若干 큰 傾向이다.

3) 齒에 混合한 境遇에서 보다 牙에 混合한 境遇에 더 높은 硬化熱이 發生한다.

4) “磷酸亞鉛세멘트”가 “磷酸銅세멘트”보다 더 높은 硬化熱을 發生한다.

(*끝으로 本研究를 始終 指導校閱하여 주신 恩師 金洙哲, 金英海 兩教授님께 感謝를 드리오며 物心兩面으로 도와주신 保存醫局 諸先生님들께 深甚한 謝意를 表하는 바입니다.*)

參 考 文 獻

- 1) Phillips, R.W., Johnson, R.J. and Phillips, L.J.: An Improved Method for Measuring the Coefficient of Thermal Conductivity of Dental Cement. J. A. D. A., 53 : 577—583 (Nov.) 1956.
- 2) Paffenbarger, G.C., Sweeney, W.T. and Isaacs, A.: "Preliminary Report of Zinc Phosphate Cements" J. A. D. A., 20 : 1960—1982 (Nov.) 1933.
- 3) Crowell, Waters S.: "Physical Chemistry of Dental Cements." J. A. D. A., 14 : 1030—1048 (June) 1927.
- 4) Ray, K.W.: Metallurgy for Dental Students. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., p. 265.
- 5) Paffenbarger, G.C., Sweeney, W.T. and Isaacs, A.: "Zinc Phosphate Cements: Physical Properties and a Specification", J. A. D. A., 21 : 1907—1924 (Nov.) 1934.
- 6) Head, J.: Modern Dentistry. Philadelphia, W. B. Saunders Co., pp. 317, 318.
- 7) Souder, W. and Paffenbarger, G.C., loc.cit., pp. 97—98
- 8) Berkson, R.: Dental Cement: A Study of its Property of Adhesion Am. J. Orth., 36: 701—710 (Sept.) 1950.
- 9) Paffenbarger, G.C. and Caul, H.J.: Dental Cements. Proc. Dent. Cent. Celebration, March, 1940, pp. 232—237
- 10) Harvey, W., Le Brocq, L.F. and Rakowski, L.: The Acidity of Dental Cements. Brit. D.J., 77 : 61—69 (Aug. 4); 89—99 (Aug. 18) 1944.
- 11) Eberly, J.A.: Developement of a Silicate Cement Tending to Eliminate Pulp Irritation. Dent. Cos., 76 : 419—424 (April) 1934.
- 12) Castello I., Massler, M., Monteleone, U.L. and Suher, T.: Effect of Zinc Oxyphosphate Cement on Enamel. Am. J. Orth., 34 : 271—277 (March) 1948.
- 13) McGehee, William H.O., True, H.A. and Iskipp, E.F.: "Operative Dentistry." 4th. ed., 1956, The Blakiston Devision McGraw-Hill Book Company, Inc., p. 316.
- 14) Jeserich, P.: J.D. Res., 15, 365, 1936.
- 15) Bronner, F.: D. Cosmos, 74, 535, 1932.
- 16) Henschel, C.J.: J. Am. Coll. D., 10, 68, 1943 and J. A. D. A., 33, 194, 1946.
- 17) Lisanti, V.F. and Zander, H.A.: J.D. Res., 31, 548, 1952.
- 18) Hill, T.J. and Karl W. Boester: Relative Efficiency of Germicidal Cements. J. A. D. A., 21: 1565—1571 (Sept.) 1934.
- 19) Nihei, M. and Fischer, T.E.: Exothermic Reaction of Acid and Hydro-set zinc phosphate cement. University of Alabama in Birmingham.
- 20) Tylman, S.D.: Theory and practice of crown and bridge prosthodontics. 5th ed., 1965, The C.V. Mosby Co., p. 120.
- 21) Skinner, E.W.: The Science of Dental Materials, Philadelphia, W.B. Saunders Co., p. 140.