

窯業原料로서 明礬石의 利用에 관한 研究(第Ⅲ報)

Mullite質耐火材原料로의 利用

白 龍 赫* · 崔 相 紇**

*全南大學校 窯業工學科 **漢陽大學校 窯業工學科

(1974年 7月 31日接受)

Utilization of Alunite to Ceramic Raw Materials(Ⅲ)

Yong-Hyuck Baik* and Sang-Heul Choi**

*Dept. of Ceramic Eng., Chonnam National Univ., **Dept. of Ceramic Eng., Han-Yang Univ.

ABSTRACT

The possibility of the sources for the manufacture of mullite-rich refractories from the modified domestic alunite was studied. The modifying method of alunite studied were performed by calcination, wet ballmilling, and washing with water.

For synthesis of mullite-rich refractories, the modified alunite with the addition of alumina and Fe_2O_3 as mineralizer was fired at $1350^\circ\text{-}1550^\circ\text{C}$, and the following results were obtained:

- 1) The suitable firing temperature range was $1450^\circ\text{-}1500^\circ\text{C}$, and adequate amounts of Al_2O_3 and Fe_2O_3 were below 30% and 3~4%, respectively.
- 2) Thermal expansion coefficient proportional to heating temperature was about $5 \times 10^{-6} \sim 10 \times 10^{-6}$ cm/cm-deg.
- 3) The mineralogical compositions of the sintered specimens were found as mainly mullite and corundum.

1. 緒 論

前報에서 著者들은 國產 明礬石으로 부터 改質된 高 alumina質 原料를 얻고¹⁾, 이를 影脹 cement, regulated set cement等 cement의 alumina源으로서의 利用 可能性을 檢討하였다²⁾.

本報에서는 이 改質 原料를 mullite質 耐火材料로서의 使用 可能性을 檢討하여 보았다.

Knizek 등³⁾은 明礬石의 性質과 그 利用에 關한 研究에서 Al_2O_3 50~60%를 加하고 1500°C 焼成에서 mullite 가 生成하여 Al_2O_3 60~70%를 加하면 high-alumina 耐火物로써 之當함을 報告 하였으며, 素木⁴⁾도 이에 對

하여 檢討하였다.

$\text{SiO}_2\text{-}\text{Al}_2\text{O}_3$ 계의 mullite化에서 鐵化劑로는 Fe_2O_3 , TiO_2 , MnO_2 등 또는 이들의 混合物이 良好한 効果를 보이고 있다^{5,6)}.

Smith⁷⁾은 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{:}\text{SiO}_2$ 의 比가 0.4~2.4인 液相에서 窓成溫度를 바꾸어 가면서 燒成物의 組成을 檢討하여 mullite-corundum-glass相 關係를 研究 하였다.

國內에서도 mullite質 耐火匯에 對한 研究⁸⁾, 高 alumina質 耐火物 原料로서 紅柱石의 利用⁹⁾에 對한 研究등이 行하여졌다.

本 研究에서는 改質된 明礬石 原料에 工業用 Al_2O_3 , 를 加하고, 鐵化劑로서 Fe_2O_3 를 使用하여 그 添加量

및 烧成温度를 바꾸어 가면서 烧成하여 烧成物의 物性들을 檢討하였고, mullite 生成을 X-線回折分析 및 현미경으로 관찰하였다.

2. 實驗方法

2-1) 試片 製造

改質한 明礬石原料¹⁾에 工業用 Al_2O_3 를 10% (wt)에서 50%까지 10% 간격으로 加하고, 각각에 對하여 鐵化剤로 Fe_2O_3 (一級試藥)를 1% (wt)에서 5%까지 1%간격으로 添加混合하여, steel mold에서 250kg/cm²의 壓力으로 $3.5 \times 5.0 \times 1.0 (\pm 0.2) \text{ cm}^3$ 로 成形하여 乾燥한 후 siliconite 電氣爐에서 250°C/hr의 渾度上昇率로 烧成하여 1350°, 1400°, 1450°, 1500°, 및 1550°C에서 각각 2時間 유지 시킨 후 自然冷却시켜 試片²⁾을 만들었다.

改質 明礬石原料¹⁾의 化學分析值와 X-線回折分析結果는 다음과 같다.

Table. 1 Chemical compositions of modified alunite

Ig. loss	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	Na_2O	K_2O	SO_3
2.03	48.02	45.19	0.13	--	--	3.12	0.75	0.65




Fig. 1 X-ray diffraction pattern of modified alunite.

2-2) 吸水率 및 熱間 線膨脹 測定

各 烧成 試片에 對하여 KS L 3114에 따라 吸水率을 测定하였으며, 押搾式示差熱膨胀計로 常溫에서 부터 1030°C까지의 範圍에서 渾度上昇率 5°C/min로 热間線膨脹率을 测定하였다. 한편 現國內陶磁器工場에서 수입 사용중인 日製耐火匣의 材質과 比較하였다.

¹⁾ 試片表示記號는 다음과 같이 하였다.

Am : Al_2O_3 m% 添加

Fn : Fe_2O_3 n% 添加

2-3) X-線回折分析

燒成 試片에 對하여 X-線回折分析(Cu K α , Ni filter 30kv 15mA)을 行하여 工業用 Al_2O_3 및 鐵化剤 Fe_2O_3 의 添加量變化에 따른 生成礫物을 檢討하였다.

2-4) 反射顯微鏡觀察

燒成試片을 研磨한 후 HF로 etching하여 反射顯微鏡으로 生成礫物을 觀察하였다.

3. 實驗結果 및 考察

3-1) 吸水率

Al_2O_3 및 Fe_2O_3 添加量의 變化와 各 烧成温度에 따른 吸水率의 變化는, 그 形의 差異는多少 있으나 대개 類似한 傾向을 나타내고 있다. 一例로 Al_2O_3 20% 일 때 Fe_2O_3 添加量의 變化와 各 烧成温度에서의 吸水率 變化를 Fig. 2에 表示하였다. 1500°C로 烧成한 試料의 Al_2O_3 및 Fe_2O_3 添加量에 따른 吸水率의 變化를 Fig. 3에 表示하였다.

Fig. 2에서 보면, 吸水率은 1450°C에 이르러 급격히




Fig. 2 Water absorption curves of specimens (A_{20}).




Fig. 3 Water absorption of specimens fired at 1550°C.

減少하고, 1450°C~1500°C의範圍에서는吸水率의減小가比較的적었다. 한편 Fig. 3에서는 Fe_2O_3 添加量의增加에 따라吸水率이계속減少되나, 3%~4%에서는減少率이적고, 5%에이르면다시급격히減少하였다.

以上의結果에서, 적당한燒成溫度範圍는 1450°C~1500°C, Fe_2O_3 添加量範圍는 3%以上임을 알수있다.



3-2) 热間線膨脹率

全試片의热膨脹率은溫度上昇에따라거의直線적으로增加하였으며,附隨礦物(例를들면quartz)의轉移에依한特定溫度範圍에서의異常膨脹,收縮은찾아볼수가없었다. 이測定結果에서热膨脹係數를求하였다. 即, Fe_2O_3 를 3%, 4%, 5%로各各固定시키고 이들에對한 Al_2O_3 添加量의變化에 따른热膨脹係數를求하여 Fig. 4~6에表示하였다. Fe_2O_3 3%添加일때 Al_2O_3 添加量에 따른热膨脹係數의差異가比較적적었고, 改質된明礬石原料에 Fe_2O_3 만을添加했을경우 3~4%일때가 5%일때보다낮았다. 한편日製耐火皿의热膨脹係數는本實驗의모든試片들보다높은값을나타내고있다.

3-3) 改質明礬石의 mullite化에 미치는 Al_2O_3 및

Fe_2O_3 의影響

Mullite單味의耐火物은 mullite의針狀結晶의平行

Fig. 4 Thermal expansion coefficient of specimens added Fe_2O_3 3% and fired at 1500°C.Fig. 5 Thermal expansion coefficient of specimens added Fe_2O_3 4% and fired at 1500°C.




Fig. 6 Thermal expansion coefficient of specimens (A_0).

組織으로 볼 가능성이 있어亷裂을 일으키기 쉽고, 또多量의 glass相形成은針狀結晶의發達은良好해지나耐火物로서는多量의 glass質matrix의存在가바람직스럽지못하므로,調合原料에適當量의alumina를過剰으로加하여初晶으로corundum을晶出시켜mullite의parallel growth를抑制시키면서耐火物로서바람직스런二相交錯組織을얻을수있다. 또鹼化劑로서의 Fe_2O_3 는一部mullite結晶中에固溶體로도含有된다.¹⁰⁾

改質明礬石에工業用 Al_2O_3 및鹼化剤 Fe_2O_3 의添加率을變化하여燒成하였을때,生成礦物은主로mullite, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 있으며tridymite, cristobalite의흔적도보이고있다.




Fig. 7 X-ray diffraction pattern of sintered specimen ($A_{10}F_1$) at 1500°C.

Fig. 7은 Al_2O_3 10%, Fe_2O_3 3%를添加하여1500°C로燒成한試片의X線回折圖이며, Fig. 8에서는 Al_2O_3 , Fe_2O_3 의添加量變化 및燒成溫度變化에 따른生成礦




Fig. 8 X-ray diffraction patterns of sintered specimens in certain angle.

物의推移를보여주고있다.

工業用 Al_2O_3 의添加는30%程度까지가適當하며그以上的添加에서는mullite의生成보다corundum의生成이더증大하며,鹼化剤 Fe_2O_3 의添加는계속mullite化를돕고있으나,前記한吸水率,熱膨脹率등을考慮할때3~4%添加가良好하다고본다. 또燒成溫度는mullite化,吸水率,熱膨脹率등을考慮하여1450°~1500°C가適當하다고본다.

Fig. 9는燒成試片의反射顯微鏡觀察例로서, 사진(a)에서柱狀의corundum과相互交錯한柱狀의mullite生成을보이고있는데, 간혹사진(b)에서보는바와같이相當히큰針狀結晶生成도觀察되는데이는유리질속에서成長한것으로보인다. 사진(c)는 Al_2O_3 를添加하지않은試片의例이다.

Fig. 10은走査顯微鏡觀察例로서,亦是corundum과mullite의生成을보여주고있다.

Chavdhuri¹¹⁾는mullite結晶生成機制研究에서生成結晶의크기分布를檢討하여길이71.1~104.2μ, 폭13.3~30.2μ의큰mullite結晶을測定하였는데, 이런큰結晶은molten feldspar pool에서觀察하였다.




a) $A_{10}F_3$ b) $A_{10}F_4$ c) A_8F_4

Fig. 9 Optical micrograph of sintered specimens (1500°C).

改質明礬石原料에는若干의 alkali가 含有되어 있는데, 이는 mullite의 生成量을 增加시키리라 본다⁹⁾.

4. 結 論

改質된 明礬石原料에 工業用 Al_2O_3 를 10%에서 50%까지 加하고, 鐵化劑로 Fe_2O_3 를 1%에서 5%까지 添加하여 1350°C에서 1550°C까지 50°C간격으로 烧成하였로서, mullite質耐火材料로서의 使用可能性을 調査한 結果는 다음과 같다.

Fig. 10 Scanning electron microphotograph of sintered specimen (A_4F ; at 1400°C)

1) 改質明礬石等 原料를 使用하여 mullite質 耐火材를 作기 위한 最適 烧成溫度範圍는 1450°~1500°C이며, Al_2O_3 는 30% 以內, 鐵化剤 Fe_2O_3 는 3~15% 以內가가 适当하였다.

2) 热膨脹率은 溫度上昇에 따라 거의 直線的으로 增加하고있으며, 330°~1030°의 領域에서 約 5×10^{-6} ~ 10×10^{-6} cm/cm deg로, 現在 使川中인 耐火匣材質에 比하여 較선 낮다.

3) 烧成試片의 構成礦物은 主로 mullite 및 $\alpha-Al_2O_3$ 이며 tridymite, cristobalite의 혼재이 보이고 있다.

References

- 1) 崔相紹, 白龍赫, 朴哲元, “窯業原料로서 明礬石의 利用에 關한 研究(I)” 窯業會誌, 9(3), 43(1972).
- 2) 崔相紹, 朴哲元, 徐一榮, 白龍赫, “窯業原料로서 明礬石의 利用에 關한 研究(II)” 窯業會誌, 10(2), 74(1973).
- 3) J. O. Knizek and H. Futter, “The Refractory Properties of Alunite” Trans. Brit Ceram. Soc., 49, 202, 224, 251, 258, 260(1950), CA 44, 7503a, 45, 1316d.
- 4) 鈴木洋一, 鈴木早恵子, “明礬石의 諸性質과 窯業原料로서의 利用에 關한 研究” 日窯協誌, 74(5), 166(1966).
- 5) K. G. Skinner, W. H. Cook, R. A. Potter and H. Palmour III, “Effect of TiO_2 , Fe_2O_3 and Alkali on Mineralogical and Physical Properties of Mullite Type and Mullite Forming $Al_2O_3-SiO_2$ Mixtures,” J. Am. Ceram. Soc., 36, 349(1952).
- 6) 이종근, 한상득, 조항근, 김진영, “몰라이트 합성에 關한 기초적연구” 瓷業회지, 10(2), 67(1973).

- 7) S. P. Smitt-Fogelovic, “高アルミニウム耐火物의 相組成變化” *Ogneupory*, 33(12), 49(1968); 日窯協誌, 77, 抄 84(1969).
- 8) 池應業, 梁之鉉, 池亨健 “Mullite質耐火匣製造에 關한 研究”, 窯業會誌, 6(2), 92(1969).
- 9) 安永鶴, 崔龍, “高アルミニウム質原料로서 漣川產 紅柱石의 利用에 關한 研究”, 窯業學會誌 11(1), 19, 23 (1974).
- 10) W. E. Brownell, “Subsolidus Relations between Mullite and Iron Oxide” *J. Am. Ceram. Soc.*, 41, 226(1958).
- 11) S. P. Chaudhuri “Influence of Mineralizers on the Constitution of Hard Porcelain” *Amer. Ceram. Soc. Bull.*, 53, 251(1974).

고찰

本研究 第Ⅱ報 (窯業會誌 10(2), 74 (1973))의 Fig. 1 은 잘못 되었으므로 아래와 같이 바로 잡습니다.

