

## 신발用 接着劑의 高分子 特性

崔秉權\*

### 1. 緒 論

신발창을 붙이는 接着劑로 된 接着層에 신발을 신고 다닐 때 屈曲이 일어나 신장, 底, 壓縮復元等의 現象이 나타난다. 이것은 彈性體의 特有한 성질이므로, 接着層에는 이 같은 현상에 적합한 Elastic 한 성질을 갖추어야 함은 물론 신발을 신고 다닐 때 어떤 혹독한 條件 즉 耐寒性, 耐油性, 耐水性 및 耐熱性等을 고려하지 않으면 안되며 더욱 중요한 것은 높은 接着強度로 신발창과 腳皮部分이 붙어있어야 한다. 이러한 성질들을 만족 시켜주는 것은 천연고무보다는 합성고무類로써 Chloroprene Rubber, Nitril Rubber, 및 Urethane Rubber 등이 널리 使用되게 되었다.

신발용 接着제로서 이와 같은 Elastomer를 使用할 때 이런 고분자들의 物性中에서 우선 結晶性을 들 수 있다.

一般的으로 高分子 物質은 微結晶을 일으키는 것이 많고, 1個의 分子를 더듬어 생각하면 結晶領域(微結晶)을 거쳐 非結晶領域(無定形)을 거쳐 다시 結晶領域으로 들어간다. 結晶領域 어떤 高分子物質全體에서 占하는 比率(重量%)을 結晶化度(Degree of Crystallization)라 한다.

polychloroprene, polyurethane 等은 結晶性을 갖는 Elastomer로써 廣範圍하게 接着제로 利用되고 있다.

結晶化나 融解는 次轉移(First-order Transition)로서 밀도법, 热測法, X線回折, 法赤外線法, 核磁氣共鳴吸收法等에 依頼 測定할 수 있다.

이 結晶性을 어떤 形態로 利用하고 있는가를 아는 것은 重要한 것이다. 一定 温度에서의 結晶化速度는 結晶核의 生成→結晶의 生長→結晶化等의 過程을 거친다. 반대로 結晶化된 接着제의 塗布膜은 温度를 올림으로써 融解가 일어나는바 接着後의 重要한 特性은 温度特性 및 加黃特性이다.

### 2. Chloroprene 系 接着제

現在 신발 接着에 가장 많이 보급되고 있는 接着제는 Chloroprene 系라고 말할 수 있다. polychloroprene은  
$$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ | \\ -\text{CH}_2-\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2- \end{array} \text{n}$$
의  $\text{CH}_3$ 基를 Cl로 치환한 구조로서 纖維周期는  $4.8\text{\AA}$ 이고 分子는 非平面形으로 trans 형이라고 생각한다. 참고로 그림 1은 polychloroprene의 結晶構造이고 그림 2는 天然고무를伸張 혹은 冷却할 때의 結晶化 model이다.

結晶領域 즉 高分子物質의 極微結晶은 Micell이라고 부른다. 1858年 C.V Nägeli가 植物體의 結晶粒子를 Micell이라고 이름을 붙인 것이 最初이지만 그 意味는 不明確한 것이다. 1928年 Meyer Mark가 X線的 연구에 의해 纖維系分子가 응결하여 結晶體를 만든다는 것을 發見했다. 이 結晶體가 마치 기와집에서 하나의 기와와 같은 形態로 되어 있다고 해서 Micell이라 칭했다. 1925年 Katz에 依하여 天然고무의 伸張方向에 對한 X線回折研究로 微結晶이 存在하고 더우기 伸張方向으로 配向하고 있다는 것을 알게되었다. 一般的으로 Chloroprene의 化學構造는 trans-1,4라고 말할 수 있지만, 重合方法에 의해 다음과 같은 여러 Type이 있

\* 東成化學工業株式會社





그림 1 Polychloroprene 의 結晶構達


- a) c 軸 方向에서
- b) a 軸 方向에서

다.


Trans—1, 4 結合




Cis—1, 4 結合



1, 2 結合



3, 4 結合



Monomer 構造에서 알 수 있는 것과 같이 polymer 中의 monomer unit 構造는 (1) Trans—1, 4 (2) cis—1, 4 (3) 1, 2 (4) 3, 4 的 4 種이 可能하다. 結晶性을 생각하는 경우는 (1) trans 構造가 가장 重要하고 (2)~(4)는 結晶周期와 立體障礙에 依해 負效果를 나타낸다. 그러나 (3)의 구조는 化學的인 意味에서 중요하다. 鹽素가 二重結合에 對해 Aryl(芳香族 炭化水素에서 水素原子 1個를 뺀 나머지의 原子團) 位置에 있으므로 反




그림 2 天然 고무의 結晶化

應活性이 있어 化學反應이 關與한 物性 즉 加黃速度와 polymer의 劣化에 影響을 미친다고 말할 수 있다.

Radical 중합으로 만들어지는 polymer에는 Micro 組成에 큰 影響이 있어, 중합 溫度에 關하여 Mochel 等이  $-40\sim+100^\circ\text{C}$ 에서 중합한 polymer를 IR에 의해 分析한 것을 표 1에 나타냈다.  $-40\sim+100^\circ\text{C}$  사이에서 중합 溫度를 높여가면 높일수록 Trans 1, 4 가 적어지고 Cis—1, 4 나 기타의 것이 增加하지만 Cis 구조가 더 많은 polymer는 얻어지지 않았다. 여기에 對해서 有期 金屬 觸媒에 의해 立體規則性이 되는 polymer를 얻도록 시도하였다.

機器分析의 進步로 Micro 組成을 定量할 수 있게 되었으며, Garrett 와 Aufdermarsh는 特殊한 方法을 써서 여러가지 立體規則性의 trans—1, 4 및 Cis—1, 4 polymer의 合成에 成功했다. 이 polymer의 성질을 표 2에 나타냈다.

표 1 重合溫度와 CR의 化學構造

重合溫度°C	1, 4 結 合			% 1, 2 結 合	% 3, 4 結 合	% 總 計
	cis	Trans	計			
$-40$	5	94	99	0.9	0.3	100
$-10$	7	—	—	—	—	—
$+10$	9	84	93	1.1	1.1	95
$+40$	10	86.81	96.91	1.6	1.0	93.99
$+50$	11	—	—	—	—	—
$+80$	—	—	87	2.0	2.1	91
$+100$	13	71	84	2.4	2.4	89

표 2 規則性 CR의 構造와 性質

	micro 構造(%)				密 度 ( $^\circ\text{C}$ )	$T_m$ ( $^\circ\text{C}$ )	$T_g$ ( $^\circ\text{C}$ )
	Trans 1.4	cis 1.4	1.2	3.4—			
Trans polymer	97.8	0	0	<0.5	(1.24)	105	-45
cis polymer	0	99	<0.1	1.0	1.283	70	-20

와 같은 성질은 접착제에 있어重要的 Factor이지만, 접착제에는 고무藥品類, 不定形의 phenol樹脂類等을配合하여有機溶劑에溶解시킨高分子溶液으로 되어 있어 상당히 복잡성을 나타내므로本稿에서는 신발창을 붙이는 접착에關한物理的인面과關連성이 있는 것만 나루기로 하다.

### 1) 接着過程

Chemical Shoes를 제조하는過程을 살펴 보면, Vinyl leather를 재단하여 재봉틀로 肥皮를 박아 신골에 씌운 다음 안창과 중창을 넣고 골침을 끝내어 틀을 잡고 열처리(Heat set)하는 갑피 부분(upper)의 제조工程과 배합 고무를 加黃 press에서 찍어내어 表面處理(Buffing)를 하는 창 제조工程 및 이 두工程을 거친 肥皮와 창에 접착제를 塗布하여 乾燥機를通過시킨 後에 壓着시키며 肥皮와 창을 서로 接着시키는 接着工程이 있다. 신발 모양이나 접착을 잘 시키기 為해서는 위의 하나하나의工程을 소홀히 해서는 안되지만, 여기에서는 乾燥機를 통과한 後의 高分子의 狀態만을 考察하기로 한다. 접착제를 塗布後 45~55°C의 热을 받아 有機溶劑가 挥發된 皮膜의 高分子舉動은, 融點이 40~43°C에 있는 polychloroprene은 먼저 結晶이 풀어지지만 實際로는 다른 配合物이 섞여 있으므로 热運動은 조금 높은 点에서 發生한다. 물론 그融解는 低分子 물질과는 달라 一定한 温度에서 시작하지 않고 어떤 温度範圍에

서 일어난다. 結晶性 Polychloroprene의 热에 의한運動은 Micro-Brown運動이며, 無定形 高分子에서 Micro-Brown運動이 이러한다. 접착제로써 各種의 材料가 配合된 것은 完全히 流動이 있는 热運動에는 도달하지 않는다. 物性的으로 分子間의 상호작용은 고무와 纖維의 中간인 Plastics에 가까운 舉動이라고 생각된다.

高分子性 可塑劑의 併用에 의해 Micro-Brown運動을 容易하게 할 수 있지만 접착제 性能上 여러 가지 制限을 받는다.

그림 3에 고분자 물질의 温度特性를 나타냈다.

溫度特性에서 보면 結晶성이 높을 수록 温度低下에 依하여 高分子 特有의 凝集力を 빨리 받는다. chloroprene系 접착제는 加熱에 의해 热運動을 받고 接着時 接着層의 密着을 좋게 하고 加壓으로 充分한擴散이 이루어진다. 接着後の 初期强度를 높이려면 热活性으로 加熱된 接着層이 빠른 冷却으로 一次轉移點以下가 되도록 하는 것이 바람직하다. 接着제로 된 高分子의 轉移點을 測定하는 것은 困難하다. 그것은 다른 配合物때문이지만 結晶화는 기대할 수 있는 것이다. 이러한 이유 때문에 現在 신발 maker에서는 제조 line의 最後에 強制冷却設備를 붙인 곳도 많이 있다.

### 2) 接着 Mechanism

고무系 接着劑는 別度로 contact型 接着劑로 分離하고 있지만 그 접착形式은 二次結合에 속하는 것이므로 物理的인 Factor가 接着力을 左右하게 된다. 따라서 被着材料의 粗面化, 接着제의 滲透, 充分한 乾燥, 均一한 加熱活性, 充分한 塗布量, 加壓, 壓着時間 等이 영향을 미치게 한다. 塗布被膜을 乾燥시키고 热을 주어 热分子運動으로 接着시킨 것을 热活性(heat reactivation)이라고 부르는데 热活性은 接着제 相互의 自着現象을 助長하여 고분자層의 흐름을 좋게 하고, 接着後の擴散을 좋게 한다. 높은 自着力을 얻기 위해서는 凝集力이 세고, 接触時 良好한 融着(coalescence)이 필요하다.




그림 3 高分子의 温度特性




그림 4 低分子液 (a)와 高分子 (b)와의 合着樣式


最初의 높은 自着力에 의해 被着體의 兩表面에 塗布되고 다음에는 접착제 間에 境界層이 消失된다. 그것은 高分子 全體 及 個個의 Segment : 移動(擴散, Diffusion)에 起因하는 것이다. 이때의 剝離强度(신발창 접착 初期强度)는 接着層에서 擴散速度가 增大하여 polymer 밀도가 減少하게 되고 一定의 溫度範圍內에서 指數關係의 依存性을 갖는 것이다.

이것은 신발창을 붙이는 工程에서 상당히 重要한 點이고, 接着層의 溫度, 底材의 硬度, 反撓彈性, 接着時의 加壓, 加壓時間, 塗布두께 等이 最初의 自着에 影響을 미치는 因子로써 研究되지 않으면 안된다. 이것은 S.S. Voyutskii 著 「接着과 自着 I」가 參考될 것으로 생각한다.

### 3) Chloroprene 系 接着劑의 耐寒性 및 耐熱性


接着에서 耐寒性은 使用된 高分子의 二次轉移特性이 關係된다고 생각한다. 이 耐寒性 試驗은 英國 Lotus 社에서 많은 試驗을 行하였는데 그것은  $-40^{\circ}\text{C}$ 에서 測定했으며 그 結果는 만족할 만한 것이었다. polychloroprene의 「比容積—溫度曲線」에 對한 體膨脹計로 測定한 實測值에 의하면  $-21^{\circ}\text{C}$ 에서 屈曲點이 나타나는데 이點을 Glass 轉移點이라 하고 있다. Chloroprene은 Type에 따라 다소 다르지만一般的으로는  $-50^{\circ}\text{C}$ 程度라고 發表되고 있다. 또 proton 核磁氣共鳴吸收에 의한 測定에서 「吸收幅—溫度曲線 I」에 의해서도  $0^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 에서 급격한 吸收幅의 增大를 나타냈는데 이것은 無定形領域의 高分子鎖에서 micro-brown 運動이 停止되고 있는 것을 意味하며 分子運動의 凍結에 의해 分子間 침이 強固히 되어 있음을 測定했다.

耐熱性과 耐寒性과는 相反되는 問題이고 特히 높은 耐熱性을 Chloroprene 系 接着제에서 얻는다는 것은 상당히 困難하다. 特히 製鐵會社의 용광로 옆에서 일하는 作業靴 같은 것은 Chloroprene 系 接着제로서는 困難한 것이다. 그러나 一般 신발이 필요로 하는 耐熱性은 Chloroprene Rubber 系 接着제에 어떤 添加物을 加함으로써 얻어질 수는 있는 것이다. 우선 phenol樹脂를 넣으므로서 耐熱性及 接着力を 향상시킬 수 있는 데 非熱反應性 phenol樹脂를 加하는 경우 個個 Benzene核의 兩端에 極性이 強한 水酸基(OH)와 無極性 Alkyl基(R)를 이樹脂가 갖고 있다. 따라서 無極性의 고무分子鎖의 集團에 對해서는 phenol樹脂가 갖고 있는 Alkyl基의 部分이 相溶性이 좋은 것이므로 接着제層을 微視的으로 본 경우에 下圖와 같이 Alkyl基部分을 고무分子鎖集團中으로 끌어들이고 反對로 水酸基의 部分은 反撓하여 그것을 고무제 接着劑層의 表面上으로 押出한다.




고무

結局 接着제層 표면에 水酸基가 配河하는 結果로서 接着劑의 接着力이 增大한다고 생각되고 热反應性 phenol樹脂를 使用할 경우 이樹脂中 많은 methylol基와 Dimethylene ether結合을 갖고 있으므로 酸化 Magnesium(MgO), 酸化 Calcium(CaO), 酸化 Barium(BaO), — Cadmium(CdO)等의 金屬酸化物과 反應하여 分解點이  $260^{\circ}\text{C}$ 以上的 Chelate化合物를 形成하고 고무中에서 物理的으로 分散되어, 고무系 接着제層에서 結晶의 原因으로 凝集力이 低下되는 것을 防止하며 다음에 殘部 末端의 methylol基는 化學的으로 CR과 結合하여 架橋硬化되어 耐熱性을 부여한다고 생각한다.



여기서 해당되는 DS-bond 7000及 그 유사품을 現在 全國 양화점에서 使用되고 있으나 만족할만한 耐熱性을 얻지 못하여 副作用이 일어나는 수가 있지만 소규모의 有機合成 method으로 신발을 제조하고 있기 때문에 作業성이 양호한 접착으로 이 접착제를 쓰고 있다고 생각된다. 그러나 一般 신발로써 충분한 耐熱性을 얻고자 할 때는 isocyanates와 잘 結合할 수 있도록 Chloroprene 接着제에 isocyanates(Desmodur)를 混合하여 야단 신발로써 충분한 耐熱性을 얻을 수 있는 것이다.



즉 Chloroprene이 短은 時間內에 crosslinking을 形成되어야 實用的인 接着力 및 耐熱性을 얻을 수 있는 것이다.

이것을 高分子學의 說明하면 그림에서와 같이 橋掛點의 數가 重量平均 一分子當 一個以上이 되면 gel化가 일어나 高分子는 網目狀으로 되어 溶媒에도 잘 溶解하지 않고 또 溶融도 잘되지 않는다. 이 程度까지 架橋가 進行되면 소위 架橋分子가 되어 強度가 높게 된다. 架橋 高分子의 밀도, 즉 橋掛點間의 分子鎖數  $V_e$ 는 彈性率이나 膨潤度의 測定에서 肉어진다. 이를테면 應力 “ $\tau$ ”와 歪曲  $\alpha$ 와의 關係는 次式에 나타나고 여기에서  $V_e$ 가 肉어진다.  $\tau = (RTV_e/V)(\alpha - 1/\alpha^2)$

$V$ : 全體의 體積,  $R$ : 氣體定數,  $T$ : 絶對溫度高.

分子의 橋掛는 情況에 따라 여러가지 명칭이 있지만 이 접착제에서는 “加黃”이라고 말할 수 있다. 여기에 해당되는 정착제는 D-tac 60, 96, 70, 75, 65等을 들 수 있고 實際의 作業性 及 經濟性을 고려하여 열마만큼의 isocyanates (Desmodur)를 혼합하는 것이 좋은 가를 다음 그림에 나타냈다.




그림 5 Isocyanate의 接着性 (PVC/加黃고무)

本試驗은 接着제에 Isocyanate 量을 점차 늘려가면서 PVC面과 加黃고무面에 塗布, 乾燥, 壓着시켜 室溫에서 48時間 放置시킨 後 接着強度 及 耐熱性을 測定한 것이다. 特히 耐熱性 測定方法은 80°C Oven 속에서 放置시킨 물질에 500g 짜리 分銅을 달아 1時間에 剝離는 mm를 기록한 것으로서 그림 5에서 보는 바와 같이 Desmodur R 3 parts 이상에서는 큰 變動이 없으므로 接着제 maker에서는 Desmodur 3 parts를 混合 할 것을 권하고 있는 것이다. 그 以上을 混合해도 相關은 없지만 Desmodur 自體가 高價이기 때문이다. 보통 신발 規格으로는 80°C에서 500g의 分銅을 달았을 때 0~6mm가 剝離되면 신발로서는 충분한 耐熱性을 가지고 있다고 보면 6mm 以上 剝離 될 때는 耐熱性이 弱하다는 것으로 나타나 있다.


以上에서 Desmodur 를 混合하므로써 좋은 物性을 얻

을 수 있으나 問題點은 2液型이므로 作業이 까다로우며 또 일단 Desmodur 를 混合한 접착제는 Gelation이 일어나기 때문에 소정 時間內에 使用해야 한다는 點이 있으므로 무엇보다도 作業관리가 重要하다고 하겠다.


### 3. Graft polymer系 접착제

이 Graft 접착제야 말로 chemical shoes 를 초창기에서 오늘날까지 모든 사람들에게 각광을 받도록 이끌어온 중추적인 存在가 아닌가 생각된다. 그 이유는 Chloroprene은 rubber 이므로 加黃고무面에는 접착이 잘되나 極性이 다른 PVC 或은 다른樹脂等의 物質에는 접착이 되질 않는 것이다. 그래서 고무에 樹脂性分을 부여하여 고무성질과 樹脂性질을 同時에 갖도록 연구된 것이 Graft系 접착제인 것이다. 그러면 고무에서 Graft反應이 일어날 수 있는가를 조사해 보는 것이 좋을 것 같다.


고무를 有機溶劑에 용해하여 peroxide를 加하고 교반하면서 溫度를 올리면 peroxide는 分解하여 Free Radical을 形成하는데 이 Free Radical이 고무분자에 맨처음 공격을 하는 곳은 二重結合自體에 對해서  $\alpha$ -位에 있는 methylene 基의 水素 原子이다.



다음이 고무의 Free Radical은 인적한 中합의 連鎖 속에 二重結合을 공격하게 된다. 이것으로 附加中합에서의 成長 단계와 비슷한 反應으로 架橋가 形成되면서 한個의 Free Radical이 再生된다.




Free Radical은 이와 같이 여러 成長 단계에 의해 계속된다고 볼 수 있으며 또 連鎖 移動으로 일어날 수도 있다고 볼 수도 있다.




이以外에는 여러가지 Free Radical이 일어날 수 있다고 볼 수 있으나 생략하고, 이와 같이 peroxide가 分解하여 Free Radical이 形成되면 이것이 고무를 공격하여 고무에 Free Radical을 形成시켜주므로 이 Free Radical에 monomer를 넣어 주었을 때 monomer와 反應하여 용이하게 Graft 성질을 얻을 수 있는 것이다.

다시 말하면  $-\text{CH}_2-\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2- + \text{R}\cdot \rightarrow$




Graft 중합에 있어서 Graft 가지의 길이는 고무의 濃度의 促進能도를 크게 하면 짧게 되고 monomer 농도를 크게 하면 길어지며, 또한 Graft의 가지數는 促進能도를 크게 하면 크게 할수록 많아지고 monomer 농도를 크게 하면 적어진다. 이러한 理論으로 用途에 맞도록 反應을 시키면 된다. 이 Graft 성질이 Vinyl 갑피와 加黃고무창과 붙는 것을 쉽게 나타내면 즉 Graft polymer 가 Vinyl 갑피쪽에 配向하고, chloroprene系 고무접착제가 고무창 쪽에 配向하여 乾燥後 접착제끼리 붙으므로 완전히 붙게 되는 것이다.




이에 해당하는 접착제는 Cply 7, 10S, 10M, 40M, 120, 126, 130, 150, 160S, 196M, 6000, 80, 192M, 6000H, 30H……等이 여기에 속하는 것이다.

#### 4. poly Urethane 系 접착제


軟質 PVC 와 軟質 PVC 창의 접착에 많이 쓰이는 것으로서 이것은 兩面에서 可塑劑가 移行하기 때문에 Chloroprene系 접착제로는 접착강도가 떨어지므로 主로 poly urethane 을 Base로 한 접착제가 利用되고 있다. poly urethane은 Diisocyanates 와 活性水素를 2個 갖는 長鎖 glycohol 이 反應한 것이다. 長鎖 glycohol로서는 polyester glycohol, poly alky lene ether glycohol 等이 있다. 例를 들면 glycohol을 과정으로 반응 시킨 것은




와 같이 末端에 水酸基를 남기는 長鎖 glycohol로 되고 과정의 Diisocyanate로 反應시킨 것은 末端基가 NCO의 長鎖 Diisocyanates로 된다.



접착제로서는 末端에  $-\text{OH}$  基를 갖는 Hydroxy prepolymer가 使用되고 架橋劑로서는 Isocyanates(Desmodur)가 使用된다.




즉 다시 식으로 나타내면



와 같다.

접착제로 쓰는 poly urethane은一般的으로 热可塑性樹脂이므로 热에 弱한 흡이 있는데 여기에 Isocyanate溶液을 混合하여 使用하므로서 上記와 같이 架橋되어 접착제의 耐熱性을 改善할 수 있다.

Isocyanates 基( $R-N=C=O$ )는 酸素原子附近에 電子密度가 가장 높고 炭素原子附近은 가장 낮다. 窒素原子附近은 適當한 程度로 陰性으로 되어 있기 때문에 窒素과 Ketone 과의 사이에 二重結合이 열려 窒素가 相對의 活性水素를 取해 附加하여 진다. (求核附加反應)



$H$  를 取한 나머지가 炭素原子에 붙는다. 接着劑로서 Isocyanate 를 使用하는 경우는 Hydroxy prepolymer 와의 反應外에 理論的으로는 官能基를 갖는 被着體 材料와의 反應性도 생각할 수 있다. 表 3 參照

表 3 Isocyanates 와 反應하는 官能基

官能基	材料 Group
-OH	phenol, melamine Reson, 木材의 Cellulose, 金屬表面의 水酸化膜等
-SH	고무에 生成한 Mercaptone.
-NH <sub>2</sub>	皮革, poly peptise 結合.
-COOH	皮革, 木材. Carbon 酸은 反應이 낮다.
-CONH <sub>2</sub> } -CONHR } 기 타	Nylon 纖維, Amide 樹脂, 動物 섬유 고무類 全般, Epoxy 樹脂等


硬化剤로 使用되는 Isocyanate 類는 空氣中의 水分과 反應하여 炭酸 gas 를 發生시키고 變質될 우려가 있으므로 使用후 마개를 잘 닫지 않으면 안된다.

表 4 고무 및 樹脂의 極性

고무의 종류	SP	樹脂의 종류	SP	極性
Nitril 고무	9.4~9.5	纖維素 ester	10~11	强極性
Neoprene	9.2	poly Amide	9.6~10.1	
poly sulfide	9.0~9.4	phenol Resin	11.5	
poly isobutylene	8.0	Acryl Resin	9.0~9.5	
SBR	8.1~8.5	poly vinyl ester	9.4~9.7	
天然 고무	7.9~8.3	鹽化 고무	9.4	
Butyl 고무	7.3	鹽酸 고무		
		polystyrene	8.6~9.7	
		polyethylene	7.9	弱極性

접착은 接着하는 물질과 分子間力에 의해 서로 끌어 당김에 의해 생기고 있지만 이 分子間 힘은 極性分子끼리의 경우에 크고 無極性의分子끼리의 경우에는 적다 poly ethylene 과 데드론은 極性이 낮아 접착성이 나쁘지만 極性을 주는 처리를 행하므로서 接着性은 增加하게 된다.


Nitril 고무系 접착劑는 다음과 같은 點에서 接着性이



poly urethane 은 皮革, PVC, 帆布等 各種의 素材를 強力히 接着시키기 때문에 製靴用 접착제로 널리 普及되고 있으며, 또한 極性이 높은 NBR 와 같은 것은 接着이 어려운데 이것도 Urethane 接着제를 使用하면 가능하며 PVC Injection 用으로도 쓰이고 있다. 여기에 해당하는 接着劑는 Bond Ace 1116 이다.

## 5. Nitril 고무系 接着劑

고무系 接着제가 接着에 關與하는 因子로서 poly chloroprene 에서는 結晶性과 加黃性을, poly urethane 에서는 反應性을 中心으로 살펴 보았지만 Nitril 系 接着제에서는 그 極性, 耐油性等이 特徵이 아닐까 생각된다. Nitril 고무의 溶解性을 보면 Keton 類와 같은 極性 용제에 잘 溶解한다. Nitril 고무는 잘 아는 봄과 같이 Butadiene 과 Acrylonitrile 과의 共重合體이다.



이 極性은  $C \equiv N$ 에 基因하는 것인므로 Acrylonitrile 量이 增加함에 따라 極性은 높게 된다. 各種 고무와 樹脂類의 極性을 比較하면 處 4 와 같다.

좋다.

① 極性이 强한 金屬, plastics, 纖維, 木材, 皮革等을 強하게 接着한다.

② 接着剤用 热可塑性 Resin 이나 热硬化 Resin 類와 相溶性이 좋고, 接着特性을 廣範圍하게 變化 適用할 수 있다.

③ 黃加黃以外에 官能基를 갖는 热硬化 Resin 性이

나 Isocyanate 等에 依해 一種의 架橋反應을 일으킬 수 있고 영구적인 접착이 可能하다.

④ 接着膜은 耐油性, 耐藥品性, 耐熱性, 耐老化性이 좋다.

現在 國內 一部 신발業界에서 VP System 을 채용하여 安全靴나 장글화를 만들고 있는데 이때 使用되는 接着劑가 Nitril 系 고무접착劑이다. 즉 Upper의 가죽을 Buffing 하고 Nitril 系 接着제를 塗布 乾燥시키고, 창素材로 Nitril 고무의 未加黃 compound 를 使用하며, 이方式에 의해 고무창의 加黃과 同時に 接着劑 自體의 加黃을 시켜 Upper 와 창을 堅固하게 접착시킨다.

表 5 VP Shoes 의 접착력


剝離條件	接着力(창全面의 peeling 剝離)	剝離狀態
常溫에서 测定	60~80kg/2cm	고무 파괴
100°C 霧圍氣中에서 测定	40~60kg/2cm	혹은 파혁의 파괴

(上記表는 Band Ace 820 A.B 및 Bond Ace 840 A,B)


表 5에서 보는 바와 같이 상온 접착력 및 耐熱 接着力이 높아을 程度 (一般 신발의 常溫 接着力은 20~30 kg/2cm) 임으로 安全靴 特히 耐油를 要求하는 精油工場이나 높은 热 근처에서 신는 安全靴 즉 높은 耐油, 耐熱을 要求하는 安全靴는 Chloroprene 系 接着제를 使用해서는 안되며 반드시 nitril 系 接着제를 使用하여 VP System 을 이용하여 만들어져야 한다.

Nitril 고무의 加黃은 여러 가지 方法으로 行하는데 樹脂, 黃等, Isocyanates 등이 그 主가 된다고 생각한다. 架橋에는 CN 기 放擊, 活性水素에의 放擊等 2 가지의

方法等이 생 각되고 있고 Isocyanate에 의한 方法은 그 液性이지만 特殊한 配合을 必要로 하지 않는다. 特히 Acrylonitril 部에의 反應은 그 共鳴狀態에 의해 開環시킬 필요도 있으나 接着제 제조상 상당히 곤란한 것이다.



樹脂에 의해 Butadiene 部에 架橋한 例는 Vander, Meer, Cunnen에 의해 연구되었다. 이에 樹脂의 末端이 quinone methine 으로 되어 고무의 活性 methylene과 反應한다고 생 각한다.



또 特殊한 Nitril 고무의 경우 Epoxy 樹脂에 의한 加黃도 可能하다. 以上에서 신발에 使用하는 Elastomer 系 接着劑의 特性을 살펴보았다.

필자는 이러한 각 接着劑의 高分子 特性을 살려 各種 신발의 구조적인 特性과 素材에 맞도록 接着제를 선택하여 우리의 제품이 국제 무대에 나갔을 때 조급도 손색 없는 製品을 만드는데 조금이라도 도움이 되었으면 무한한 영광이겠다.