

配合設計 1

[原料고무의 種類와 性質]

編 輯 部

없는 것이 많아졌다.

原料고무를 大別하면 數十種類, 細別하면 數百種類가 될 것이다. 配合劑도 數千 或은 數萬種類가 市販되고 實用化되고 있다. 따라서 이를 材料의 組合 即 配合은 無限히 할 수 있다. 고무의 配合만큼 複雜하고 難解한 것은 없다고들 하지만, 製品의 性能 用途에 따라서 고무를 選擇하며 配合劑의 種類와 量을 決定하는 配合設計는 고무工業에 가장 基本的인 工程이어서 이를 絶對로 疎忽히 取扱하여서는 안된다. 配合設計의 如何에 따라 고무製品의 性能은 勿論 成形加工工程 加黃工程, 마무리工程에도 重大한 影響을 미친다. 各其의 使用目的에 따라 製品性能과 加工性能과의 바alan스를 어떻게 잡느냐가 고무製品에 있어서의 配合設計의 要點이다.

1. 序 論

아마존에 野生하는 고무나무에서 採取되는 헤비아리텍스의 利用에서始作된 고무加工의 歷史는 1893년에 Goodyear가 加黃을 發明함으로서 急激한 變革을 招來하게 되었다. 고무製品에 對한 認識도 새롭게 되었으며, 고무加工 그 自體도 이제까지의 生產形態를 벗어난 工場生產體制를 갖추게 되었다. 1888年の Dunlop에 依한 公기타이어의 特許取得은 自動車工業의 發展에 貢獻되어 自動車用타이어로서의 고무의 大量消費는 고무工業의 體質을 바꾸는 一大轉機가 되었다.

한편 이를 뒷받침하는 科學技術의 發達도 눈부신 바 있고, 20世紀 初期에는 이미 天然고무의 代替品으로서의 合成고무의 研究가始作되고, 第1次 世界大戰中에 독일에서는 月產 180Ton의 메틸合成고무工場이 稼動하였다. 그러나 本格的인 合成고무의 研究가始作된 것은 1930年代이고 오늘날 合成고무의 代名詞라 불리는 SBR이 商業베이스로 生產된 것은 1934年부터이다.

고무는 一見 彈性的이지만, 實은 相當히 可塑的性質을 가지며, 한편 固體이지만 그 性質은 液體의 것에 가깝다. 특히 最近의 새로운 合成고무에는 特殊性能을 갖고 있는데 彈性的性質이 極히 缺乏되어 있는 것도 있고, 또한 加黃이 必須要件인 고무의 범주에 加黃을 必要로 하지 않는 熱可塑性고무가 登場한다든가 혹은 元來가 高分子物質을 出發原料로 하고 있는 고무製品에 プレ플리머나 올리고머等의 比較的 低分子物質을 出發原料로 하는 製品이 開發되었고, 그 加工技術도 從來 天然고무를 基礎로 하는 傳統的方法으로 處理할수

2. 原料 고무

配合設計에서 가장 中用한 것이 原料고무의 選擇이며, 고무製品의 性能은 使用하는 고무의 種類에 따라 大體로 決定된다.

고무의 分類法에는 化學構造에 依한 것 외에 主로 用途別로 一般用고무와 特殊用고무로 分類하기도 한다. 다만 이 分類는 技術的인 意味는 없고 自動車타이어用에 大量으로 消費되는 性質의 것을 一般用, 그 以外의 用途 或은 特殊性能의 고무를 特殊用이라 呼稱함에 不過하다. 또 原料폴리머의 形狀에서 드라이리버와 라텍스로 或은 固形고무, 液狀고무 및 粉末고무로 分類하는 것도 있다.

2.1. 原料고무의 化學構造에 依한 分類

化學構造 或은 그 化學的性質에서 고무를 分類하는 方法에도 여러가지가 있다. 가장一般的인 方法이 폴리머主鎖의 構造에 依한 分類로서, SBR, EPDM等의 ASTM略號도 이에 따르고 있다. 例컨대 NR, SBR이 代表的인 diene系 고무(不飽和고무)이며 CSM, EPM等이 非 diene系고무(飽和고무)로 나누는 方法이다(表1 參照). 主鎖에 二重結合인 고무는 黃加黃이 可能하고,一般的으로 彈性的 性質도 優秀하다. 그러나 이 二重結合에 酸化等의 化學的, 外部的 刺擊에 影響을 받기 쉽고 또 熱安定性도 좋지 않는 缺點도 있다. 主鎖에 二重結合이 없는 鮑和고무는 黃加黃이 不可能하고 有機過酸物 其他의 特殊架橋劑를 使用하지 않으면 안 될 弱點은 있지만, 酸化, 劣化 或은 熱劣化에 對한 安定性이 優秀하다. 一般的으로 말하면 diene系 고무는 化學的으로 攻擊받기 쉽고 非 diene系 고무는 化學的으로 安定하다고 하겠다.


主鎖의 構造가 그 폴리머의 基本的 性質을 나타내는 것이라고 한다면 側鎖의 構造는 그 폴리머의 耐油, 耐溶劑性이라고 하는 또 하나의 化學的性質 或은 電氣的性質에 큰 影響을 미친다.

表 1. diene系 고무와 非diene系 고무

diene系 고무	非 diene系 고무
天然고무(NR)	부틸고무(IIR)
合成天然고무(IR)	에틸렌프로필렌고무(EPM,
스티렌부타디엔고무 (SBR)	EPDM) 우레탄고무(U)
부타디엔고무(BR)	실리콘고무(Q)
클로로프렌고무(CR)	클로로슬론화폴리에틸렌(CSM)
나트릴고무(NBR, NIR, NBIR)	鹽素化폴리에틸렌(CM) 아크릴고무(ACM, ANM) 에피클로로히드린고무(CO, ECO) 弗素고무(FKM) 폴리슬파이드고무(T)

表 2는 各種 폴리머 및 溶劑를 그 溶解度指數(SP值)에 따라 羅列한 것이다. SP值가 그대로 폴리머의 側鎖構造의 代用特性值가 되는 것은 아니지만, 생각하는 方法에 따라 아주 쉽게 原料고무의 性質을 理解할 수 있으므로 SP值의 分類를 記述하고자 한다. 表 2에서 와 같이 SP值가 작은 것은 耐油性(耐非極性溶劑性)이나쁘고, SP值가 큰 것은 耐油性이 優秀하다. 한편 耐 케톤·에스테르性(耐極性溶劑性)은 SP值가 작은 쪽이 좋다는 것은 周知의 事實이고, 耐溶劑性에 關한 限, 極性溶劑와 非極性溶劑의 두가지에 關する 폴리머를 찾는 것은 어렵다.

SP值가 큰 폴리머는 主鎖에 極性이 큰 側鎖 或은 基가 붙은 것이다. 例컨데 NBR은 $-CN(\text{나트릴基})$ 이 側鎖에 붙어 있는 것이고 NR와 CR와의 化學構造上 CR은 側鎖에 噴射基代身 鹽素基가 置換되어 있는 差異이다. $-CH_3$ 와 $-Cl$ 로는 $-Cl$ 쪽이 極性이 크므로 CR의 耐油性이 NR보다 우수하다는 것이 된다.



또 하나의 重要한 化學構造上의 性質은 폴리머의 結晶性에 있다. 結晶性이 큰 폴리머는 伸張시킴으로써 結晶構造가 되기 쉽고 強度가 좋다. 한편 非結晶性 폴리머는 伸張시켜도 結晶構造가 되기 힘들고 強度도 좋지 않다. 이 性質은 特히 纖維用의 폴리머에 있어서 重要한 性質이며, 고무에 있어서도 重要한 性質의 하나로 손꼽히고 있다. NR은 化學構造의으로는 시스-1,4-폴리이소프렌이고 構造의으로 結晶化하기 쉬운 폴리머의 하나이다. 이에 比하여 SBR은 스티렌과 부타디엔의 탄담코폴리머이고 構造의으로 極히 結晶化하기 어려운 性質을 가지고 있다. NR이 補強性充填劑를 用하지 않는 SBR은 使用할 수 없을 程度로 引張強度가 낮은 것은 主로 이 結晶性의 差異 때문이다.

合成고무는 一般的으로 고무狀彈性을 얻기 爲하여 非晶性(無定形)構造를 갖는 것이 많다. 結晶性의 폴리에틸렌은 플라스틱이지만, 폴리에틸렌의 主鎖에 $-Cl$ 을 넣은 鹽素化폴리에틸렌, 或은 $-Cl$ 를 $-SO_3$ 넣은 CSM(하이팔론)은 폴리에틸렌의 結晶性을 排除하여 고무彈性를 附與한 것이다. 그렇지만, 本來가 폴리에틸렌이므로 어느程度의 結晶性을 남기고 있고, 非充填加黃物의 引張強度도 크다. CR은 代表的인 結晶性合成고무이다. 이 경우에는 急速結晶性을 積極的으로 利用한 接着用의 等級品도 있다.

原料고무의 化學的構造와 加黃고무의 性質사이에는 이밖에도 여러가지로 密接한 關係가 있으므로 加黃고무의 製品性能을 決定하는데 있어서 原料고무의 化學的構造를 알고 그 性質을 理解하는 것은 配合設計上有効한 手段이 된다.勿論 化學構造만이 最終性能을 決定하는 것이 아니고 配合劑나 加工方法도 重要한 要素의 하나가 된다. 이 點이 고무의 配合設計의 어려운 問題이다.

2.2. 原料고무의 種類와 性質

前述한 바와같이 原料고무의 種類는 極히 많으므로 어기서는 그 가운데 代表的인 것을 選擇하여 그 特性에 對하여 概說코자 한다. 여기서 라텍스는 除外하고 드라이아바에 限定하기로 한다.

表 2. 폴리머 와 溶劑 의 SP 值

폴리머	SP	溶劑	SP
폴리四弗化에틸렌	6.2	이소부탄	6.7
메틸실리콘고무(MQ)	7.3~7.6	n-페탄	7.0
폴리이소부틸렌	7.1~8.3	n-헥산	7.3
부틸고무(IIR)	7.7~8.1	n-옥탄	7.6
에틸렌/프로필렌(EPM)	8.0	鹽化비닐모노머	7.8
폴리에틸렌	7.7~8.4	시클로헥산	8.2
클로로슬론화폴리에틸렌(CSM)	8.1~9.8	醋酸이소부틸	8.3
天然고무(NR)	7.9~8.4	醋酸이소프로필	8.4
부타디엔고무(BR)	8.1~8.6	메틸이소프로필케론	8.5
부타디엔/스티렌(SBR) 85/15	8.4~8.6	醋酸부틸	8.5
75/25	8.1~8.6	四鹽化炭素	8.6
60/40	8.6~8.7	메틸프로필케론	8.7
폴리스티렌	8.5~10.3	에틸벤제	8.8
石油炭化水素樹脂	8.8	크릴렌	8.8
클로로프로필고무(CR)	8.1~9.4	톨루엔	8.9
부타디엔/아크릴로니트릴(NBR) 82/18	8.7~8.8	醋酸에틸	9.1
75/25	8.9~9.5	테트라히드로푸란	9.1
70/30	9.4~9.9	벤젠	9.2
61/39	10.3~10.5	트리클로로에틸렌	9.2
폴리메타크릴酸에틸	9.1~9.5	메틸에틸케론	9.3
鹽化고무	9.4	클로로포름	9.3
폴리醋酸비닐	9.4~9.6	鹽化메틸렌	9.7
쿠마론인엔樹脂	9.6	아세톤	9.9
폴리鹽化비닐	9.4~10.8	二黃化炭素	10.0
폴리우레탄(組成不明)(U)	10.0	醋酸	10.1
窒酸셀루로오즈(11.83% N)	10.5~11.5	피리딘	10.7
폴리에틸렌테레프탈레이트	10.7	n-부탄올	11.4
에폭시樹脂	10.9	디메틸포름아미드	12.1
페놀樹脂	11.3	니트로메탄	12.7
폴리鹽化비닐리벤	12.2	에탄올	12.7
폴리비닐알코올	12.6	메탄올	14.5
폴리아미드(66나일론)	13.6	에틸렌글리코올	14.6
셀루로오츠	15.7	글리세로올	16.5
		포름아미드	19.2
		수	23.4

2.2.1 天然고무(NR)

天然고무는 南美原產의 헤비아부라지리엔시스에서採取되는 乳液 即 라텍스를 凝固 乾燥시킨 것이다.

天然고무는 製造方法이나 品質에 따라 「天然고무 各種等級品의 國際品質標準」(通稱 그린복)에 依하여 規格化되어 있으며 1969年의 規格에 依하면 8品種 35等級으로 나누어져 있다.

工業的으로 가장 많이 (全體의 約 80%) 使用되고 있는 것이 RSS이다. 凝固한 것을 연기로 烹이면서 乾燥

시키므로 淡黃色을 띠고 있다.

NR은 化學的으로는 高 시스-폴리이소프렌이고 耐油性이 없다는 缺點이 있지만, 그 力學的强度, 耐摩耗性彈性은 매우 優秀하여 헤비듀티타이어를 비롯하여 各種工業製品등 NR이 아니면 안되는 用途는相當히 많다. 그러나 天然이기 때문에 不純物의 混入, 物性이 均一하지 못하는 缺點이 있다.

그러므로 “그린복”的 一般用고무規定에는 上記의 等級別外에 技術的으로 分類한 ICR(Initial Concentra-

tion Rubber), 不純物의 含有量을 規制한 SMR(Standard Malasian Rubber), 무으니粘度를 一定하게 한 헤베아크렘 CV 및 LV, 加黃度로 分類한 TC rubber 等이 있다.

이밖에도 特殊性 고무로서 에어드라이라버, 메타크릴酸메틸을 그라프트重合한 헤베아플러스 MG, 加工性이 特히 優秀한 SP라버等이 生產되고 있다.

2.2.2 合成天然고무(IR)

天然고무와 化學構造가 같은 高 시스-폴리이소프렌이다.

IR의 最大의 特徵은 NR에 比하여 乾分이나 먼지 其他의 不純物이 적고 品質이 均一하다는 것이다. 또 重合時に 폴리머의 分子量을 調節하여, 加工性의 改善을 圖謀하고 있는 것도 特徵의 하나이다. 物性的으로는 NR와 거의 같지만 同一配合에서는 IR이 보들리스가多少 작고, 伸張率이 조금 크다. 또한 硬度는 조금 낮고, 彈性이 좋으며 發熱이 적고 龜裂發生에 對하여 抵抗性이 크다는 差異가 있으나 이 런 差異는 實用上 別로 問題되는 것은 아니다. 不純物이 적으므로 吸水性이 작고 電氣特性이나 耐老化性이 조금 좋다는 特徵도 있다 加黃速度는 若干 느린다.

2.2.3 스티렌·부타디엔고무(SBR)

SBR은 所謂 一般用 合成고무로서 現在 가장 多量(全體의 約 80%)으로 生產, 消費되고 있다. 스티렌(普通 23.5%)과 부타디엔의 共重合體는 主로 低溫乳化重合法으로 만들어진다. 타이어트래드用의 SBR에는 特히 物性이 優秀하고 分子量이 큰 SBR라텍스에 石油系의 프로세스油(37.5部)를 乳化狀態에서 混合하여 共凝固시켜 오일마스터벳치로 한 것이 많이 使用되고 있다. 이와같은 油展고무는 高物性이고 加工性이 優秀한 것이 特徵이다.

SBR을 NR와 比較하면 異物의混入이 없고 品質이 均一한 것이 長點이다. 加黃速度가 고르고 耐老化性, 耐熱性, 耐摩耗性이 뛰어나고 耐油性도 조금 좋은 편이며 可塑度安定性이 있고 스크오치安定性이 좋고 加黃平坦性이 있지만 이의 缺點으로서는 非晶性폴리미어으로 补強劑를 多量으로 配合하지 않으면 強度가 낮고 粘着性이 缺乏하고 收縮이 크기 때문에 칼렌더加工押出加工等의 難點이 있고, 加黃速度가 조금 늦으며 彈性이 작고 動的發熱이 크다는 것이다.

SBR은 主로 신발類에 使用되며 스티렌量이 많은 하이스티렌고무가 있다. 이것은 硬度가 높고 耐摩耗性이 좋은 것이 特徵이다.

또 乳化重合形의 SBR의 缺點을 거이 补完시켰다. 溶液重合形의 SBR도 있다. 이는 加工性(押出性, 射

出成形性)이 뛰어나고 低溫特性, 耐老化性, 耐摩耗性等도 乳化重合形보다 좋다. 溶液重合形가운데 加黃을 必要로 하지 않는 블록코폴리미로 热可塑性고무가 있다 热可塑性플라스틱과 같은 加工方法이 適用되지만 70°C以上에서는 急激하게 物性이 低下하여 고무彈性을 衰失한다. 耐寒性이 좋으며 -60°C에서도 彈性을 保持한다.

2.2.4 부타디엔고무(BR)

부타디엔의 호모폴리미로 씨이글리觸媒를 使用한 시스-1,4結合이 95% 以上의 것과 Li 觸媒를 使用한 시스-1結合 35% 前後의 것의 2種類가 있는데 모두가 溶液重合으로 製造된다.

BR은 NR이나 SBR에 比하여 耐寒性, 耐老化性 및 耐摩耗性이 뛰어나고 高彈性이고 動的發熱도 작고 블렌드性, 高充填性, 成形性, 韋霍姆性等의 加工性도 優秀하다. 타이어用으로서는 雪上 및 氷上에서의 牽引力이 크다는 特徵이 있으므로 乘用車타이어用의 고무로서 SBR에 이어 두번째로 많이 使用되고 있다. 缺點으로는 若干의 Cold-flow性, 그리고 헤비듀티타이어用으로서는 致命의이라 할 수 있는 텁핑이나 카팅을 일으키기 쉽고 률加工性이 좋지 않다는 것이다. BR單獨으로 使用하기 보다는 SBR或은 NR와 블렌드하여 使用되고 있다.

2.2.5 클로로프렌고무(CR)

CR은 클로로프렌(2-클로로부타디엔)의 호모폴리미로 NR, IR, SBR等의 所謂 一般用고무와는 달리 그性能이若干 다르다. 即 本質적으로 耐候性, 耐オ존性耐熱老化性이 뛰어나고, 耐油性, 耐藥品性이 좋고 難燃性이 있다. 이런 性質은 모두 側鎖에 염소基가 붙어 있기 때문이다. 後述하는 弗素고무의 경우도 그렇지만, 側鎖의 할로겐基에 依한 主鎖의 保護效果라고 일컬어진다. 또 폴리미가 典型의 結晶性이기 때문에 力學物性이 좋고 接着力(고무풀로 한 경우)이 強한 特徵이 있다. 物論 하나하나의 特性이 後述하는 特殊고무가 複雜 뛰어나지만, 特殊性能고무는 大體로 特定性能에 있어서만 뛰어나고 다른 性質은 大體로 떨어지는 傾向이 있으며, CR처럼 各種의 外的環境에 對하여 抵抗性을 가지고 物性的으로 NR와 對等한性能을 가지고 있는 것은 CR외에는 없다. 그러므로 CR을 特殊고무 中의 一般고무라고 말할 수 있다.

CR을 大別하면 다음의 3가지 種類로 分할 수 있다. 첫째 黃變性타입(G타입)은 貯藏安定性이若干 좋지 못한 것과 金屬酸化物로 加黃하여야 하는 難點이 있으나 物性 特히 引裂抵抗性과 反発彈性이 優秀하다. 두째 非黃變性타입(W타입)은 G타입보다 低溫에서 重

合되고 貯藏安定性도 좋고, 加黃系도 여러 가지의 것이選澤될 수 있다. CR 가운데 가장一般的인 品種으로 사용量이 가장 많다. 強度는 G타입보다 조금 떨어진다. 셋째 高結晶타입은 接着劑에 限하여 使用된다.

2.2.6 니트릴고무(NBR)

NBR은 부타디엔과 아크릴로니트릴(AN)의 共重合體로 代表的인 耐油性合成고무이다.

NBR의 耐油性은 AN量에 따라 크게 달라진다. 따라서 NBR의一般的分類는 AN量을 基準하고 있다.

AN量	名稱
43% 以上	極高니트릴
36~42%	고니트릴
31~35%	中高니트릴
25~30%	中니트릴
24% 以下	低니트릴

가장 多量으로 生產되고 있는 것이 中高니트릴로서 分子量이 다른 것, 分子量分布가 다른 것, 重合轉化率이 다른 것, 第3成分을 넣은 것, 凝固劑나 安定劑가 다른 것 等品種이 大端히 많고 또 製造會社에 따라 多少의 差異가 있다.

一般的으로 AN量이 많을 수록 ①耐油性이 크게되고 ②耐摩耗性이 向上하고 ③耐老化性이 좋아지고 ④引張强度硬度가 增大하고 ⑤反撗彈性이 작아지고 ⑥耐寒性, 低溫特性이 나빠지고 ⑦ガス透過率이 작게되고 ⑧耐藥品性이 좋아지며 ⑨PVC나 페놀樹脂와의 相溶性이 좋아지는 等의 特徵이 있다.

SBR와 같이 低溫重合品이主流이지만 一部의 接着劑用途에는 高溫重合品이 使用된다.

어떻던 NBR의 特徵은 分子中の 極性基($-CN$)에 依한 耐油性이 向上되지만 이 極性基가 存在하므로써 電氣特性이 나빠지고 케톤이나 에스테르 等의 極性溶劑에 弱하다는 缺點이 있다.

NBR에는 上記의 通常品外에 디비닐벤젠으로 部分架橋한 加工性改良品, 아크릴酸을 導入한 칼복실화 NBR(高硬度, 耐摩耗性), 耐오존성을 改良하기 為하여 PVC를 넣은 폴리블렌드等이 있고 또 부타디엔 代身에 이소프렌을 사용한 NIR, 이소프렌, 부타디엔 및 AN 三元共重合體 NBIR가 NBR의 品質改良形 폴리머로서 開發되고 있다.

2.2.7 부틸고무(IIR)

IIR은 이소부틸렌과 少量의 이소프렌을 -100°C 의超低温에서 共重合시킨 不饱和度가 낮은 고무이다. 이의 代表的인 特徵은 가스 透過性이 작은 것으로 NR의 1/7~1/8程度이며, 타이어의 인너튜브, 인너라이너에 가장 많이 使用된다. 이 外에도 電氣的性質, 特히 電

氣絕緣性, 耐코로나性 耐트릿킹性이 優秀하다는 것이다. 또 非diene고무(飽和고무)의 共通的性質로서 耐候性, 耐오존성 耐酸化性, 그리고 耐熱性 耐化學藥品性이 優秀하므로 工業用品 引布等의 用途에도 適合하다. IIR의 다른 特徵으로 特記한 性質은 低反撗彈性이다. 고무彈性體중, 다른 고무에서는 찾아볼 수 없는 獨特한 性質로서 衝擊吸收材나 防音材로서 有效할 것이다.

IIR은 不饱和度(이소프렌量), 무으니 粘度(分子量)汚染性의 有無(安定劑)에 따라 分類되며 不饱和度는 最少 0.6~1.0mol%, 最高 2.0~2.5mol%로 되어 있다.

IIR은 不饱和度가 極히 낮아지므로 加黃速度에 問題가 있다. (有機過酸化物로서는 架橋되지 않는다) 이 加黃性을 높이고 또 다른 不饱和고무와의 相溶性을 増加할 目的으로 開發된 것이 할로겐화 부틸고무이다. 例컨대 鹽素化부틸고무(CIIR), 브롬화 부틸고무(BIIR)가 이에 屬하며 이들의 用途는 工業用品의 分野에 많아 쓰이고 있다.

2.2.8 에틸렌프로필렌고무(EPM, EPDM)

EPM은 에틸렌과 프로필렌의 共重合體, EPDM은 에틸렌, 프로필렌 및 若干의 디엔成分과의 三元共重合體이다.

EPM은 그構造에서豫測하듯이 完全한 非디엔系고무로 耐老化性, 耐오존性, 耐熱性에 뛰어난 性能을 廢揮하지만 二重結合이 全혀 없기 때문에 黃加黃이 不可能하므로 架橋는 有機過酸化物에 依하지 않으면 안된다.

EPDM은 디엔成分(第三成分이라 불리며, 디시클로펜타디엔, 에틸리엔노보루넨, 1,4-헥사디엔等이 使用된다)이 共重合되어 있으므로 通常의 黃加黃도 可能하고, 特히 에틸리엔노보루넨을 第三成分으로 한 高디엔型은 NR, SBR等의 디엔系고무와 混合시켜 共加黃할 수 있다.

EPM 및 EPDM의 特徵은 大部分이 IIR과 類似하여 IIR와 같이 代表的인 非디엔系非極性고무이다. 加黃性能, 加黃物의 弹性的性質에서 보면 오히려 IIR보다도 一般用고무에 가깝다. 饱和고무의 特性으로 되어 있는 耐오존性, 耐熱性은 IIR보다 조금 뛰어나고, IIR의 热軟化性을 補完하는 「뜻에서의 改質材(EPDM은 热硬化性)로서도 有用하다. 電氣的性質에 關하여서도 耐코로나性, 耐트릿킹性이 IIR보다 優秀하므로 高壓케이블의 分野에서는 EPDM이 주로 使用된다. 뿐만 아니라 IIR에 比하여 反撗彈性이 뛰어나기 때문에 보다 고무의 用途, 다시 말하면 一般用고무製品, 工業用고무製品, 建築用고무部品等 그用途가 매우 넓다. 폴리머의 比重이 0.86~0.8로서 市販고무가운데 가장 낮은 것도 重要한 特徵이다.

2.2.9 우레탄고무(U)

폴리에스테르 혹은 폴리에테르와 디이소시아네이트와의反應에 依하여 얻어진 고무状彈性體를 總稱하여 우레탄고무라고 부른다. 우레탄고무는 原料로서 使用하는 폴리에스테르나 폴리에테르의 種類, 디이소시아네이트의 種類, 더욱 反應條件이나 架橋方向에 따라 어느程度特性이 다른 各種의 고무가 얻어진다. 또 다른 有機고무와 달라서 原料고무와 充填劑等의 復合系로 使用되는 것은 거의 없으며 폴리머 單體로서 고무製品으로 하는 것이 普通이다. 우레탄 고무의 原料는一般的으로 反應性末端이소시아에이트基를 갖는 液狀프레폴리머의 形이고 成形加工은 프레폴리머에 鎮伸張 및 架橋를 爲한 디아민 또는 디올을 加하여 注型하는 方法이 採擇된다.

우레탄고무의 最大特徵은 力學的 性質이 優秀하다는 것이지만 이의 強度는 프레폴리머의 鎮伸張과 架橋가 極히 規則的으로 化學構造의 으로 行하여지는 特性이다. 따라서 充填劑로 補強된 一般의 고무로서는 거의 고무彈性를 잃어버릴 程度의 高硬度領域에서도 우레탄고무는 補強性充填劑 없이도 充分한 強度와 弹性體로서의 機能을 保持한다. 그러나 이 架橋構造는 熱安定性이 缺乏되고, 90~130°C인 高荷重에서 使用하여 흔히 塑性流動狀態가 되어버린다. 또 架橋結合이 加水分解되거나 水解되거나(特に 폴리에스테르) 性質이므로 耐水性耐濕性이 좋지 않다.

우레탄고무는 上記의 液狀타입外에 热可塑타입 및 Millable타입의 固形고무가 있다.

2.2.10 실리콘고무(Q)

실리콘고무는 그 主鎖構造가 一般의 有機고무의 —C—C結合과는 다른 실록산結合(—Si—O—)으로 되어 있고, 그 耐熱性과 耐寒性에서 볼 수 있는 卓越한 热安定性은 오로지 그 主鎖構造에 依한다. 비닐실리콘고무(VMQ)를 사용한 最高의 耐熱性配合은 300°C의 高溫에 適用되며, 페닐실리콘고무(PMQ, PVMQ)를 使用한 最大的 耐寒性을 갖는 配合은 -90°C에서도 고무彈性를 잃지 않는다. 이 外에 代表의 特性은 非粘着性이고, 粘着物質과 接하는 用途에는 없어서는 안될 材料로 되어 있다. 또 비닐실리콘고무의 側鎖에 弗化알킬基를 導入한 所謂弗化실리콘고무(FVMQ)는 耐熱耐寒性은勿論 耐油, 耐溶劑, 耐藥品性이 優秀한 萬能고무의 性質을 갖는다.

실리콘고무의 物理的 性質은 永久壓縮變形을 除外하는一般的으로 強度가 작으며 이것이 실리콘고무의 最大弱點이다. 그러나 諸物性的 溫度에 依한 變化 即溫感性이 다른 고무에 比하여 顯著하게 작으므로 低溫

또는 高溫에서는 다른 高物性고무以上의 物性을 保持하는 特徵도 있다.

실리콘고무에는 從來의 各種合成고무와 같은 固形고무外에 液狀 또는 페이스트狀의 고무가 많이 使用되고 있다. RTV(Room Temperature Vulcanizable) 실리콘고무는 그 代表의 例으로 sealant나 接着劑에 主로 使用되는 1液形과 型物에서 工業用品에 이르기까지 넓은 用途를 갖는 2液形의 2가지로 區分된다. RTV 실리콘고무는 이름 그대로 室溫에서 加黃할 수 있는 것이 最大的 特徵이고 耐熱性과 力學物性이若干 ی별어지는 것외는 固形의 실리콘고무와 거의 같은 性質을 갖추고 있다.

2.2.11 其他의 合成고무

클로로슬포화폴리에틸렌(CSM)은 高壓法폴리에틸렌에 鹽素와 二酸化黃을 導入하여 고무状으로 한 것이다. 耐候性, 耐오존性은 CR이나 IIR보다 뛰어나고 色安定性도 좋다. 耐藥品性 특히 無機酸, 알카리에 對하여는 後述의 弗素고무에 다음가는 性能을 갖고 있다. 耐油性, 耐熔劑性은 CR보다 조금 좋을 程度이고 耐熱性은 IIR와 비슷하다. 力學的性質은 폴리머가 結晶性이기도 하여 아주 좋고 특히 純고무强度와 耐摩耗性에 뛰어난 性能을 나타낸다. 電氣絕緣性은 NR 및 IIR에 뛰어지지만 耐코로나性은 좋다.

폴리에틸렌을 鹽素化하여 얻어진 鹽素화폴리에틸렌(CM)은 그 化學構造에서 推定되는 것과 같이 上記의 CSM에 매우 가까운 性質을 가지고 있다. CSM 보다도 力學的强度가 크고 CSM 특히 引裂抵抗 屈曲龜裂抵抗性이 優秀하다. 고무彈性과 壓縮變形은 CSM 보다 뛰어진다.

아크릴고무는 아크릴酸 알킬에스테르를 包含하는 고무状彈性體의 總稱이다. 아크릴酸알킬에스테르와 少量의 架橋性모노머와의 共重合體(ACM), 아크릴酸알킬에스테르와 아크릴로니트릴과의 共重合體(ANM)의 두개의 在來의 폴리머外에 最近에는 많은 새로운 타입의 폴리머가 開發되고 있다. 아크릴고무의 最大的 特徵은 耐熱性과 耐油性이다. 특히 그 耐熱性은 실리콘고무에 이어 170~180°C의 高溫油에 잘 견딘다. 耐寒性, 耐水性, 電氣的性質은 別로 좋지 않다.

에피클로로히드린고무에는 두가지 타입이 있으며 하나는 에피클로로히드린의 호모폴리머(CO)이고, 또 하나는 에피클로로히드린과 에틸렌옥시드와의 코폴리머(ECO)이다. CO 및 ECO共通의 特徵으로는 뛰어난 耐熱, 耐油, 耐오존性이고, 耐油性은 高耐熱性의 NBR과 거의同一하며 耐熱性은 아크릴고무에 다음간다. 그밖에 CO는 IIR以上의 低gas 透過率을 가지며 ECO는 NR과 비슷한 高彈性과 -40°C에서도 고무彈性를 잃

表 3. 主 要 고 무 의 特

고무의 種類 (ASTM에 依한 略稱)		NR	IR	SBR	BR	CR	IIR
化學構造	폴리이소프렌	폴리이소프렌	부타디엔스틸 렌共重合體	폴리부타디엔 렌	폴리클로로포 렌	이소부틸렌·이 소프렌共重合體	
代表的 인 特徵	고무本來의 彈性을 가지 고 있음, 耐摩耗 性等의 力學 的 性質이 좋 음.	天然고무와 의 같은 性質 을 가지며 安 定되어 있음	天然고무보다 耐摩耗性, 耐 老化性이 좋음 價格도廉價	天然고무보다 彈性이 좋고 耐摩耗性이 優秀함		耐候性, 耐 오존性, 耐熱性 耐藥品性等平 均된 性質을 갖고 있음	耐候性, 耐 오존性, 耐 가스透過 性이 좋고 檢 性溶劑에 檢 定
純고무의 性質	比重 무으니粘度ML ₁₊₄ (100°C)	0.92 45~150	0.92~0.93 55~90	0.92~0.97 30~70	0.91~0.94 35~55	1.15~1.25 45~120	0.91~0.93 45~8.1
配合고무의 物理的性質 및 耐性	可能한 JIS 硬度 범위 引張強度(kgf/cm ²) 伸張率(%) 反撥彈性 引裂强度 耐摩耗性 耐屈曲龜裂性 使用可能溫度범위 °C 耐老化性 耐光性 耐오존性 耐炎性 電氣絕緣性(Ω-cm) (體積固有抵抗) 가스透過性(cc·cm/ cm ² ·sec·atm) 耐放射線性	10~100 30~350 1,000~100 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 10 ¹⁰ ~10 ¹⁵ 18 △~○	20~100 30~300 1,000~100 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ -75~90 ○ ○ × ×	30~100 25~300 800~100 ○ △ ○ ○ ○ ○ -60~70 ○ ○ × ×	30~100 25~200 800~100 ○ ○ ○ ○ ○ -100~100 ○ ○ × ○ ○ 10 ¹⁰ ~10 ¹⁵ 12 ○	10~90 50~250 1,000~100 ◎ ○ ○~◎ ○ ○ -60~120 ○ ○ ○ ○ ○ 10 ¹⁰ ~19 ¹² 3.0 △~○	20~90 50~200 800~100 △ ○ ○ ○ ○ -60~150 ○ ○ ○ ○ ○ 10 ¹⁶ ~10 ¹⁸
配耐 合熔 融性 의 耐油	가소린, 경유 벤젠, 틀루엔 트리크렌 알코올 에테르 케톤(MEK) 醋酸에틸	×	×	×	×	○	×
配耐 合高 温性 의 耐酸	水 有機酸 진한無機酸 묽은無機酸 진한알카리 묽은알카리	◎ × △ ○ ○ ○	◎ × △ ○ ○ ○	◎ × △ ○ ○ ○	◎ × △ ○ ○ ○	○ ×~△ ○ ○ ○ ○	○ △~○ ○ ○ ○ ○
代表의 인 用途	自動車 特히 大型自動車타이어 이어, 產業用 트랙터타이어 신발, 호오스 벨트等一般 用品种	自動車, 航空 機用타이어를 이어, 產業用 然고무가 使用 되는 天에 대 부분 代用品种	自動車타이어 신발, 고무引 天布, 運動用品 바닥타일, 바 레리케이이스 트等의 工業用 用品 및 一般用 고무製品	自動車, 航空 機用타이어, 신발防振고무 바닥타일, 바 레리케이이스 트等의 工業用 用品 및 一般用 고무製品	自動車, 航空 機用타이어, 신발防振고무 바닥타일, 바 레리케이이스 트等의 工業用 用品 및 一般用 고무製品	電線被覆, 콘 베어고무벨트 를고무, 接着 膠, 고무引布 및一般工業用 품, 塗料等	自動車타이어의 인너튜브커링 베, 루핑, 電線 被覆, 창틀고무 스팅호오스, 耐 熱콘베어벨트等

◎優秀하다 ○良好하다 △別로 良好하지 않다 ×나쁘다

高學會誌

性　　马　　用　　途

지 않는 우수한 低溫性能을 가지고 있다.

弗素고무(FKM)의 市販品의 大部分은 弗化비닐리렌과 퍼플루오로프로펜과의 共重合體이다. 실리콘고무를 능가하는 뛰어난 耐熱性, 耐油性과 耐化學藥品性이 特徵이다. 配合의 考慮와 用途에 따라서는 300~350°C에서의 使用도 可能하지만, 高溫에 있어서의 物性低下는相當히 크다. 耐油性은 어떠한 고무보다도 좋고, 耐藥品性도 친한 알카리, 아민, 極性溶劑를 除外하고는 많은 藥品에 對하여 抵抗性을 갖고 있다. 耐寒性은 別로 좋지 않다.

폴리슬파이드고무(T)는 主鎖에 黃을 包含하는 多黃化고무이다. 現在 thiokol Chemical Corp.(美)에서 만이 生產, 販賣하고 있어서 Thiokol은 多黃化고무의

代名詞로 되어 있다. 뛰어난 耐油性과 耐熔劑性을 가지는 反面, 力學的 性質이 相當히 나쁘고, 耐熱性, 耐寒性도 NR에 미치지 못하는 等 物性上의 缺點이 많고 加工性이 나쁘고 또한 惡臭로 因하여 固形고무로서는 極히 限定된 特殊한 製品에 조금 使用되고 있음에 不過하다. 그러나 폴리슬파이드고무의 本領은 液狀고무에 있고, 그 室溫加黃性能, 耐候性, 耐氧化性, 耐油性, 耐ガス透過性等의 特徵을 살려서 建築土木關係의 코오링材, 또 航空機, 船舶, 車輛等의 시일링材로 넓은 用途를 開發하고 있다.

以上 各種 原料고무의 特性과 用途를 表 3에 整理하였으니 參考하기 바란다. <다음號에 繼續>

<토막 소식>

低암모니아 type의 새로운 NR라텍스

—RRIM에서 開發—

말레이시아의 Rubber Research Institute of Malaysia(RRIM)에서는 低암모니아 type(0.2%)의 天然고무 濃縮라텍스를 開發하였다. 이것은 “LA-TZ”라텍스라고 命名되어 있고, 容量의 TMTD 및 酸化亞鉛을 含有하고 있다. 이 TMTD와 酸化亞鉛은 고무技術者에게 잘 알려져 있는 材料이고 毒性도 別로 없다.

이 “LA-TZ”라텍스는 從來의 低암모니아 type의 라텍스에 比하여 ①攪拌等의 機械的作用에 견디는 能力이 크고 ②保存性이 좋고 ③操作이 容易하고 ④加工性이 良好하다는 等의 特徵이 있고 이들 良好한 特性은 最終製品에 뛰어하게 나타난다고 한다.

또 라텍스의 原液을 암모니아와 少量의 TMTD 및 酸化亞鉛으로 前處理한 高암모니아 type의 天然고무 濃縮라텍스도 開發되었다. 이것은 “Pretreated HA”라고 불리고 있고 從來 type의 高암모니아 天然고무 라텍스에 익숙한 配合技術者이면 쉽게 이를 使用할 수 있다.

이들 新しい 라텍스의 特許는 RRIM이 保有하고 있다.

이나 低암모니아 type의 것은 Dunlop Plantations Ltd의 一社가 製造開始하고 있다고 한다.

새로운 라텍스는 低毒性이므로 人體와 接觸하는 고무製品의 分野의 應用 開發이 期待된다.

또한 이 라텍스의 sample은 直接 RRIM에 問議하여야 한다고 한다.

—폴리미다이제스트 1978, 8月號에서—

昭和 Neoprene(株), 全天候型 塗裝材開發

昭和 Neoprene(日本)은 特殊合成고무를 使用한 全天候型 彈性舗裝材를 開發, 販賣를 始作하였음.

特徵은 ①耐候性, 耐氧化性, 耐久性, 耐磨耗性 등이 優秀하고, ②Cushion性이 좋고, ③Sleep性에 ④아스팔트, 콘크리트 등의 地下로반에 對한 接着力이 좋다는 등이다. 이의 色相은 錄色과 赤色 2가지이며, 用途는 ① 테니스, 배구, 농구의 코트, ② 體育館의 floor材, ③ 屋上用 多目的 코트, ④ 競技場, ⑤ 校庭舗裝, ⑥ 其他 各種 舗裝에 適合하다고 함.

同社는 이미 國鐵이 運營하는 「飲田町紙流通센터」의 屋上 테니스코트에 이 製品을 納入하였고, 今後 擴大 販賣할것이라 함. 工業材料 26 (8), 4 (78)