

Galvanic Current 測定에 關한 實驗的研究

서울大學 齒科大學 保存學教室

嚴 正 文·金 英 海

AN EXPERIMENTAL STUDY ON MEASURING OF GALVANIC CURRENT

Chung Moon Um, D.D.S., M.S.D., Ph.D. Yung Hai Kim, D.D.S., Ph.D.

*Dept. of Operative Dentistry, College of Dentistry
Seoul National University.*

Abstract

The purpose of this study was to measure galvanic current which generated from dissimilar alloys, gold inlay and amalgam, silver and amalgam by using HA-104 Potentiostat (Fig. — 1) in vitro.

One percent potassium chloride solution of pH 5.4 was used as electrolyte.

Silver and Gold alloy cylinder (4mm diameter×10mm) were used as a cathode in this experiment. Surfaces of cathode except upper round portion were covered with Tapon tape and upper portions were highly polished in order to maximize conductivity.

Anode was produced by packing amalgam alloy into acrylic cylindrical cavity form (4mm internal diameter×10mm). The specimen anode was connected to copper wire and the other end of this copper connector was attached to potentiostat. After condensing amalgam, the specimen was trimmed by means of razor and burnished

The specimens were placed in electrolyte and galvanic current was measured for 150 minutes.

Intensity of galvanic current change according to time elapsed as long as 150 minutes was recorded on a graphic paper.

From this experiment, following results were obtained.

1. The magnitude of the galvanic current generated in gold alloy cathode and amalgam anode was two times higher than in silver cathode and amalgam anode.
2. Copalite application on copper wire connector didn't insulate current.

3. Higher the Hg content in amalgam alloy generate more current.
4. The magnitude of galvanic current in conventional amalgam was higher than spherical amalgam.
5. Treatment of ammoniate AgNO_3 on amalgam surface was effective to reduce the magnitude of galvanic current, especially in high Hg content amalgam alloy.

第一章 序 論

口腔내에 數種의 修復物을 裝着하거나 充填하였을 시 痛痛이 呼訴되는 것은 齒質削除時に 齒質에 加해지는 여러 가지 刺戟에 異種金屬間에 生成되는 Galvanic Pain을 들 수 있다. Amalgam充填과 金合金修復物이 서로 相對頸에 있을 시 Galvanic shock를 誘發시킬 수 있다.

口腔내에 Galvanic cell은 電解質로 作用하는 唾液과 Electrometric series가 서로 다른 金屬이 修復되어 있을 시 電流가 흐름으로서 生成될 수 있으며 이 電流에 依해서 痛痛을 惹起시킬 때 Galvanic shock라고 命名하고 있다.

Mumford¹⁾와 Carter²⁾는 Galvanic pain의 例를 報告하였고 Mumford³⁾는 이것이 深刻한 問題는 아니며 이 痛痛의 特徵은 그 持續時間이 짧고 sharp하며 이 電流는 높은 onset를 갖는 것이 特徵이라고 하였다

Schriever와 Diamond⁴⁾ 口腔內에서 金屬修復物과 關聯된 電流를 測定하는 方法을 考察하여 서로다른 異金屬이 接觸時 높은 電流가 發生한다고 結論지었다.

口腔內에서 Galvanic cell의 主로 생기는 根源은 金과 Amalgam이 서로 相對頸에 位置할 때 上下頸 接觸 또는 咀嚼時 發生할 수 있다. Mumford¹⁾는 Galvanic腐蝕電流의 값을 $0.5\sim50\mu\text{A}$ 로 報告하였고 唾液에서 異金屬이 서로 接觸時 初期의 電流는 갑작스러운 痛痛을 輸수 있고 이런 電流는 時間이 經過됨에 따라서 낮은 水準으로 떨어져 痛痛은 減少한다 하였다. Phillips⁵⁾는 이런 痛痛을 줄이기 위해서 Amalgam修復時 窩壁에 鑄接한 Varnish를 使用하여 電流를 防止하라 하였고 Bender⁶⁾는 最近에 充填한 Amalgam으로 深한 Galvanic shock를 일으킬 때 이를 줄이기 위해서 Ammoniated AgNO_3 로 30秒間 處理하라고 하였다. 따라서 筆者들은 二種의 Amalgam과 金合金 및 銀을 資料로 하여 AgNO_3 및 Varnish가 Galvanic電流를 어느程度 줄이거나 觀察한 바 있어 그 實驗結果를 이에 報告하는 바이다.

第二章 實驗材料 및 實驗方法

Galvanic cell의 測定은 Fraunhofer와 Staheli^{7,8)}의 方法에 따라 HA-104 Potentiostat (Made in Japan)로 사용하였다.




Fig. 1 Schematic diagram of experimental circuit.

Galvanic System은 두 金屬으로 되어 있는 Cathode와 Anode로構成되며 Cathode는 金合金 및 銀을 Anode는 Amalgam을 使用하여 그 電流量을 測定하였다.

Cathode의 試片製作……Cathode에 使用한 金合金은 서울大學校 齒科大學 附屬病院에서 使用하는 Inlay用 金合金(Type II)이며 Anode의 Amalgam 試片과 同一한 形態를 만들기 위해서 Fig. 2 Mold에서 Wax Pattern을 採得하여 直徑 4mm 높이 10mm의 圓柱型의 鑄造體를 얻어 電解質에 露出될 上部 둥근면을 Sand Paper, Rubber Wheel로 研磨하고 圓柱型의 反對面은 銅線에 의하여 測定器에 連結하였으며 研磨된 上部面을 除外하고 Insulating Tape에 의해서 完全 隔離하였다. 銀도 같은 方法에 의하여 製作하였다.

Anode의 試片製作……Fig. -2와 같은 圓柱型 窩洞(直徑 4mm, 높이 10mm)을 Acrylic Resin에 形成하고 Connector인 銅線이 窩洞의 中央에 오게 하여 測定器에 連結하였다.




Fig. 2. Amalgam test electrode.

使用的 Amalgam은 Caulk會社의 Lathe Cut Amalgam(Type II, Class I)과 球狀 Amalgam(Type II, Class 2)을 水銀의 類似比率에 따라 Wig-L-Bug Amalgameter로 鍊和하여 Wesco Mortenson No. 1으로 濱縮시키고 剩餘部分은 面刀날로 除去하였으며 Burnish한 후 直時 pH 5.2인 1% KCl 溶液에 넣어 電流를 150分間 測定하였다.

Amalgam과 水銀의 比는 lathe cut alloy에서 1:1, 1:1.4로 하고 球狀 Amalgam에서 1:0.85, 1:1로 정량하여 觀察하였다.

Copalite의 塗布는 窩洞의 中央에 插入된 銅線인 Co-

nector에 Caulk會社 Capalite를 一回 塗布하여 完全乾燥後 Amalgam을 充填하였다.

AgNO_3 의 處理는 Amalgam充填後 Burnishing 한後 Ammoniate AgNO_3 (Silver Nitrate solution, Ammoniacal Lunar Laboratories, Inc. New York 10)로 30秒間 適用後 蒸溜水로 洗滌하여 測定하였다.

第三章 實驗成績

時間이 經過됨에 따라 變化되는 電流量의 狀態는 그림 3, 4, 5, 6과 같다.

1. 金合金과 Amalgam의 種類 및 水銀量에 따른 電流의 狀態(그림-3).

i) Lathe cut alloy와 水銀의 混合比 1:1.4의 例

初期 $1.4\text{mA}/\text{cm}^2$ 에서 始作하여 5分時 $1.24\text{mA}/\text{cm}^2$ 로 急下降하며 30分後에도 $0.7\text{mA}/\text{cm}^2$, 1時間 15分後부터는 $0.64\text{mA}/\text{cm}^2$ 로 一定하였다.

ii) Lathe cut alloy와 水銀 混合比 1:1의 例

初期 $1.4\text{mA}/\text{cm}^2$ 에서 始作하여 急下降하고 5分時 $1.04\text{mA}/\text{cm}^2$, 30分後 $0.78\text{mA}/\text{cm}^2$ 로 下降하고 2時間後부터 $0.54\text{mA}/\text{cm}^2$ 로 一定量을 維持하였다.

iii) 球狀 Amalgam과 水銀 混合比 1:1의 例

初期 $0.4\text{mA}/\text{cm}^2$ 에서 $0.04\text{mA}/\text{cm}^2$ 로 下降하다 上昇하여 10分經過時 $0.48\text{mA}/\text{cm}^2$ 로 서서히 上昇하면서 90分時 $0.54\text{mA}/\text{cm}^2$ 로 維持하였다.

iv) 球狀 Amalgam과 水銀混合比 1:0.85 例

初期 $0.4\text{mA}/\text{cm}^2$ 에서 始作하여 1分時 $0.04\text{mA}/\text{cm}^2$ 로




Fig. 3. Variation of Current Density with elpsed Time in Gold Alloy-Amalgam Galvanic cell.

下降하며 서서히增加하여 50分時 $0.52\text{mA}/\text{cm}^2$ 로一定量을維持하였다.

2. 金合金과 Amalgam에連結되는 Connector에 Copalite塗布例(그림-4).

Lathe cut amalgam에서 $1.4\text{mA}/\text{cm}^2$ 에서始作하여水銀과의比 $1:1.4$ 에서는 $0.6\text{mA}/\text{cm}^2$, $1:1$ 의例에서는 $0.52\text{mA}/\text{cm}^2$ 로계속維持하였고球狀아달감 $1:0.85$, $1:1$ 의경우 $0.51\text{mA}/\text{cm}^2$, $0.52\text{mA}/\text{cm}^2$ 로근소한값을維持하였다.

3. 金合金과 Amalgam에 AgNO_3 의處理例(그림-5).

Lathe Cut Alloy의 경우 $0.96\text{mA}/\text{cm}^2$ 에서始作하여서서히下降하면서水銀比 $1:1$ 의경우는 $0.42\text{mA}/\text{cm}^2$, $1:1.4$ 의경우는 $0.48\text{mA}/\text{cm}^2$ 를維持하였다.

4. 銀과 Amalgam에 의한電流(그림-6)

金合金에比해서電流量은훨씬낫다.Lathe cut alloy $1:1.4$ 의境遇初期始作은 $0.8\text{mA}/\text{cm}^2$ 였고이is金合金의例보다 $0.4\text{mA}/\text{cm}^2$ 나적은量이며80分에 $0.3\text{mA}/\text{cm}^2$ 를계속維持하였다. $1:1$ 의例에서는 $1:1.4$ 에比해서 $0.04\text{mA}/\text{cm}^2$ 나下降함을보였다.

球狀Amalgam의境遇8분에이트러일정한電流量




Fig. 4. Current Density of Copalite Application




Fig. 5. Current Density after AgNO_3 Application.




Fig. 6. Variation of Current Density with elaspsed time in Silver-Amalgam Galvanic cell

을 나타내었는데 1:1인例는 $0.24\text{mA}/\text{cm}^2$, 1:0.85인例는 $0.18\text{mA}/\text{cm}^2$ 를維持하였다.

第四章 總括 및 考察

서로다른 electrode potential을 갖는異金屬의電解質에連結될때 Galvanic Corrosion cell이 발생될 수 있다. Galvanic Corrosion 이生成되면電極反應의 Polarization과 Corrosion Product의形成으로時間이經過됨에따라서 그電流도減少한다.

Galvanic Corrosion에影響을 주는因子는 Cathode, Anode의面積의比, 電解質의濃度 및 pH, aeration을 들 수 있다.

金合金과 Amalgam 사이에電流는水銀의含量이 많을수록電流量은크고 Lathe cut amalgam에서初期의 많은量의電流에서急激히下降하여時間이經過됨에따라서서히下降하면서一定量을維持한다. 그러나球狀Amalgam에서는初期에낮은量에서始作하여서서히增加하여一定量을유지한다. 水銀은Lathe cut Alloy에서顯著한影響을주며球狀Amalgam에서는는影响을주진않는다.

Varnish는溶媒에Resin의溶解시킨것으로 이를塗布時溶媒가揮發하면서얇은膜을形成하다. 本實驗에서 Copalite의塗布시電流遮斷에큰役割을하지못하였다. Amalgam窩壁에塗布시Zinc Phosphate Cement酸의浸透는막을수있고邊緣漏出은減少시킬수있으나電流傳達은遮斷시키지못하는것으로思料된다.

Galvanic Current로因한疼痛誘發時 Bender가主張한 Ammoniated AgNO_3 處理는그電流의量을顯著히減少시킬수있었다. 특히 Lathe Cut Amalgam에水銀의含量이많을시그效果는컸고球狀Amalgam

에서水銀의含量에關係없이같은量의電流를維持시켰다. AgNO_3 는Amalgam의表面을變化시켜서電氣의호흡을多少遮斷시키는것같다.

그러나 AgNO_3 는Amalgam의表面을黑色으로만들어審美的으로좋지않음을볼수있다.

銀과Amalgam의例에서그電流量은金合金의例의半에該當되며水銀含量에따라電流量도比例한다. Amalgam充填後銀食器의接觸으로甚한刺戟은呼訴하는患者가있다. 이는金合金과Amalgam充填時生成되는電流量의半에該當되며그疼痛의深度도훨씬적을것으로思料된다.

Galvanic Current는Amalgam充填後時間이經過됨에따라서처음보다는顯著히減少되기 때문에臨床에서그리크게문제시되지않으며이를타기위해서는金合金修復物주워나또는相對頸에Amalgam充填을하지않고부득이한경우에Lathe Cut Alloy보담球狀Amalgam을使用하며水銀의含量을最少로하고充分한base를한후充填할것이며이와같은修行時도疼痛이있을시는 AgNO_3 로處理하여그電流의量을reduceshouldbe能做到하였다.

第五章 結論

HA-104 Potentiostat를使用하여電解液 1% KCl , pH 5.2의溶液에서Cathode에金合金 및 銀, Anode에Amalgam을使用하여Galvanic Current를測定한結果 다음과 같은結論을얻었다.

1. 金合金은銀에比해서約2倍의電流量을發生시켰다.
2. Copalite는電流遮斷에크게役割하지못하고
3. Amalgam에水銀의含量이많을수록電流의量이

많았고

4. Lathe Cut Amalgam은 球狀 Amalgam 보다 電流量이 많았고

5. AgNO₃로 Amalgam의 表面處理는 電流量을 減少 시켰고 特히 水銀의 含量이 많을때 그 效果는 컸다.

(本研究에 여러가지로 도와 주신 서울大學校 材料實驗所 김상주 교수님께 충심으로 감사드리며 대학원의 김희진군께 감사드립니다.)

References

1. Mumford, J.M. Brit. dent. J., 108, 299, 1960.
2. Carter, R. Aust. dent. J., 10, 317, 1965.
3. Mumford, J. M. J. dental Research., 36, 632, 1957. Electrolytic Action in the Mouth and its Relationship to Pain.

4. Schriever, W., and Diamond L.E. J. dent. Res., 31, 205, 1952
5. Phillips, R. W., Swartz, M.L., and Norman, R. D. Materials for the Practicing Dentist 18p. Mosby, St Louis. 1969.
6. Bender, S. N.: J. Mercer Dent. Society, 16 : 3, 1962 Report of a Case Elimination of Pain due to a Galvanic Reaction after Insertion of large Amalgam Restoraton.
7. Fraunhofer, J.A. and Stahell, P.J. Corrosion Science, 1972, Vol, 12 p767. Pergamon Press. Printed in Great Britain. The measurement of Galvanic Corrosion Currents in Dental Amalgam.
8. Fraunhofer, J.A. and Stahell, P.J. Brit. dent. J., 1972, 132, 357p. Gold-Amalgam Galvanic Cells.