

鉛板을 利用한 建築構造

李 環 會

廷世大 教授 工学博士

李 周 榮

綜合建築研究所

4 半世紀前에 美國에서 出現한 現代建築材料로서의 鉛은 오랜 세월동안 氣候가 다른 地域에서의 서로 다른 要求(多用途性)를 만족시켜 주고 있다. 氣候에 대한 永久性과 防禦性 以外에도 鉛板은 再使用이 容易하고 耐火性이 좋으며 構造美에 對한 貢獻이 크다.

또한 耐久性이 強하고 設置가 容易하며 近接材料와의 着色과 變色이 없고 鉛의 主色인 灰色은 다른 어떤 색깔과도 調和가 잘되기 때문에 建築家, 工程師, 建築業者에게 魅力의인 材料가 되고 있다.

우리 나라에서 鉛은 매우 高價이기 때문에 住宅材料로서는 거의 活用이 없는 實情이나, 欧美 先進國에서의 鉛板은 亜鉛鍍鋼板을 利用한 工業化 住宅에서 지붕材, 壁材, 其他 設備材로서 널리 使用되고 있다.

여기서는 鉛板을 利用한 建築構造의 内容을 간단히 소개하고자 한다.

1. 鉛板의 性質

鉛은 空氣中 腐蝕에 큰 抵抗性을 갖고 있다. 鉛板을 잘라 空氣와 接하게 하면 먼저 酸化膜의 表面을 形成하고 다음 空氣中の CO_2 와 反応하여 鉛炭酸鹽의 錄을 이루게 된다. 鉛은 鉛板 表面에 強接해있어 보통 空氣中의 濕氣에는 溶解되지 않는다.

일단 이 防膜이 形成되면 鉛板 속으로 他物質透入은 거의 없다. 各己 成分이 다른 大氣에 10年동안 이 錄을 방치해 본 測定結果 他物質의 平均浸透 길이는 0.006mm에 不過했으며 해(年)가 거듭됨에 따라 以後의 浸透率은 減少되었다. 工場地帶의 大氣속에서 錄은 黃酸鹽과 炭酸鹽을 含有하나 그 防膜機能은 조금도 減少하지 않는다.

錄의 自然色은 銀灰色이나 表面에 먼지나 때가 끼었을 때는 흔히 좀 어두운 色으로 보인다. 風化된 鉛의 錄은 高度의 不溶解性을 갖고 있으므로 鉛板지붕에서 흘러내리는 빗물은 石造마루의 壁이 接触해 있을 경우에도 壁이 얼룩지게 하거나 害를 입히지 않는다.

鉛板의 性質을 要約하면 다음과 같다.

① 他物質과 接触容易

鉛은 흔히 구리, 아연, 철, 알루미늄과 合金해서 利用되는데 合金反應時 電氣腐蝕이 없다. 바다 空氣나 工場地帶의 空氣中에서는 鉛·알루미늄 接合部에 알루미늄이 腐蝕을 促進시키기 때문에 注意를 要한다.

數年 지난 木材에서 걸려 나오는 有機物의 稀积化合物은 鉛을 천천히 腐蝕시키는 原因이 될 수 있으며 그런 腐蝕은 鉛이 濕木材, 特히 西洋赤杉木, 오오크나무, 느릅나무 따위의 剛木에 長期間 接触해 있을 때 일어난다.

지붕構造에 溫濕空氣가 들어간 경우 腐蝕의 危險性이 있게 되는데 이때 들어간 空氣는 剛木의 지붕木材로 부터 안쪽에 有機酸이 凝縮되게 하는 것이다.

포틀랜드 시멘트 콘크리트는 濕氣中에서 鉛板의 腐蝕을 천천히 促進시킬 수 있는 活性알카리를 含有한다.

그러므로 콘크리트의 炭酸化가 늦는 位置에서 鉛板 포틀랜드 시멘트 콘크리트와의 直接接觸은 適當한 部材를 利用하여 避해야 한다.

② 物理的 性質

鉛板은 異例의 延性을 갖고 있으므로 지붕공사에 利用時 다양한 디자인을 쉽사리 할 수 있다. 또한 보통의 기계적 강도와 比較的 높은 線膨脹係數를 갖고 있으나 鉛板지붕의 寿命에는 何等 지장이 없다. 鉛板은 매우 단단히 固定될 수 있기 때문에 数世紀를 外氣에 接해도 温度變化에서 비롯되는 応力의 結果를 無視해도 좋다는 것을 오랜 經驗에서 알 수 없다.

③ 耐火性(Fire Resistance)

鉛板은 非燃燒性을 갖고 있으므로 火災時 불길이 建物内로나 이웃에 拡散되는데 적절한 저항을 한다.

鉛板이 Square-edged板위에 놓이게 되면 그지붕은 영국의 경우 BS 426, 3章인 建築材料構造의 火災試驗란에서 BA로 等級되고, 흠플립(Tongued and Grooved)板위에 놓이면 AA로 等級되어 法의in 制止없이 이용된다.

④ 防 熱(Thermal Insulation)

熱伝導率은 $34.75 \text{ W/M}^{\circ}\text{C}$ 로서 實제로 鉛지붕공사에서 는 열전도율을 계산하지 않는다.

2. 鉛板지붕과 비막이(flashing)構造

原始人에게 住宅은 自然環境條件의 여과기(filter)로서意義가 있었다.

鉛이 언제부터 이 目的을 위해 사용되기 시작했는지는 不確実하지만 1400年된 鉛板지붕이 비잔틴건축의 築積中 하나인 Hagia Sophia에 現存하고 있다.

西洋의 유명건축물중 寺院의 지붕에 鉛板을 使用해온
伝統이 있으므로 오늘날의 建築에도 다양하게 이용되고
있다. 古代 건물은 1/8 inch 두께의 軟鉛(Soft lead)을
사용한데 비해 오늘날의 鉛板지붕은 3/64inch 두께의
硬(안티몬)鉛合金이 古代의 軟鉛과 같은 정도의 強度와
剛性를 갖고 있다.

대부분의 構造材料는 連続軟面의 維持, 固定의 堅固 및
永久性만 있으면 지붕공사에 적당한 下部構造가 된다.

鉛板의 장기수명과 유지비를 위해서는 鉛板과 마찬가지의 耐久性이 있어야 한다.

下部構造의 材料別 内容은 다음과 같다.

① 밀깔개(Underlay)

일반적으로 밀깔개는 下部構造를 分離시키기 위해서 설치되어야 한다. 飽和펠트(Impregnated felt) 밀깔개는 太陽熱로 인해 쉽게 軟해지지 않아야 하며 鉛, 밀깔개, 下부構造間의 凝着을 도와야 한다.

② 木材

위가 鉛인 木板은 장부축이음, 흙맞물림 혹은 대각선이나 下向으로 고정되어야만 한다. 못머리는 판자 面으로 내려가야 하며 나사못도 마찬가지다. 材木外邊의 심한 모서리는 제거되어야 한다.

덱크(Decking) 아래 지붕공간은 건물내에서 올라오는 温湿한 空氣를 換氣함으로써 凝結로 부터 오는 나쁜 영향을避할 수 있는 木材下부構造가 되어야 한다. (간단한 空氣管은 지붕과 데크를 통하는 짧은 길이의 鉛파이프를挿入한다. 파이프를 180° 굽혀 開口부분이 風雨에 面하지 않게 한다)

③ 콘크리트

콘크리트에 鉛板를 직접 附着할 때 그 表面은 부드러운 마무리가 되어 있어야 하며 밀깔개는 温度變化에 따라 移動하려는 鉛을 고정시키고 콘크리트내에 存在하는活性알칼리로 부터 鉛을 隔離시켜야 한다.

콘크리트내의 못이나 나사못 고정을 위한 材料는 濕氣에 쉽게 腐蝕하지 않게 한다.

콘크리트 表面의 거칠은 마무리로 하드보드(Hardboard)를 사용할 때는 鉛固定은 하드보드를 통해 콘크리트 속까지 되어야 한다.

④ 木綿슬래브와 類似材料

木線슬래브의 下부構造 속으로 직접 연결된 固定, 세포질 콘크리트 혹은 유사한 非均質材料는 強度가 弱하므로 固定物에는 버팀목이 필요하다.

긴 寿命의 고정을 위한 방법과 유사하게 버팀목은 下부構造에 緊結되어야 한다.

図-1은 기와지붕 굴뚝부분의 비막이 구조를 나타낸 것으로서 굴뚝의 前面, 側面, 後面의 構造内容은 다음과 같다.




図1. 기와지붕의 鉛板비막이 구조

前面：鉛 apron의 길이는 150mm이상이어야 하며, 外
기사 심한 곳에는 2개의 鉛押釘으로 고정되는
것이 좋다. 아래로 들어간 鉛押釘은 쐐기 된다.

側面：비막이 鉛은 온장(One Piece)이며 위끝은 굴뚝의 벽돌공사에 따라서 段이 져야 한다. 벽돌의 접합부 안으로 들어가는 鉛판의 길이는 약 25mm로서 鉛쐐기로 고정된다. 뒷는 幅은 150mm를 넘지 않아야 한다.

後面：鉛판은 낙수홀을 形成해야 하며 그 위끝은 벽돌의 접합부 안에서 鉛쐐기로 고정된다.

3. 防音構造

鉛板은 오늘날 사용되는 吸音材料中 가장 보편적이고 오래된 것 중의 하나로서 여러 가지 方法으로通用되고 있다. 일반적으로 鉛은 다음 두 가지 方式의吸音材로 쓰인다.

① 音通路를 막기 위해 사용되는 障壁用.

② 振動과 音放射를 감소시키기 위한 構造와 表面의 吸音材料用.

鉛이 吸音材로서 계속 널리 사용되는 이유는 간단한 구조로서 多方面에 利用할 수 있기 때문이다.

鉛은 보통가위로坊斷되고 어느 모양으로든지 형성될 수 있으며 工業用의 溶剤, 冷却剤, 加工オイル 및 其他材料에 의해서도 하등의 영향을 입지 않는다. 또한 木材나 鋼板에 簿板으로 써워지며 에폭시(epoxy)와 プラスチック 같은 재료에도 混合되어 吸音效果를 높인다.

예를 들면 鉛분을 각종 플라스틱, 에폭시와 혼합하여 만든 復合物은 金屬部品과 機械에 본딩(bonding), 코팅(coating)되어 흡수를 감소시키거나 根源에서부터 없애 버린다.

鉛의 最高密度는 $\rho = 11.3 \text{ g/cm}^3$ 인데 比해, Young係數는 $E = 2.05 \times 10^{10} \text{ dynes/cm}^2$ 이므로 鉛을 防音材로 사용하는 것은 바람직하다. 鉛판은 무겁고 柔軟性이 있기 때문에 이상적인 音隔離效果를 거둔다.

그러나 실제로 純鉛板의 사용은 비현실적이다. 거의가 経済的 理由때문이기도 하지만 純鉛隔壁은 構造的 硬性이 매우 낮아 建築的 要求에 부응할 수 없기 때문이다.

1930年代 프랑스, 영국, 미국에서 鉛板을 이용한 防音
講究策의 研究結果 다음이 言혀졌다. ^{2}

- 鉛은 자체의 高密度(表 1 參照)와 聽覺의 軟性(Acoustical Limpness) 때문에 理想的인 防音材다.
 - 一般的으로 中空의 間壁이 같은 무게의 中空이 없는 間壁보다 그 防音效果가 크다.
 - 鉛板은 적어도 그 外接파넬무게의 $1/2$ 이 되어야 한다.
 - 鉛의 高密度로 인해 파넬의 두께를 增加시킬 필요가 없다.
 - 鉛板은 空洞隔壁의 바깥表面에 사용하면 일반적으로 더욱 效果의이다.

(表 1) 主要 建築材料의 密度直

材 料	密 度 (OZ / in ³)	密 度 (G / CC)
알루미늄	6.55	11.3
콘크리트	1.57	2.7
벽돌	0.865	1.5
소나무	0.295	0.5

(1) 驚音防壁設計

음은 총소리나 목소리 같은 공기중발생(Airborne) 인 것과 機械振動이나 기차가 지나가는 소리 같은 構造의 発生(Structure - borne)의 두가지 発生的方式으로 사람의 귀에 이른다.

騷音의 감소, 또는 제거는 音根源에서부터 修正하는지 音根源과 듣는 사람 사이에 적당한 防壁을 設置함으로써 可能하다.





图-2 dB 수준

建物의 内部騒音問題는 새로운 것이 아니다. 그러나 건물의 構造, 壁, 天障, 間壁이 점점 輕量化되어가는 추세에 비해, 전화 타이프라이터, 기록선전스터디오등 騒音機器 내지 設備가 增加함에 따라서 오늘날 建物內 騒音問題는 더욱 切実해지고 있다.

훗날 騷音問題를 해결하자면 간단하지도 않거니와 經費가 많이 들기 때문에 건물의 設計段階에서 潛在的인 騷音問題를 考慮하는 것이 重要하다.


騒音量은 裏面騒音水準과 防壁에 의해 遮断된 騒音水準




■-3. 사무실의 소음경로와 연판을 이용한 방음법

소을경로

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. 에어 콘디션 닉트 | 7. Spanning Partition |
| 2. Spandrel Beam
또는 기둥공간 | 8. 연속천정 |
| 3. 창 밑 대류난방기 | 9. Filler Panel |
| 4. 커튼 설치하는 곳 | 10. 간벽 조인트 |
| 5. 간벽 접합점 | 11. 굽도리널 |
| 6. 한정 Tile | 12. " 밀 |
| | 13. 벽 감 |
| | 14. 전기. 전환 콘센트 |



방음법 : 커튼월과 스라브



방음법 : 창 및 대류식 난방기

을 計量하여 定해진다. 防壁의 驚音絶線值는 裏面騒音水準과 突出騒音水準間의 着異와 척어도 같아야만 한다.

여러 가지 環境에서의 순환소음은 소음수준곡선에 의해 정의된다.

防壁의 性能을 알 수 있는 이 곡선은 높고 낮은 빙도에
대한 사람의 서로 다른 감각을 보여주고 있다

曲線形은 높은 頻度의 音이 낮은 頻度의 音보다 귀에 더욱 귀찮다는 것을 나타내고 있다. 그러므로 騷音防壁은 낮은 頻度의 音地域보다 높은 頻度의 音地域에서 더욱 效果의이어야 한다.

鉛板의 卓越한 防音性能은 다음의 問題를 解決하고 있다.

- 방 또는 사무실 사이의 프라이버시 保章
 - 사무실과 가정의 각종 機器 騷音根源의 封鎖

図-7은 鉛板을 이용한 각종 防音壁中 一例로서 提示
된다.




図4. 나쁜벽과 좋은벽의 비교




図5. 間壁의 試験結果




図6. 소음수준곡선




図7. 鉛板防音壁





図8. 鉛板防音壁의 性能



표면중량은 깊고 흥경도는 다른 플레이트의
면밀도 대 음투파 손실(TL) 곡선의 일반적인형.

図9. 鉛板과 석고판의 透過損失此較




図10. 鉛薄板法

图-8은 鉛板防音壁의 性能을 H₂와 dB를 상관하여 나타내고 있다. 이 防音壁은 옆 방의 큰 목소리를 거의 알아들을 수 없는 程度의 性能을 갖고 있다.

(2) 单葉防壁 (Single Leaf Barriers)

单葉防壁의 音隔離는 주로 다음 두 가지의 성질에 따른다.

1) 表面重量

$$M = \rho h \quad (1)$$

h = 板의 두께

2) 脊硬度 (bending stiffness)

$$B = \frac{E}{(1-\mu^2)} \times \frac{h^3}{12} \quad (2)$$

μ = Poisson's ratio = 0.3 to 0.4

板의 脊硬度에 대한 표면중량의 비가 板의 限界頻度를决定한다.

$$fg = \frac{C^2}{2\pi} \sqrt{\frac{m}{B}} \quad (3)$$

C = 공기 중 음속 340m / sec

音隔離는 質量法則에서 폐 정확하게 계산된다.

$$TL = (20\log \frac{2\pi fm}{2Z} - 3) \text{dB} \quad (4)$$

TL = 음투과 손실

f = 頻度

Z = 導体内의 抵抗 = 41g / cm²sec

(4) 式은 평균 音入射角 45°일 때이다.

일반적으로 질량법칙은 单葉防壁의 潜在的 音隔離를 나타낸다.

图-9에서 다른 건축재료의 代表的 例로 取한 석고판의 낮은 限界頻度 때문에 中間頻度에서의 TL值는 (4)式의 質量法則에 의해 予想된 것보다 상당히 낮다.

따라서 가장 중요한 中間頻度範圍内에서 높은 音隔離를 얻기 위해 板의 表面重量을 完全히 이용하는 것은 불가능하다. 이 結果는 좀더 넓은 표면중량을 가진 약간 더 두꺼운 板이 이용될 때 더욱 명백하다. 왜냐하면 (1)式과 (2)式을 (3)式에 代入하듯이 限界頻度는 板의 두께의 逆比例하기 때문이다.

图-10은 建築材料에 鉛板을 부착하는 可能한 方法을 보여주고 있다.

(3) 防音天障

建物間壁의 防音設計時에는 天障의 騒音抵抗이 벽의 소음저항과 一致하도록 해야 한다. 만일 일치하지 않는다면 간벽의 방음효율을 크게 감소한다.

콘크리트 슬래브아래 600~900mm의 天障空間에 나쁜 防音이 된 現代 事務室構造에서 이런 점은 특히明白하다.

鉛板은 Overlay System과 Barrier System의 두 가지 방법으로서 防音天障을 만들고 있다.

(4) 反震動其礎

지난 50년동안 鉛-石綿反震動 Pad는 진동이 地層에서 大韓建築士協會誌·通卷第112号




图-11. 천장구조를 통한 소음로




图12. 鉛Overlay system




图13. 鉛Barrier system




図14. 反震動基礎

建物構造로 伝達되는 것을 감소하기 위해 建物其基礎에 使用되어 왔다.

4.000~7.000KN / m²의 荷重에 견디는 鉛-石綿 Pad는 같은 目的의 다른 材料에 比해 다음 두가지의 뛰어난 長点을 갖고 있다.

① 극히 耐久性이 좋다.

② 다른 材料의 진동Pad보다 훨씬 큰荷重에 견딘다.

建物構造에서 일어나는 대부분의 震動은豫見할 수 없고 복잡하므로 진동의 頻度와 強度를 예측하기는 不可能하다.

한 調査에 의하면 2,700~5,500KN / m² 사이의 荷重을 받고도 鉛-石綿 反震動 Pad는 50 CPS(H₂) 이상의 効率의 인 震動隔離를 하고 있다. ⁽³⁾

註.

(1) Lead roofing, A "Lead in Architecture" Bulletin, London, July 1972

(2) The Broken Hill Associated Smelters Pty.Ltd. Australia, Noise isolation with Lead Sheet.

(3) Louis S Goodfriend and Associates of Little Falls, New Jersey, U. S. A.