

大韓民國 特許抄錄(I) (고무關聯)

編輯部

—編輯者註—

우리 나라의 特許出願件數는 每年 增加趨勢이며 現在까지 畢積된 特許情報가 相當한 量이다. 이렇게 情報量이 增大되면 될 수록 願하는 情報의 迅速, 容易한 檢索의 必要性은 더욱 切實히 느끼게 된다.

이를 參酌計當 編輯部는 68年부터(理由: 特許權 有效期間 12年)의 고무關聯(彈性體, 配合劑)發明特許를 클래임抄錄하여 本誌에 紹介하고자 하오니 業務에 積極 參照하기 바랍니다.

抄錄의 記載 例와 說明

80-123^① 16E 471^② 169(127)^③ 80.1.26^④

SBR 고무의 가황방법^⑤ 굳이어(Co)^⑥ 미국^⑦ 75.6.7^⑧ 75-456^⑨ SBR에 2phr의 黃, 3phr의 酸化亞鉛을 添加하여 토울러에서 混練하고 150°C에서 20分間 틀로 加黃하는 方法。^⑩

68-20 39D1 163(13) 68.2.10

특수 도표용지의 제법 조규완 67.12.5 67-1082

기지위에 실리콘, 폴리스티렌, 틀루엔 및 필요에 따라 미량의 유색염료를 添加하여 된 조성물을 도착하여 투명성 방수층을 형성하고 그 위에 질화면, 적당한 가

소제, 아밀 아세테이트, MEK 및 적당량의 유색염료로 된 조성물을 도착하여 색층을 형성하고 다시 그 위에 아세틸셀룰로오스, 액스, 필요에 따라 미량의 유색염료 및 아세톤과 메탄올로 된 조성물로 피막층을 형성하는 특수 도표용지의 제법.

68-29 25(5)E21 163(61) 68.2.10

샌드위치형 플라스틱 튜우브 압출다이 이성준, 장동면, 김성한 67.5.23 67-424

押出機 先端部의 內徑에 다이 분체를 장착하여 내부, 외부에 각기 별개의 통로를 형성하고 이에 기체 다이심체 및 중간 다이심체를 순서대로 중첩되게 장착하여 환상 압출 통로와 연통되는 방사형 통로 및 환상 구 및 환상사출구들과 그리고 외주 압출통로와 연통되는 절환 압출 통로, 放射形押出通路凹溝 및 환상 사출구들을 교호로 배설하여서 통로를 통해서 2종의 이질 수지층을 교호로 완전중첩 결합되게 하고 방사형 통로 요구를 배설한 다이 先端 심체를 장착하여 환상 사출구를 거쳐 압출슬릿으로 押出 成形한 다이.

68-36 24(3)C9 164(1) 68.2.24

수도용 철관도로 대양도로공업(주) 67.11.16 67-1014

*① 公告番號로 알이 公告年度, 뒤가 一聯番號임.

*② 大韓民國 發明實用新案 分類表에 의한 分類임.

*③ 公報號數, 팔호의 數字는 캐이저 數를 表示

*④ 公告日字

*⑤ 發明의 名稱으로서 用語와 맞출法이 不適當하거나 틀렸더라도 檢索·確認에 便利하도록 原文 그대로 記載하였음.

*⑥ 出願人, 出願企業體名 또는 出願團體名

*⑦ 出願人の 國籍을 表示하였음. 다만, 出願인이 우리 나라 사람인 경우에는 記載하지 않았음.

*⑧ 出願日字

*⑨ 出願番號로 알이 出願年度 뒤가 一聯番號임.

*⑩ 原則적으로 클래임抄錄을 하였고 用語는 原文과 關係없이 고무用語集 '科學技術用語集' 등을 基準하였음.

乾性 또는 半乾性을 갖는 지방산으로 평균분자량 1,200 이상의 에폭시레진과 에스테르화율이 20~60%로 되게 에스테르화한 에폭시에스테르를 에폭시에스테르의 합유량이 5~20%되게 코울타아르와 조성하여 도막형성물질로 하는 水道鐵管用 塗料.

68-37 25(1)A121.1 164(5) 68.2.24

저분자량 「폴리 에틸렌」의 유화방법 윤태관, 이영규, 강종수 67.8.22 67-713

폴리에틸렌을 樹脂加工함에 있어서 低分子量 폴리에틸렌樹脂를 115°C에서 溶融하고 이에 非이온 活性劑인 界面活性劑에 에틸렌글리콜을 適量을 添加하여 分散浸透促進과 乳化狀態의 安定性을 附與하여 加熱교반시키면서 수산화칼륨으로 비누화시킨 後 이를 溫水(95°C)로 서서히 교반하여 乳化시키는 低分子量 폴리에틸렌의 乳化方法.

68-52 22C42 164(115) 68.2.24

실내용 콘크리트 판상재 박도원 67.9.9 67-772
미끄럼지 않은 合成樹脂類 또는 고무等의 主體를 方形狀 콘크리이트 板狀體의 表層이 裏面層보다 硬質되게 形成한 것에 埋設하여 되는 室內用 콘크리이트 板狀材.

68-53 24(7)A23 164(117) 68.2.24

진주안료를 배합한 폴리에스테르수지 도장방법 정윤진 67.6.15 67-497

眞珠顏料를 배합한 폴리에스테르수지 溶液을 임의의 臺板上에 도장함에 있어서, 異色의 色素를 각각 배합한 폴리에스테르 수지에 비교적 많은 용액의 촉매 2%, 촉진제 2%를 각각 가하고 35~55°C의 열풍을 가하여 경화시켜 shading 效果를 얻고, 硬化直前에 물리적인 충격을 주어 stary effect를 얻도록 하는 真珠顏料를 배합한 폴리에스테르수지 塗裝方法.

68-67 24(3)B82 165(115) 68.5.3

합성수지 도료 조호석, 송병기 67.9.30 67-838

용제에 폐품 폴리스티렌 미분말, 지방산, 왁스, 퍼클로로에틸렌 및 폴리이소부틸렌등을 적량 가하여 비중을 조절하고 폴리에틸렌과 적당한 粘着體 물질을 첨가하여 조성한 合成樹脂 塗料.

68-68 131A122 165(117) 68.5.3

무색투명체인 カーフィズ 패각을 진주빛 패각으로 변화시키는 방법 이덕돌 김근호 67.10.4 67-845

無色半透明한 카퍼즈 貝殼을 鹽酸, 포름산처리 및 热處理하는 方法

68-69 24(3)C94 165(119) 68.5.3

도로 표시용 도료 장일성 67.12.28 67-1157

폴리에스테르樹脂에 비닐단량체와 에폭시수지(5:1)

를 용제에 가용한 다음 별도로 염화알루미늄:염화아연(1:2)을 무수알코올에 용해한 것에 아연화를 가입 용해시킨 것을 수지용액에 첨가한 다음 소량의 나프렌 산코발트 및 안료를 가입하는 폴리에스테르수지를 주원료로 하는 道路標示用 塗料.

68-83 24(5)B514 167(1) 68.5.25

고성능 초산비닐수지 접착제의 제조법 정해덕 68.1.31 68-93

아세트산 비닐수지 접착제를 제조함에 있어 2차에 걸친 重合反應 以後에 액온을 53°C로 급냉각하여 아황산소오다, 더부틸프탈레이트 및 에틸렌글리콜을 첨가, 혼합하고 과황산칼륨을 촉매로 하며 비이온성 폴리옥시에틸렌라우릴 에테르 및 양이온성 스테아릴 트리메틸암모늄 클로라이드를 乳化重合 界面活性劑로서 添加한 高性能의 아세트酸 비닐樹脂 接着劑의 製造法.

68-89 25(7)B3 167(27) 68.5.25

내측면에 요구가 형성된 V-벨트의 제조법 도희동 67.7.8 67-757

混練된 고무로 고무판을 만들고 이 고무판을 3각돌기가 돌설된 성형기를 사용하여 고무판 외면에 연질고무와 코오드사 및 연질고무의 순으로 부착시켜서 다시 성형기에 삽입하여 공지의 방법으로 成型加黃시켜 V 벨트 내측면에 3각요구를 형성시키고 3각요구의 내측면에 커버지를 연질고무로 끼워 끼워시켜 내마모성, 내줄곡성을 향상시키는 내측면에 凹溝가 형성된 V 벨트의 성형방법.

68-90 25(5)M1 167(31) 68.5.25

열경화성 합성수지성 판상형물의 모양성형법 우재성 67.10.30 67-939

合成樹脂가 軟化融着하는 溫度로 型을 加熱하여 가열된 成形用型에 選擇된 모양부를 천자한 형지를 밀접하고 채부수지와 동질이색인 색채수지분말을 선택된 형에 撒粉하여 색채수지분말이 형표면에 옹착되게 하여, 선택된 모양이 형지에 각설된 모양과 동일한 모양이 표현되어도록 옹착된 형으로 하여 모양이 融着된 型을 加熱加壓成形시켜 색채모양의 板狀을 얻는 方法

68-93 20(3)C121 167(51) 68.5.25

스멘트 기와의 제조방법 박찬인 67.11.22 67-1032
시멘트 모르타르로 기와의 형틀을 突出緣部를 형성하여 内型面을 凹入되게 한 表面을 樹脂塗料로 塗布한 것에 軟硬化性 樹脂로 된 彈力性 있는 内型틀 또는 布地를 짙고 防水性 硬質시멘트 油液과 시멘트 모르타르를 充入하는 製法.

68-98 27E23 167(69) 68.5.25

합성피혁의 제조방법 김정돌 일본 66.4.2 66-263

섬유 web에 고분자 용액을 험침시키고 그 고분자 물질의 용액을 응고시켜 인조가죽을 제조함에 있어서 2종 또는 2종이상의 고분자 물질의 혼합물로 된 섬유를 사용하고 험침된 웨보섬유 중의 적어도 1종의 고분자 물질을 추출 제거하는 것.

68-109 25(5)H513 168(41) 68. 6. 1

미공성 합성수지 격리판 제조법 윤용탁 67. 12. 6
67-1084

열가소성 합성樹脂(폴리염화비닐, 폴리에틸렌 등)의 微細粉末에 유리섬유분말을 첨가하고 이에 가소제 및 안정제를 첨가하여 잘 혼화한 것을 형출로울터를 통하여 시이트狀으로 型出시킨 후 加熱爐에서 220~250°C의 열풍으로 가열소결시켜서 유리섬유 분말입자간에 공간을 다공성으로 融着固化 시킨後 表面活性處理한 製造法.

68-121 127C5 168(147) 68. 6. 1

불소수지를 피복한 주방기구 추연철 67. 8. 25 67-728

食品이 接하는 金屬表面을 粗面化한 후 弗素樹脂被膜을 形成할 때에 金屬surface에 弗素樹脂와 酸을 主材로 한 것에 少量의 界面活性劑를 加하여 弗素樹脂폴리머를 만들어 이를 塗裝한 후 弗素樹脂에 顔料 界面活性劑를 加하여 된 弗素樹脂에나멜을 폴리며處理한面에 噴霧하여 弗素樹脂被膜을 形成시킨 것.

68-129 80E02 169(49) 68. 6. 13

브레이크 라이닝 백우현 67. 10. 7 67-858

石綿粉末과 合成樹脂을 混合하여 固體化하고 다시 粉末화한 石綿 合成粉末를 라이닝金型에 먼저 약간 撒布하고 그 위에 마대와 같이 굵은 纖維糸로 염조한 대지물에 合成樹脂 溶液을 浸漬 乾燥시킨 대지물을 놓고 더욱 많은 石綿合成粉末를 충전한 다음 石綿糸, 鐵鑄糸, 銅線을 混然한 布織物을 놓고 石綿合成粉末를 撒부하여 150°C로 加壓하여 10分 내지 15分間 加壓調整한 것.

68-132 25(1)A271.11 169(115) 68. 6. 13

천연라텍스를 유기파산화물로서 가황하는 방법 연기식 68. 2. 17 68-158

天然고무라텍스와 公知의 添加劑를 添加混合하고 加黃함에 있어 製品의 柔軟性, 引張性 등을 向上시키기 위하여 0.3~2%의 3級 butylhydroperoxide 또는 0.5~3%의 tetraethylengenetamine을 加黃剤로 하여 40~100°C에서 加黃成形하는 方法.

68-133 16E471 169(119) 68. 6. 13

멜라민 제조방법 인벤티(Co) 스위스 66. 6. 14
66-478

요소를 탐체가스인 암모니아와 함께 액체 비스무트

또는 이의 혼금에 통과시켜 얻어진 생성물을 구경 10Å 이상의 세공을 갖는 무기합성분자격자에 통과시켜 300~500°C에서 요소로부터 멜라민을 제조하는 방법.

68-139 79A421 170(41) 68. 6. 25

합성수지 재료자의 제조방법 김성배 68. 1. 11 68-22
熱硬性樹脂, 二黃化물리브랜, 黑鉛粉末을 使用하는 合成樹脂 制輪子 製造에서 亞黃酸爾프 또는 크라프트 월프와 纖維狀 石綿에 시멘트水溶液을 吸着시킨 것을 圧搾하여 水蒸氣의 飽和空氣중에서 热處理하여 얻은 固體物質의 粉末과 에폭시樹脂로 被覆시킨 金屬粉末을 添加하되 成形하는 方法.

68-145 25(5)H41 170(59) 68. 6. 25

미공성 고무 격리막 제조방법 김성준 영천산업사 68. 3. 19 68-249

天然 또는 合成고무에 加黃剤, 軟化劑등을 사용하여 混合한 후 이것을 동시에 소련 가황 격리시켜 微細孔性과 가소성을 갖게 하는 공지의 미세공 고무격리막의 제조에 있어서 적당량의 수분을 함유한 알기산 단독 또는 그 혼합물을 添加하여 製造하는 方法.

68-155 16F23 170(99) 68. 6. 25

생송지 정제방법 박만수 67. 10. 26 67-926

生松脂를 흡은 苛性소오다 溶液과 옥살酸 溶液으로 洗滌하여 酸價를 140~145.6으로 調節하고 110~120°C를 溶融, 여과液을 真空을 내에서 170°C로 加熱, 鹽酸 및 黃酸溶液으로 中和하고 生成된 酸價 165 以上的 松脂를 테르핀油에 溶解시켜 低溫에서 不溶性 不純物을 精製除去하는 方法.

68-157 25(1)C121.11 170(105) 68. 6. 25

PVC 내열사의 제조방법 김태현 68. 1. 18 68-53

양말 및 판초탄력사선용으로 PVC耐熱絲를 製造함에 있어 PVC Geon 121, 公知의 가소제, 安定劑를 添加 混合한 後 少量의 실리콘유의 고열착색제 비스페놀 A를 配合하여 押出케한 다음 耐熱性과 抗張力を 크게하기 위하여 表面處理剤인 지릴(Co-Poly-nylon) 혹은 URE 8(methoxymethyl화 nylon)로 處理한 PVC耐熱絲의 製造方法.

68-168 25(1)C121.11 171(57) 68. 7. 1

염소화된 PVC를 재료로 한 화학기구(특히 전기분해용) 제조방법 다이아민트 노벨(Co)서독 67. 4. 14 67-302

아세톤에 不溶性인 炭化水素를 鹽素化하여 鹽素含量이 60~73%가 된 重合體를 0.5%의 오르토 디클로로 벤젠에 溶解하여 85°C로 維持하여 비검도가 1.3~2.5로 된 것으로 化學器具를 製造하는 方法.

68-172 25(9)D121.4 171(91) 68. 7. 1

방습, 비산축, 난연성 비닐장판지 제조법 . 양규모
68.11.10 68-16

염화비닐 혹은 염화비닐-아세트산비닐공중합체 수지를 주원료로 하여 이루어진 필름 또는 사이트를 이용하여 크라프트지를 중간에 삽입, 양면으로 합판을 하고 그 일면을 예리한 산형조각으로 올로 업보싱하여 그 면을 밀바닥으로 하는 비닐 장판지의 제조방법.

68-179 25(7)B1 171(149) 68.7.1

특수방수 고무판의 성형법 변기석 67.11.28 67-1055

建築用, 構築物의 防水用 고무판狀을 만들때 고무의 耐久性 및 硬度를 維持하기 위하여, 피마자油 및 亞麻仁油를 添加, 内림하고 50~60°C에서 10~20분에 MBT, TMTD를 添加하여 壓延, 加黃하여 板狀의 고무를 成型하는 方法.

68-188 42D0 172(37) 68.7.15

아크릴 섬유의 권축 방법 아메리칸 사이아미니드(Co) 미국 66.7.7 66-541

紡絲되어 1차伸張한 후 이완된 아크릴 纖維를捲縮하기 전에 無水狀態의 高溫(170~225°C)에서 약 1.05내지 2.3배로 재신장한 후 곧 이어서伸張된 뜨겁고乾燥한 纖維를密閉된捲縮대역 속으로 꽉 채워 넣어捲縮시킨 다음 권축된 纖維가塊狀狀態에 있는 동안에水溶液으로冷却시키므로서 제조된 안정되고 고도의有効捲縮效果를 가진 단성분 아크릴섬유를捲縮하는方法.

68-195 25(5)M0 173(1) 68.7.25

열가소성 합성수지 점착방법 오성용 68.2.28 68-186

二板의 軟質 열가소성 合成樹脂로構成된 穩隙部의 空間部分 즉 脊空部側外皮가 上下接合되는 부분을 가장効率의in 方法으로 接着시키므로서 단시간에能率적으로 接合시킬 수 있는 高周波 豫熱器를 利用하여誘電體物質을 自動接着시켜 최대한의 安定性 및 早期接着을 維持하고자 하는 高周波 豫熱成形 接着方法.

68-196 25(1)C312 173(5) 68.7.25

광선을 분산하는 스티렌 레진 제품 국립공업연구소 68.2.6 68-191

스티렌과 메틸메타크릴레이트의 共重合物中 스티렌 대 메틸메타크릴레이트의 물분률이 0.5:0.5 내지 0.3:0.7로 된 共重合物을 스티렌 수지중에 微粒子狀態로 含有한 光線을 分散하는 스티렌레진 製品.

68-219 21B52 174(25) 68.8.26

복층 유리 처리방법 윤공득 67.12.15 67-1114

複層유리 内部에 中空部를 갖은 角槽狀의 金屬스페이서를 사용하여 中空部에 吸濕劑를充填하면서 스페이서에 설치된 透孔으로부터 熱風을 넣어 内部의 氣體

를 排氣換氣하면서 유리板에 폴리비닐부티랄 테이프를 固着複層化함에 있어 低溫床에서 壓入 또는 狹壓하면서 유리面의 接着部를 固化시키는 方法.

68-226 103B4 174(101) 68.8.26

셀룰로오스 필름의 유화 코우팅 방법 레이오니오(Incorp) 67. 3.20 67-218

열가소성인 소수성 수지의 유화액에 코우팅할 고형물질의 무게에 대하여 1~10%의 폴리비닐 피롤리돈 또는 0.5% 이하의 실리콘 고무 중합체를 혼합시킨 소수성수지 유화액으로 셀룰로오스 필름을 코우팅한 후 3~4μ 범위의 적외선 복사로 코우팅한 필름을 가열하고 수지를 용융하여 필름에 접합시키고 수지에 적외선 복사를 적용하여 수분을 증발시켜 코우팅하는 방법

68-227 22(3)D94 174(107) 68.8.26

시멘트용 방수제의 제조방법 손상기 68.5.16 68-446
파라핀 高級脂肪酸, 알킬아민, 황산반토粉末을消泡劑 및 물에混加하고 80~85°C로 加熱한 후에 鹽基性 아세트산알루미나 및 규산백토를添加하고 70~90°C로加熱하고 急冷却하여粉末로 한 것에 질석燒成粉末, 규산백토燒成돌로마이트 규불화염 및 鹽基性 아세트산알루미나와 기타 無氣質을添加混合한粉末을添加하고充分히混合한 시멘트용防水劑의製造方法.

68-232 47E21 174(125) 68.8.26

부직포 제조장치 오정수 67.11.13 67-994

用途에 따라 適合하게 選擇된原料를混合漂白하고 또한用途에 따라 染色加工하거나 또는 白色의原料를그대로使用해서板狀化한纖維質層에合成樹脂接着劑溶液을噴霧하고乾燥시킨후 이것을適當히反復處理하여서造成된不織布에 한쌍의 돌침로울려로서微細孔을다수 천공한製造裝置.

68-254 25(7)B0 176(1) 68.9.16

고무제품의 표면 처리제 제조방법 배제감, 이원식, 백승도 68.6.5 68-515

NR 또는 SR 100 phr를反應器에서 50~70°C로維持하여粘度가 30~40cPs 되게하고 이에 1種 또는 2種以上의單量體(MMA, MEK, EA等의 비닐基를가진 것) 40~100phr를加하여 교반加溫下 乾性油를混入하여粘性을낮추고固化를抑制시키는 고무用表面處理劑의製造方法.

68-257 25(7)B0 176(17) 68.9.16

고무제품의 표면처리제 제조방법 이원식, 배제감, 백승도 68.6.24 68-590

乾性油를 270~300°C下反應器에서重合시킨後, 公知의酸化乾燥劑 및硬化劑存在下 페놀樹脂, 또는上記乾性油를加熱重合한것을再次混加시켜粘着 또는

被膜形成을 促進시키고 固化를 防止하면서 고무表面에 柔軟性, 光澤, 耐摩耗性을 向上시키는 表面處理劑의 製造方法.

68-259 27E23 176(23) 68.9.16

통기성 레저의 제조방법 이종찬 68.7.16 68-703
기모면직물, 기모메리야스 등 기모면에 라텍스로 유화된 가소제 유액을 添加하고 물에 희석하여 수성유액을 분무 및 展延表着하여 극히 얇고 유연한 통기성 피막층을 형성시키고 피막층 상면에 폴리솔 LT 바인더 유유액과 라텍스 및 가소제를 혼합, 가소제 添加 라텍스 폴리솔 수성유액을 물로 희석하여 얇게 조착 견조하여 光澤層과 기모층간에 통기성 중간피막층을 형성한 인조가죽의 제조.

68-260 25(5)E21 176(25) 68.9.16

다색합성수지 필름 튜우브 압출장치 고인환 68.6.27 68-613

수개의 실린더를 방열하여 多色 合成樹脂 필름 튜우브를 押出하는 장치에서 동체 中央부에 압출기다이 중앙부와 압출구가 연통되게 별개의 중앙 압출실린더를 착설하고 이 압출구에 중앙 실린더의 스크류축과 연결되어 회전하는 주연부에 다수의 톱니를 조밀하게 突設시킨 회전원반을 나착하여 회전원반의 원심력에 의하여 착색 합성수지를 다색으로 압출되는 합성수지 필름 튜우브에 분산시켜 압출무늬를 형성되게 한 押出裝置.

68-261 24(3)B8 176(29) 68.9.16

내수성 속건 바니스의 제법 박준상 68.4.16 68-337
건성유에 스티렌 모노머를 反應시켜 mineral spirit으로 용해 회색하고 다시 톨루엔 디 이소시아네이트와 방향족 울레핀 重合體를 附加反應시키는 速乾니스의 製法.

68-262 25(7)B0 176(31) 68.9.16

고무의 표면처리제 제조방법 백제갑, 이원식, 백승도 68.5.31 68-498

내림된 클로로솔폰화 폴리에틸렌(Hypalon 20)100 phr를 有機溶劑로 溶解시켜 反應器에서 60~70°C로 調節하여 이에 20~40phr의 요소 및 멜라민을 加하여 30~40cPs의 粘度로 維持시키고 10phr의 폐놀樹脂와 乾性油를 加하여 粘性, 非酸性, 耐摩耗性을 높이기 위하여 加熱교반하면서 金屬酸化物 또는 우레탄을 追加混合하여 결화를 防止시키는 表面處理劑의 製造方法.

68-267 22(3)B1 176(45) 68.9.16

합성수지 시멘트 모르타르 손상기 67.9.9 67-773
白色 포오클랜드 시멘트에 脂肪酸 반토류와 스테아르산 알루미나 및 규보산염, 無機顏料等을 混合한 混化物에 메틸메타아크릴레이트, 부틸아크릴레이트의 隱

이온 혹은 非이온 界面活性劑로서 乳化시킨 것에 아크릴系 乳化共重合物과 脂肪族 파라핀 乳化物를 1:2로 混練하여 만든 樹脂 乳化共重合物을 添加 交반하여 되는 合成樹脂 시멘트 모르타르.

68-273 25(7)B0 176(75) 68.9.16

고무제품의 표면처리제 제조방법 백제갑, 이원식, 백승도 68.6.5 68-516

TDI, 글리콜 트리올 등의 폴리올로 된 單量體, 重合體 또는 폐놀을 加하고 反應시킨 후 公知의 가소제, 硬化劑, 加黃劑, 加黃促進劑를 加한 고무용 表面處理劑의 製造方法.

68-287 27E23 177(65) 68.9.30

재생피혁의 제조법 김용주 68.2.14 68-142

폐가죽을 세척한 슬러리에 암모니아수, 라텍스, 아세트산을 가하여 공침시켜 가황제, 안정제를 가하고, 황산처리된 폐마자유를 添加시켜 혼합 소련한 것을 基布層으로 하고 폴리우레탄系 콜로이드분산액으로 코우팅하고 아크릴系 樹脂로 銀面部를 형성하여 유연성, 내마모성을 갖게하는 재생가죽 제조법.

68-291 46C21 177(81) 68.9.30

폐놀수지제 샷들리의 제법 조애순 68.7.29 68-761

폐놀樹脂와 헥사메틸렌 베트라아민을 잘 混合하고 이를 메탈을로서 약 2시간 溶解시킨 후 스티아르산 마그네슘, MgO, 銅粉 및 水酸化 칼슘을 投加하여 잘 混合하고 80分동안 反應시켜 pH가 8.5 粘度 2,000cP가 되게한 다음 綿, 合成纖維 및 紙屑등을 添加하고 混合한 후 密閉容器에서 약 80分동안 방치한 후 乾燥시킨 素材를 豫熟하여 プ레스한 후 脱泡하고 다시 加壓하여 成形한 것을 後處理하는 製法.

68-300 22E21 178(27) 68.10.15

다포콘크리트 제조방법 우림산업(주) 68.7.15 68-694

물반죽 시멘트에 金屬 發泡劑의 一種以上과 硬化促進劑 및 分散劑를 添加한 것에 있어서 폴리아세트산비닐 또는 폴리아세트산비닐과 아크릴산 에스테르의 共重合物과 같은 沈澱 또는 交化劑의 一種 혹은 二種의 共重合物 12% 以上을 添加混練하여 成形하는 多泡콘크리트의 製造方法.

68-311 24(3)C94 179(39) 68.10.31

폴리스티렌을 사용하는 노면도료 유기섭 68.6.4

68-511

폴리스티렌을 塗膜形成劑의 주성분으로 하는 路面塗料를 구성함에 있어 가소성 부여 겸 塗膜形成劑로 공지의 스티렌 부타디엔 공중합도료(스티렌 75~65% 부타디엔 25~35%로 공중합된 것)를 塗膜形成劑중에

30~40% 添加組成하여 폴리스티렌을 사용한 道路面
도료.

68-315 25(5)K12 179(49) 68.10.31

수지판의 광택면 조성방법 유관우 68.4.11 68-321
폴리에스테르樹脂層에 光澤面을 造成함에 있어 폴리에스테르樹脂液의 塗裝層 위에 셀로판지를 올려놓고 40~45°C 정도에서 고압로울러로 압착하고 기포를 제거시키며 光澤面을 潤滑하게 시키며 다시 60~70°C에서 급격히 온도를 상승시켜 셀로판지로 離脫시키는 造成方法.

68-321 101E91 180(57) 68.11.15

표식용 야광합성수지판 유경열, 이완용 68.1.19
68-54

아크릴樹脂에 乳白顏料인 이산화티탄과 야광분말인 黃化亞鉛을 混加하며 균일한 결액을 만들고 일정한 틀 내부에 넣어 60°C 정도의 溫度를 維持하면서 凝結시켜樹脂板의 일면에 야광 분말이 접착되게 造成하여서 된夜光合成樹脂板.

68-324 101K5 180(67) 68.11.15

위조방지 신분증 제조방법 임희정, 강필구 68.
6.19 68-571

印刷된 身分證用紙의 表裏兩面을 네오프렌디와 에폭시樹脂 및 페놀樹脂을 톨루엔과 메틸에틸케톤에 溶解한 溶液으로 먼저 코우팅하여 身分證用紙에 偽造記錄을 防止한 다음 제온-222와 酸化티탄 톨루엔과 메틸에틸케톤으로 溶解한 接着劑를 도포한 인화지표면에 感光層을 形成하여 인화한 사진을 별도로 톨루엔과 클로로포름에 融光染料를 溶解하여 코우팅表面과 상용성을 가지게 한 탈막제에 침지하여 탈각시킨 다음, 이를 身分證의 코우팅表面에 전사하고 하이카와 染料를 톨루엔과 크릴렌에 溶解하여서 코우팅surface과 상용성이 있게 한 잉크로 個別的 記錄을 하고 제온-222와 디옥틸프탈레이트와 아세트산 아밀 및 안료등을 톨루엔과 메틸에틸케톤에 溶解하여 코우팅surface과 상용성이 있게 한 印朱로 날인하여서 지워지지 않게 製造하는 方法.

68-325 25(5)B321 180(71) 68.11.15

폴리비닐알코올 수용액의 탈포방법 하익선 68.5.21
68-463

폴리비닐알코올 水溶液을 密閉容器에서 100°C 以上의 溫度로 加熱한 後 常壓 또는 보다 높은 壓力까지 減壓하여 플래싱을 일으켜 溶液중에 含有된 空氣 또는 其他ガス를 除去한 폴리비닐알코올 水溶液의 脱泡方法.

68-327 25(5)A3 180(83) 68.11.15

합성수지 요철무늬 성형물의 성형방법 김홍재 68.
3.30 68-280

무늬를 形成한 平板을 凸型 또는 壓縮空氣로 成形한合成樹脂의 凹凸무늬 成形物의 成形方法

68-333 42D1 181(5) 68.11.30

아크릴로 니트릴 종합체의 2성분 섬유로 된 실 아메리칸 사이아나미드(Co.) 미국 67.4.10 67-277

94°C의 水中에서 실의 인치당 18g의 荷重下에서 쳐여도 6.0cc/g의 壓縮부피를 가지며 또 94°C의 水中에 浸漬를 反復함으로서 받는 外力下에서도 最少한 6.0cc/g 수준의 壓縮부피를 維持할 수 있는 실로서 각 成分이 5~20%의 收縮率를 가지며 대체적으로 서로 같은 親水性을 갖는 두개의 成分으로 構成된 아크릴로 니트릴重合體의 2성분 纖維로 된 실.

68-362 116J081 182(65) 68.12.13

타자 리본 제조방법 최홍연 67.10.21 67-908

코팔고무에 알킬레진, 크립탈레진등 油脂의 變成物體 또는 動物性油脂와 글리세린 및 알칼리를 混合加熱하여서 얻은 비누화물체에 染料溶液을 混合하여 임의의 基布에 塗着하여 각종 打字 리본을 製造하는 方法.

68-363 47A5 182(69) 68.12.13

합성수지 직포의 제법 김형신 68.8.28(월 68.8.3)

68-893(68-2291)

表面이 여려줄의 突條와 谷條를 交互撓折되도록 射出成形한 合成樹脂테이프를 延伸하므로서 突條는 여려가닥의 相接한 糸條가 되게하고 谷條는 破裂되어 糸條의 兩側部에 破裂片이 形成되게 하며 이것을 適當하게 撥折하여 얻은 일종의 扁平糸를 經, 緯糸로 한 製法.

68-375 25(1)C172 183(39) 68.12.30

내열성 아크릴로 니트릴 종합체로 된 조성물 아메리칸 사이아나미드(Co.) 미국 67.1.23 67-46

固體이며 녹는점이 높고 非水溶性 브롬化 또는 鹽素化芳香族化合物과 固體이며 녹는점이 높고 非水溶性有機燃化合物 또는 酸化안티몬으로 耐熱性과 自己消化性이 좋은 아크릴로니트릴重合體의 溶液組成物.

68-376 25(5)H2 183(49) 68.12.30

다포 플라스틱 제품을 자동성형하는 방법 크라운 머신 앤드 투울스(Co.) 미국 67.9.6 67-763

플라스틱 球狀物과 發泡劑로 發泡시켜 多孔性 發泡製品의 連續的 成形方法.

68-385 12C237 183(95) 68.12.30

탄성물체를 이용한 파이프와 감착물체의 교합법 강경숙 68.5.29 68-487

허브管體와 薦形體 허브翼體의 交合 감착에 있어 交合부에 凹凸을 形成하고 彈性物體를 交合部分의 파이프에 挿入하고 壓力を 가할때 생기는 彈性物體의 張창壓力에 의하여 파이프가 直角壓力으로 늘어나 堅固히

交合되게 하는 彈性物體를 利用한 파이프와 감착물체의 交合法.

68-386 42D231 183(99) 68.12.30

폴리비닐 알코올계 이형 단면사의 제조법 이승훈
68.1.17 68-45

폴리비닐알코올系 異形 斷面絲를 製造함에 있어서 폴리비닐알코올을 주로 含有한 水溶液을 異形 노오풀을 통하여 25~50°C에서 濃度 210~600g/l의 수산화나트륨, 수산화칼륨과 수산화리튬으로된 가성 알칼리 수용액 중에 紡絲드카프트 0.8~2.0에서 방사하는 방법.

68-506 26(3)C121.2 162(3) 69.1.15

폴리염화 비닐 및 그의 공중합체를 기초로 하는 고 충격 저항의 성형재료 다이나믹트 노벨(Co.) 서독
65.12.9 65-948

폴리 염화비닐의 중합체 또는 그 공중합체에 에틸렌과 아세트산비닐의 망상화된 공중합체를 폴리염화비닐의 중합체 또는 공중합체에 대하여 0.5~10 중량% 添加함으로서 충격 강도를 현저히 향상시키는 성형재료.

69-2 39D2 184(133) 69.1.30

방수 포장지 민병세 68.7.15 68-695

핵실아질산아민을 主剤로한 防水紙에 있어서 여기에 아질산소오다를添 加한防水包裝紙.

69-3 16B220 184(135) 69.1.30

1,2-디클로로에탄의 열분해에 의한 염화비닐 제조공정에서 염화비닐의 제조방법 피 피 지 인더스트리스 (Incorp) 미국 67.8.8 67-675

1,2-디클로로에탄의 热分解로 生成된 鹽化비닐, 鹽化水素 및 1,2-디클로로에탄의 混合氣流를 液體炭化水素鹽化物의 表面보다 最少 20cm의 下部로 도입하여 通過시키고 이 氣流를 鹽化水素 및 鹽化비닐의 이슬點 또는 그 以上的 溫度로 유지하면서 氣流속에 含有된炭化水素鹽化物를 回收하는 鹽化비닐의 製造方法.

69-9 25(1)A211.11 185(33) 69.2.15

단초자설유로 보강된 플라스틱 조성물 장규철
68.8.9 68-811

熱可塑性 合成樹脂에 1/4인치 以下의 短硝子纖維인 실리카, 雲母 또는 아스베스토스粉末을 添加한 短硝子纖維로 補強된 플라스틱 造成物.

69-11 24(7)A23 185(37) 69.2.15

합성수지 필름 투우브에 다색무늬 도장방법 김용연
68.10.22 68-1113

공기를 주입하여 팽팽해진 합성수지 필름 투우브를 다수의 잉크저장실을 형성하여 이와 연접되게 내주연에 다수의 봇을 장결한 환상구의 공간을 관통 전진함에 따라 다색무늬를 도장하거나 환상구를 회전 또는

움직이게 하는 속도에 따라 각종 다색무늬를 도장하여 합성수지 필름 투우브에 多色무늬를 塗裝하는 方法

69-20 22(3)B12 185(71) 69.2.15

입석 모르타르의 시공법 조분섭 68.8.27 68-881

아크릴系 에벌션樹脂 接着劑에 粒石을 混合한 것을 콘크리이트面에 附着 施工함에 있어서 凹溝된 플라스틱棒을 콘크리이트面에 任意 形狀으로 區劃着設 施工하는 方法

69-21 48C0 185(73) 69.2.15

무기질섬유의 결착에 있어서 페놀수지의 칠색방법
김정화 68.11.16 68-1224

水溶性 페놀樹脂에 암모니아수, 황산암모늄 및 해사메틸렌베테아민을 添加하여 된 結着劑를 사용하여 無機質纖維를 큐어링함으로 페놀수지를 노란색으로 着色시키는 方法.

69-24 25(5)D5 185(81) 69.2.15

합성수지 테이프의 제조장치 이종태 68.8.12 68-818
熱可塑性 樹脂 필름 또는 시이트를 엠보스 로울러에 通過시킨 後, 加熱裝置로 테이프를 製造하는 裝置.

69-27 25(7)C5 186(29) 69.2.28

타이펫트용 고무의 무활 티우람계 가황방법 이충주,
서강익 68.8.6 68-797

비트론A 또는 TT等의 티우람系 加黃劑와 M 또는 DM等의 티아졸系 加黃促進劑를 使用하여 타이페드(Tie Pad)用 고무의 無黃 加黃方法.

69-34 86(4)A1 186(51) 69.2.28

합성수지제 건축용 블록 제 후리 벤자민 허어 영국
67.6.5 67-473

서로 平行한 側面들로 된 外部周圍壁을 갖는 속이 빈 상자 모양의 몸체로 되어 있고 그 内部에 垂直隔壁이 몸체의 전 깊이에 걸쳐 있어서 多數의 分離된 셀로 나누며 각 셀의 둘레에 걸쳐 윗부분에 直立한 플렌지 또는 귀틀 부분이 있고, 하단의 開放된 端部에 꽉맞는 마개 부분이 있어 서로 끼워 맞추었을 때 셀들이 垂直으로 整列되어 管 모양의 空間을 이루게 하며, 隣接한 셀과의 側壁을 이루는 각隔壁 양쪽면의 윗모서리를 따라서 한쌍의 직립한 마개용의 플렌지 또는 귀틀이 서로 이격되게 설치되어 있어서 窓된 開放된 通路를 이루며, 그 간격은 隔壁을 따라 몸체를 가로지르는 그 위에 組立될 블록들의 서로 상대한 단벽하단부의 합친 두께를 수용하기에 충분하게 되어 있어 연속적으로 조립할 수 있게 한 블록.

69-42 25(1)A29 186(109) 69.2.28

초미세 다공격리판의 제조방법 차기주 68.5.16
68-445

天然고무 라텍스 또는 SBR 라텍스와 石膏를 添加하여 超微細 多孔性 隔離板을 製造하는 方法.

69-45 39D2 186(119) 69. 2. 28

단보루지의 방수 가공방법 (재)세계 기독교 통일 신령협회 68. 4. 23 68-359

鹽化메틸렌과 크실렌의 混合溶劑에 스티렌 수지를 용해시키고 여기에 소량의 소르비탄모노라우레이트와 알킬벤제으로 된 浸透劑를 添加하여 된 혼합용액에 단보루지를 浸漬하여 防水處理하여 加工하는 方法.

69-47 24(3)C94 186(127) 69. 2. 28

도로표시용 도료 진운섭 68. 12. 3 68-1304

스티렌화 알켓(스티렌 모노머 22%, 아마인유 변성 알카드 수지 28%, 탄화수소계 용제 49%, 과산화 벤졸 1%의 공중합물) 50부에 에스테르화된 니스 20부를 혼용 중합시킨 도막형성제 70부에 공지의 염화고무 10부 및 실리콘 수지 1부를 혼성하는 도로 표시용 도료.

69-54 25(1)A21 187(63) 69. 3. 15

탈지가공한 톱밥으로써 고무제품 제조방법 국제화학(주) 68. 9. 26 68-1020

脫脂加工한 木材粉末을 고무用 配合劑로 使用하는 고무製品의 製造方法.

69-56 24(5)B512 187(69) 69. 3. 15

성형용 접착제 이치종 신장용 68. 10. 28 68-1130

클로로프렌과 잘 粉碎된 톱밥 黃粉末을 벤젠에 溶解시킨 接着劑.

69-65 25(1)A29 188(3) 69. 3. 31

합성수지에 香料를 부가시키는 방법 이승백 68. 9. 12 68-950

半溶融 또는 溶融狀態의 파라핀에 香料를 添加시키거나 吸收劑에 香料가 吸着된 것을 添加하여 急冷시켜 顆粒狀으로 한 것을 溶融된 合成樹脂에 添加하여 香料를 附加시키는 方法

69-67 25(1)C141.1 188(7) 69. 3. 31

합성증선의 제조방법 김창일 68. 7. 8 68-669

비닐아세트酸 單量體에 溶劑 및 重合開始劑, 可塑劑等을 添加시켜 풍선의 彈性을 維持하기 위하여 에스테르고무를 添加한 合成풍선의 製造方法.

69-69 30C52 188(13) 69. 3. 31

유화가능한 절상으로 된 연고기제의 제법 쇠스트(Co.) 西獨 66. 8. 12 66-657

에틸렌과 一般式 $R-CH=CH_2$ 를 갖는 비닐化合物의 共重合體 2~30 중량 %를 100°C의 뜨거운 적색 포화 탄화수소, 지방유, 액체포화지방알코올等을 溶媒로 使用하여 溶解시켜 얻은 溶液을 冷却시키므로서 절상

으로된 연고基材를 製造하는 方法.

69-86 39D211 189(33) 69. 4. 15

방수포장지 대화상사(주) 68. 12. 31 68-1457

크라프트지에 아스팔트를 舍浸시킨 중심지와 양표면지 사이에 아세트산 비닐 30%, 窖化綿 10%, 에스테레 10% 및 파라핀왁스 10%를 혼합한 乳劑를 塗布하여 二重 防水層을 형성하여서 된 방수 포장지.

69-87 24(5)B521 189(35) 69. 4. 15

포장지용 접착제 제조방법 대화상사(주) 68. 12. 31

68-1456

리그닌, 페놀樹脂 및 포르말린에 20% 가성소오다를 촉매 존재하에 90~97°C에서 2시간 동안 반응시켜 수지화 시키는 공지의 방법에 있어서 여기에 接着劑의 28~33%의 二黃化炭素를 통과시켜 가황하는 包裝紙用 接着劑의 製造方法.

69-108 25(7)C31 190(87) 69. 4. 30

재생고무를 주원료로 하는 차륜용 튜우브 제조방법 최의정 68. 11. 30 68-1288

再生고무와 少量의 新고무를 混合한 시이트狀의 混合物을 에어 백(air bag)에 말아 틀에서 減壓하고 다시 高壓空氣를 넣어 가황하여 再生 타이어 튜우브를 製造하는 方法.

69-111 25(1)C11.11 190(105) 69. 4. 30

올레핀 중합체의 열안정화법 내셔널 디스틸러스 앤드 케미칼(Co) 미국 67. 11. 14 67-996

올레핀重合體와 式(1)의 트리알킬페닐메르캅토 알킬렌亞燒酸鹽을 加하여 熱에 의한 올레핀重合體의 热安定化 方法.

69-112 25(1)C11 191(1) 69. 5. 15

올레핀중합체 안정제 조성을 내셔널 디스틸러스 앤드 케미칼(Co) 美國 67. 11. 14 67-998

히드로 카아본기의 C_{1-30} 個의 炭素 原子를 가진 히드로카아본, 메르캅토히드로카아본亞燒酸鹽과 카아본 블랙을 함께 添加시킨 olefin elastomer의 安定劑組成物

69-113 25(1)C11 191(9) 69. 5. 15


폴리올레핀 중합체 안정제 내셔널 디스틸러스 앤드 케미칼(Co.) 미국 67. 11. 14 67-997

C_{1-30} 個의 置換基를 碳化水素 또는 C_{11-27} 個의 알킬렌-脂肪族 카르복시酸에스테트인 2-置換티옥실릴렌과 카아본블랙을 混合한 폴리올레핀 重合體의 安定劑를 製造하는 方法.


69-118 16E45? 191(43) 69. 5. 15

니트로티아졸화합물의 제조방법 시바(Co.) 스위스

67.12.6(월 66.3.8) 67-1087(분 66-180)



의 화합물을 탈황화제의 작용중 또는 작용후 물로 처리하거나, 또는 산화제로 처리하여 일반식



의 니트로티아졸 화합물을 제조하고 염기성기 또는 산성기를 가진 상기 화합물로 부터 염을 제조하는 방법
상기 식에서 T는 5-니트로-티아졸릴-2-아미노기이고 R은 아미노기이다.

69-124 26(3)B144.1 191(77) 69.5.15

중합체 제조방법 내셔널 디스틸러스 앤드 케미칼(Co.) 미국 67.11.14 67-1001

블포화 有機單量體를 알핀觸媒下 디히드로벤젠의 모노알킬에테르, 디히드로나프탈렌의 모노알킬에테르, 디히드로나프탈렌의 폴리알킬에테르 및 이들의混合物등의分子量調節劑와 反應시켜 重合體를 製造하는 方法.

69-129 26(3)B114.1 192(13) 69.5.30

중합체 제조방법 내셔널 디스틸러스 앤드 케미칼(Co.) 미국 67.11.14 67-1000

블포화 有機單量體를 알핀觸媒下 重合할 때, 알릴벤젠, 알릴나프탈렌 및 할로겐原子가 直接 芳香族 核에結合된 할로겐化 芳香族 化合物 또는 이들의混合物등의分子量調節劑 存在下 重合하는 方法.

69-132 27C0 192(31) 69.5.30

신생가죽의 제법 이순직 69.2.13 69-132

천연가죽의 甲皮나 內皮를 가죽처리 후 가죽에 아크릴계 충전제 100부 이소부틸알코올의 침투제 300부, 물 300부의 혼합에멀션액을 헤비스프레이하여 건조후 다시 아크릴계 충전제 200부, 이소부틸알코올의 침투제 200부, 물200부, 암모니아수 0.02부로 한 배합액을 도포 건조하여 실리콘유도제 90부, cyclohexanone 20부로 스프레이하여 건조하여 접착제 스무스스크린 및 세무스크린을 접착시켜 100kg/cm² 60°C로 로울러 가공한 후 30°C 상대습도 30~50%에서 건조후 스크린수세 및 재건조하여 얻는 제법.

69-134 25(5)H41 192(41) 69.5.30

미공정 고무격리판 제조법 채정안 69.3.21 69-361

天然 또는 合成고무에 發泡劑를 混練하고 이를 시트로 한 加黃物을 加黃時 積層할 때 相互間에 Zero Gel 을 被覆 또는 充填하는 微孔性 고무隔離板의 製造方法

69-137 25(5)K127.1 192(49) 69.5.30

고무 또는 플라스틱시이트의 가공방법 맹춘기 68.

10.22 68-1112

로울러表面에 로울러材質의 熔融點보다 낮은 材質로被覆시키고 그 表面에 縱橫으로 微細孔을 形成시키고 여기에 軟化시킨 고무 또는 플라스틱시이트를 通過시켜 加黃 또는 셀화를 完了하고 冷却시킨 後 엠보싱 로울러로 뽑아 시이트表面에 가늘고 긴 웨브로 된 毛狀突起를 갖는 시이트의 加工方法.

69-141 101N2 69.5.30

합성수지제 표식을 부각제법 김주희 황석윤 68.8.3 68-789

合成樹脂板에 임의의 色彩로 文字 또는 圖形을 印刷하고 이를 高周波陰極이 連結된 金型板위에 올려놓고 文字 및 圖形部分만이 凹入된 압각금형에 高周波陽極을 連結하고 압각하므로서 合成樹脂板이 熔融되어 移積作用하여 圖形 및 文字가 突出되고 여타부분이 압압되어 壓印 평면부를 이루게 하므로써 文字 및 圖形의 입체부작성을 向上시키는 製造方法.

69-142 86(5)B2 192(75) 69.5.30

합성 콘크리트재 홍사천 68.7.9 68-675

100에서 정도로 粉碎한 규조토 微粒에 水性비닐乳劑와 시멘트를 물에 混合한 것으로 角板材나 블록등의建材를 成形 凝固함에 있어 合成纖維絲를 埋入하여 引張, 曲强度를 증대케 한 材料.

69-144 25(1)D3 193(1) 69.6.16

축을 겸한 수도미터용 플라스틱치자 황종섭 69.2.27 69-268

폴리에스테르에 푸란수지 5~20%와 帶電防止劑 0.05~0.1%로 조성한 合成樹脂로 된 「축을 겸한 수도미터용 플라스틱」 치자.

69-157 25(5)I21 194(1) 69.6.30

지대내부에 삽입한 폴리에틸렌 튜우브 용착기 제일지대공업(주) 69.3.22 69-367

運搬벨트 上部에 設置된 器體內部에 2個의 高周波電極을 裝置하여 이것과 水平되게 한 雙의 壓縮ロ울러를 設置하여 運搬벨트에서 連續되어 오는 紙袋의 內部 폴리에틸렌튜우브를 그 電極사이에 熔融하는 工程과 로울러로 壓縮하는 工程을 結合하여 시일링하는 紙袋內部에 插入한 폴리에틸렌 튜우브의 熔着機.

69-158 25(5)A3 194(5) 69.6.30

케미칼 엠보스 성형법 하익선 69.1.17 67-17

材料表面에 樹脂硬化抑制劑 또는 促進劑로서 임의의 무늬를 그리고 그 위에 경화성 수지를 塗布하여 경화여제에 혹은 경화촉진제에 의한 경화속도의 차에 의하여 경화성수지표면에 상기무늬와 같은 형상의 凹凸무늬를 形成시키는 方法.

- 69-161 24(5)B61 194(17) 69.6.30
도로표시판 부착용 접착제 제조법 태평양화학공업
 (주) 68.12.12 68-1365
 천연고무에 쿠마론인엔수지를 혼련하고 이에 스테아르산, 아연화, 피페리딘펜타 메틸렌디티오 카르바메이트, 메르캅토 벤조티아졸 및 페닐베타나프틸아민을 배합하여 이를 저비점 방향족 석유나프타에 용해하여 「A」 용액으로 하고 또 저비점 방향족 석유나프타에 화분파 아스팔트 및 알코올을 용해하여 「B」 용액으로 「A」, 「B」 용액을 혼합한 道路標示板 附着用 接着劑.
- 69-168 24(3)B82 195(1) 69.7.21
폴리스티렌 도료의 제조방법 유기십 69.3.12 69-319
 폴리스티렌의 성형폐물 또는 평균중합도 1,000을 초과하는 폴리스티렌으로 도료를 제조함에 있어서 원료 폴리스티렌에 0.1~0.5% 고무공업용 내림促進劑 또는重合抑制劑등을 복원방지제로 선택첨가하고 80~170°C에서 선택한 시간동안 강제연합 처리하여 스티렌-페진으로 한 다음 도료로 조제하는 폴리스티렌도료의 제조방법.
- 69-179 25(5)H501 195(67) 69.7.21
고무용 공성제의 제조방법 채경안 69.3.21 69-362
 含水 규산소오다에 포름알데히드와 암모니아 中性鹽 을添加하여 微孔이 貫通된 硬質 또는 軟質의 고무隔離板의 孔性劑를 製造하는 方法.
- 69-185 121A391 196(11) 69.7.30
메틸메타 아크릴레이트 모노머를 주재로하는 요철무늬단추의 제조법 고명환 68.10.25 68-1120
 공지의 방법으로 액상의 메틸메타 아크릴레이트모노머 또는 폴리에스테르를 主材로 하고 응고제를 가하여平板形態의 단추를 만들고 이를 押壓하여 凹凸을 형성하고 凸部를 切斷除去 후 재차 평판이 된 것을 加熱處理하여, 조각판으로 압압시의 凹面이 된部分이 팽창하여 凸部가 형성되게 하는 方法.
- 69-187 48D1 196(17) 69.7.30
직물을 지속성 방수제 이상용 69.3.28 69-401
 파라핀왁스 단독 또는 파라핀왁스와 生物性왁스를混合한 混合왁스를 織物用의 通氣性 拔水防水作用의主成分으로 하는 油液狀態의 拔水防水剤를 構成함에 있어서 混合왁스의 拔水防水作用의 耐久性을 造成하기 위하여 柔和剤의 主成分으로 炭素水 10~24의 脂肪酸 암모늄을 水溶液狀態로 하여 添加含有시키고 洗濯堅牢性 賦與剤로서는 親油性이 좋은 天然고무라텍스, 合成고무라텍스, 合成樹脂라텍스등을 選擇的으로 添加含有시켜서 組成된 防水剤.
- 69-188 13(7)B8 196(21) 69.7.30
중합체 입자 제조방법 이스트만 코탁(Co.) 미국
 67.3.15(66.3.16) 67-210
 최소한 1종의 중합체 입자를 반응용기속에서 용제와 혼합하여 중합체 물질을 용해시키기에 충분한 온도로 전기한 혼합물을 가압하여 가열하고 용제로부터 중합체들을 침전시키기에 충분히 낮은 온도까지 중합체 물질이 용해된 용액을 용기속에 가하여진 압력을 그대로 유지하면서 중합체가 침전되는 임계온도 부근에서 서서히 냉각하여 입자를 제조하는 방법.
- 69-193 30F371.2 197(15) 69.8.11
유기 티오시아네이트의 제조방법 버커만 라보라토리스(Incorp.), 美國 67.11.17 67-1019
R-C(=O)-C(=O)-N=C=S-CH2SCN
 2-메르캅토벤조티아졸,
 2-메르캅토벤즈옥사졸,
 2-메르캅토벤즈이미다졸
 또는 이들의 金屬鹽을 알코올性 溶液에서 클로로메틸티오시아네이트와 反應시켜 構造式과 같은 티오시아네이트를 製造하는 方法.
- 69-204 14E311 198(39) 69.8.20
카아본블랙 제조방법 콘티넨탈 카아본(Co.) 미국
 67.6.26(64.12.4) 67-534
 燃料가스를 巨 원통形 反應器속으로 注入하고 巨 원통形 反應器속으로 블랙 제조용 원료와 연소공기를 분사하여 연료가스와 연소공기를 발화하고 카아본 블랙 에어로졸을 생성하기 위하여 카아본블랙 제조용 원료를 열분해하고 배출물을 냉각한 후 배출물로부터 카아본블랙을 회수하는 방법에서 연료가스를 주입할 때 음과 에너지를 이용하여 연료가스와 조염가스가 와류 혼합되도록 하는 방법.
- 69-205 14E311.3 198(43) 69.8.20
카아본블랙 제조방법 콘티넨탈 카아본(Co.) 미국
 67.6.24(64.12.4) 67-529
 원통形인 1차 반응구역에서 계속적으로 연료가스와 연소공기의 혼합물을 형성하고 전기한 혼합물을 발화시키면서 그 속으로 카아본 블랙 제조용 원료를 분사하여 카아본 블랙 에어로졸을 형성한 다음 급냉하는 방법에서, 카아본 블랙 제조용 원료가 분사노즐에 부착된 공명기 켐에 의한 음과 에너지에 의하여 분사되도록 한 것.
- 69-206 14E313 198(47) 69.8.20
카아본블랙 웨릿 형성방법 콘티넨탈 카아본(Co.) 미국
 67.7.8 67-577

물을 사용하여 카아본 블랙을 펠릿으로 형성하는 속 쇠 펠릿 형성방법에서 펠릿 형성에 필요한 물의 일부를 예비 혼합실에 도입하고 계속 교반하여 시이드 펠릿이 형성되도록 한 다음 펠릿 형성기에서 펠릿 형성에 필요한 나머지 물 전부를 한꺼번에 가하거나 소량씩 가하면서 교반하는 방법.

69-208 24(5)D12 198(61) 69.8.20

펑크처 방지액의 제조방법 양광열, 김성도 69.4.24
69-543

수용성 합성수지인 폴리비닐 아세테이트, 알코올 아크릴산소오다 폴리비닐아세테이트에 멀린 50%와 물 20~37%, 50~10메시로 세분된 스폰지 고무粉末 및 고무粉末 15~20%를 혼합 교반하여 기포상태가 해소된 다음 글리세린 1~5%, 에틸렌글리콜 1~5%를 투가 교반하여 만들어지는 펑크처 防止液.

69-210 15F26 198(71) 69.8.20

일메나이트로 부터 이산화티탄을 제조하는 방법 (제)
한국과학기술연구소 69.2.27 69-270

일메나이트鎳에 水酸化나트륨을 1:1의 몰비로 加하여 500~700°C에서 20~150分 加熱한 다음 10~40%의 點은 黃酸으로 溶解시키고 加水分解하여 酸化티탄을 製造하는 方法.

69-215 14E313 199(15) 69.8.30

카아본블랙 펠릿 제조장치 콘티넨탈 카아본(Co.) 미국 67.2.25(65.3.26, 원 66.3.5) 67-165(원 66-173)

수평으로 배치된 원통형 카아본 블랙 펠릿 형성기의 상류단에 카아본 블랙 분말 공급장치를 연결하고 카아본 블랙 분말 주입구에 인접하여 하류단쪽으로 오일 공급장치와 용제 분사장치를 부착하여 카아본 블랙이 유기 용제와 혼합되기 전에 오일과 혼합되도록 하고 펠릿 형성기의 하류단에 형성된 펠릿 배출구의 하방에 전조기를 부착한 제조장치.

69-216 14E313 199(19) 69.8.30

카아본블랙 펠릿 제조방법 콘티넨탈 카아본(Co.) 美國 67.6.26 67-541

豫定量의 카아본 블랙과 酸化亞鉛을 얻을 수 있는 物質을 附加·混合한 다음 이를 濕式環으로 形成하는 方法.

69-249 27E21 202(11) 69.9.30

인조피혁용 기모의 수지가공방법 양만숙 69.3.22
69-366

우레тан폴리프리폴리머, 폴리우레탄 또는 아크릴수지 등의 접착성 수지에 용제를添加하여 된 공지의 수지 액을 점도 1,500~2,000cPs로 조절하고 이것을 표면층에 도포한 후 회전로을 또는 환인닥터나이프로서 표면

층의 수지액을 기모부속에 일부 압입한 다음 40~60°C의 온도에서 2~4분간 예비 열처리하고 다시 토울로서 압압하여 기모부 뿌리 가까이 까지만 수지액이 처리되고 생지십부에서는 수지액이 처리되지 않도록 핵과 동시에 수지액이 처리된 기모층을 평활하게 되도록하는 方法.

69-254 42A422 202(29) 69.9.30

폴리에스테르 중합체의 분립체 건조장치 선경화선
(주) 68.12.7 68-1330

粉粒體를 結晶화시킨 후 乾燥시키는 垂直 充填乾燥筒에 있어서, 乾燥筒의 하방에 乾燥筒을 가로질러 다수의 돌기를 가진 回轉軸을 設置하는 폴리에스테르 重合體의 粉粒體 乾燥裝置.

69-257 27(5)B0 202(45) 69.9.30

고무저퍼의 특수 코팅방법 김용주 69.4.11 69-473
고무表面에 黏은 알칼리溶液과 알코올混合液으로 고무 밀칭의 우레탄 塗布方法.

69-274 84G61 204(13) 69.10.30

방험재 양만숙 68.10.15 68-1081

彈性材로 構成된 支衝部의 前端部에 鐵板을 埋設하거나 또는 內面에 添設한 受衝部를 形成한 防舷材.

69-280 14E311.22 205(1) 69.11.10

오일블랙 제조장치 콘티넨탈 카본(Co.) 미국 65.10.22 67-282(65-810)

상류 단부가 나팔상으로 형성된 원통형 2종 반응관으로 형성되고 그 선단에 원료 분사장치가 부착된 오일 블랙 제조장치로서 내부 반응관 외주벽에 가연성 가스 예열판을 나선상으로 원착하여 그 일단은 내부 반응관의 상류단에 다수의 배기공이 천설된 공기 분산판에 연결하고 반대단은 플래쉬 텅크의 가연성 가스 배출관에 연결하여 플래쉬 텅크의 측면에 원료 주입구와 배기공이 천공된 가연성 가스 공급관을 텅크 내부까지 삽입하고 플래쉬 텅크의 저면에 부착된 원료 배출관은 반응기 상류단에 부설된 원료 분사장치에 연결한 것.

69-286 24(3)C21 206(1) 69.11.20

비닐계 선저도료 신양일 69.7.7 69-887

Mg. Te 粉末을 添加하여 製造하는 비닐系 船底塗料.

69-287 25(1)C121.11 206(3) 69.11.20

폐품수지로 된 어상자 및 식품용 상자 제조방법 이종래 69.7.2 69-863

廢品樹脂 요소수지 및 王겨 글라스纖維가 補強된 폴리에틸렌 태래프탈레이트를 添加하여 押出成形함에 있어서 예폭시화된 공기를 가루 고루, op-왁스등을 添加하여 組成하고 160~180°C에서 押出機로 成形製造

되는 廢品樹脂로 된 魚箱子 및 食品用 箱子.

69-290 25(5)M0 206(9) 69.11.20

롤드에 의한 인조파일 제조방법 한정호 69.5.23
69-666

PVC 40~60%, 可塑劑 60~40%, 安定劑 10%의 混合體에 이미 180°C로 加熱된 롤드를 넣어 그 표면에 被膜을 形成시키고 이를 다시 加熱成形爐에 넣어서 180°C에서 20분간 加熱成形시켜 剝離한 후 冷却시켜서 된 製造法.

69-300 42A2 207(1) 69.11.29

피브릴화(fibrillated)된 기포성 폴리프로필렌 섬유의 제조방법 세라니아즈(Co.) 미국 67.9.12 67-778

폴리프로필렌樹脂와 發泡劑의 溶融混合物을 押出한 後 “어汰뉴에이션”(attenuation)하기 전에 抎出物을 急冷槽 속에서 樹脂의 유리轉移溫度 이하로 冷却시키거나 또는 抎出한 뒤 피브릴화(fibrillation)가 完了될 때까지 抎出物을 樹脂의 유리轉移溫度 이상으로 維持하는 피브릴화된 폴리프로필렌纖維류의 製造方法.

69-302 25(9)B02 207(15) 69.11.29

팔목시계용 방수고무 팩킹제 과승협 69.7.30 69-996

고무배합 물질에 加黃促進 및 탄력증강제인 디오카르바민산 테루루를 첨가하여 150°C, 40LB 압력에서 50분간 加黃할 때, 크실렌 600부에 용해된 염소화고무와 염소화 파라핀(40%)을 중량비로 3:1되게 첨가한 팔목시계용 防水고무 팩킹제.

69-307 95E209 207(35) 69.11.29


합성수지제 탄환 제작방법 이태율, 이경문, 김남수, 안영일 68.4.25 68-370

재생可能한 廢彈皮를 選別하여 雷管을 拔取한 후 치수조정기에 插入 프레스하여 規格品 弹皮의 外徑으로 환원하고 이로 인하여 伸張된 입 및 목부분을 切斷한 후 應力除去를 위해 燒鈍하여 재생彈皮를 얻고 여기에 弹丸成形機에서 射出成形된 弹丸을挿着하는 方法

69-308 25(1)C111 207(39) 69.11.29

올레핀중합체의 안정화방법 내셔널 디스틸러스 앤드 케미칼(Co.) 美國 67.12.28 67-1159

다음 構造式과 같은 化合物을 올레핀重合體에 含有 시킨 올레핀重合體의 安定化方法.



69-311 25(5)A3 208(3) 69.12.15

합성수지판에 입체화문을 형출하는 방법 김동린

68.7.9 68-676

PVC 또는 아세트산비닐에 가소제와 溶劑 및 전주안료와 顏料를 配合시켜 薄板狀의 시이트로 만들고 다시 세설편상으로 절단한 것을 압용기 속에 흡입하여 110~130°C로 가열시켜 박판으로 만든 것을 설편상으로 박절시켜서 PVC판위에 열압착 시킨 것을 중간막으로 양면에 無色 透明의 合成樹脂板을 接着劑에 의거 押壓시켜 現出하는 方法.

69-321 27E23 209(21) 69.12.29

합성피혁 제조방법 덕성화학공업(주) 69.3.4 69-292

직포 또는 부직포의 기모면에 폴리우레탄 擬革을 제조함에 있어서 기모면에 아크릴수지의 共重合物을 기모층 일부에 도포 침투시키는 예비처리층을 형성하는 方法.

69-324 42GO 209(31) 69.12.29

가발용 합성섬유의 제조방법 김태식 69.7.25 69-959

가발용으로 적당한 합성수지, 용제, 안료, 안료용제, 소염제로서 산화티탄등으로 된 공지의 원색염색 용액에 방염제와 정전기 방지제를 첨가시킨 것을 가발용 합성섬유 방사원액으로 하고 이것을 두개의 원형방사구가 상접하여 있는 방사구로 부터 방사함으로서 단면이 8자형을 가진 가발용 합성섬유를 제조하는 방법.

69-326 28D13 209(39) 69.12.29

조각무늬 목판의 가공방법 윤석규, 윤여홍 69.5.30 69-1027

木製薄板을 각 薄板의 纖維方向이 서로 直交되게 多層으로 積層할 때에 각板間에 熱硬化性 合成樹脂의 水溶性 接着劑를 塗布 添加하여 任意의 彫刻 金型에 놓고 100~150°C의 温度下에서 加熱 壓着成形하는 方法.

69-328 27E23 209(45) 69.12.29

모조피혁의 제조방법 양만숙 69.1.25 69-110

이형지, 합성수지필름 또는 가공포의 박리재 위에 수지액으로 도포피막층을 형성하고 페막층에 절착제를 도포하고 기모생지를 압착시켜 가열 견조하는 방법.

69-331 25(5)F2 209(57) 69.12.29

원심력을 이용한 대형 플라스틱 용기 제조방법 이춘복 69.5.16 69-632

플라스틱粉末이 投入된 容器를 前後上下로 回轉시켜 면서 加熱하고 遠心力を 利用하여 鐵板容器內部에 均一하게 密着시켜서 成形하고 이를 冷却하는 大型 플라스틱容器의 製造方法.

70-17 131A12 210(69) 70.1.31

인조석 로울러의 제법 김용주 69.4.10 69-468

天然고무와 同量의 石英砂를 混合하여 시이트를 만 들고 接着劑를 塗布한 鐵心에 말아서 壓縮成形하는 方法.

70-32 122C35 210(157) 70.1.31

발포 비닐슈즈 제조법 김호신 69.7.26 69-969

발포제 첨가 PVC를 사출성형후 5~30초 空氣冷却 시킨후 바닥 金型을 필요한 거리만큼 띠어 바닥部分의 内面만을 발포하여 製造.

70-33 133A313 210(159) 70.1.31

튜우보령 결밀착 병마개 제조방법 조승렬 69.7.24 69-951

메탄올에 加水하여 細 석시키고 에테르를 각각 1:1 배율로 少量씩 混加하여 變性알코올을 만들어 camphor 를 添加, 完全溶融시킨 캠페알코올을 만들어 必要에 따라 色素를 加하고 硝酸含有量 7~11%의 칠화면을 교반하면서 加하여 泥狀의 混合物을 얻어 튜우보령 成型機에 注入하는 方法.

70-44 48D93 211(49) 70.2.21

아크릴사의 점날염 후처리방법 한일합섬유공업(주) 69.4.16 69-503

點捺染된 아크릴系의 表面에 로단암모늄, 로단칼륨, 로단나트륨, DMF, 鹽化亞鉛 알킬렌카르보네이트 및 壓酸등으로 構成된 아크릴로니트릴單量體의 溶劑中에서 選擇된 것을 噴霧處理한 後 10~80°C에서 數分間處理한 다음 冷却·硬化시켜 處理하는 方法.

70-51 116B9 211(87) 70.2.21

윤광성 전사지 잉크의 제조방법 변고진 68.9.21 68-994

PVC 6과 아세트酸비닐 1로 構成된 共重合體, 가루 나바 와스 및 乾性 植物油를 適當한 比例로 混合하고 니트로벤젠, MIBK, 아세톤, 크실렌 등의 溶劑로 80~100°C에서 加熱溶解한 後 放冷하여 얻은 透明液體에 染料 또는 風料를 적당량 가하여 얻어진 轉寫잉크를 紙나 유산지의 光擇面에 文字 또는 圖形을 印刷하고 乾燥前에 페놀樹脂 B型 粉末을 撒布하여 被轉寫體에 轉寫시키는 잉크의 製造方法.

70-52 122C331 211(89) 70.2.21

가죽구두에 고무창을 접착하는 방법 이종우 69.8.14 69-1077

多孔性 不織板으로 된 중창을 媒介體로 하여 가죽구두 底面에 고무창을 加黃과 同時に 接着하는 方法.

70-63 65A18 212(79) 70.3.16

합성수지제 경량파이프 이춘근 69.10.1 69-1283

파이프 內徑에 同等分으로 한 連接面과 隔壁面을 形成한 金屬 折曲板을 隔壁面이 서로 잇대이도록 수장한

파이프.

70-82 24(5)C2 214(21) 70.5.4

평크 방지제 이근상, 강문준 69.8.11 69-1051

微細分한 纖維類(마퍼, 화학섬유), 해초액 타екс, 石綿으로 조성된 공지의 평크방지제에 젤라틴, 콘스탈아치, 탄산칼슘을 첨가한 것.

70-83 27E23 214(23) 70.5.4

의학의 제조법 대양화성(주) 69.9.27 69-1272

유연한 메티야스 基布層에 발포 PVC 층을 접착시키고 이 발포 PVC 층위에 우레탄 프리폴리머를 주성분으로 하는 접착제를 도포 전조한 다음 아크릴 수지용액을 도포하여 전조하는 方法.

70-84 27E23 214(25) 70.5.4

강인성 의학제조방법 대양화성(주) 69.9.27 69-1274

카프로락탐을 용융하여 시이트상으로 사출하고 이것을 신연한 시이트를 우레탄 고무층과 아크릴수지층 사이에 접착시키는 方法.

70-90 48C231 214(51) 70.5.4

방직용 분말상 호료 69.8.13 69-1066

해조분말과 전분을 主原料로 하고 여기에 結合劑로서 젤라틴, 폴리비닐알코올, 아라비아 고무등을 添加하고, 기타 級소粉末을 渗透剤로 界面活性剤를, 乳化剤로, 파라핀粉末 또는 牛脂粉末을 柔軟剤로 添加한 糊料.

10-93 57C0 214(59) 70.5.4

전기 화학장치 리이조나(Co.) 미국 68.2.19(67.2.20) 68-163

발수성 플루오르카아본重合體 또는 실리콘고무 및 이들의 完全混合物로 構成된 觸媒物質에 接觸시킨 非燒結 폴리테트라 플루오르에틸렌 막으로 構成된 電極과 이를 이용한 電氣化學裝置.

70-98 94A237 214(89) 70.5.4

석고봉대 제조방법 오영근 69.9.22 69-1247

황산칼륨 1.5~3%, 鹽化칼슘 8~9% 및 水和性 鹽 산칼슘 89~88% 比率로 混合한 것을 水溶性樹脂 및 有機溶剤를 混合, 溶解, 塗布, 乾燥하여 그 위에 메틸셀룰로오스 或은 카르복시메틸셀룰로오스 또는 에틸렌글리콜을 敷布하여 製造하는 方法.

70-100 116B9 214(99) 70.5.4

위조수표 감별용 잉크 제조방법 배운형 69.2.21 69-233

아마인油에 카아본블랙 및 탄산칼슘을 混成한 제 1液과 아마인油에 루모제 엘 레드 오렌지(Lumolgen L

Red Orange)^c 融光顏料를 添加고 반한 제 2 液을 混成 하고, 이에 별도로 적당량의 화석제로 보일油를 添加한 製造方法.

70-101 118B3 214(101) 70.5.4

템페라 화용화구 남정도 69.6.12 69-759

탄산칼슘, 황산바륨, 아연화 및 수산화알루미늄으로 된 체질안료에 착색안료를 혼합하여 화구를 조성하는데 있어서 글리세린과 아라비아고무 및 물을添加하여 붉은 반죽상으로 조성한 화구.

70-115 24(3)B71 215(55) 70.5.30

칠기 성형물의 제조방법 김천수 69.11.27 69-1554
옻, 캐슈어 칠과樹脂性 結合劑의 混合으로 이루어진 2mm 이하의 투밥을 主材로 한 基材 성형물을 미리 윗칠이 塗布되고 자개가 가부착된 임의 金型에 일정량投入하여 약 1시간 동안 135~160°C, 100~150kg/cm² 상태하에 유지시켜 이를 잠시 冷却後 離型하여 얻어진 칠기이 필요하면 재차 윗칠을 塗裝하여서 칠기 成型物을 製造하는 方法.

70-124 65A2 215(173) 70.5.30

직포로 된 합성수지 파이프의 제조방법 하재홍 69.12.30 69-1690

纖布테이프와 合成樹脂테이프를 層狀으로 수겹 卷着하여 이를 加熱하므로서 職布테이프 상호간이 接着되어 파이프를 形成시키는 方法.

70-125 86(5)B14 215(177) 70.5.30

죽재 전개 무늬부판의 조성방법 임인규 69.6.5 69-726

竹管에서 切取된 박막의 圓筒形 竹板을 加熱 展開하여 耐水性 樹脂板에 부착하는 方法.

70-128 122C35 215(189) 70.5.30

탄력성 비닐신의 제조법 정호운 68.9.2 68-913
가소제와 가황 축진제 등 고무용 配合劑 및 合成樹脂用 配合劑를 혼련하여 신발을 成形하는데에 폴리염화비닐과 아크릴로니트릴부타더엔 共重合體 및 스티렌부타엔重合體로 50~250:100:5~90의 범위내에서 임의 배합 혼련한 고무樹脂組成物로 成形하는 方法.

70-136 24(3)C9 216(31) 70.6.22

혹판도료의 제법 강귀남 69.10.22 69-1384

고파루 고무 60%를 180℃에서 분쇄하고 석고 20%, 탄산칼슘 20%와 같이 아세톤에 혼합 전조후 다시 180℃에서 분쇄하는 제 1 공정과 아세트산비닐수지 40%, 염화비닐수지 30%, 폴리에틸렌수지 30%를 70°C에서 혼련하는 제 2 공정과 제 2 공정에서 얻은 혼합물 65%에 제 1 공정에서 얻은 분말 35%를 가하고 여기에 緑色顏料와 아마인유를 가하면서 가열 교반하는 제공정

을 결합시키는 黑板塗料의 제법.

70-162 26(3)C111 217(43) 70.7.30

에틸렌-비닐아세테이트 공중합방법 내셔널 디스틸러스 앤드 케미칼(Co.) 미국 67.11.14(66.11.16) 67-1002

에틸렌과 비닐아세테이트 混合物을 密閉된 反應器에서 遊離基含有共重合 觸媒와 溶媒下 93~260°C, 10000~45000psi에서 反應시켜 50重量% 以上의 비닐아세테이트를 含有한 에틸렌-비닐아세테이트의 共重合方法

70-163 25(5)P1 217(49) 70.7.30

합성수지제 인조목재 제조방법 이종승 69.10.30 69-1432

合成樹脂에 發泡劑를 加하여 板狀으로 押出시키면서同一 方向으로 回轉되는 2双의 로울러 위에서 卷取하는 人造木材의 製造方法.

70-178 86(6)B3 217(197) 70.7.30

성형 건재의 제법 김상길 68.4.8 68-306

폴리스티렌 또는 同樹脂의 廉品을 有機溶劑로 溶解한 樹脂溶液을 구멍 탄재에 混合吸收시킨 混合物 중에 부틸아세테이트를 添加하는 製法.

70-191 25(5)M3 218(57) 70.8.20

유심 합성수지 호오스관의 제조방법 김봉희 69.9.8 69-1185

硬質 押出機의 軟質 押出機 노즐管을 相互直角으로 裝置하고 다이의 옆에 設置하여 다이 出口로 부터 軟質 合成樹脂 內部에 硬質合成樹脂 보강심이 埋入된 帶狀 合成樹脂物을 押出하여 自轉棒 周圍에서 卷廻形成되게 하고 몰랭크에서 回轉하여 製造되는 유심 合成樹脂 호오스管의 製造方法.

70-214 25(1)A121.1 219(67) 70.9.10

수성 폴리에틸렌 라텍스 제조방법 내셔널 디스틸러스 앤드 케미칼(Co.) 미국 67.12.28 67-1160

폴리에틸렌 100部當 0.5~25部(重量比)의 乳化劑와 10~100部의 挥發性인 不活性 有機溶液을 軟化시켜 生成된 粒子를 라텍스로 溶出시켜 球形을 形成시키기 알맞는 粒子의 水性 폴리에틸렌 라텍스를 製造하는 方法.

70-216 25(5)D5 219(89) 70.9.10

직포에 의한 압압식 엠보스 가공방법 전양화학공업(주) 69.9.9 69-1195

150°C의 蒸氣로울러의 表面에 3個의 고무로울러를 固定시키고, 起伏무늬를 만들고자 하는 열가소성 合成樹脂를 蒸氣로울러와 토울러 사이에 押入 軟化시키고 起伏무늬가 配列된 織布를 合成樹脂의 表面에 押壓시켜 加熱器에 通過시켜 이를 半熔融 또는 加黃되어 織布에 浸透되어 토울러에서 織布를 分離시켜 起伏무늬를 合

成樹脂의 表面에 形成하는 押壓式 엠보스 加工方法.

70-222 48D9 219(141) 90.9.10

아크릴릭 에멀션에 의한 직물의 발포성 수지가공방법
한일합섬첨유공업(주) 70.2.25 70-297

아크릴레이트 및 그 誘導體를 主成分으로 하고 여기에 接着劑로 트리페닐-메타아크릴레이트와 發泡觸媒로 스테아르酸 암모늄과 架橋劑로 에틸글리콜 디메틸 아크릴레이트를 添加하여 組成된 아크릴 에멀션을 織物에 塗布하여 發泡시킨 樹脂加工方法.

70-223 48D9 219(145) 70.9.10

발포성 아크릴릭 에멀션을 직물에 도포하는 방법 한일합섬첨유 공업(주) 70.2.26 70-304

드럼식印刷機나 로울러식 積層機에 의하여 織物의一面에 아크릴에멀션의 樹脂液을 塗布함을 제1工程으로 하고 이 工程을 經由한 樹脂液層이 形成된 織物을 드럼에捲回하여 針群이 部分的으로 植設된 핀로울러와의 接觸面에서 樹脂液層이 部分的인 브터싱을 받게 한 다음 押壓로울러에 의하여 樹脂液層을 押壓시킴을 제2工程으로 이루어진 塗布方法.

70-229 8A151 220(1) 70.10.20

부자의 제조방법 강명희 69.6.9 69-72

부로 要求하는 크기의 浮子의 外形을 만들고, 삽입구를 이용하여 고무볼이나 軟質鹽化비닐 樹脂球를 삽입한 후 壓縮空氣를 넣어 팽창시키고 不飽化 폴리에스테르 樹脂로 硬化시키는 方法.

70-235 14E311 220(23) 70.10.20

폐품고무를 이용한 카아본블랙의 제조방법 김용진
이성태 69.3.25 69-378

폐품고무의 세절분말을 가압 공기로 전류통에 투입하여 전류온도 600~700°C에서 급격히 전류후 열분해통에서 열분해 및 불완전 연소시키고, 응결실에서 불순물을 냉각 제거하고 전조실에서 카아본블랙을 침강 가열하여 수분 및 휘발분을 제거하는 방법.

70-242 22E113 220(57) 70.10.20

합성 슬레이트 이석오 70.1.7 70-18

押出成形, 프레스成形等으로 形成되는 폴리에틸렌슬레이트에 있어서 難燃劑에 의하여 耐火性를 增進시킨 乾燥木粉과 폴리에틸렌을 약 1:1의 重量比로 混合한 것에 着色劑 및 기타 補助劑를 添加하는 合成슬레이트.

70-243 24(3)C94 220(59) 70.10.20

용융 접착형 도료 권오현 70.4.9 70-519

발레인화松脂를 펜타에리트리톨로 에스테르화한 硬化樹脂 10부에 부틸아크릴레이트, 메틸메타아크릴레이트, 스티렌 및 메타아크릴산의 4원 공중합체로 된 아크릴릭 공중합체 2부를 架橋反應시킨 展色劑와 지방

산 펜타에리트리톨 에스테르 2부에 안료, 석분 20부를 혼합하여서 된 熔融接着形 塗料.

70-244 24(3)C9 220(61) 70.10.20

슬레이트용 스티렌레진 도료 김상길 70.2.3 70-187
방향족 탄화수소 13~15ℓ 용량부에 스티렌레진 3~4kg 중량부를 용해한 용액에 1/100~25/100 용량부의 부틸아세테이트를 첨가한 슬레이트용 스티렌레진 도료.

70-245 24(7)A2 220(63) 70.10.20

의장용 무늬를 형성시키는 방법 곽준상 70.3.19

70-414

아크릴 에멀션 展色劑를 먼저 바르고 알루미늄 실리케이트, 석회, 실리카, 천연석고, 규산소오다 및 소탕의 濕潤劑를 첨가한 물로서 페이스트 상태로 조제한 것을 주성분으로 하여, 임의의 着色안료를 첨가 취부하여 형성되는 입체감 있는 이색 반점의 壓縮무늬를 형성시킨 다음 메타아크릴 에스테르 폴리머를 주전 색제로 한 보호피막을 도포하여 이음새 없는 의장용 무늬를 형성시키는 방법.

70-246 24(5)D1 220(65) 70.10.20

스탈페스 파이프 접속용 시일링테이프의 제조방법

동일고무벨트(주) (주) 세진사 70.2.20 70-274

부틸고무 160부와 디큐밀퍼옥사이드 3부와 황 0.5부를 냉로울터에서 혼합하여 1차 혼합물을 얻고 이를 옐로울터에서 혼련시킨 후 이에 활석 50부, 젤토 150부, 황 0.5부 및 산화티탄 5부의 2차 혼합물을 가하여 혼련하고 로울터 온도를 낮추어 카아본블랙 40부, 아스베스토스분 7부, 피혁분 5부, 광물성고무 3부, 파라핀오일 3부 및 菜種油 2.5부의 3차 혼합물을 첨가하여 혼련하는 스탈페스 파이프 接續用 시일링테이프의 제조방법.

70-247 25(7)B0 220(67) 70.10.20

고무표면에 자동입체화문 생성방법 곽병길 69.12.22 69-1657

未加黃고무의 表面에 彩色한 花紋의 고무풀을 塗布하여 收縮과 凝集에 의한 自動立體花紋의 生成方法.

70-248 25(1)A121.1 220(71) 70.10.20

이소프로필 알코올 용매속에서 아크릴산 에스테르 공중합물 나트륨염 합성물의 제조법 박정계 70.2.2 70-184

30~35부의 MMA, 7~15부의 부틸아크릴레이트 및 5~12부의 아크릴酸을 0.6부의 벤조일 퍼옥사이드 存在下 50부의 IPA 溶媒에서 4~5時間 反應시켜 生成된 重合體를 4.0~5.0부의 水酸化 나트륨 水溶液으로 30~50°C에서 約 40分 反應시켜 IPA에서 아크릴酸에스테르 共重合物의 나트륨鹽을 製造하는 方法.

(다음호에 계속)