

<번역論文>

Alumina 被膜의 構造와 發色에 關한 研究(I) *

高橋俊郎 **

1. 緒言

日本에 있어서 알루미늄製品의 生產量은 거의 100 萬ton台를 돌파하여 머지않아 200 萬ton에 达할 氣勢에 있다.

從來 알루미늄이 腐蝕이 잘 안되는 金屬이라는 것은 잘 알려져 있으나 그 表面을 處理하지 않은 그대로 使用하고 있는 例는 極히 드물다. 알루미늄製品은 그 用途에 따라 어떠한 表面處理 — 塗裝, 鍍金, 化學被膜, 陽極酸化處理 等一가 實施되고 있다. 따라서 요즘과 같이 알루미늄이 여러 分野에서 사용되게 된 背景에는 表面處理技術의 向上에 그 공이 크다고 해도 과언이 아니다.

알루미늄製品은 通常 機械的前處理, 化學的前處理 및 電氣化學的前處理에 의해 表面이 調製되고 그다음 거의 대부분이 陽極酸化處理가 實施되고 있다.

陽極酸化處理法은 알루미늄防蝕法의 中心을 이루고 있고 그 種類도 各樣各色이다.

이 알루미늄陽極酸化處理法은 電解質의 種類에 따라 다음의 2 가지로 大別할 수가 있다. 즉 電解液中에서 電解反應에 의해 生成된 酸化被膜의 두께가 電解時間의 增加에 따라,

(i) 被膜이 生長하는 것

(ii) 極히 生長이 미미하거나 生長하지 않는 것 등의 2種類로 나눌 수 있다.

* 本論文은 11월 23일 本工學會 定期總會 및 學術發表會 時 “Al 陽極酸化被膜의 發色機構와 새로운 陽極酸化法”이란 演題下의 特別講演 한內容으로 앞으로 4回에 걸쳐掲載할 豫定임.

** 日本輕金屬工業(株) 取締役研究開發本部長

(i)에 屬하는 것은 일반적으로 增厚性被膜이라고 불리우고 그 電解質로서는 黃酸, 蘆酸, 鎳酸, 크롬酸 등이 使用된다. (ii)에 屬하는 것은 絶緣性被膜이라 불리우고 電解 condenser 등에 使用되고 있다. 이의 電解質로서는 봉산, 봉산암모늄, 구연산등이 使用되고 있다.前述한 2種類中 工業的으로 大量處理가 되고 있는 防蝕法은 (i)에 屬하는 增厚性被膜의 主成을 수반하는 것이다.

增厚性被膜에 關한 陽極酸化法은 1923年에 日本의 鯨井・植本¹⁾의 兩氏가 蘆酸溶液中에 알루미늄을 陽極으로 하여 電解酸化하여 이것을 耐熱性의 絶緣物로 利用한것이 그 始初이다. 다음에 英國의 Bengough 와 Stuart²⁾가 크롬酸溶液中에서 被膜을 生成시켰다. 그結果 이 被膜生成法이 듀랄루민의 表面處理法으로서 가장 좋기 때문에 航空機部品 및 精密機械部品등의 防蝕法으로서 급速히 世界各國에서 注目하게 되었다. 한편 이들의 알루미늄陽極酸化被膜이 耐磨耗性과 耐蝕性에 優秀하므로 陽極酸化處理法이 알루미늄防蝕法의主流가 되었다. 處理量은 겨우 겨우 조금씩增加해 오다가 특히 알루미늄押出機의 開發로 그에 따른 창틀샷시를 主体로 한 建築用材에의 反應으로 用途가 急激히 拓大하였다.

現在 開發되어 있는 各種 陽極酸化法中 가장 大規模로 實施되고 있는 方法은 黃酸을 主電解質로 한 電解系로서 生成되는 酸化被膜이 無色透明으로 알루미늄素地의 色調가 그대로 製品의 色調가 된다. 上記한 바와 같이 이들의 被膜은 단지 防蝕效果를 내는데 지나지 않았으나 最近의 傾向으로는 防蝕效果만이 아니고 被膜을 여러 가지 色調로 發色시킨 裝飾的効果가 要求되며 之에 陽極酸化法을 利用한 알루미늄의 發色法은

- (i) 電解発色法
- (ii) 電解着色法
- (iii) 電気泳動着色法

으로 大別된다. (i)의 發色法에는 2種類가 있다. 그 하나는 알루미늄中의 合金成分을 利用하여 發色시키는 合金發色法³⁾으로 알루미늄材料中에 Cr Si, Mn 및 V등의 合金元素를 添加함에 의해 여러가지의 色이 얻어진다. 그러나 그 反面 合金의 鋸造, 加熱, 展伸加工 및 热處理등의 工程上의 相異에 따라 被膜의 色이 變化함으로 色을 맞추기가 어렵다고 하는 缺點을 갖고 있다. 合金發色法에 의한 發色機構는 金屬組織의 影響을 強하게 받고 發色을 左右하는 것은 固溶体와 共晶 및 材料에서 析出하는 合金元素이다. 合金元素가 固溶体로 되어 있는 部分은 色이 오르지 않으나 이것이 共晶이 되면 色이 붙고 다시 合金元素가 析出하면 매우 진한 發色이 나타남을 알 수 있다.⁴⁾

合金元素가 析出하여 發色하는 原因은 析出部分에 電流가 通하지 않으므로 被膜中에 微細한 合金元素가 떠있게 되는 形態가 되어 外部로부터의 光線을 屈折散亂 및 吸收하여 濃色化하기 때문이다.⁵⁾ 代表의 原因으로 Al-Si合金이 있다.⁶⁾ 特히 遷移金屬이 合金元素로 되어 있을 때에는 때에는 이들의 元素가 움직이기 쉬운 電子를 갖고 있으므로 可視光線을 吸收하기 좋아 被膜中에 微量이라도 含有되어 있으면 發色한다.

電解發色法의 또 다른 하나는 電解液組成의 特徵을 利用해서 發色시키는 方法으로서 有機酸을 主体로 한 電解液을 사용하는 方法이다. 主要한 電解質로서는 모노칼본酸, 디칼본酸, 옥시모노칼본酸, 옥시디칼본酸등과 같이 鎮狀化合物 및 슬포살질산, 페놀슬론산등과 같은 炭素環狀化合物의 2가지로 分類된다. 또 有機カルボン酸에 의한 實驗結果에 의하면 마론酸, 酒石酸, 구연酸 및 蔗酸의 각각 單獨浴으로부터 均一한 發色被膜이 얻어진다.⁹⁾¹⁰⁾ 그리고 有機슬론酸의 一種인 푸라비안酸으로부터 黑色의 發色被膜이 얻어지고¹¹⁾ 糖類의 中間生成物인 필린酸으로부터 灰色의硬한 被膜이 얻어진다고 한다.¹²⁾ 그러나 일반적으로 有機酸의 單獨浴에서는 均一한 發色被膜이 얻어지기 어려우므로 混酸에 의한 發色被膜이 開發되어 있다. 그 代表의 原因은 슬포푸탈-黃酸, 슬포살질산-黃酸, 슬포살질酸-마레인酸등이 있다. 이들의 混酸浴을 使用해서 暗灰色으로부터 青銅色에 이르는 發色被膜이 얻어진다.¹³⁾ 그리고 有機カルボン酸-

¹⁴⁾ 蔗酸 脂肪族有機酸 - 슬파민酸 - 黃酸 등의 系에서도 여러가지 發色被膜이 얻어진다. 그러나 發解發色被膜의 發色機構에 관해서는 決定的인 見解는 確定되어 있지 않으나 다음과 같은 事項이 알려져 있다. 즉

- (a) 有機酸의 폴리마化¹⁶⁾
- (b) 有機酸의 酸化物 또는 還元物¹⁶⁾
- (c) 被膜의 格子缺陷狀의 空間에 드롭된 (머무른) 不對電子¹⁷⁾
- (d) 混入有機酸과 被膜의 相互作用¹⁸⁾
- (e) 구릿시매트릭스에 드롭된 有機의 라디칼¹⁹⁾ 등이다.

(f) 被膜의 結晶 構造²⁰⁾

(ii)의 電解着色法의 特徵은 發色을 2段階로 나누어 行하는 것이다. 第1段階로서는 黃酸等에 의해 被膜을 生成시키고 第2段階로서 여러 가지 金屬鹽을 電解液中에 交流電解하여 發色시키는 것이다.

電解着色法의 發色機構는 被膜의 微細孔中에 金屬 또는 그 水酸化物 또는 그 酸化物를 析出시키면 析出物質은 主로 微細孔의 밑의 배리어層에 가까운 곳에 集中的으로 分布하여 이것이 發色의 原因이 된다고 한다.²¹⁾ 金屬의 析出狀態를 電子線回折에 의해 研究할 結果에 의하면 그 狀態는 金屬에 의해 달라서 Ni나 Cu는 金屬으로서 析出한다. Se은 SeO_3^{2-} 의 形態로 Mn은 MnO_4^- 의 形態로 析出한다.²²⁾²³⁾ 그러나 發色原因에 관해서는 이 電解着色法에 있어서도 電解發色과 같이 그 發色機構 및 發色因子는 明確히 되어있지 않다.

(iii)의 電氣泳動着色法이란 染料의 懸濁液이나 水中에 電極을 넣어서 이것에 直流電壓을 加하면 微細粒子가 한쪽의 極에 析出하는 것에 의해 表面을 着色하는 方法으로서 이것에 관해서는 發色機構 및 發色因子가 明確하다.

以上에 記述한 바와같이 被膜의 研究에 관해서는 現象記述의 報告가 많고 被膜自身의 構造, 被膜의 表面物性 및 被膜內에 含有되는 不純物-例를 들면 合金成分元素나 電解液成分元素 또는 라디칼 등-의 舉動 및 그 存在形態등을 系統을 세워 行할 研究報告는 極히 적다.

알루미늄陽極酸化被膜의 構造는 現在까지 아직 明確히 되어있지 않다. 陽極酸化의 機構自身는 物理的으로도 化學的으로도 明確히 되어있으나 生成된 被膜構造는 充分히 檢討가 되어있지 않은 것이 現狀이다. 그 가장 커다란 理由는 被膜이 非晶質

이라는데 있으며 이것은 構造解析이 어렵다는 것을 말해주고 있다. 그 점에도 불구하고 陽極酸化機構가 거의明確하게 된 것은 理論과 實際가 잘一致하기 때문이다. 예를 들면 理論 그대로의 電解條件으로 被膜을 生成시키면 理論 그대로의 膜 두께가 얻어진다. 따라서 實用的으로는 micro 한 視點까지 파고들어갈 필요성이 생기지 않았다. 이때문에 現在까지 現象面에 重要性이 두어져 왔다. 그리하여 本 論文에서는 우선 첫째로 被膜의 構造를 明確히 하기 위하여 各種 機器에 의한 測定과 分析을 行하여 그 解析을 試圖하였다.

理論의으로는 生成하는 被膜은 Al_2O_3 의 化學式을 갖는 物質이라고 알려져 있으나 本 研究에서는 推定된 構造는 Al 이 被膜中에 4配位와 6配位의 中間으로 (X線의으로는 非晶質이나, 加熱에 의해 $\gamma-Al_2O_3$ 로 轉移하기 쉬운 狀態에 있는) 생각되었다.

둘째로 被膜構造에 関連해서 被膜의 發色이 어떠한 機構에 의해 發生하는가?

또 그因子는 무엇인가에 관해 檢討를 行하였다. 被膜의 發色에 関한 因子로서는

- (1) 電解液中の 成分이 被膜中에 合入되어 發色因子로 된다.
- (2) 알루미늄素材中の 合金成分元素가 被膜中에 拡散되어 發色因子로 된다.
- (3) 電解條件이 發色因子로 된다. 등등이 생각된다. 從來는 (1) 또는 (2)가 타당하다고 하였으나 本 研究의 結果 (3)이 極히 重要한 因子로서 특히 그중에서도 電解電壓이 가장 重要因子라는 結論을 얻었다.

알루미늄 陽極酸化被膜의 構造나 發色機構가 크로즈업된 것은 現時點에서의 알루미늄 陽極酸化處理被膜의 發色에 関한 理論的 展開가 막바지에 달았음을 들 수 있다.

그리하여 本 研究에서는 처음에 記述한 바와 같이 主로 被膜의 構造와 發色因子를 追求하여 그의 体系化를 세우는 것을 目的으로 하고 다시 이 基礎研究의 成果를 基盤으로 하여 전연새로운 電解發色法의 開發을 檢討하였다.

이 論文은 8章으로 되어 있다. 第 1章에서는 이미 記述한 바와 같이 從來의 研究에 대해서 發色被膜에 関한 研究結果를 論하고 다음에 本 研究의 目的 및 方針에 관하여 記述하였다.

第 2章 「알루미늄 陽極酸化被膜의 表面構造와 被膜組成」에서는 從來의 研究와 比較 參照를 하여

알루미늄의 組成, 電解液의 組成 및 電解條件의 變化等이 被膜表面의 微細構造에 미치는 影響을 檢討하였다.

第 3章 「陽極酸化被膜의 構造」에서는 電子線回折法, X線 micro analyser 分析法 및 X線動徑分布解折法등의 結果에 의한 考察을 加해, 被膜이 $\gamma-Al_2O_3$ 에 類似한 非晶質의 알루미나이며, 被膜中の 알루미늄은 4配位와 6配位의 거의 中間의 配位數를 取한다는 것에 관해 記述하였다.

第 4章 「被膜의 發色原因에 관한 檢討」에서는 第 3章까지의 結果를 基礎로 또다시 여러 가지 機器分析을 行하여 얻어진 結果로부터 被膜의 構造 특히 被膜中의 諸元素의 濃度分布, 被膜中의 $-COO^-$ 또는 SO_4^{2-} 등의 陰イ온을 主体로 한 原子團의 發色現象에의 影響 및 被膜의 脱色過程과 热轉移와의 関係등에 関해 考察하였다.

第 5章 「芳香族슬론酸을 電解液으로 하는 電解發色法」에서는 前章까지에서 電解質로서 벤젠環에 슬론酸基나 칼복식基등이 付加된 化合物을 使用함에 의해 均質한 被膜이 얻어진 것에 基礎를 두고 本章에서는 여러 가지 芳香族슬론酸을 電解質로 하는 電解發色法을 檢討하였다.

第 6章 「蔥酸-黃酸의 混酸溶液에 의한 電解發色法」에서는 4章까지의 基礎的 研究結果로부터 發色性이 우수한 有機酸과 黃酸의 混酸은 均質한 發色被膜을 生成하는 것이 판명되었으므로 本章에서는 그와 같은 目的에 적합한 여러 가지 混酸溶液의 組成 및 電解條件에 관하여 檢討하였다. 그리고 生成된 被膜의 構造가 表面色調에 미치는 影響에 관하여 檢討하였다.

第 7章 「黃酸單獨浴에 의한 電解發色法에서는 高電壓電解를 目的으로 하였다. 一般的으로 有機酸이나 混酸으로부터 良好한 發色被膜이 얻어질 때의 電壓은 50~60V의 高電壓이다. 그러나 黃酸은 傳導度가 높기 때문에 被膜生成電壓은 15V程度로서 그 以上的 電壓에서는 被膜에 타는 現象을 일으켜 均一한 被膜을 生成시킬 수가 없다. 그리하여 從來의 直流電解法을 變更하여 高電壓電解가可能な 方法으로서 펄스波形電壓에 의한 새로운 電解法에 관하여 研究를 行하였다. 또 이 被膜의 發色機構를 主로 하여 構造面에서 考察을 하고 다른 被膜의 發色과의 相違를 比較 謙討하였다.

第 8章 「總括 및 結論」에서는 基礎研究와 그 反應에 관해서 總合의으로 考察을 加해 本 研究의 結論으로 하였다. 被膜의 發色上 重要的 것은

電解液의 種類 및 電解法이다. 그러나 電解液은 被膜을 發色시키기 위한 媒体일뿐이며 가장 重要的因子는 電解法이라는것에 관하여 考察을 하여 전연 새로운 概念에 의한 電解發色法의 技術開発이 可能하다는 것을 示唆한 것이다.

2. 알루미늄陽極酸化被膜의 表面構造와 被膜組成

2-1 序言

本章에 있어서는 被膜의 發色과 構造의 関係를 檢討함에 있어서 미리 既知의 被膜中에서 代表의인것을 指하여 그것들의 表面의 微細構造의 差를 檢討하였다.

被膜의 選擇에 関하여서는 本研究의 目的과 方針을 고려하여 되도록 많은 種類에서 選擇하고 選擇한 8種類의 被膜에 대하여 電子顯微鏡에 의한 表面觀察을 行하여 알루미늄素材와 電解條件 특히 電解液의 種類의 差가 表面構造에 여하히 影響하느냐를 檢討하고 나아가서 化學分析과 融光X線分析에 의하여 이들의 被膜에 含有되는 元素의 定性 및 定量分析을 行하여 被膜의 構成元素와 그組成을 檢討하였다. 그리고 이 章에서는 被膜의 構造를 解析하는 前段階로서 X線回折에 의한 分析을 行하여 構成元素가 어떤 形態로 存在하느냐에 관하여 考察하였다.

2-2 實驗方法 및 測定方法

2-2-1 試料 및 試料調製法

試料에 사용한 알루미늄素材는 JIS規格 A 1100P ($100 \times 50 \times 1 \text{ mm}$) 및 JIS規格 A 4043P ($100 \times 50 \times 1 \text{ mm}$)의 2種類이다. 發光分光分析法으로 한 각각의 分析結果를 表 2-1에 나타낸다.

試料의 前處理는 脱脂 (5% NaOH, 60°C , 50 sec) — 流水洗淨 — 中和 (10% HNO₃, 25°C , 20 sec) — 流水洗淨 — 自然乾燥의 順으로 行하고 이 處理가 끝난 試料를 陽極酸化하였다. 陽極酸化는 表 2-2에 게시한 8種類의 電解浴을 使用하여 行하고 電解條件은 無機酸, 有機酸 및 이들의 混酸을 電解液으로 하여 三相全波整流를 사용하여 陽極과 陰極과의 面積比를 1:2로 하여 試薬은 原則의으로 試薬特級을 使用하였다. 電解液組成 및 電解條件은 表 2-2와 같다. 試料는 陽極酸化後流水洗淨 — 蒸溜水洗淨을 行하고 自然乾燥한 것을 以下の 諸分析에 사용하였다.

2-2-2 被膜의 表面色調測定法

被膜의 色調는 色差計(東洋理化製, CH-G型)를 사용하여 測定하였다. 三屬性에 의한 色의 表示方法은 JIS Z 8721에 따랐다.

2-2-3 電子顯微鏡에 의한 觀察

被膜의 表面觀察에 사용한 試料는 表 2-2의 8種類로서 카본 레프리카法(二段 레프리카)으로 觀察用試料를 作成하고 日本電子株式會社製의 JEM-30B型의 電子顯微鏡으로 觀察하였다. 또 參考를 위해 被膜의 斷面觀察도 行하여 蔗酸被膜黃酸被膜(A 1100P), 슬포살질酸被膜에 대하여 被膜을 逆電離하여 日立製作所製電子顯微鏡 HU-12型을 사용하였다.

2-2-4 被膜의 化學分析

試料中の 元素中 素材로부터 들어가는 元素와 電解液으로부터 被膜中에 들어가는 元素와를 區分하기 위해 定性 및 定量分析을 濕式法에 의하여 行하였다. 各 元素의 分析法을 以下の 記述한다.

(i) Al의 分析

被膜을 피로黃酸칼륨과 融解後, 鹽酸으로 溶解하여 0.05 N의 EDTA로 適定하여 이것을 다시 Zn으로 逆適定하여 Al을 定量하였다.

表 2-1 알루미늄材料의 分析結果

(單位 : wt %)

成分元素 材料의種類	Fe	Si	Cu	Zn	Mn	Mg	Ni	Co	Ti	Cr	기타	Al
A 1100P(2S)	0.60	0.16	0.08	0.07	0.05							殘部
A 4043P(43S)	0.80	6.0	0.30	0.05	0.05	0.05						殘部

(ii) Fe의 分析

페년트로린으로 比色하였다.

(iii) Si의 分析

被膜을 王水로 溶解한 후 過鹽素酸을 加하여 澄過하여 燒成한 후 碳酸나트륨을 加한 後 融解하였다. 이에 過鹽素酸을 加하고 다시 鹽酸을 加

表 2-2 各種被膜의 電解條件.

電解條件 被膜의種類	電解質	電解質濃度 (Wt %)	浴溫度 (°C)	電密流度 (A/dm ²)	電壓 (V)	電解波形	陰極材 料
黃酸皮膜	H ₂ SO ₄	13.7	21~23	1	20	DC	炭素
蘇酸皮膜	(COOH) ₂ ·2H ₂ O	3.7	22~24	1	DC; 40 AC; 80	DC+AC※2	"
에마탈皮膜	※ 1	※ 1	47~63	2.4	120	DC	"
크롬酸被膜	CrO ₃	8.0	34~36	0.3	40	DC	"
슬포살질酸被膜	 HO-COOH	5.0	20~23	2	50	DC	"
P-페놀 슬폰酸被膜	 OH-SO ₃ H	9.8	18~23	2	60	DC	"
알카리被膜	Na ₃ PO ₄ ·12H ₂ O	26.6	20~23	3	60	DC	"
黃酸被膜 (A4043 P)	H ₂ SO ₄	20.5	20~21	3	20	DC	"

註) ※ 1. 酸티타늄칼륨 4Wt % + 溶酸 0.8Wt % + 구연酸 0.1Wt % + 酸 0.12Wt %

※ 2. 交直重疊

※ 3. 黃酸添加

하여 SiO₂를 濾別하고 白金도가니중에서 燒成後 弗化水素로 處理하여 SiO₂의 量을 求하여서 Si를 算出하였다.

(iv) S의 分析

被膜을 鹽酸과 臭素水로 溶解한 후 鹽化바륨을 하여 黃酸바륨으로서 定量하였다.

(v) P의 分析

被膜을 王水로 分解後 過鹽素酸을 加하여 白煙化處理하고 이 것에 구연酸 바나던酸안몬, 몰리보데인酸안몬을 加하여 메틸이소브덜케톤으로 抽出後 比色定量하였다.

(vi) C의 分析

被膜을 電氣爐中에서 1,250 °C로 加熱하여 容量法으로 測定하였다.

2-2-5 螢光X線에 의한 定性分析

被膜中에 含有되는 諸元素中 化學分析法으로 確因할 수 없었던 微量成分을 조사하기 위하여 螢光X線分析을 行하였다. 使用한 裝置는 理學電機株式會社製 · KG-3型 螢光X線分析裝置이다. 그리고 分析用의 試料는 逆電解法으로 剝離한 粉末狀의 被膜을 微粉化하여 直径 25mm의 알루미늄環中에 넣어 約 1 ton/cm²로 加壓成形하였다.

2-2-6 X線回折法에 의한 分析

被膜中의 알루미늄酸化物이 어떠한 形態로 存在하느냐 또 알루미늄과 酸素以外의 元素가 單体로서 存在하느냐 或은 化合物로서 存在하느냐를 明白하게 할 目的으로 X線回折을 行하였다. 裝置는 理學電機株式會社製의 X線回折裝置를 사용하였다. 試料는 機械的으로 구부려서 剝離시킨 粉末狀被膜을 다시 微粉化하여 無反射 시리카흘더中에 裝填하여 測定하였다.

2-3 實驗結果

2-3-1 表面色調


色差計에 의한 表面色調測定結果 및 目視로 觀察한 色名을 表 2-3에 나타낸다. 또 測定한 被膜의 写真을 写真 2-1에 나타낸다. 그리고 色差計와 目視와의 사이에는 어느 정도의 差를 발견할 수 있으며 예컨대 黃酸被膜의 目視結果는 無色透明이었지만 色差計로는 紫色系의 表示로 되었다.

2-3-2 電子顯微鏡에 의한 觀察結果

表面電子顯微鏡寫真을 写真 2-2에 斷面顯微鏡寫真을 写真 2-3에 나타낸다. 表面觀察에 있어서는 알카리被膜 에마탈被膜의 2개는 特異한 表

表 2-3 各種 陽極酸化被膜의 表面色調

酸化被膜의 種類	色差計에 의한 表示	目視에 의한 色名
黃酸被膜 (A 1100 P)	8.0 P 7.9 / 3.0	無色透明
磷酸被膜	6.0 Y 6.3 / 3.1	黃色
에마탈被膜	6.0 BG 7.0 / 1.1	黃灰色
크롬酸被膜	3.0 GY 7.3 / 0.4	黃白色
슬포살질酸被膜	3.5 GY 3.6 / 1.9	暗褐色
P-페놀슬폰酸被膜	2.5 GY 4.4 / 1.6	暗褐色
알카리被膜	2.5 BG 6.7 / 1.3	黃白色
黃酸被膜 (A 4043 P)	6.0 B 3.8 / 0.3	黑色




寫真 2-1 各種酸化被膜의 表面色調寫真

面을 나타냈지만 기타의 被膜은 구멍을 無數히 볼 수가 있어서 類似한 表面構造를 나타냈다. 表面의 둥근 凹凸은 前處理 時의 가성소다에 의한 에칭에 의하여 發生한 것이다. 또 斷面寫真에서 는 從來의 研究에서 볼 수 있는 簡狀構造가 觀察되었다.



2-3-3 化學分析結果

化學分析에 의한 被膜構成元素의 定性 및 定量 分析의 結果를 表 2-4에 나타낸다.

電解液中에 黃酸을 含有하는 被膜에서는 모두 S가 檢出되고 또 Ti, Cr, P등의 元素가 被膜 中에 들어있는 것을 볼 수 있었다. 合金成分으로서는 Fe와 Si가 檢出되었지만 Cu, Zn, Mn등의 微量元素는 檢出되지 않았다. 그리고 O의 分析值는 被膜의 組成을 Al_2O_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$



寫真 2-2 酸化被膜의 表面構造







寫真 2-3 酸化被膜의 表面構造

表 2-4 各種被膜의 化學分析結果

(單位 : Wt %)

成分元素 被膜의 種類	Al	Q	Fe	Cu	Mg	Zn	Mn	Si	S	C	其 他
黃 酸 被 膜	46.00	48.94	0.08	-	-	-	-	-	5.36	-	-
修 酸 被 膜	58.97	41.31	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
에 마 틸 被 膜	53.42	47.37	0.05	-	-	-	-	-	-	-	Ti : 0.37
크 롬 酸 被 膜	54.15	46.35	-	-	-	-	-	-	-	-	Cr ; 0.01 以下
슬포살질 酸 被 膜	47.60	48.28	0.15	-	-	-	-	-	3.98	-	-
P - 폐 놀 슬 폰 酸 被 膜	45.08	49.85	0.32	-	-	-	-	-	4.75	0.02 以 下	-
알 카 리 被 膜	51.74	46.37	1.31	-	-	-	-	-	-	-	P ; 0.16
黃 酸 被 膜 (A 4043 P)	41.16	43.93	0.24	-	-	-	-	-	5.61	4.89	-



(a) 黃 酸 皮 膜

寫真 2-4 電極酸化被膜의 斷面寫真

)₂, AlPO₄로假定하여 구하였다. 또 S는被膜中과微細孔中의 것을 포함한值이다.

2-3-4 融光X線에 의한結果 融光X線에

의하여被膜의定性分析을行하여 그構成元素를조사한結果를表 2-5에나타낸다. 融光X線에의한分析에서는化學分析으로驗出되지 않았던




表 2-5 各種被膜의 融光X線에 의한 定性分析結果

成分元素 被膜의 種類	Al	Fe	Cu	Zn	Mn	Ni	Mg	Si	Ti	Cr	P	S
黃 酸 被 膜	○	○△	△	△	-	-	-	-	-	-	-	○
蘇 酸 被 膜	○	○△	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-
에 마 탈 被 膜	○	○△	△	△	-	-	-	-	○	-	-	-
크 롬 酸 被 膜	○	○△	△	△	-	-	-	-	-	○	-	-
슬 포 살 질 酸 被 膜	○	○△	△	△	-	-	-	-	-	-	-	○
P - 폐 놀 슬 폰 酸 被 膜	○	○△	△	△	-	-	-	-	-	-	-	○
알 카 리 被 膜	○	○△	△	△	-	-	-	-	-	-	○	-
黃 酸 被 膜 (A 4043 P)	○	△	○△	△	-	-	-	○	-	-	-	○
素 材 的 金 屬 알 루 미 금 (A 1100 P)	○	△	△	△	△	-	-	-	-	-	-	-

註) ○: 分光結晶 EDDT로 檢出된 元素

△: 分光結晶 LiF로 檢出된 元素

Cu, Zn, Mn 등이 檢出되었다. 그 외에는 Cu, Zn, Mn 등이 檢出하였다.

2-3-5 X線回折에 의한 結果

X線回折의 結果, 8種類의 被膜은 全부 X線의 由晶質이었다. 이들中 代表的인 回折形을 圖 2-5, 圖 2-6, 圖 2-7, 圖 2-8에 나타난다.

2-4 考 察

2-4-1 表面色調에 의한 考察

被膜의 表面色調測定의 結果에서 電解質과 無機酸에 의한 發色을 無色透明까지 白色系를 中心으로 한 色調이고 有機酸의 경우는 一般的으로 黃褐色系의 發色을 나타냈다. 따라서 色調觀察에 의하여 有機酸系에 電解質에 의하여 生成되는 被膜은 無機酸系 電解質에 生成되는 被膜과의 사이에는 被膜의 構造의 差가 推定된다. 또 被膜內의 擴散物質 — 元素種類基準 — 에도 상당한 差가 있는 것으로 考察되었다.

2-4-2 電子顯微鏡에 의한 考察

에머탈被膜과 알카리被膜을 除外한 6種類의 被膜에서는 表面에 無數한 微細孔이 觀察되었는데




图 2-1 黄酸被膜의 X-선衍射분석(分光器 EDXRD 측정)




图 2-2 黄酸被膜의 X-線衍射분석(分光器 LiF 측정)




图 2-3 全反射X-線衍射분석(分光器 EDXRD 측정)




图 2-4 全反射X-線衍射분석(分光器 LiF 측정)




图 2-5 黄酸被膜의 X-線衍射분석




图 2-6 黄酸被膜의 X-線衍射분석




图 2-7 三价铬被膜의 X-線衍射분석




图 2-8 全反射X-線衍射분석(分光器 LiF 측정)

이中에서도 특히 黄酸被膜에는 微細孔이 많이 分布하고 이에 이어서 크롬酸被膜, 슬포살질酸被膜 P-페놀슬픈酸被膜, 修酸被膜의 順으로 구멍수는 減少하고 있다. 또 黄酸被膜 및 크롬酸被膜의 微細孔이 均一로 分布하고 있는데 對하여 有機酸被膜의 微細孔은 偏在하고 있었다. 孔의 크기나 表面狀態는 有機酸系에서는 서로 類似했지만 無機酸系라도 A 1100 P材의 A 4043 P材의 黄酸被膜에서는 類似하다. 그러나 크롬酸被膜의 孔徑은 他의 被膜에 比하여 크다는 것을 볼 수 있었다. 이것은 電解液, 浴溫度, 電解電壓等의 電解條件의 相違가 表面構造에 影響을 주는 것으로 생각된다.

에마탈被膜과 알카리被膜의 表面構造는 極히 特異한 狀態여서 에마탈被膜의 表面微細孔은 유별나게 큰 孔이 複雜하게 엉갈려 있다. 또 알카리被膜의 表面은 極히 거칠어 있고 비늘狀의 粒子

가 전면에 分布되어 있는 것이 觀察되었다. 그러나 表面을 魔察하여도 表面破壞가 발생하지 않으므로 이 表面狀態는 付着物에 의한 것이 아니고 表面構造 그 自体라고 생각된다.

以上의 점으로 하여 皮膜表面微細構造에 關하여 서는 同一의 電解液을 사용하는한 알루미늄素材의 相違에 의한 影響은 거의 없고 모두 類似한 構造를 取함이 明白해졌다.

2-4-3 化學分析結果의 考察

被膜의 化學分析의 結果에서 被膜은 大部分이 Al과 O로서 이루는 알루미늄酸化物임이 明白해졌다. 한편 電解液成分의 被膜中에의擴散에 관하여 檢討하면 黄酸被膜, 슬포살질酸被膜 및 P-페놀슬픈酸被膜에서는 電解液으로부터 들어갔다고 생각되는 S가 5 Wt %程度 檢出되었다. 이 S가 被膜中에 單體로 存在하는 것인지 혹은 SO_4^{2-} 나

SO_3H 와 같은 형태의 라디칼로서存在하는 것인지는明白하지 않다. 또 알카리被膜으로부터는 P가 크롬酸被膜으로부터는 Cr이 그리고 에마탈被膜에서는 Ti가 각각檢出되었다. 이事實에 의하여電解液成分이被膜中에擴散되었다는 것은明白하다. 다음으로 알루미늄素材中の不純物의被膜中에의擴散에 관하여檢討해 보면 크롬酸被膜을除外한 모든被膜으로부터 Fe가檢出되었다. 특히 A 4043 P材使用의黃酸被膜으로부터는 Si가檢出되었다. 그러나素材中の이들以外의微量成分인 Cu, Mg, Zn, Mn은檢出되지 않았다. 그原因是陽極酸化할때에電解에 의하여微量元素가溶解되는 것인지 혹은被膜中的存在量이極히微量이기 때문에化學分析으로는檢出할 수 없었던 것인지明白하지 않다.

2-4-4 螢光X線分析의 考察

螢光X線에 의한分析結果는化學分析으로는確認할 수가 없었던各種의微量成分이檢出되었다. 그中에서도 알루미늄素材에含有되어 있는合金成分인 Cu, Zn 등이被膜中에存在한다는 것이確認되었다. 그러나 Co, Ni, Mg, Mn 등은

檢出되지 않았다.

그原因是電解中에이들金屬元素가表面에析出하여電解液에의하여溶解되는듯이생각된다. 한편電解質組成元素에S를含有하는電解液으로處理된被膜中에서는S를볼수있었지만電解液에S를含有치않는경우에는被膜中에서는S는檢出되지않았다. 이와같은것으로보아被膜中의S는明白히電解液으로부터들어온것이라고생각하는것이妥當하다. 또알카리被膜의P, 크롬酸被膜의Cr, 에마탈被膜의Ti에대해서도마찬가지의推論이成立하는것으로생각된다.

2-4-5 X線回折의 考察

X線回折法에의하여조사한結果로는어떠한被膜도X線的으로는非品質이었다. 그러나X線強度曲線의形태는被膜에의하여상당히다른것도있어이非晶質의形態에도다른것이있을것으로推察되었다. 또被膜中의諸元素가單体혹은化合物의어느쪽形態로存在하는것인지는明白해지지는않았다.

参考文献

- 1) 鯨井, 植木; 日本特許 61920, (1923)
- 2) Bengongh φ Stuart; 日本特許 65742, (1924)
- 3) 中山; 「알루미늄의表面處理」, 日刊工業新聞社, 152 ~ 159, (1969)
- 4) 日輕 알루미늄(株); 日本特許昭和 34-6106
- 5) 야겐손, 스트라우마니스; 「코로이드化學」, 培風館(1967)
- 6) 中山; 「알루미늄의表面處理」, 154, (1973)
- 7) 蓮; 金屬化學, 107, (1973)
- 8) 大西, 中谷, 清水, 輕金屬, 23 58, (1973)
- 9) 田島, 馬場, 村楨; 電氣化學, 38, 118, (1970)
- 10) 小林, 滝口, 松山; 「第 17 回腐食防食討論會要旨集」, (1970)
- 11) 小林, 滝口, 松山; 「第 16 回腐食防食討論會要旨集」, (1970)
- 要旨集」, (1969)
- 12) 吉野, 田島, 馬場; 金屬化學, 6 250, (1969)
- 13) 「Light Metal」, 25 Dec., (1963)
- 14) 小林, 滝口, 松山; 「第 18 回腐食防食討論會要旨集」, 219, (1971)
- 15) 神山, 大須賀; 金屬表面技術, 8 459, (1967)
- 16) 田島; 輕金屬, 14 No. 4 31, (1964)
- 17) 吉野, 馬場; 金屬表面技術, 24 258, (1973)
- 18) 志村, 田氣化學, 41 911, (1973)
- 19) 吉野, 石井, 馬場; 金屬表面技術, 25 82, (1974)
- 20) 三田, 西村; 「金屬表面技術第 49 回 學術講演大會講演要旨集」, 7, (1974)
- 21) 淺田; 金屬表面技術, 21 490, (1970)
- 22) 川合, 水澤; 金屬表面技術, 20 272, (1969)
- 23) 川合, 水澤; 金屬表面技術, 20 272, (1969)