

陽性綿織物의 洗淨性에 關한 研究

申 英 仙

培材大田初級大學 衣裳科

The study of the soil removal in cationic cotton fabrics.

Yong Son Shin

Pai Chai Daejeon Junior College.

Abstract

Many researches have found that the anionic surfactants are effective when the anionic soil is attached to the cotton fabrics. However, this research investigated the relationship of the super soil removal and surfactants when the anionic and cationic soil was attached to the cationic cotton fabrics.

The result is that the cationic surfactants are vary effective for soil removal in the cationic cotton fabrics.

The processing and nature of cationic cotton fabrics are treated and investigated as follows:

Cotton fabrics are heated in the presence of ethylenimine and acetic acid dissolved in benzene to contain a significant amount of fixed nitrogen. Some polymer was formed but removal by washing with benzene and water. The optimum molar ratio of acid-to-ethylenimine seemed to be in the range 1:10.

The treated cotton fabrics dyed with acid Orange II dyes, and nitrogen content in the treated cotton fabrics were determined by the Kjeldahl method.

I. 緒 論

固體粒子 汚染의 洗淨問題는 소수성 colloid 粒子의 分散 凝集 理論(D.L.V.O. 理論)에 의거하여 논하여 진다.^{1,2)}

또한 최근에는 異質粒子間의 相互作用에 關해서 Hetero-charge 凝集理論도 洗淨系에 적용이 실험적으로 검토되고 있다.³⁾

일상생활에 있어서 洗淨系의 大部分이 纖維性質 및 汚染粒子의 兩者가 水中에서 陰(⊖이온)의 表面電位를 갖기 때문에 洗淨理論도 이와 같이 同一系에 관해서 많이 論議되고 있다.

그러나 纖維性質과 汚染粒子가 함께 또는 어느 一方이 水中에서 陽(⊕이온)의 表面電位를 갖게 되는 洗淨系에 대해서는 지금까지 거의 거론 되지 않았았다.

本研究는 ethylenimine(에틸렌이민)으로 加工한 陽의 表面電位를 갖는 木綿布와 陰의 表面電位를 갖는 非加工布(정련 표백포)에 陽 또는 陰의 表面電位를 나타내는 固體污染粒子를 부착시킨 4種類의 모델 汚染布를 作成하여 이들의 纖維性質과 汚染粒子의 荷電이 同符號 및 異符號로된 汚染布에 대해서 anion, cation, 및 nonion의 界面活性劑로서 洗淨하여 濑 유성질과 오염 입자, 界面活性劑의 水中에서의 電氣的 符號가 洗淨效果에 미치는 영향을 정량적으로 검토 하였다.


II. 試料製實驗方法

II-1. 纖維性質

양의 表面電位를 갖는 섬유를 만들기 위해 정련
표백한 標準綿布를 ethylenimine monomer($\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$)로 다음과 같
分子量 43.07 沸點 55~56°C 比重 0.83)로 다음과 같
은 조건으로 加工하였다.

증류한 에틸렌이민 7.4g(0.172 mol)을 75ml(0.844 mol)의 벤젠에 용해하여 絶對乾燥한 標準綿布 4.7g(0.03mol cellulose)를 첨가하고 각반하면서 開環觸媒劑로서 1.05g(0.017 mol 에틸렌이민에 대하여 1/10 mol)의 氷酢酸을 滴下한 후 環流冷却下에서 27~28°C의 조건으로 4時間 處理하였다.

셀룰로오스섬유와 에틸렌이민과의反應은 다음과 같으며 아미노에틸 셀룰로오스와 에틸렌이민 그라프트(Graft)포리머가 셀룰로오스 섬유상에生成된다.⁵⁾




加工한 縢布는 종류된 벤젠으로서 2回 洗淨하여 乾燥 시킨후 纖維表面에 부착되어 있는 水溶性 에틸렌이
민 포리머를 除去하기 위하여 1l의 종류수에 10cm×10
cm 크기의 加工布 5枚씩 넣어서 마그네틱 스터러에서
5分間 水洗한 후 絶乾시켜 사용하였다.

陰의 表面電位를 가진 섭유로서 標準綿布를 정련하여 絶乾한후 사용하였다.

II-2. 污染粒子

陽의 表面電位를 갖는 汚染粒子로서 鹽化第二鐵을 热加水分解하여 水酸化第二鐵 sol을 만들어 셀로판 쥐부에 넣어 流水中에서 약 50分間 热透析하여 遊離鹽酸을 除去하후 汚染浴으로 사용하였다. 鹽化第二鐵의 加

水分解은段階의으로 진행되며 水酸化第二鐵 sol中에
離遊鹽酸이 포함되어 있음을 다음 화학식에서 표시한다.




水酸化鐵의 粒子는 鹽素를 含有하고 있지만 表面上의 鹽基性鹽化物의 解離에 의해 粒子가 陽으로 帶電한다.⁴⁾

陰의 表面電位를 갖는 代表의 汚染粒子로서 日本油化學協會의 carbon black을 에틸에-텐에 抽出하여 사용하였다. 또한 油性污染의 影響을 검토하기 위하여極度硬化牛脂 및 流動 파라핀을 사용하였다.

II -3. 界面活性劑

陰이온 界面活性剤(anionic surfactants)로서 Linear Alkyl-benzene Sulfonates 一名 LAS(試藥一級 日本和光純藥社 活性分 100% 分子式 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{Na}$)를 사용하였고 非이온 界面活性剤(nonionic surfactants)로서는 포리옥시렌 노닐 페닐 에-테르(poly-oxyethylene nonyl phenylether) 一名 논이온 NS-210, 에틸렌 옥사이드 10mol부가물(試藥日本油脂製 活性分 100% 分子式 $\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{C}_6\text{H}_4\text{O}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n$), 陽이온 界面活性剤(cationic surfactants)로서 알킬아민 醋酸鹽 약칭 카치온-SA(試藥日本油脂製 活性分 100% 分子式 $\text{C}_{18}\text{H}_{37}\text{NH}_3^+\text{OO}^-\text{CH}_3-\text{C}$)와 알킬디메틸-벤질암보니움 크로라이드 약칭 카치온 M₂-100(試藥日本油脂製 活性分



용하였다.

II-4. 汚染布의 製作

酸化鐵污染布는 水酸化第二鐵 sol 溶液에 編布를 室溫에서 1分間 담가서 電離수에 過신 두장의 여과지 사이에 끼워 당一글機에 감아 均一하게 짜서 自然乾燥시킨 후 데시계타에 보관하여 사용하였다.

油脂를 含有한 酸化鐵 汚染布는 二浴法에 의하여 처
음에는 酸化鐵을 부착시켜 乾燥된 것을 牛脂와 流動
파라핀을 溶解시킨 四鹽化炭素 溶液에 1分間 담가서 油
脂를 부착시켰다.

Carbon black 汚染布는 carbon black의 四鹽化炭素分散液에 級布를 1分間 담가서 表面反射率이 $30\pm2\%$ 가 되도록 汚染布量作成하였다.

II -5. 洗淨方法

洗淨은 洗淨液 1l에 10cm × 10cm의 汚染布 5枚씩 넣

어 Tagot-o-meter에 의해 40°C 20分間 100s.p.m으로 서 행하였다. 洗淨後 3分間씩 2回의 헹구기를 하여 窒內에서 自然乾燥하였다.

II-6. 洗淨率의 算出方法

酸化鐵汚染布의 洗淨率은 布上에 부착된 酸化鐵을
鹽酸으로 溶出하여 바소페난슬로린(bathophenanthroline)
分子式 $C_{24}H_{16}N_2$ 分子量 332.41 試藥日本同仁化學
研究所製에 의해 比色定量하고 洗淨 前後의 酸化鐵
부착량에 따라 式(1)에 의해 산출하였다.

위의 (1)식에서 A , B 는 각각의 洗淨 前後의 酸化鐵
부착량에 해당한다. Carbon black에 있어서는 洗淨 前
후의 織物의 表面 反射率로 부터 Kubelka-Munk 式의
 K/S 值로 換算하고 式(2)에 의하여 洗淨率을 산출하였
다.

$$D_R = 100 \times \frac{(1-R_s)^2/2R_s - (1-R_w)^2/2R_w}{(1-R_s)^2/2R_s - (1/R_0)^2/2R_0} \dots \dots (2)$$

위의 (2)式에서 R_s , R_w , R_0 는 각각汚染布, 洗淨布, 原白布의 表面反射率에 해당한다.

II-7. pH 調査試薬 呈 溶液

洗淨液의 pH의變化에 의한洗淨效果의 영향을 알아보기 위해서洗淨液의 pH를 Clark-Lubs의緩衝液作成法에 의하여調整하여 1L의調整液에洗淨하였다試藥 및 溶量은表 1에表示한 바와 같다.

<표 1> pH 조절액 Clark-Lubs의 와 층 액

	M/10 (ml) NaOH	M/10(ml) $C_6H_4CO_2$ HCO ₃ K	M/10 (ml) KH ₂ PO ₄	M/10 (ml) 봉 산
pH 4	0.4cc	50cc		전량을 증류수로 100ml로 하다
pH 7	29.63cc		50cc	
pH 10	49.9cc			50cc

원액 M/10 속사한 냉액(NaOH)

M/10 부산액

M/10 이산이온소카리울액 (KH_2PO_4)

M/10 포탈산수소칼리울레이(C₆H₅CO₂HCO₂K)

II. 結果 と 考察

III-1. 에틸렌이민 加工布의 性質檢討

에틸렌이인 加工布에 있어서 Kjeldahl의 질소量을 定量分析하여 陽의 表面電位를 갖는 織布로서 加工의 여부를 檢討함과 同時に 酸性染料 Orange II의 染色性과 染着量을 定量分析하고 또한 酸化鐵의 부착량을 非加工布와 비교 测定한結果 表 2에 나타내 바와 같다.

〈표 2〉 Ethylenimine加工布의 성질

試 料 布	질 소 량 (mg/g)	염료의 흡착량 (mg/g)	산화철부착량 (mg/g)
非 加 工 布	3.07	0.68	10.70
加 工 布	60.69	9.47	6.58

Ethylenimine 加工布는 非加工布(原白布)에 비해 해서 질소함유량이 많기 때문에 단백질섬유에 染色되는 酸性染料 Organe II에 있어서도 染着量이 加工布는 현저하게 增加되었으나 이에 반해 陽의 表面電位를 갖는 酸化鐵의 부착량은 同一한 陽의 表面電位를 갖는 加工布에 비해 非加工布의 부착량이 많음을 알 수 있다. 이러한 결과에 의해 ethylenimine加工布는 셀룰로오스 섬유내에 아미노에틸 셀룰로오스 혹은 에틸렌이민 graft polymer가 生成되어 水中에서 陽으로 荷電하는 경이 確認되었다.

Ⅲ-2. 陽性酸化鐵 汚染粒子의 洗淨性에 미치는 界面活性劑의 種類와 濃度의 影響

木綿 原白布에 陽性의 酸化鐵 一定量 10.7mg/g 부착된 汚染布에 있어서 陰性의 LAS와 2種의 陽性界面活性劑로 滲漬한 결과 그림 I에 표시한 바와 같다.

酸化鐵은界面活性劑의低濃度에 있어서는陽性의界面活性劑보다도陰性의界面活性劑에 의해 용이하게 제거된다.界面活性劑의濃度가증가하면陰이온活性劑의洗淨性은거의변화하지않음에반하여陽이온活性劑의洗淨性은증대된다.

一般的으로 陽이온 活性剤의 洗淨作用은 거의 없는 것으로 말하여 왔지만 이것은 섬유성질과 汚染粒子가 모두 陰의 表面電位를 갖는 洗淨系에 있어서 (現實의 生活하는 가운데 洗淨系에 있어서 거의 이와 같은條件




그림 1. 界面活性劑의 濃度와 酸化鐵의 洗淨効果
—非加工布에 대해서—

인 많음) 陽性活性劑의 吸着이 陰의 表面電位를 減少 시켜 電氣二重層의 反撥力を 弱하게 하는 理由에 있다 고 고찰된다.

그러나 陽이온 活性劑의 濃度가 증가하면 電氣的 二重層의 生成에 의해 電荷가 逆轉하여 電氣의 反撥力이 생기며 따라서 陽性的 汚染粒子가 除去되는 것으로 고려된다.

本研究에서는 纖維性質은 陰의 表面電位를 酸化鐵 汚染粒子는 陽으로 荷電하고 있으므로 陰性活性劑는 酸化鐵 汚染, 그리고 陽性活性劑는 硫素성질에 우선적으로 吸着되기 때문일 것으로 고찰된다.




그림 2. ethylenimine加工布와 非加布의 酸化鐵・油脂污染布의 洗淨効率




그림 3. carbon black의 洗淨効果
—ethylenimine加工布와 非加工布에 대해서—

III-3. Ethylenimine 加工 木綿布의 洗淨性

Ethylenimine 加工布의 酸化鐵, 油脂가 含有된 酸化鐵 및 carbon black 汚染布에 있어서 anion LAS, cation SA와 M₂-100, nonion NS-210등 각각活性劑의 $0.4 \times 10^{-3} \text{ mol/l}$ 溶液에 洗淨하여 非加工布의 洗淨性과 比較한 結果는 그림 2,3에 나타난 바와 같다.

Ethylenimine 加工布의 酸化鐵 汚染布에서는 cation活性劑의 洗淨率은 非加工布의 洗淨率에 비해 높다. 그러나 anion活性劑에서는 加工布의 洗淨率은 非加工布의 洗淨率보다 낮으며 또 nonion活性劑에서는 加工布와 非加工布와의 洗淨率의 差는 거의 나타나지 않았다.

酸化鐵 汚染에 油脂를 含有시키면 油脂가 含有되지 않은 것에 비해 加工布와 非加工布와의 洗淨率의 差異는 적어지지만 界面活性劑의 作用은 油脂를 含有시키지 않았을 때와 거의 같은 傾向을 나타내고 있다. 또한 油脂를 含有할 경우 cation活性劑의 洗淨性이 anion LAS나 nonion NS-210에 비교해서 높아짐은 注目할 문제이다. 이것은 H. Krans가 油脂污染布를 cation活性劑에 前處理함으로써 높은 洗淨效果가 있었다⁶⁾고 말한바 있는 cation活性劑의 洗淨性에 관한 새로운 의의를 부가함이 아닌가 고찰된다.

Ethylenimine 加工布의 carbon black 汚染布에서는 cation活性劑의 洗淨率은 非加工布의 경우보다 높다. anion LAS에서는 非加工布의 洗淨率이 加工布의 洗淨率보다도 높아 짐을 알 수 있다.

纖維性質과 汚染粒子가 同時に 陽의 表面荷電을 갖게 되는 洗淨系에서는 cation活性劑의 洗淨作用이 현저하게 높아짐은 일반적인 지금까지의 洗淨系에서 알려진 바와 같이 anion活性劑의 洗淨效果가 有効하다고 함을 이러한 逆條件의 결과를 보아 용이하게 이해할 수 있는 점이다.

纖維性質과 汚染粒子가 異質의 表面電荷를 갖는 被洗淨系에 있어서의 결과는 陰의 表面荷電을 갖는 汚染粒子系(즉, 纖維의 表面積에 비해 汚染粒子의 表面積이 적다고 생각할 수 있는 경우)에서는 一定量의 界面活性劑의 濃度에 있어서는 anion活性劑가 cation活性劑 보다도 汚染粒子의 除去에 寄與하는 效果가 크게 되며 한편 陽의 表面荷電를 갖는 硫素와 陰의 表面荷電를 갖는 汚染粒子系에서는 前者の 경우와는 逆으로 cation活性劑의 效果가 anion活性劑의 洗淨效果 보다도 크다. 이러한 현상은 少量의 活性劑의 ion으로서는 硫素보다는 汚染粒子에 크게 영향력을 미치고 있음을 알 수 있다. 이는 바꾸어 말해서 汚染粒子의 表面積이 硫

유의 表面積에 비해 훨씬 적기 때문에⁷⁾ ion性 界面活性劑의 吸着에 의해 電荷의 逆轉이 섬유보다는 汚染粒子의 편이 용이하게 이루어지기 때문에 고려 된다. 또한 木綿纖維의 比表面積을 $0.9 \sim 2.3 \times 10^6 \text{cm}^2/\text{g}$ ⁸⁾, 酸化鐵 sol의 比表面積을 $1.28 \times 10^6 \text{cm}^2/\text{g}$ ⁹⁾으로 하여 原白布의 酸化鐵 附着量을 10.7mg/g 으로 計算하면 섬유에 대한 酸化鐵이 접유하는 面積比는 거의 $1:100$ 이 된다.

非이온 活性劑에서는 酸化鐵, carbon black 汚染布가 함께 加工布와 非加工布와의 차이가 크게 나타나지 않아 섬유와 汚染粒子兩者的 表面價荷의 效果가 그다지 없음을 나타내고 있다. 이것은 또한 이온성 界面活性劑의 洗淨作用이 大部分活性劑 ion에 의해 電氣的인 effect에 근거됨을 증명해 주는 일이기도 하다.

III-4. 酸化鐵의 洗淨效果에 미치는 pH의 影響

水中에서 섬유 및 汚染粒子의 表面電荷는 溶液의 pH에 의해 變化하는 때가 있다. 예를 들어 羊毛等과 같은 단백질 섬유는 分子構造中에 아미노基와 카—부실基를 갖고 있으므로一般的으로 酸性溶液에서는陽으로 알칼리 solution에서는 陰의 電荷를 띤다.

Ethylenimine 加工布는 分子內의 一部에 아미노基($-NH_2$)를 갖고 있고 또한 一部에는 酸化와漂白에 의해 카—부실基($-COOH$)를 갖고 있으므로 solution의 pH에 의해 纖維의 表面電荷가 變化할 것으로 고려 된다. 그리고 酸化鐵粒子는 普通酸性溶液中에서는陽으로 荷電하지만 pH가 알칼리로 변함에 따라 水酸ion의 吸着에 의해 陰으로 荷電하게 되는 예가 이미 알려진 바 있다.¹⁰⁾ 따라서 ethylenimine 加工布와 非加工布와의 酸化鐵을 汚染시킨 綿布에 있어서 그 洗淨性을 pH 4(酸性), pH 7(中性), pH 10(알칼리性)등의 3種類




그림 4. 洗淨液의 pH에 의한 酸化鐵의 洗淨效果

의 溶液에 의한 變化를 고찰하고 또한 油脂污染의 영향도 同時에 試驗한 결과 그림 4에 나타난 바와 같다. (이용액에는 세제는 전혀 포함되어 있지 않음)

加工布의 酸化鐵 汚染布는 4~pH 7사이의 즉 산성~중성 solution에 있어서 洗淨性이 높고 pH 10의 알칼리溶液에서는 洗淨性이 현저하게低下된다.

非加工布의 酸化鐵 汚染布는 pH 4에서 洗淨性이 높고 pH 7~pH 10 즉 中性에서 알칼리로 變化함에 따라 洗淨性은 低下됨을 알 수 있으며 pH 4에서는 加工布와 非加工布의 洗淨效果는 對等하나 pH 10에서는 非加工布의 洗淨率이 높아진다.

油脂污染이 共存할 경우에도 pH 4~pH 7까지의 洗淨率이 높고 pH 10에서는 低下되는 현상을 나타내며 全體적으로 油脂粒子가 含有하지 않을 경우 보다는 洗淨率은 低下됨을 알 수 있다.

以上의結果를 볼때 酸性 solution中에서 加工布는 amino基의 解離에 의해 陽으로 荷電하여 陽의 酸化鐵과의 電氣的 반발력에 의하여 洗淨率이 높아지는 것으로 고찰된다.

非加工布는 酸性 solution中에서는 적으나마 陰의 電荷를 갖고 異符號의 陽의 酸化鐵과는 凝析됨에도 불구하고 加工布와 같은 程度의 洗淨率을 나타내는 것은 酸性 solution에 의한 酸化鐵의 溶解가 일어나고 있기 때문으로 고려되며 이것은 또한 알칼리 solution中에서 洗淨性이 낮은 것으로 부트도 逆으로 檢討되는 점이기도 하다.

IV. 結論

纖維性質 및 汚染粒子의 電荷와 ion性界面活性劑와의 관계를 종합하여 정리하면 表 3과 같다.

① 纖維와 汚染粒子 및 界面活性劑의 相互間의 電氣的性質이 洗淨效果에 많은 影響力を 寄與한다고 보겠다.

② 우리의 日常生活에 그리고 지금까지의 洗淨力試驗에 많이 通用해온 木綿과 carbon black 汚染系의 洗淨에 있어서는水中에서 모두 陰(\ominus)으로 荷電함으로 anion活性劑가 通常의으로 洗淨效果가 크지만, 그러나 纖維性質이 陽의 表面電荷를 갖일때 天然의 汚染物中에는 역시 陽으로 荷電하는 것도 많으므로 이러한 경우에는 지금까지의 染淨力이 不進한 것으로 알려온 cation活性劑의 效果가 현저하게 크다고 예상할 수 있다.

③ 섬유와 汚染이 同一한 電荷를 갖일때 같은 ion性

표 3. 섬유 오염입자 계면활성제의 ion성과 세정효과

섬 유	오염입자	계면활성제	세정효과
+	+	+	가장크다
-	-	-	가장크다
-	+	-	크다
+	-	+	크다
-	+	+	적다
+	-	-	적다

의界面活性剤는洗淨效果가 가장 크게 됨을 알 수 있다.

④ 섬유와 汚染이 異質의 電荷를 나타낼 때는 섬유성질과同一한 ion性界面活性剤 즉 汚染粒子와는 다른電荷를 갖는界面活性剤가洗淨效果를 더욱 향상시킨다고 보겠다. 이것은無極性의油脂污染이極性의污染粒子와共存할 때도同一한倾向을 나타내게 된다.

⑤ 汚染浴의 pH의 변화에 대한洗淨效果는 섬유와오염이同一한電荷를 갖일 때는酸性~中性浴에서洗淨力이크다. 섬유와오염이 다른電荷를 갖일 때는酸性浴에서는洗淨力이크나 中性~알칼리性에서 즉 pH가높아질수록洗淨力은低下된다고보겠다. 이는油脂污染이함유되었을 때도同一한倾向을 나타내며그러나섬유의성질이陽性으로변한즉오염입자와서로 다른電荷를 갖는加工布의경우에洗淨效果는상승하게된다.

以上の結果에 의하면木綿섬유의電氣的인 성질이陰性에서陽性으로변화함에따라ion性界面活性剤가洗淨效果에미치는영향은섬유성질보다는污染粒子의性質과더많은相互關係가있음을고려해볼수있다.

本報文의一部는 1976年 10月 6~7日에 日本東京發明會館에서 日本油化學協會主催(日本家政學會, 日本纖維學會等共催)로開催된 “第8回洗淨에關한 심포지움”에서 발표한 바 있다.

V. 참 고 문 헌

- K. Durham, "Surface Activity and Detergency" 105 Macmillan London, 1961.
- H. Lange, "Solvent properties of surfactant solutions" (ed. K. Shinoda) 117 Marcel Dekker Inc.

New York 1967.

- 今村哲也・常盤文克
トリポリリン酸ナトリウム鹽化ナトリウム水溶液中
ごの各種纖維への酸化鐵(III)附着量とポテンシャル
エネルギーの關係, 日本化學會誌 11, 2177, (19
72).
- 今村哲也, 常盤文克
各種纖維への酸化鐵附着量におよぼす電解質の影響
日本化學會誌, 11, 2051 (1973).
- 今村哲也 常盤文克
纖維への汚垢粒子の附着に関する界面電氣的考察.
日本化學會誌, 3, 405-408 (1974).
- B. Jirgensons外一名著. 玉虫文一譯
“コロイド化學” 261 培風館.
- L. Segal, F.N. Eggerton, The Behavior of ethy-
lenimine with cellulose in the presence of Acetic
Acid, *Textile Res. J.*, 33, 739 (1963).
- H. Kraus, Neue Waschverfahren durch Einsatz
Kationischer Tenside, I Mitt: Versuche an Poly-
ester/Baumwoll-Mischgeweben. *Tenside*, 12, 137
(1975).
H. Kraus, Neue Washverfahren unter Einsatz K-
ationischer Tenside, 2 Mitt: Versuche an polyes-
ter, polyamid, Woll-und Baumwollgeweben. *Ten-
side*, 12, 200 (1975).
- 今村哲也・常盤文克
洗淨における界面電氣的効果. 一劑洗濃度の影響と
污染布上のち電位の不均一性—“第7回洗淨에關
한 심포지움”要旨 43(1975).
- 中垣正幸・須澤利郎
“纖維コロイド化學” 243 光生館(1974),
- H. Schott, J. Kazella,
Interaction of an Anionic Surfactant with Hydr-
ous Ferric Oxide sol. *J. Amer. Oil Chemists'
Society*. 44, 416 (1967).
- 今村哲也・常盤文克
各種纖維への酸化鐵付着量におよぼす水溶液 pHの
影響.
日本化學會誌, 4, 648(1973)