

## 內部用 離型劑에 對해서

金 鐘 矩\*

폴리아미드 및 엘라민 等이 報告되고 있다.

### 1. 序 言

離型劑라 하면 흔히 外部用 離型劑(mold 等 外部에 칠하여 사용하는 것)만을 알고 있는 경우가 많다.

그러나 内部用 離型劑(직접 배합하여 사용하는 것)는 현재 널리 알려져 있지 않으며 生產品目도 많지 않으나 앞으로의 使用을 對備하여 MOLD WIZ라는 商品에 對해 Polymer Friends를 편역하여 자료로서 소개하고자 한다.

加工成形 및 生產性을 向上시키기 위해 粘着 및 型離의 不良을 改良하는 것은 重要한 일이며 適切한 폴리머 또는 藥品類를 잘 선택해서 配合技術, 加工設備 및 加工條件 等 加工技術을 충분히 검토해야 할 필요가 있으며 配合面으로 볼 때 滑劑, 離型劑 및 加工助劑等의 特性을 잘 파악하여 有効適切하게 使用하는 技術의 確立 또한 重要하다. 고무 플라스틱을 加工成形하는데는 流動特性을 改良하고 粘着防止 및 加工性의 容易性等으로 악스류, 금속비누, 지방산, 지방산에스테르, 실리콘오일等의 過剤 및 加工助劑가 사용되고 있으며, 또한 離型剤로서는 外部用과 内部用이 있는바 内部用은 그다지 많지 않다.

内部用 離型剤의 하나로서 特히 미국, 유럽等地에서 獨特한 性能으로 好評받고 使用實績도 있는 商品 MOLD WIZ는 미국 악셀플라스틱社가 고무 및 플라스틱을 對象으로 開發한 離型剤인데 對象物質에 따라 그種類가 여러가지 있으며, 또한 이를 使用한 熱可塑性樹脂, 熱硬化性樹脂의 實例로서는 폴리에스테르, 폐놀, 우레탄, ABS, PVC, 폴리카보네이트, 스티렌, 에폭시,

### 2. MOLD WIZ

MOLD WIZ의 離型效果는 配合藥品類에 對해 不活性이므로 物理的, 化學的으로 安定하고 또 配合物의 物性 및 二次加工에 惡影響을 끼치지 않는다는 것等이며, 또 内部에 配合되어 離型效果가 발휘되기 때문에 成形할 때마다 每回 離型剤를 칠할 必要가 없으므로 폴드의 汚染을 防止하는 效果도 있는 것이다.

MOLD WIZ의 添加量은 一般的으로 0.1~1.0 phr이며 表 1에 MOLD WIZ의 一般性狀, 表 2에 主要成分을 나타냈다.

EQ-6은 調和劑 및 中和劑의 混合物中에 有機酸의 誘導體와 合成樹脂를 複合한 高分子量의 縮合性이고, 21 G는 調和劑와 中和劑의 混合物中에 高重合體의 有機酸과 글리세리드 및 合成樹脂를 複合시킨 縮合體이다.

型離剤는 萬能離型剤가 가장 理想의이기는 하지만 고무, 폴리머 等의 固有 特性에 따라 對象物質에 따른

表 1 MOLD WIZ의 일반성상

종 류	결 모 양	첨 도 비		PH (25°C)
		cPs (25°C)	중 (25°C)	
EQ-6	담갈색 액체	45	0.95	6.6
21 G	담갈색 액체	300	0.90	7.0
54	담갈색 액체	78	0.84	6.8
11 A	갈색 액체	102	0.93	4.2
3-IMR	담황색 불록상	—	0.89	5.5
IMRI	담황색 불록상	—	0.90	4.8
33 PA	백색 분말	—	1.10	6.6

\* 國立工業試驗院 고무研究室長

表 2 MOLD WIZ의 주요성분

종 류	주 요 성 분
EQ-6	알칸산( $C_{4-30}$ ) 트리부틸인산에스테르 알킬( $C_{8-12}$ )(또는 알킬페놀) 시클로헥실페놀포스페이트
21 G	알칸( $C_{11-24}$ )(또는 알켄)산 알케닐( $C_{6-24}$ )에스테르 트리부틸인산에스테르 알킬( $C_{8-12}$ )(또는 알킬페놀) 시클로헥실페놀포스페이트
54	지방산( $C_{9-24}$ ) 알킬( $C_{1-12}$ ) 에스테르 지방산( $C_{25-40}$ ) 알킬( $C_{6-24}$ ) 에스테르 아인산모노페놀모노알킬( $C_{8-12}$ )(또는 알콕시 알킬)
11 A	지방산모노카본산( $C_{6-28}$ ) 경금속(Na, K, Li, Ba, Mg, Ca)염 트리부틸인산에스테르 알킬( $C_{8-12}$ )(또는 알킬페놀) 시클로헥실페놀포스페이트
3-IMR	아인산모노페놀모노알킬( $C_{8-13}$ )(또는 알콕시 알킬) 글리셀린솔비단 축합물의 지방산에스테르
IMRI	아인산모노페놀모노알킬( $C_{8-13}$ )(또는 알콕시 알킬) 글리셀린솔비단 축합물의 지방산에스테르
33 PA	폴리옥시알킬( $C_{2-4}$ ) 피마자유(또는 경화피마자유)에스테르 알케노일( $C_{7-21}$ ) 아민산(또는 글루타민산, 글리신)에스테르

適切한 離型劑를 選擇하는 것이 좋으며 CR, SBR, NBR 等에도 각각 여러종류가 있고, 또 配合組成 및 加工法에 따라 여러가지 變動要因이 뒤따르므로 使用實

績에 依해 表 3에 適應性을 나타냈는데 이는 MOLD WIZ의 等級選擇 및 添加量等의 最適使用條件를 각각의 경우에 따라 試驗하여決定한 것을比較한 것이다. 클로로프렌고무로 粘着이 좋은 配合을 만들어 離型性, 常溫物性 및 スコオ치타임에서 MOLD WIZ의 影響을 조사한 結果를 表 4에 나타냈다.

表 4에 나타난 결과에서 離型性(로울러 및 풀드)은 CR用에서는 21 G 및 EQ-6가 3-IMR보다 적절하고 첨가량에도 효과가 있으며 常溫物性 スコオチ타임은 약간 변화를 가져오나 物性을 低下시키는 영향은 거의 없다.

耐熱性, 耐油性, 耐氧化性, 耐藥品性, 耐寒性, 引裂強度 및 圧縮永久률을 等 여러가지 物性에서도 添加量이 적을 때의 영향은 거의 無視할 정도로 報告되고 있으며, 또한 成型品의 二次加工(接着, 코우팅等)에서도 添加量 1.0 phr 정도까지는 거의 나쁜 영향을 끼치지 않는다.

表 5는 市販 離型劑의 商品名에 對해 組成, 用途, 使用法 및 特徵을 대략 要略한 것이다.

離型劑의 作用機構는一般的으로 物理的인 說明은 充分히 解明하기는 어려워 經驗的으로 사용되어진 것 이 많으며 MOLD WIZ의 作用機構는 表 2에서 特有한 構成物質이 化學的離型機構에 따라 우수한 離型效果를 나타냈다고 본다.

그러나 고무, 폴리머 배합물에 内部的으로 添加되는 MOLD WIZ는 相容性에 均一하게 分散되므로 加溫된 分子運動이 成形時에 몰드表面에 分子膜을 形成하여 몰드와 成形品사이에 있는 膜에 依해 이 사이의 接着을 防止하여 型離가 원활하게 이루어 지는데 이는 極性基를 가진 物質은一般的으로 金屬側에 配向性이 있으므로 몰드에 대해 보다 強한 親和力を 가진 極性基를 가진 MOLD WIZ의 物質이 單分子膜狀에 化學吸着하기 때문이다.

表 3 각종 고무 및 수지에 대한 MOLD WIZ의 적응성

종 류	NR	SBR	NBR	EPT	IIR	CR	Urethane	Phenol	Polyester
EQ-6	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
21 G	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎
54	○	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎
11 A	○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○
3-IMR	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IMRI	◎	◎	○	○	○	◎	◎	○	○
33 PA	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○

(비교) ◎: 대단히 양호 ○: 양호

表 4 MOLD WIZ의 여러가지 물성의 영향

배합

CR(B-30)	100 phr	클레이	40	
MgO	4	DOP	5	
노화방지제	2	ZnO	5	
스테아르산	0.5	촉진제(#22)	0.5	
카아본블랙(FEF)	30	MOLD WIZ(3종)	0~2.0	
종 류	무첨가	EQ-6	21G	3-IMR
첨가량(phr)		0.5 1.0 2.0	0.5 1.0 2.0	0.5 1.0 2.0
ML <sub>1+4</sub> (100°C)	72	72 72 72	73 73 73	71 72 72
ML <sub>1</sub> (125°C)	59	58 56 54	60 56 52	58 56 52
V <sub>m</sub>	7.0	7.5 7.8 8.5	8.0 8.5 8.0	8.5 9.2
t <sub>5</sub> (분)	12.1	12.1 13.0 14.4	12.5 13.5 15.4	13.6 14.5 16.0
160°C × 10분 가황				
경도(Hs)	73	73 73 73	73 73 73	73 73 73
인장강도 T <sub>B</sub> (kg/cm <sup>2</sup> )	240	245 244 240	248 247 247	246 246 239
신장률 E <sub>B</sub> (%)	500	490 480 470	480 480 460	490 490 460
300% 모듈러스(kg/cm <sup>2</sup> )	146	152 151 151	152 153 152	152 152 151
이형성 양호 1>2>3	3	2 2 1	2 2 1	3 2 2
가황물 끓창 1주일 후		없음 없음 없음	없음 없음 없음	없음 없음 없음

表 5 시판 이형제의 일람

상 품 명	조 성	용 도	사용법 및 특징
U-1	탄닌산	열탕가황에서의 접착방지용	배합성형고무를 수용액에 침지시켜 불용성의 피막이 형성됨.
U-1500	2염기산, 아민산류와 계면활성제의 복합	미가황시이트의 접착방지용	수용액에 침지후전조, 가황접착에 영향을 미치지 않음.
라늘인 FS	특수비이온 계면활성제	미가황시이트 접착방지용. 압출, 맨드릴전선의 윤활용	수용액을 도포
풀이쉬 흡기름	비이온계면활성제, 폴리글리콜에테르	금형의 이형용, 제품의 세정, 손질용	수용액을 금형에 분무해주거나 바름.
사학도 PM	알킬인산아민염	금형이형용	
유루부 PS	친수성기, 친유성기의 평형된 폴리알킬글리콜		
유루부 PZ	폴리알킬글리콜 모노스테아연염	BR, CR, EPT, IR, IIR, NR, NBR, SBR 의 내부용 윤활가공조제	내부초기에 섞음, 혼합온도를 낮게하고 내림중에 정전방지 능력이 있음.
유루부 STG	고급지방산 아연염친화제		
유루부 TFE	고급지방산에스테르 폴루오르 카아본		

유루부 FN	고급지방산아미드 (C <sub>16</sub> ~C <sub>18</sub> 산)		
Tego Emulsion ASL	실리콘오일의 에멀션	고무플라스틱의 금형이형용	
Tegosil spray			
Tegosil spray extra			
Release spray Tego EP-18	실리콘 오일	고무, 플라스틱 금형 이형용	분무형.
Release spray Tego EP-EXTRA			
Getren		플라스틱의 금형 이형용	
Aquarex D MDL ME WAO WAQE	알킬황산 나트륨	천연고무, 합성고무의 이형제, 내부윤활제	수용성
KF 96 KF 410 KF 412 KS 61 KS 702 KS 703 KS 707	디메틸폴리시록산 특수한 유기기를 도입 한 실리콘 오일 실리콘오일과 특수 실라카의 혼합물 KF 96의 탄화수소용액 KF 96의 툴루엔용액 (高濃度) "	고무, 플라스틱 성형용, 금형의 이형용	용제로 회석하여 이형 후 몰드제품의 도장, 증착등이 가능함. 지속효과, 열산화안정성이 우수하고 고온 고압성형에 이형용
KS 725	고점도 실리콘오일의 탄화수소용액	타이어 성형용	접착력이 크고, 에폭시, 페놀, 멜라민, 우레탄 등의 이형용, 분산안정제, 총전제 등을 섞어 분무로 도포.
K 700 KS 701 KM 722 KM 740 KM 742 KM 751 KM 780 KM 782 KM 785 KM 786 KM 787 KM 707	연소형의 실리콘오일	고무, 플라스틱 성형용, 금형의 이형용.	금형에 도포하여 고온으로 연소시켜 계속적으로 피막을 이룸.
Release	KS 707의 분무제품	식품포장용 플라스틱 이형용 타이어 이형용	회석안정성, 보존 안정성 및 도포면이 양호함. 염화비닐제품 용기에 적합

파니트 RS-55	특수음이온계, 특수 비이온, 음이온 혼합물	미가황 고무의 점착 방지용	수용액에서 침지, 또는 분무도포
ND-39			
지후리 ME-413	불소계 화합물의 수성 에멜션	고무, 플라스틱 등의 성형가공용 이형제	불로 회색하여 공기분무 또는 솔로도포
지후리 ME-810	불소계화합물의 수용액		
지후리 MS-443	불소계 화합물의 용제		공기분무 또는 솔로도포
지후리 MS-543	용해품		
지후리 A-441	MS-443 의 분무형		
지후리 A-541	MS-543 의 분무형		
세팔 328			
365			
440			
441	특수유기화합 물질과	수지액 또는 수지의 초 기축합액 중에 첨가하여 점착방지 및 이형호파를 높임	엘라민, 요소수지, 폴리에스테르, 페 놀, 에폭시, PVA, 메타아크릴, 폴리 스티렌, 엘라민, 염화비닐렌 ABS
326	특수계면활성제의 조합		
365-100			
441-100			
380			
화인몰드 W		외부이형용	부드러운 페스트상(손으로 도포)
C			액상(분무, 손으로 도포)
H			"
리케이제 627			
A 761			
855		hot 우레탄폼 이형제	
728			
526			
632			
리케이제 677			
796			
677			
796			
828		cold 우레탄폼 이형제	
842			
688			
A 520			
A 630			
916			
TSF 451	메틸실리콘오일	고무, 타이어, 플라스 틱, 일반용.	이형 지속회수를 필요로 하는 금형이 형 용매
TSM 620	틸실리콘오일의 틀루엔 용액	아크릴수지, AEC, 기타 플라스틱용	도포, 또는 분무, 물을 필요로 하지 않 는 분야의 이형용
TSM 630			
631			
632			
633	실리콘오일의 에멜션	고무, 플라스틱용	
637			
YMR 7212			
TSM 6341		식품용, 플라스틱용, 종이용, 일반용	식품용기용에 안전성높게 도장, 도금 을 필요로 하는 제품
6351		플라스틱용	
TSM 650	실리콘오일에 무기질 불말을 섞은 구리스상	고무호오스, 플라스틱용	피막의 보존이 우수함.
YG 6144	콤파운드		

内部用 離型劑에 對해 서

TSM	6821	실리콘 오일에 기본기 름을 섞은 에벨션	플라스틱, 일반용	
	6851		플라스틱용,	
	6822		플라스틱, 일반용	
	6852		플라스틱용,	
TSR	144	실리콘와니스	플라스틱용	이형성 이지에 발수성, 내열성이 있음.
도요제구즈		지방산염류와 폴리에테 르화합물의 축합물	미가황 고무의 접착 방 지용	수용액을 표면에 도포. 적은양의 고무에 혼입하더라도 작업에 나쁜영향을 주지 않음.
Mold Wiz	249		천연고무, 합성고무의 볼드이형용	에벨션형, 외부용. 접착방지제, 전식 윤활제로서도 사용.
	F-57		"	용제형의 외부용 이형제
	EQ-6		특히 내열성이 요구되 는 분야	
	21 G			내부용이형제
	54			
	11 A			
	3IMR		천연고무, 합성고무, 우 레탄 등에 섞어 사용	
	MRI			
	33PA			
옛가리고 AS-100	NK	전분, 탄수화물, 탄가 루 등의 분체를 특수수 지로 처리한 미분으로 입경은 5~50 μ	일반용	
	EP-120		내열수성	
	EP-600		탄가루주성분	
	MS-540		탄가루주성분, 유동성우수.	
	OD-6000		틸크주성분, 활착성우수.	
	WP-75		전분주성분, 위생상무해 서분자량폴리에티렌의 초미세분말을 특 수가공 약 100°C로 용해. 고무에 흡수 되며, 가황접착 가능.	
L-45	디메틸실리콘	유활, 이형용 이형용	일반용 이형제	
LE-45			타이어용 이형제	
LE-46			공업용고무성형품용	
LE-450	실리콘에벨션			
LE-460				
L-7001		고무, 플라스틱 전용		분부도포
L-7002	실리콘블럭 폴리머			
NUC 실리콘				
형제 A형			후분가스사용	
B형			LPG 가스사용	
겔·트린트시리즈			용제로 희석하여 분무로 도장, 각종 성형법에 따라 각 종류가 사용됨.	
후리고이트33	33 H	열가소성수지, 열경화 성수지, 각종고무의 금 형 이형용	금형에 도포후 연소시킴, 용제형	
미탁구즈 RS-102	실리콘계	우레탄실발창용	분부도포, 용제는 메틸클로라이드등	
화인왁스		우레탄폼용	분부도포, 용제는 탄화수소제	
MH 시리즈			수용액을 도포 금형의 부식 방지에도 효과 있음.	
아폴리즈				

고레스	-K	비이온계면활성제와 유기아민염 등의 축중합물	고무시이트 또는 플라스틱 제품의 점착방지용
	-KY	비이온 계면활성제와 유기금속염과의 혼합물	고점착성의 고무시이트의 점착방지용
	-KZ	비이온 계면활성제와 유기금속염과의 혼합물	강점착성의 고무시이트의 박리용 및 이형용
-KZ-15		음이온, 비이온계면활성제, 유기아민염, 유기금속염 등의 복합물	콜로이드 및 에멜션용액, 수용액을 도포, 회석도가 낮을 경우에는 방첩제, 높을 경우에는 윤활, 박리, 이형제
-KR		고레스 -K에 특수 수지염을 배합한 것.	고무시이트의 점착방지용
-KY-S		유기, 무기화합물의 공축합물	강점착성 고무시이트의 이형용
-KY-6		음이온, 비이온 계면활성제	고무시이트 및 압출품의 점착방지용
-KY-2		고레스-KY의 변성품	"
-MS-70		비이온계면활성제기	고무호오스성형맨드릴용 이형제
-ML-1020		"	"
-ML-1030		"	"
-ML-300		"	"
볼드	51	고무시이트의 점착방지용	친수성
	57	"	"
뉴볼드	EX	"	"
	SN-40	"	"
볼드	G-37	"	소수성
	G-47	"	액상, 피연가황용, 침지에 의함
	G-65	"	페스트상
	G-99	"	" 침지, 또는 분무도포, 탈크
	GX-6	"	" 및 탄가루와 병용하면 효과
볼드	110-A	"	" 증대
볼드	P-27	"	페스트상, 침지용.
	G-67	"	분말상, 침지용, 분체와 병용가함.
	RX	고무의 금형 이형용	고무에 섞어 사용.
세파졸	27	"	페스트상, 침지.
	30D	"	분말상, 하드클레이와 병용
	1000	"	액상, 라텍스제품용
	GN-302	"	액상,
	GN-50	"	페스트상, 수용액을 금형에 도포
세파졸	3000	맨드릴형 이형제	"
	5900 G	"	"
	2200	"	"
	2500	페록사이드 가황이형용	"
	1500	타이어용	"
	PN-7	우레탄폼용 이형제	"
PN-20		"	액상
PN-35		"	액상
PN-27		"	페스트상 원액 또는 용제에 2~3배
PN-51	비 실리콘계	플라스틱의 금형용	" 회석, 분무
IP실리콘윤활제	실리콘계	"	액상
GN 500	"	"	액상

### 3. 結 言

이와 같이 離型劑는 몰드等 外部에 칠하여 使用하는外部用 離型劑와 고무 플라스틱에 配合剤로 直接 配合하여 使用하는 内部用 離型剤로 區分할 수 있는데外部用은 널리 알려진 것이나 内部用은 그다지 널리 알려

진 것이 아니다.

그러나 内部用은 그 對象物質에 따라 種類가 많고 또 配合藥品類에 對해 不活性이어서 物理的, 化學의 으로 安定한 것은 물론 配合物의 物性 및 二次加工에 惡影響을 미치지 않을 뿐 아니라 離型效果가 좋아 앞으로 이에 對한 使用은 널리 확대되리라 생각한다.

### 1980 年度 美國 고무工業豫測

#### ＝托막소식＝

##### Uniroyal 社 2個 工場 閉鎖

美國의 Uniroyal 社의 發表에 따르면, 當社의 美國內 5個 타이어工場 중 2個 工場을 閉鎖하였다 하는 바, 이의 內容을 보면 生產성이 가장 낮은 디트로이트공장과 메사추세츠所在의 바이어스 타이어工場인 Chicopee工場이라 함.

그러나 나머지 3工場은 계속해서 타이어를 生產하고 있는데, Ardmore(Okla)工場은 Uniroyal에서도 最新設備를 갖춘工場으로서 乘用車用 라디얼타이어 生產에 中樞的 役割을 하고 있으며, Opelika(Ala)工場은 最近 乘用車用 라디얼타이어를 生產하는 外에도 다른 타이어를 生產하고 있으나 向後 라디얼타이어 生產體制로 完全 轉換, 擴張하리라 함. 끝으로 Eau Claire(Wis.)工場은 乘用車用 바이어스 및 라디얼타이어 뿐만 아니라 트럭用 타이어, 工業用 및 off-the-road用 타이어를 계속 生產하리라 함.

그런데 2個의 工場을 閉鎖하게 된 理由는 바이어스 타이어의 需要減少와 함께, 혹심한 價格競爭을誘發하는 生產施設의 過剩 때문이라고 함. 美國內 타이어市場은 自動車販賣의 不振으로 말미암아 沈滯一路에 있는데, 이의 販賣不振으로는 高價의 挥發油價에 의한 타이어 利用度 低下와 摩耗減少, 88Kmh의 速度制限, 在來타이어 보다 使用壽命이 긴 라디얼타이어의 市場出現때문이라고 分析하고 있음. 뿐만 아니라 外產 自動車의 輸入增加와 함께 外產타이어가 美國市場을 飽食하기 때문임.

原油價 昂騰과 함께 깊고도 지속적인 經濟沈滯를 면치 못하고 있는 美國의 고무業界는 相互 協心하여 80年度를 打開하자고 Uniroyal 社의 會長이 밝혔는데 이의 主要內容을 紹介하면 다음과 같음.

79年度 美國內 總 乘用車用 타이어의 出荷는 前年比 8% 減少한 188.5백만本이었는데 80年度는 前年比 3.7% 減少한 181.5백만本으로豫想하고 있음.

OE 用 出荷에 있어서, 79年的 52.5백만本에 比하여 80年은 前年比 9.5% 減少한 47.5백만本으로 잡고 있는데 이는 新車의 需要減少 때문이라고 함. 그러나 몇몇 分野에서는 타이어의 需要增加가豫想되는 바, 例컨대 小型 라디얼 트럭타이어, metric 타이어 또는 耐 평크性 타이어 등이라 함.

OE 用 타이어中 80年度는 前年の 77% 보다 增加한 81%가 라디얼 타이어라 함. 특히 80年末에는 거의 大部分이 OE 用에 라디얼 타이어로 代替될 것으로豫想.

Replacement 市場에서 80年度 乘用車用 라디얼타이어의 市場 占有率은 前年の 47%에서 53%로 增加가豫想되나, 同市場에서의 總 出荷는 79年的 136백만本에서 134백만本으로 減少될 것으로 推測하고 있음.

한편 트럭, 버스타이어에 있어서, OE 用 타이어의 80年度 出荷豫想量은 79年的 10.5백만本에 比하여 9.5백만本이며 라디얼의豫想占有率은 前年の 11% 보다 5포인트 上昇할 것으로 展望.

Replacement 市場의 경우, 同 타이어의 今年度 出荷豫想量은 前年の 32백만本 보다 적게 減少한 30.5백만本으로豫想하며 라디얼타이어의 占有率은 前年比 4%增加한 22%로 計算하고 있음.