

에틸렌과 이의 誘導體

*崔俊鐵

1. 序 言

石油化學工業에 있어서, 에틸렌이 基本物質이라 하는理由는 價格이 低廉하고 純度가 높기 때문이다.

에틸렌은 酸素, 鹽素, 鹽化水素, 물 등의 低廉한 物質과 附加反應을 하는데, 反應條件이 相對的으로 溫和하여 高收率의 生成物을 얻는 것이 特徵이다. 特히 모든 反應에서 에틸렌分子가 追加되어 진다.

에틸렌은 또한 置換反應을 하여 비닐 單量體를 生成시킨다. 에틸렌과 이의 各種 誘導體는 重合體의 製造에 使用되는데, 이는 에틸렌의 總使用占有의 65%에

該當된다. (그림1 參照)¹⁾. 폴리에틸렌의 生成 또는 에틸렌 關聯 重合體, 다시 말하면 폴리스티렌, 폴리에스테르, PVC등에 대해서는 다음 機會에 紹介하기로 하며, 여기서는 에틸렌으로부터 直接 生成되는 個個의 化合物과 에틸렌옥사이드로 부터 에틸렌글리콜을 生成하는 同族系列 化合物에 限하여 紹介하기로 한다. 이들 化合物은 直接의거나 間接의이건 間에 加工製品에 有效한 役割을 한다.

에틸렌은 全體 石油化學製品生產의 約 30%를 占有하고 있는데, 이의 誘導體는 플라스틱 生產에 65%, 不凍液에 10%, 衣類에 5%, 溶劑에 5% 및 其他에²⁾ 使用된다.

에틸렌옥사이드는 에틸렌을 誘導體로 하는 各種 製品 중에서도 支配的인 品目이며 第2位가 鹽化비닐, 스티rene生產을 위한 에틸벤젠이 3位를 차지하고 있는데, 上記 3가는 全體 에틸렌 需要의 39%를 占有한다. 反面 폴리에틸렌이 46%, 나머지 15%가 에탄올로 부터 線狀 알코올類, 비닐아세테이트로 부터 알파올레핀 등 여러 곳에 利用된다. (그림 1 參照)




그림 1. 1980年의 需要別 에틸렌(15.1백만톤)의 使
用展望






그림 2. 1981年까지 에틸렌의 需要와 供給展望
(需要 6.4%, 供給 9% 基準)³⁾

*韓國科學技術研究所

따라서 여러 會社들은 에틸렌이 石油化學製品의 基本物質이라 생각하기 때문에 새로운 施設設備의 設置, 既存施設의 擴張등을 計劃하고자 한다. (그림 2 參照)

2. 에틸렌 옥사이드(EO)

生産: 에틸렌옥사이드($\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2$)는 銀 觸媒下에 酸素 또는 空氣의 酸化에 의해 生産된다. (그림 3)⁴⁾⁵⁾



典型的인 反應條件와 選擇性를 整理하면 다음과 같다.

溫度(°C) : 200~300

觸媒: 酸化 第一 水銀(Ag_2O)

時間(初) : 1

選擇性: 酸素基準 : 70~75 몰% 에틸렌

空氣 基準 : 66~72 몰% 에틸렌

여기서 選擇性이라는 것은 反應하는 에틸렌 1몰當生產되는 EO의 몰比를 말하며, 反應溫度가 낮거나에

틸렌의 轉換率이 低下되면 EO의 選擇性은 向上된다.

따라서 EO의 生產에 主要因子는 反應溫度의 調節과 選擇性이 높은 觸媒의 使用이라 하겠다. 低收率의 EO 生產을 解決하기 위하여, 여러 가지 改良觸媒에 關한 研究가 進行되어 왔는데 代表的인 研究結果는 셀社의 美國特許 482,935에서 밝힌 칼륨, 鉻, 세슘 助觸媒와 銀 및 持止體와의 結合觸媒이다.

다음 그림 4는 EO와 에틸렌 글리콜(EG)⁶⁾의 製造プロセ스인 바, 空氣에 의한 酸化反應은 主反應器와 淨化反應器로 構成된 2段階反應이다. 未反應ガス의 再循環은 에틸렌의 利用提高를 위하여 각 反應段階에서 處理, 回收된다. 酸素에 의한 酸化反應은 前者와 달리 主反應器 單獨으로 構成된 一段階反應이나, 反應調整은 空氣酸化와 別 差異가 없다. 大部分의 排出ガス는 反應器에서 再循環되며 未回收ガス는 水酸化 칼륨溶液의 處理로 碳酸ガス를 除去시킴과 同時に 反應器로 移送시킨다.

EO의 生產에 있어, 空氣代身 酸素를 使用하면 몇 가지 問題가 育起되는 바, 例컨대 燃料費, 窒素ガス의 廢棄問題, 施設投資費, 引火性 및 汚染規制등이다. 그럼에도 不拘하고 酸素에 의한 酸化反應은 最近 空氣보다 選好度가 높은데, 1975年度 美國의 EO總生產의 57%가 同方法으로 製造되고 있다. 1965年度의統計




그림 3. 酸化劑로 空氣 또는 酸素를 利用한 SD/Halcon式 에틸렌옥사이드의 製造工程





그림 4. Nippon Shokubai의 酸素 또는 空氣量 利用한 EO, EG의 複合 製造工程

에 의하면, 酸素에 의한 酸化反應이 18%에 比해 空氣에 의한 酸化反應이 65%, 나머지 17%가 클로로히드린 프로세스였다.⁷⁾

이와같이 酸素에 의한 酸化反應의 生產比重이 높은 理由는 結論的으로 보건대 經濟的인 方法이기 때문이 다. 그러므로 新設되는 大部分의 EO 플란트는 酸素式으로 建設될 展望이다.⁸⁾

用途: EO는 特히 觸媒存在下에 물, 알코올類, 아민類 또는 有機酸과 같은 自由 水素原子를 含有한 化合物과 發熱反應을 하는데, 反應樣相은 히드록시에틸基($-CH_2-CH_2-OH$)를 나타낸다.

即,



히드록시에틸基의 附加는 反應生成物의 물에 對한 溶解度增加에 따라 增加한다.

EO와 더 反應을 하면 폴리에틸렌 옥사이드誘導體가 生成되며, EO의 몰數는 물에 대한 溶解度, 反應生成物의 表面張力으로 決定할 수 있다.

EO로부터 EG를 生產함에 있어, 1980年度 EO總生產의 50%가 EG에, 11%가 非이온型 界面活性劑에 利用

된다. (그림 5) 非이온型 界面活性劑는 EO市場에서 가장 成長度가 빠른 品目중에 하나이다.

非이온型 界面活性劑에는 大別하여 2가지 型이 있는 테, 첫째 알킬페놀 에톡시레이트類(alkylphenol ethoxylates)로 看生物學的으로 分解되지 않는 硬性(hard) 과 둘째 線狀의 알코올에톡시레이트類(linear alcohol ethoxylates)로 構成된 看生物學的으로 分解되는 軟性(so-soft) 등으로 分類된다. 線狀 알코올에톡시레이트類⁹⁾는 每年 9~11%의 成長勢를 나타내는 것으로 總 EO誘導體의 成長勢중에서도 가장 높은 分野이다. EG의 豊年增加率은 다른 EO誘導體 보다 낮게 評價되는데 이는 EG중에서도 가장 많이 使用되는 不凍液의 豊年增加를 3%로 잡기 때문이다.¹⁰⁾

EO로부터 製造되는 餘他 化合物은 高級 글리콜類, 글리콜에테르類, 에탄올아민類 등이 있다. EO 利用面에서 큰 比重을 차지하지 않는 品目으로는 3級 알킬메르캅토알코올類, 글리콜아세테이트 또는 디아세테이트, 베타-페닐에틸알코올, 히드록시에틸셀룰로오스 등이 다. EO의 主要用途는 박테리아, 菌, 바이러스等의 冷消毒劑로 使用되며, 炭酸ガス와 함께 堅果속의 곤충殺虫剤로도 利用된다. EO는 殺菌剤用으로 有效함은 물론,

火藥, 樹脂製造의 中間體로 使用된다.


이 같은 點으로 볼때, EO의 1985年度¹¹⁾¹²⁾까지 年平均增加率은 6%로 推定된다.

3. 에틸렌 글리콜(EG)

EG(HO—CH₂—CH₂—OH)의 모든 製造方法은 EO의 水和로 얻어진다. 그러나 에틸렌으로부터 直接 生產되는 方法도 알려지고 있는데, 이는 아세톡시화(acetoxylation)의 옥시란(oxirane) 프로세스와 옥시鹽素化(oxychlorination)의 Teijin 프로세스를 말한다. 이 2가지 方法은 앞으로 期待되는 工程이다. 合成ガス로부터 直接 合成法에 의한 EG의 製造方式은 1980代에 活用이 期待되는 主要工程으로豫想되는데 그때에 이르러서는 合成ガス가 에틸렌¹³⁾보다 큰 比重을 차지하는 原單位로 登場하게 될 것이다.

3.1 에틸렌옥사이드로 부터 에틸렌글리콜의 製造

옥사이드 고리, 다시 말하면 에폭사이드 고리는 水素이온 存在下에 물과 反應하여 고리가 切斷된다.



典型的의 水和反應은 다음과 같은 一般 條件에서 進行된다.

溫度(°C) : 50~100

觸媒 : 0.5~1.0%의 黃酸

接觸時間(分) : 30

에틸렌과 물과의 比 : 1 : 10


液相프로세스는 95°C와 200~300psi 범위에서 積動된다.

더에틸렌 글리콜 에테르와 트리에틸렌 글리콜 에테르는 全體 生成 글리콜의 10%程度 形成되며, 이는 에틸렌과 물과의 比로 測定할 수 있다. 總 글리콜의 收率은 에틸렌옥사이드 基準 100%이다.


때문에 副產物인 더 또는 트리에틸렌 글리콜 에테르의 生成은 모노글리콜生產에 非經濟的의 副產物로 取扱하지 않는바, 이같은 理由는 이들 글리콜이 물을 基本으로 한 코우팅劑의 主要原料이기 때문이다. 특히 트리에틸렌 글리콜 에테르는 브레이크液의 製造에 없어서는 안될 必須原料이다.

3.2 아세톡시화에 의한 에틸렌으로부터 에틸렌글리콜의 製造


이것은 옥시란 프로세스(oxirane process)로 불리우는데 다음과 같이 2段階¹⁴⁾로 進行된다. 即, 처음에는 에틸렌을 아세트酸과 觸媒下에 酸化시키면 에틸렌글리콜의 모노 및 디아세테이트가 生成된다.



生成된 아세테이트類는 加水分解를 거쳐 EG와 다시 使用될 수 있는 아세트酸이 生成된다.



純粹反應은



EG를 製造함에 있어 典型的의 反應條件을 要約하면 다음과 같다.¹⁵⁾

反應溫度(°C) : 160

反應壓力(atm) : 28

反應觸媒 : TeO₂(助觸媒 브롬化合物)

轉換率(%) : 60

選擇性(%) : 97

生成形態(%) : 모노아세테이트, 60

디아세테이트, 36


에틸렌글리콜, 4

한편, 아세트酸 長간(manganese acetate)과 요오드칼륨으로 구성된 混合觸媒를 利用한 프로세스도 開發되었는데, 이는 아세테이트類를 107~130°C의 反應溫度와 1.1氣壓下에 加水分解시키면 選擇性이 95%인 EG가 生成된다. 에틸렌基準 몰% 收率이 94%로 EO를 거쳐 製造하는 方法보다 有利하다. 그러나 經濟的의 測面으로 옥시란 프로세스와 在來 銀觸媒存在下의 EG生产方式을 比較하면 아직도 어떠한 方法이 有益하다고 斷定지을 수 없으나 옥시란 프로세스가 에틸렌의 效果를 向上시키는 反面, エ너지費 및 投資費가 높다


고 한다. 그러므로 銀觸媒下의 EG 製造方法을 採擇될
時期가 올 것으로 展望되기도 한다.⁹⁾

3.3 氧化鹽素化에 의한 에틸렌으로 부터 에 틸렌글리콜의 製造


氧化鹽素化(oxychlorination)의 Teijin프로세스는 EO
生産을 위한 클로로히드린프로세스의 現代版인 바, 이
는 鹽素 代身에 濃度 1N의 鹽酸을 使用할 수 있고 觸
媒로 鹽化탈륨(III)(TlCl₃)이 利用된다. 에틸렌클로로
히드린은 다음과 같이 加水分解가 進行된다.



觸媒는 다시 3價의 TlCl₃로 還元시키는 2價의 鹽化
구리(CuCl₂)와 酸素 또는 空氣에 의해 再生된다.¹⁶⁾



全體反應은



이의 反應條件은 大體로 다음과 같다.

反應溫度(°C) : 60~250

壓力(kg/cm²) : 20

觸媒 : TlCl₃

收率(%) : 에틸렌글리콜, 89

아세트알데히드, 6

其他, 5

其他에는 디옥산과 디에틸렌글리콜임.


아세트알데히드의 收率은 Cl⁻ : Tl³⁺比가 약 4:1보
다 적으면 增加하며, 反應溫度가 120°C以上이면 클로
로히드린이 加水分解를 한다.

EG의 製造方法은 이 外에도 포름알데히드, 一酸化
炭素 또는 合成ガス등으로 부터 合成되지만 다음 機會에
紹介하기로 한다.

用途 : EG의 主要 用途는 그림 5에서와 같이 不凍液
폴리에스테르 纖維等에 利用된다.

4. 에탄올아민類(ethanolamines)

모노에탄올아민(MEA), 디에탄올아민(DEA) 및 트
리에탄올아민(TEA)은 에틸렌옥사이드와 濃度 25~50
%의 암모니아水溶液을 反應시켜 製造된다.



典型的의 反應條件으로는,

反應溫度(°C) : 30~40

反應壓力(psig) : 10~20

물比 : 암모니아 : EO = 10 : 1

生成形態(%) : MEA, 75 DEA, 21 TEA, 4

%	%
11 →Surfactants	49 →Antifreeze
8 →Higher glycols	41 →Polyester fiber
58 →Ethylene glycol ** →Glycol ethers	3 →Polyester film 6 →Industrial fluids
7 →Ethanolamines	1 →Polyester resins
6 10 →Other	

*Based on 2.721MM metric tons in 1980.¹

**Based on 2.086MM metric tons in 1980.⁴

그림 5. EO의 活用圖(冷凍劑와 폴리에스테르纖維가
全體 EG需要의 90%를 占有)

表 1. 反應系의 물比에 따른 에탄올아민類의 무게比

	Moles of Ethylene oxide/Moles of Ammonia		
	0.1	0.5	1.0
Monoethanolamine	75~61	25~31	12~15
Diethanolamine	21~27	28~32	23~26
Triethanolamine	4~12	37	65~59

MEA, DEA 및 TEA의 生成分布는 암모니아와 에틸
렌의 比에 左右되며 (表1 參照)¹⁸⁾, 同 比는 또한 50~
275°C의 溫度, 15~1500psi의 壓力에 따라 달리 할 수
있다.

다음 그림 6은 EO와 암모니아로 부터 에탄올아민類
를 製造하는 工程¹⁹⁾인 바, EO, 암모니아 및 循環 MEA





그림 6. EO와 암모니아 水溶液으로 부터 모노, 디 및 트리에탄올아민의 製造工程

의 供給比로 願하는 에탄올아민 다시 말하면 市場變化에 따라 에탄올아민類를 調整生產할 수 있다.

用途：에탄올아민類는 廣範圍하게 여러 工業分野에 利用되는데, 가장 많이 消費되는 것은 酸ガス²⁰⁾의 甘味劑이며, 두번째가 洗淨剤의 製造에 使用된다. 그 밖에 腐蝕抑制剤로서 이의 役割은 金屬 또는 金屬化合物存在時에 分解防止役割을 하기 때문에 鹽素化炭化水素化合物를 安定化시킨다.

에탄올아민은 脂肪酸과 反應시켜 에탄올아미드 洗淨剤生產에 利用된다.



代表的인 脂肪酸은 라울르酸[Lauric acid, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}-\text{COOH}$]이며, 모노에탄올아미드는 거품安定剤, 腐蝕抑制剤 및 洗滌力 向上 등 heavy-duty用 粉末洗淨剤에 널리 使用된다.


에탄올아민 비누는 에탄올아미드 비누와 함께 主要한 工業製品으로서 이의 製法은 에탄올아미드 비누와 類似하게 脂肪酸과 反應시켜 만들어지나, 다만 差異點은 아미드비누 보다 낮은 反應溫度와 無觸媒下이다. 使用 脂肪酸은 올레酸, 스테아르酸, 팔미트酸 등이며, 이 비누의 主要消費處는 化粧品製造에 利用된다.

이 外에도 에탄올아민 비누는 家庭에서나 工場에서 廣範圍하게 利用되는바, 例컨대 家具, 自動車, 金屬 등에 光擇剤, 溶媒除去剤 등이다.

5. 鹽化비닐(vinylchloride)


生産：鹽化비닐單量體(VCM, $\text{CH}_2=\text{CHCl}$)는 혼히 亂하는 均衡이 잡힌 毒性鹽素化 프로세스(balanced oxychlorination process)에 의해 製造된다. 同 製法은 에틸렌과 鹽素를 VCM으로 轉換시키는 主要 3段階로 區分된다.^{21,22)}(그림 7 參照)

첫째, 에틸렌에 氣相 또는 液相의 鹽素를 添加하면 에틸렌 디클로라이드(EDC)가 生成되는데, 이를 直接 鹽素化라 불리운다.



直接 鹽素化는 發熱反應이며, 反應條件이 $40\sim 50^\circ\text{C}$ 에서 에틸렌 브로마이드觸媒를 使用하거나, $15\sim 135^\circ\text{C}$ 에서 3價의 鹽化鐵(FeCl_3), 無水 鹽化鋁-미늄觸媒下에 製造된다. 이때의 收率은 約 90%이다.

둘째, EDC를 熱分解(pyrolysis)시켜 VCM과 鹽化水素로 製造하는 것이다.



典型的의 热分解條件은 다음과 같다.

反應溫度($^\circ\text{C}$) : $480\sim 500$

反應壓力 : 高壓

反應觸媒 : 輕石 또는 活性炭

轉換率(%) : $50\sim 60$

選擇性(%) : 95

곧으로 熱分解된 鹽化水素를 에틸렌과 酸素와의 옥시鹽素化로 EDC 와 물이 生成되며, 이때 使用觸媒가改良된 Deacon式²²⁾, 反應溫度가 330~420°C이다. EDC는 再循環된다.




그림 7. 에틸렌을 基準한 鹽化비닐單量體의 主要生
產過程






그림 8. 典型的인【鹽化비닐單量體의 生產工程



全體反應은



收率은 에틸렌基準 約 90%이며, 그림 8은 代表的인 VCM製造프로세스²³⁾를 나타내었다.

VCM工程中, 옥시鹽素化가 反應中心部로서 2個의 主要部分 即, 反應器와 酸化劑의 選擇如何에 따라 差異가 많은데, 反應器의 型은 液床(fluidized bed) 또는 固床(fixed bed) 反應器이며, 酸素 또는 空氣가 酸化劑이다. 2가지 酸化劑중 어떤 것을 採擇할 것인지 論亂이 많으나 支配的인 競見은 酸素가 좋다고 한다.²⁴⁾


用途：美國에서는 77年度에 60억파운드의 VCM이 生產되었고, 主要用途는 파이프(55%), 필름(15%), 코우팅(10%) 및 룰딩(10%) 등과 같은 押出用이다.

6. 에틸벤젠(ethylbenzene)


에틸벤젠($\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_3$)은 벤젠과 에틸렌으로 부터 製造되며 스티렌으로 轉換되는데, 이에 관한 것은 次後 紹介하기로 한다.

7. 에탄올(ethanol)

生產：에틸알코올의 製造는 옛 부터 여러 方法이 알려지고 있는 바, 發酵法이 한例이다. 처음으로 試圖된 合成工程으로는 에틸렌의 間接的 水和反應으로 中間體인 모노에틸솔페이트 또는 디에틸솔페이트가 만들어 진다.




솔페이트는 加水分解하여 에탄올과 黃酸으로 變化한다.



合成 에틸알코올을 發酵에 의한 에틸알코올과 区別하기 위하여 에탄올로 불리워진다.

最近 間接 水和法 代身 에틸렌의 直接 水和法이 알려지고 있는데 다음과 같다.



典型的의 反應條件은

反應溫度(°C) : 325

反應壓力(psi) : 1000

觸媒 : 硅藻土에 磷酸




그림 9. Union Carbide法에 의한 에탄올의 製造工程

轉換率(%) : 4~5

選擇性(%) : 95~97

有接水和法에 의하면 副產物로 2~5%의 디에틸에테르가 生産되며, 餘他觸媒로는 실리카겔에 수산화알루미늄 겔 또는 텅스텐酸도 使用可能하다고 한다.

다음 그림 9는 에틸렌의 수화에 의한 에탄올의 製造프로세스²⁵⁾에 관한 것인데, 처음에는 농도 94.5~95%

의 에탄올이 만들어 지며, 須한다면 脱水로 無水에탄올을 만들 수 있다.

美國의 1977年度에tanol需要는 236백만갈론이었는데 1981年에는 265백만갈론이豫想된다.²⁶⁾

用途：에탄올의 用途는 使用目的에 따라 多樣하나 大別하여 溶媒와 化學中間體²⁶⁾로 區分할 수 있다. (그림 10 參照) 溶媒部門의 需要伸張幅은 中間體의 伸張幅보다 월선 上廻^{26,27)}하는 바, 이같은 理由는 에틸렌의 直接酸化에 의한 아세트알데히드의 合成이 急速度로 擴散되기 때문이다.

에탄올을 基本으로 한 中間體의 種類는 鹽化에틸, 에틸에테르, 글리콜에틸에테르, 에틸비닐에테르, 클로랄, 에틸아민類, 에틸메르캅탄, 아세트酸 및 各種에틸에스테르 등이다. 에탄올은 將次에틸렌²⁸⁾의 基礎物質로 提案되기도 하며 燃料로 使用될 展望이다.

8. 아세트 알데히드

生産：歷史的으로 아세트알데히드(CH_3CHO)의 製法은 銀觸媒下에 에탄올을 酸化하거나, 또는 크롬과 活性구리觸媒下에 에탄올을 脱水素化하는 方法이다. 그러나 高度의 製法은 酸化와 脱水素化의 併用法이다. 發熱反應인 酸化反應은 吸熱反應인 脱水素化에 대한 熱을 供給한다.






그림 10. 1977年度 美國의 에탄올生産量(236백만 갈론) 종 使用分布

아세트알데히드의 最新式 製造方法은 液狀 同族系
觸媒存在下에 에틸렌으로 부터 直接 製造하는 것이다.
同法은 여러 長點을 가지고 있는데, 代表的인 長點은
점차 價格이 引上되는 出發原料를 節約할 수 있는 選
擇性의 向上이라 하겠다. 더구나 에너지節約도 圖謀할
수 있는 바, 이는 同族系 觸媒使用으로 인하여 낮은
反應溫度와 低 壓力下에 反應을 行 할 수 있기 때문이
다.

同族系觸媒시스템은 鹽化구리(II)($CuCl_2$)溶液少量의 鹽化팔라듐(II)($PdCl_2$)으로構成되어 있다. 酸化로 인하여 鹽화팔라듐의 팔라듐이 온은還元되어 式(1)과 같이 金屬 팔라듐으로 되며, 金屬 팔라듐은 式(2)와 같이 2價의 구리에 의해 2價의 팔라듐으로 다시酸化되는데 2價의 구리는 1價의 구리로還元된다. 1價의 구리는 式(3)과 같이 空氣 또는 酸素에 의거 2價의 구리로 다시酸化한다. 式(4)는 全體反應을 나타낸다.

酸化器로 移送되며, 약 140 psig에서 空氣와 再酸化²⁹⁾ 되어진다. (그림 12 參照)

1段階 프로세스 (single-stage process)

反應溫度(°C) : 130

反應壓力(psig) : 45

觸媒： $\text{PdCl}_2/\text{CuCl}_2$

收率(%)：95

2段階 프로세스 (Two-stage process)

反應溫度(°C)：130

反應壓力(psig) : 120

觸媒： $\text{PdCl}_2/\text{CuCl}_2$

收率(%)：95

觸媒의 再生(psig) : 140

몇몇 專門家들도 1段階 프로세스가 좋은지 2段階 프로세스가 좋은지를 結論지을 수 없으나, 工場을 세울










그림 11. 酸素와 에틸렌을 利用한 아세트알데히드(single stage) 製造工程


것이다.



酸化反應은 一段階 프로세스에서 酸素과 反應하여
다시 2價의 구리로 再生된다.²⁹⁾(그림11 參照) 2段階 프
로세스에서는 1價의 구리가 含有된 触媒溶液이 管形

때에 使用 에틸렌과 酸素의 純度, 2段階 프로세스를 使用할때를 假定한 窒素의 活用, 플란트의 規模²⁹⁾등을 考慮하여 選定함이 合당할 것이라 한다.

아세트알데히드는 에틸렌의 氣狀觸媒 酸化에 의해 製造할 수 있다.



이의 反應條件은

反應溫度(°C) : 140

反應壓力：

反應觸媒: Pd, P_2O_5 , Ru과 알루미나




그림 12. 空氣와 에틸렌을 利用한 아세트알데히드(two stage) 製造工程


收率(%) : 아세트알데히드, 64. 아세트酸, 20

副產物인 아세트酸이 發生되더라도 經濟的인 面에서
큰 問題가 되지 않는데, 이는 아세트 알데히드가 아세
트酸의 前段階 物質로 使用되기 때문이다.

아세트알데히드는 이 外에도 프로판, 부탄 또는 이
들 2가지 混合物을 無觸媒下에 酸化시켜 製造하는데
이때의 收率은 31%이며 나머지가 33%의 포름알데히
드, 20%의 메탄을, 16%의 其他로 構成되어 있다.

用途 : 아세트알데히드 單獨으로 特別한 用途가 없
으나, 다른 化合物과 反應하여 有用한 製品이 된다.
이러한 化合物 가운데 代表的인 것은 아세트酸, 페아
세트酸, 無水 아세트酸, 클로랄, 파라알데히드, 폴리
아세트알데히드, 노르말-부틸알데히드, 노르말부탄
을, 펜타에리트리톨 등이다.

아세트酸은 아세트알데히드의 液相 酸化로 얻어진
다.³¹⁾



反應條件은

反應溫度(°C) : 66

反應壓力 : 液相

反應觸媒 : $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{Mn}$


轉換率(%) : 50

收率(%) : 95

아세트酸은 이 外에도 노르말-부탄과 나프타의 液
相 酸化 또는 메탄올의 카르보닐化³²⁾에 의해 製造된다.

노르말-부탄을은 아세트알데히드의 알돌縮合(aldol

condensation)으로 中間體인 크로톤알데히드가 生成되며, 이것을 水素化하여 노르말부탄을이 만들어진다.





한편 프로필렌을 BXO 反應에 의해 노르말부탄을을
製造하는 方法은 다음 機會에 紹介하기로 한다.

9. 비닐아세테이트

O
生産 : 비닐아세테이트($\text{CH}_2=\text{CHO}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$)는 에틸
렌과 아세트酸을 液相 또는 氣相에서 觸媒存在下에 酸
化하여 얻어진다.

液相 酸化反應은 에틸렌으로 부터 아세트알데히드를
製造할 때 使用되는 同族系 觸媒方式과 類似하나 큰 差
異는 아세트酸과 함께 反應하는 것이다.



비닐아세테이트에 대한 아세테이트의 몰比는 0.3:1
에서 2.5:1까지 變化할 수 있으나, 이 工法은 널리




그림 13. 에틸렌, 아세트酸, 酸素로부터 비닐아세테이트를 製造함에 있어 氣相 觸媒 酸化工程

利用하고 있지 못한 바, 이는 反應施設物을 腐蝕시킬 뿐만 아니라 여러가지 副產物을 併產하기 때문이다.

이와 反對로 氣相 酸化反應이 經濟的으로 바람직한 製造方法이라 한다.




그림 13은 U.S. Industrial Chemical社의 氣相 1段階 프로세스를 나타낸 것인 바, 典型的인 反應條件은 다음과 같다.

反應溫度(°C) : 180~200


反應壓力(psig) : 25~60

使用觸媒: 알루미나와 팔라듐 또는 실리카와 알루미나

轉換率(%): 아릴렌, 10~15. 아세트酸, 20~30. 酸素, 60

이 外에도 아세트酸을 2價의 水銀으로 된 아세트酸水銀存在下에 約 100°C에서 아세틸렌과 反應하는 아세틸렌 프로세스가 있으나, 現在 아세틸렌이 에틸렌보

다 原料單價가 높기 때문에 留保狀態에 있다.




用途: 비닐아세테이트는 다음과 같은 重合體에 使用되는例천대 폴리비닐아세테이트, 폴리비닐알코올, 폴리비닐부티랄 또는 共重合體 製造 등의 單量體이다.

10. 아크릴酸

生産: 아크릴酸($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$)은 에틸렌과 一酸化炭素 및 酸素를 팔라듐(II) 또는 구리(II) 觸媒下에 酸化性 카르보닐화로 製造된다. 이 反應은 에틸렌으로부터 아세트알데히드를 만들 때 使用되는 同族系 液相觸媒反應과 類似하다.

全體의反應은



典型的인 反應條件은 다음과 같다.





그림 14. 알루미늄, 수소, 에틸렌, 空氣 및 黃酸으로 부터 偶數의 直鎖狀 알파 알코올의 製造工程
(Alfol process)



알파 올레핀은 洗淨劑用으로 使用된다.


參 考 文 獻

1. Ponder, Thomas C., Hydrocarbon Processing, 56 (6), 165 (1977)
2. Greek B.F and W.F. Fallwell, C & E News, Nov. 12 (1976)
3. Chemical Week, Sept, 14 37 (1977)
4. Ponder, Thomas C., Hydrocarbon Processing, 56 (5), 175 (1977)
5. Gans, M and B.J. Ozero, Hydrocarbon Processing, 55 (3), 73 (1976)
6. Hydrocarbon Processing, Petrochemical Handbook, Nov. 177 (1977)
7. Kiguchi, Kumazawa and Nakai, Hydrocarbon Processing, 55 (3) 69 (1976)
8. DeMaglie B., Hydrocarbon Processing 55 (3), 78(1976)
9. Johnson S.C., Hydrocarbon Processing, 55 (6) 109 (1976)
10. Greek, B.F. and W.F. Fallwell, C & E News, April (26), 6 (1976) (p. 263에 계속)


加水分解로부터 얻어진 黃酸알루미늄은 所望스런 副產物이 아니나 製紙工場 또는 淨水用으로 使用된다. 最近 Alfol 프로세스가 더욱 改良되어 진한 黃酸대신 물로 加水分解하는 方法³⁷⁾을 試圖하였는데, 이때의 副產物은 알루미나이다.

用途：線狀 알코올類는 生化學的으로 分解可能하며, 炭素數가 C_{12-16} 의 것이 洗淨劑로, C_{10-12} 의 것이 可塑劑로, C_{16-18} 의 알코올類가 改質剤로 使用되는 한편 보다 炭素數가 높은 C_{20-26} 의 알코올은 潤滑剤 및 離型剤등에 利用된다.

알파 올레핀($R-\text{CH}=\text{CH}_2$)은 트리 알킬 알루미늄과 1-부텐으로 부터 製造된다.



트리 알킬 알루미늄과 1-부텐은 트리 부틸 알루미늄과 에틸렌과의 反應으로 再生된다.



견을 탐색할 필요가 있다. 그러나 여기에서는 HT-PBS 配合中の 가황촉진제量을 일정하게 하고, 黃만을 變量하여 접착성의 경향을 검토하였다. 表 15의 EPDM 및 表 16의 SBR인 경우 control의 접착력이 높기 때문인지 黃을 첨가함에 따라 接着力은 저하하는 경향에 있으나 다른 被着體에 있어서는 黃의 첨가효과가 나타나 凝集破壞되는 試驗體가 많아지고 있다.

3. 液狀고무에 의한 金屬의 접착

지금까지의 접착제의 배합은 모두 充填劑配合을 主體로 한 검토결과이다. 여기서는 non-filler 配合에서의 金屬의 接着性을 검토하였으며, 그 결과를 보면 表 17에서 보는 바와 같다. 일반적으로 金屬 접착에서는 적당한 탄성 또는 굽힘성을 가진 접착제가 요구된다.

결국 彈性變形에 의한 應力緩和가 필요하다. HT-PB는 彈性接着劑로서 넓은 應用用途가 기대된다.

4. 끝 맷음

HT-PB를 base polymer로 사용한 二液反應型의 접착제에 대한 接着物性을 검토한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 가황고무에 대한 박리접착강도는 현재 가장 널리 사용되고 있는 chloroprene 溶液型 접착제와 동등 내지는 그 이상이다.
2. 미가황고무에 대하여는 固形고무 가황물의 접착과 경향을 달리하지만 被着體에 따라서는 접착이 잘된다. 또 접착제층에 黃을 첨가함에 따라 被着體와의 共加黃이 된다.
3. 金屬에 대하여 접착이 잘 되고 彈性接着劑로서의 특징을 갖는다.

(p. 240에서 계속)

11. The Oil and Gas Journal, March 28, 32 (1977)
12. Chemical Week, April 21, 37 (1977)
13. The Oil and Gas Journal, June 13, 23 (1977)
14. 西獨 公開特許 公報 20, 20, 770 (1970. 12. 17)
15. Brownstein, A.M., Trends in petrochemical Technology, Petroleum Publishing Co., 153 (1976)
16. 英國 特許 1, 182, 273 (1970. 2. 25)
17. Hatch, Lewis F. and Semi Matar, Hydrocarbon Processing, 56 (10) 153 (1977)
18. Petroleum Refiner 36, 231 (1957)
19. Hydrocarbon processing, Petroleum Handbook, Nov., 137 (1975)
20. Hatch, Lewis, F. and Semi Matar, Hydrocarbon Processing 56 (5), 191 (1977)
21. Keane, D.P., R.B. Stobaugh and P.L. Townsend, Hydrocarbon Processing, 52 (2), 99 (1973)
22. Chlorine-its Manufacture, Properties and Uses ACS Monograph Series No 154, 250
23. Reich, P., Hydrocarbon Processing 55 (3), 85 (1976)
24. Wimer, W.E. and R.E. Feathers, Hydrocarbon processing, 55 (3), 81 (1976)
25. Hydrocarbon Processing Petrochemical Handbook, Nov. 134 (1975)
26. Chemical Week, Jan. 12, 26 (1977)
27. Anderson, E.V., C & E News Jan 10 12 (1977)
28. Winter, O. and M-T Eng, Hydrocarbon Processing, 55 (11), 125 (1976)
29. Jira R.W. Blau and D. Grimm, Hydrocarbon Processing 55 (3), 97 (1976)
30. Hatch, Lewis F. and Semi Matar, Hydrocarbon Processing, 56 (11), 349 (1977)
31. Lowry, R.P. and A. Aquillo, Hydrocarbon Processing, 53 (11), 103 (1974)
32. Hatch, Lewis F. and Semi Matar, Hydrocarbon Processing, 56 (10), 153 (1977)
33. Hydrocarbon Processing, Petrochemical Handbook, Nov. 235 (1977)
34. Chemical Week, Technology Newsletter, Oct. 15, 38 (1975)
35. C & E News, Oct. 13, 6 (1975)
36. Hydrocarbon Processing, Petrochemical Handbook, Nov. 235 (1975)
37. Chemical Week, June 1, 35 (1977)