

Prestressed Concrete 格納容器

1/15 縮小模型의 水平加力実驗

原子炉格納容器의 大型化에 따라 欧美에서는 이미 鋼製容器로 부터 Prestressed 를導入한 콘크리트製容器로의 転換이 보여지고 있다.

우리나라도 곧 PS 콘크리트製 格納容器의 시대를 맞게 될 것인데 그 새로운 構造基準의 制定에는 그 実驗的 肀받침이 있어야 할 것이다.

콘크리트製容器 (Concrete Containment Vessel: C C V) 技術基準案의 作成過程에서 構造耐力의 確認과 設計의 合理化를 도모하는데 있어서,

- 地震時 水平力에 대한 剪斷抵抗, 주로 円筒 Web部의 面内剪斷耐力의 評価와 設計法.
 - 基部의 面外剪斷耐力의 評価와 設計法.
 - 热応力에 関한 軸剛性, 屈曲剛性評価.
 - Liner anchor system의 設計法.
- 등 일련의 基準確証実驗의 필요성이 지적된다.

이 실험은 1,100MWe급 PWR 用의 Prestressed Concrete 格納容器를 대상으로 한 1/15 縮尺模型에 대해, 内压, 温度, 地震時

水平力등의 主要荷重을 加해서 그 振動을 조사한 것이다.

최종적으로는 콘크리트格納容器의 구조적 一体性과 安全余裕度를 확인하여, 事故+地 震을 想定해서 内压과 温度荷重의 作用下에서 水平力에 의해 終局에 도달시켰다.

I. 試験体

試験体는 円筒壁에 半球 Dome을 설치한 Prestressed Concrete 製이다(図-1) 内部에는 水圧力を 加할때의 Air vent가 Dome 頂上에 있고 콘크리트 内面형틀 철거와 Lining 작업을 위해 맨홀이 底盤에 있는 것, 内压·温度의 軸對称荷重의 시험후에 Spring Line 直下에 水平加力 Ring을 설치시켰다는 것, 다시 実機에서의 機器搬入口 기타의 貫通具는 무시했던 것이 모형의 특징이다.

Prestress는 세로方向과 円周方向으로 나누어서 導入되어 있다. 세로方向은 逆U字形을 한 20本의 Tendon을 基盤下面에서 緊張시키고 円周方向은 서로 마주 보게 한 쌍




図-1 試験体의 形状과 치수

의 Battress를 定着端으로 하는 27段의 Tendon을 緊張시켜 각각 導入되었다. (図-2)

設計荷重은 다음과 같은 数値로 되어 있다.

事故時内圧 4.0kg/cm²

事故時温度 内部80℃, 外部8℃

通常時温度 内部50℃, 外部8℃

地震時水平力 実地크기 규모에 대해

水平震度 Co=0.2의 3倍.

그리고 Prestress는 거의 内圧荷重에 의해서 생기는 膜引張力を 相殺하는 정도의 圧縮力이다.

試験体 各部와 그 製作方法은 대체로 다음과 같다.

[底盤] 鉄筋コンクリート製의 長方形盤으로 円筒部에서 底盤에 埋込되는 逆U Tendon의 Cease와 定着具, 円筒壁鉄筋의 定着余長, 試験床으로의 固定用 Anchor Bolt Sleeve 등이 장치되어 있다.

[円筒部] 内径 3m, 높이 3m, 두께 12cm




図-2 Prestress材配置

의 부분에 円筒方向鉄筋(종류 D6, 鉄筋量 0.762%), 縱筋(D10-1.16%, 다만 基部에 대해서는 다시 D6을 삽입하였음으로 鉄筋量은 1.43%), 및 Prestress材(ϕ 12.7 Strander, 円周方向 0.576%, 縱方向 0.336%)가 배치되어 있다. 콘크리트는 높이方向을 2회로 나누어 打設되었다.

[半球 Dome部] 内径 3m, 높이 1.5m, 두께 12cm의 부분으로 発泡스티를材를 球面状으로 加工한 형틀을 사용하여 콘크리트가 打設되어 있다.

[内部 Lining] 5mm두께의 自然加硫 고무를 중첩 이음으로서 Lining이 되어 있다.

[水平加力 Ring] 試験体에 地震時 水平力を 加하기 위한 鉄筋콘크리트製 Ring으로서 水平加力実驗에 들어가기 직전에 内부온도 80°C를 유지한 채 打設되었다.

円筒 및 Dome部의 콘크리트는 骨材 칫수가 10mm이하의 Micro-concrete이며 設計強度 400kg/cm²에 대해 실험시에는 351kg/cm³(円筒部 콘크리트의 平均強度)였다. 円筒部鉄筋(SD35) 및 Tendon의 降伏点強度는 각각 4.080kg/cm², 17,900kg/cm²이다. 그리고 Tendon은 Unbond Cease가 붙은 7本 꼬임 ϕ 12.7 Strander(鋼線製)로서 緊張作業에는 CCL Jack이 사용되고 있다.

試験体의 製作状況을 写真 1~6으로 나타낸다.




写真 - 1 試験体円筒部의 製作



写真 - 2 円筒部 및 Battless의 配筋状況
(円周方向 Tendon의 插入作業中)



写真 - 3 Dome部의 製作




写真 - 4 円周方向 Prestress導入의 導入作業



写真-5 縦方向 Prestress (逆U Tendon의 緊張) の導入作業




写真-6 Prestress導入後の試験体 Jackdown (設置)

表-1 荷重の組合

試験項目 荷重種類	Prestress	設計内圧	試験時内圧	通常時運転	事故時温度	事故時	試験時+温度	事故時+温度	地震	事故+地震	終局水平力	温度+内圧
Pres-tress												
温 度					50°C			80°C				
内 圧		2 4 4 4.6				4 4	4.6				4 kg/cm ²	*
水 平 力				S ₁ = 235.8t S ₂ = 157.2t *) 部材角				0.25S ₁ 0.5S ₁ S ₁ S ₂ 4/1000 6/1000				

II. 実験内容

実験項目은 設計荷重의 組合과 温度荷重의 負荷時間을 고려하여 表 1의 순서를 따랐다.

1. Prestress荷重試験

設計Prestress(縦方向에서 약 30kg/cm^2 , 円周方向에서 약 60kg/cm^2 의 圧縮応力)에 대한 試験体의 導入応力 分布性状을 조사한다. 導入時의 마찰損失과 Set時의 定着力損失量에 대해서는 미리 試験緊張을 실시하여 확인한다.

2. 設計内圧試験

Prestress導入後에 室内気温下에서 設計内圧 4.0kg/cm^2 까지 水圧을 加へ 弹性拳動을 검토하는데 이 때 变形, 콘크リ트의 비틀림(歪)등이 測定되어 弹性計算値와 비교한다.

3. 試験時 内圧試験

実機에서는 完成後에 漏洩率試験과 併行하여 實시되는 構造一体性 確認試験(Structural integrity test; SIT)에 对応하는 것. 이 실험에서는 鋼製容器의 경우와 같이 設計内圧의 1.15倍의 圧力(4.6kg/cm^2)을 常温下에서 加へ게 한다.

4. 通常運転時 温度試験

内部 50°C 로 加熱하였을 때의 試験体 各部의 온도분포와 拳動을 조사한다. 但, 外部는 室温으로 한다. 基準案에서는 荷重状態 I에 对応한다.

5. 事故時 温度試験

内部를 80°C 로 加熱하였을 때의 상태를 조사한다.

6. 事故時 荷重試験

内部가 80°C 의 상태에서 設計内圧 4.0kg/cm^2 를 加한다.

7. 事故時 温度+試験時内圧試験

6의 상태에서 内圧을 1.15倍로 한 상태 인데 설계조건과는 관계 없다.

8. 事故時 温度+地震時水平力試験

内部를 80°C 로 유지시킨 상태에서 S_1 지진相当의 水平力(157.2ton)을 交番荷重으로서 加へて 剛性과 耐力を 조사한다. 基準案에서는 荷重状態 III에 对応한다.

9. 事故+地震時 水平力試験

内部 80°C 의 온도와 설계内圧 4.0kg/cm^2 를 유지한 상태에서 S_2 및 S_3 地震相当의 水平力(S_2 는 S_1 의 1.5倍로서 235.8ton)을 交番荷重으로 加へて 剛性과 耐力を 조사한다. 基準案에서는 荷重状態 IV에 对応하며 가장 厳しい 組合條件이다.

10. 終局荷重試験

6의 事故時荷重을 유지한 상태에서 水平力を 加へて 終局에 도달케 하여 破壊状況, 耐力의 余裕度를 검토한다.

以上이 実験項目인데 内圧과 温度에 대해서는 図-3에서와 같은 方법으로 加へ졌다.




図-3 荷重系統図

즉, 内压은 試験体내부에 물을 채운 후 水压펌프를 加하여, 온도는 内外部에 배치한 電氣heater로 가열하여 내부온도를 측정하여 자동적으로 一定水温이 유지되도록 control된다.

計測関係는 表-2에서와 같이 合計 416 개소에 歪度計, 變位計, 온도계가 설치되었다. 실험의 양상은 寫真-7~11에 표시한다.

表-2 測定計画

測定種類		測定点	測定数	測定用censor
1 鉄筋ビーム	縦 方 向	168	168	箔gage
	円周方向	116	116	
2 コンクリート ビーム	内部縦方向	14	14	埋込型gage
	内部円周方向	14	14	
	外表面(3軸)	14	42	polyester gage
3 Tendon 定着端応力	逆U Tendon hoop tendon	4 6	4 6	center hall load cell
4 變形		38	38	電気式dial gage
5 溫度	concrete 内部	12	12	C.C.熱電対
	concrete 内表面	8	8	
	concrete 外表面	14	14	
	水温	1	1	
	外気温	2	2	
合計		416	444	



写真-7 計測装置 (後方은 試験体)




写真-8 終局荷重実験の 公開風景 (試験体
앞에는 計測装置과 加力装置)




写真-9 終局荷重実験에서의 円筒web部의
亀裂의 進行状況



写真-10 終局荷重実験에서의 円筒web部의
亀裂의 終局時의 状況




写真-11 実験終了後の試験体

이상의 실험은 모형제작에 약 4개월을 요한다고 한다.

常温에서의 内圧試験(前項의 2, 3)에서는 試験体의 挙動은 弾性的이며 콘크리트의 亀裂은 관측되지 않았다. 그러나 시험체 내부를 사고시 온도로 유지하여 設計内圧을

작용시킨 단계에서는 円筒部 外表面에 円周方向 引張応力에 의한 縱亀裂이 생기고 剛性低下도 확인되었다. (前項의 5)

内部를 사고시 온도로 유지하여 地震時水平力を 加했을 時, 円筒基部에 屈曲亀裂이 생기며 다시 사고시 내압을 작용시킨 상태(前項의 8)에서는 S_i 지진의 0.7倍의 交番水平力에서 円筒 web 부근에 剪断傾斜亀裂이 관찰되었다.

終局荷重試験에서는 最大 648ton의 水平力까지 시험체는 견디었으며 円筒web 部의 剪断破壊로서 終局이 되었다. 終局耐力은 S_i 地震時 水平力의 약 2.7배였으며 또 水平変形도 終局荷重時 部材角에서 약 14 / 1000에 達했으며 耐力, 变形은 다같이 Pressressed concrete 구조의 뛰어난 성능이 사고 + 지진이라는 組合荷重下에서도 확인되었다.

^^

도안 · 편집
음 셀 인쇄
활 판 인쇄

처음부터 올바르게
정성을 다하는 인쇄사

成廣文化印刷社

서울특별시 중구 수표동61번지

전화 269-3036 · 265-6902