

■ 資 料 ■

부틸고무 및 할로겐화 부틸고무의 加黃

D. C. Edwards

李 源 善 譯*

「本資料는 카나다 Polysar 社의 Douglas C. Edwards가 1989年 5月 카나다의 Ontario and Quebec Rubber Group에서 發表한 内容을 번역한 것이다.」

1. 序 論

1937年¹⁾에 isobutylene에 少量의 isoprene을 共重合시켜 加黃시킬수 있는 彈性体인 부틸고무를 最初로 開發하였다. 이 부틸고무는 1940年初부터 美國 및 카나다에서 商業的으로 生產하기始作하였으며 이 고무는 空氣를 透過시키지 않기 때문에 이와같은 性質을 이용하여 自動車用 튜브 및 이너라이너 等에 채일 많이 使用되고 있다. 그동안 부틸고무 및 할로겐화 부틸고무는 많이改善되어 왔으며 또한 이 부틸고무로 配合한 고무가 特殊한 加黃條件에서도 加黃이 잘되고 需要者の 要求性能에도 잘 맞는 加黃시스템도 開發되었다. 本資料에서는 부틸고무 및 할로겐화 부틸고무에 대한 加黃理論과 特히 最初 5年間 크게 發展한 加黃技術에 대하여 說明하고자 한다.

2. 부틸고무의 構造

最近에 NRM spectroscopy로 調査한 부틸고무의 構造는 그림 1^{2,3)}과 같이 主로 鎮狀構造(chain

structure)로 되어 있다. isobutylene 및 isoprene은 머리(頭)-꼬리(尾)(head-to-tail) 配列로 되어 있다. isoprenyl은 90% 以上 트랜스(trans)構造로 되어 있으며 isoprene은 不規則(random)






그림 1. 부틸고무의 構造

*大韓타이어工業協會 技術部長

하게 配列되어 있다. 重合反應에서 停止反應은一次的으로 isoprene을 包含한 轉移反應이 일어나기 때문에 末端鎖는 diolefinic이다. 重合反應에서 生成되는 異性体는 3種類가 있는 것으로 알고 있으나 正確한 生成比率에 대하여는 모르고 있다.

3. 부틸고무의 加黃


부틸고무는 黃, 퀴노이드(quinoid), 폐놀-포름알데히드(phenol-formaldehyde) 樹脂로 加黃할 수가 있다.

3.1 黃(Sulfur) 加黃

부틸고무의 黃加黃理論은 天然고무의 黃加黃理論과 같으며 두 고무 모두 反應그룹인 isoprenyl을 갖고 있다. 단지 부틸고무와 天然고무의 黃加黃理論의 根本의인 差異는 isoprenyl濃度가 天然고무는 100mol%인 反面 부틸고무는 0.7~2.2mol%인 점이다. 부틸고무는 좋은 物性을 얻고 適正한 加黃을 하기 위하여는 天然고무보다 促進劑를 많이, 黃을 적게 配合하여야 한다. 一般的으로 自動車用 부틸튜브 配合에는 促進劑로서 티아졸(thiazol)과 티우람(thiuram)을 併用하고 있으며 디티오카바메이트系(dithiocarbamate) 促進劑를 配合하면 加黃도 빠르고 耐老化性도 良好하지만 高価이므로 原価上昇 要因이 된다. Sulfur donor 加黃方法은 耐熱性도 良好하고 壓縮永久 졸음率도 적다. 黃加黃에 대한 理論은 대단히 複雜하다. 特히 最近에는 부틸고무의 黃加黃理論에 대하여 關心이 많아졌지만 여기에서 다를 性格의 것이 아니어서 說明은 하지 않기로 하겠다. 부틸고무의 黃加黃理論에 대한 模型配合 研究資料⁴⁾ 및 review^{5), 6)}가 있다. 그림 2는 부틸고무의 加黃時 架橋構造를 나타낸 것이다.

3.2 퀴노이드(Quinoid) 加黃

1948年⁷⁾ 最初로 *P*-quinone dioxime⁸⁾이 부틸고무를 加黃시키는 役割을 한다고 發表하였다. 이와 같은 事實은 *P*-quinone dioxime(GMF) 또는



(X는 架橋位置를 나타내는 것으로서 正常의 경우에는 1 또는 2의 位置에서 架橋反應이 일어나지만 主로 1의 位置에서 많이 일어난다. 또한 架橋反應은 다른 allyl 位置에서도 일어난다)

그림 2. 부틸고무 黃加黃時 架橋構造

이의 誘導體(主로 dibenzo GME)가 酸化할 때 生成되는 *P*-nitrobenzene⁹⁾ 加黃剤로서 作用한다는 것을 意味하는 것이다. 퀴노이드 加黃에 대한 자세한 메카니즘에 대하여는 最初에 싱가폴의 National University의 Gan 및 그의 共同研究者가 發表하였다.⁸⁾ 여기에서 研究 發表한 퀴노이드 加黃 메카니즘은 그림 3에 나타냈다. 이 퀴노이드 加黃시스템은 熱的으로 安定하고 加黃이 빨라서 와이어 또는 케이블 인슐레이션 配合에 使用하고 있으나 아직도 広範圍하게 使用하고 있지는 않다.

3.3 樹脂(Resion) 加黃

부틸고무의 폐놀-포름알데히드 樹脂 加黃에 대하여는 1950年代⁹⁾에 Tawney 및 그의 共同研究者가 發表하였다.

부틸고무의 樹脂加黃 시스템은 高溫에서 耐老化性이 良好하기 때문에 타이어 加黃用 bag bladder 配合에 使用되고 있으며 現在까지도 이 두




그림 3. 부틸고무의 퀴노이드 加黃時 架橋構造

配合에 대한 加黃 시스템으로서는 제일 좋은 것으로 알려져 있다. 부틸고무의 樹脂加黃 메카니즘에 대하여는 아직까지도 확실하게 알려져 있지 않고 있으며基礎的인 研究資料도 많지 않다. 단지 現在一般的으로 알고 있는 樹脂加黃 메카니즘이 대하여는 Greth¹⁰⁾가 主張하는 chroman ring 메카니즘이 있으며 이 두 메카니즘은 1940年代 以後에 나온 理論들이다. Greth는 不飽和天然고무 및 기름에 phenol 樹脂로 modification 하는데 関心이 많았으며 Van der Meer는 이미 1930年代에 天然고무의 樹脂加黃理論에 대한 研究를 했다. 이 두 樹脂加黃 共通의으로 methyl phenol이 脱水素反應이 일어나서 O-methylene quinone¹¹⁾이生成된다는 점이다. Van der Meer의 樹脂加黃 메카니즘은 allylic hydrogen¹⁰⁾이 계속抽出되고 또 O-methylene 카본을 통하여 고무鎖에 “ene”附加反應이 일어나는데 반하여 Greth의 樹脂加黃 메카니즘은 고무에 남아 있는 isoprenyl에 Diels-Alder 附加反應이 일어나면서 chroman ring을 形成한다. 이 두 가지의 樹脂加黃 메카니즘 중에 어느 것이 더 타당성이 있는가에 대하여는 最近에 Latlimer 및 그 외共

同研究者¹²⁾가 模型配合으로 研究를 하였으며 이結果에 의하면 Greth의 chroman ring 메카니즘이 (그림 4 참조) Van der Meer의 메카니즘이보다理論적으로根據가 있는 것으로 나타났다. 特히 많은量의樹脂를配合하는 경우에는 side反應이 많이 일어난다. 그림 4에는樹脂加黃時의架橋課程을 나타냈으며樹脂가加黃中에는縮合反應이 더 일어나도록 하지는 않는다. 또한 實際加黃時重要한役割을 하는 Lewis酸의觸媒役割에 대하여는模型配合에서도 아직研究가되어 있지않다. 이加黃架橋構造内에는不飽和olefinic이 없기 때문에酸素나오존의공격에강하여耐老化性이良好하다. phenol樹脂에의한加黃은phenol型의老防劑役割을한다고 생각한다.





그림 4. 부틸고무의 樹脂加黃時 架橋構造


4. 할로겐화 부틸고무

一般的인 부틸고무는 butadiene 또는 isoprene으로 만든 不飽和된 合成고무와 같이 加黃시킬 수가 없다. 왜냐하면 부틸고무는 거의饱和되어 있어 加黃이 잘 되지 않기 때문이다. 例로서 부틸고무에 天然고무를 블랜드 할 수가 없어 좋은 物性을 얻을 수가 없다. 부틸고무에 天然고무 또는 SBR, BR을 少量 블랜드해도 부틸고무는 加黃이 늦어 잘 되지 않기 때문에 汚染이

심각하다. 또한 부틸고무와 NR/SBR/BR配合고무와도接着시킬 수 없다. 왜냐하면 부틸고무와 NR/SBR/BR配合고무와의接着層에서 加黃이 잘되지 않기 때문이다. 부틸고무와 NR/SBR配合고무와의接着開發은 튜브레스 타이어의 이너라이너配合에서는 아주重要的課題이기 때문에 1949年¹³⁾ R. T. Morrissey가 브로모부틸고무을開發하였다. 할로겐화 부틸고무의製造工程에 대해서는 계속集中的으로研究해 왔으며 EXXON에서는 1941年¹⁴⁾에 溶液重合-클로로부틸고무를 Polysar에서는 1971년¹⁵⁾에 溶液重合-브로모부틸고무를商業的으로生産하였다. 클로로 및 브로모부틸고무의分子構造에 대하여는 Vukov 및 그외共同研究者가 model配合을使用하여 많은研究를 했다. 클로로 및 브로모부틸고무의 할로겐화는 exomethylene의不飽和된곳에서 일어난다.




브로모화인 경우에는 브로모(Br)가 우선 olefinic의二重結合에附加反應이 일어난다. Vukov¹⁶⁾는模型配合에서는 아래와 같다고 말하고 있다.



브로모화인 경우에는 브로모가附加反應이 일어나면서 100% 브로모화가 된다.

模型配合에서 아래와 같이 methyl로置換된다.



부틸고무의 브로모화도 거의 같거나 유사한 것을 알 수가 있다. 이模型配合에서 2,2,4,8,8, pentamethyl-4-nonene이 있는데 이것은 부틸고

무의 할로겐화 및 할로겐화 부틸고무의加黃에 큰役割을 한다. 할로겐화 부틸고무를 만들 때 holobutyl異性体가生成되며 특히 브로모부틸고무 만들 때生成되며 이異性体가加黃에影響을 미친다.^{17,18)}

5. 할로겐화 부틸고무의 加黃

부틸고무와 할로겐화 부틸고무의物性은 할로겐화 부틸고무에 있는 할로겐量이극히적기 때문에 거의 差가 없다. 할로겐화量이 많을수록加黃性能은向上된다. 브로모 및 클로로부틸고무는 allylic halide構造를갖고있기때문에反應성이크며또한 브로모부틸고무는 C-Br bond가相對的으로不安定하기 때문에 더욱反應성이크다.

5.1 亞鉛華(ZnO) 加黃

亞鉛華는 亞鉛華自體가 할로겐화 부틸고무를加黃시킬 수 있기 때문에 할로겐화 부틸고무는 亞鉛華를加黃促進助劑(活性劑)로使用하고 黃을加黃劑로使用하는不飽和고무와같이加黃할수가있다. 일찌기 Baldwin 등¹⁹⁾은 클로로부틸고무인경우에는 亞鉛華加黃時 Cl이移動하여 ZnCl₂(zinc chloride)로된다고말하고있다. 이경우 ZnCl₂가加黃劑로서役割을한다는 사실에주목을하여야된다.

最近에는 Vukov²⁰⁾가 할로겐화誘導體의模型配合을使用하여研究한結果를그림5에나타냈다.

처음에는 脱水素反應이일어나면서(反應1) 亞鉛塩이生成된다. 다음에는 Friedel-Craft觸媒에依한 Zinc halide의陰이온 메카니즘의架橋反應은二次的으로일어난다는것이다.

5.2 아민(Amine) 加黃

할로겐화 부틸고무는脂肪族amine 또는一次脂肪族amine과反應한다.(그림6 참조) 이加黃反應은室溫에서도일어나지만正常的인工程 및加黃條件에서는blacked amine을使用한다.





그림 5. 할로겐화 부틸고무의 模型配合에서의 亞鉛華 加黃




註1. 二次 및 三次 amine에서 反應이 일어난다.
 2. 위 그림 및 그림 7, 8, 10에서 exomethylene構造가 남아 있다고 仮定한 것이다. 實際로는 架橋構造가 生成되기 전에 halomethyl 構造의 異性体가 生成된다.

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{X} \xrightarrow[\text{Cat.}]{\Delta} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{X}$

그림 6. amine加黃時의 架橋構造

(一般的으로는 Du pont 社의 Diak No I인 hexamethylene diamine carbamate를 使用한다) 이와 같은 amine 加黃劑는 고무製品에 亞鉛이 남아 있어서는 안되는 醫療用 고무製品에 使用하는 것이 좋다.

할로겐화 부틸고무와 二次 및 三次 amine과는 아래와 같이 Hoffman 缩合反應이 일어난다.



5.3 黃(Sulfur) 加黃

브로모부틸고무는 加黃促進劑 또는 加黃促進助劑(活性劑)²¹⁾ 없이도 黃單獨으로도 加黃시킬 수가 있다. (그러나 클로로부틸고무는 不可能함) 이 黃加黃 메카니즘에 대하여는 아직까지도 理論的으로 규명되어 있지 않았으나 不飽和고무의 強力한 加黃劑인 sulfur bromide形態의 브로모가 생성되어 이것이 加黃을 시키는 것으로 믿고 있다. 이것을 그림 7에 나타냈다. 黃加黃은 架橋構造内에 2개 또는 많은 polysulfide 架橋를 갖고 있어 耐熱性이 좋지 않기 때문에 重要한 架黃方





그림 7. 브로모부틸고무의 黃加黃時 架橋構造

法은 아니다. 브로모 부틸고무와 天然고무를 接着시킬때 브로모 부틸고무를 黃加黃을 시키면 天然고무와 브로모 부틸고무와 加黃內에 S-bond가 일어나서 接着이 잘 된다. 이것은 合理的인 推定일뿐 아직까지도 基礎的인 試驗으로 說明되지는 못했다.

5.4 過酸化物(Peroxide) 加黃

브로모부틸 고무를 加黃하는 경우에는 브로모元素가 生成되지만 클로로부틸 고무인 경우에는 生成되지 않는다. 이 反應을 그림 8에 나타냈다.

實際 加黃時에는 壓縮永久屈曲率을 적게 하고 加黃을 빠르게 하기 위하여 加黃促進劑를 使用하는 것이 좋다.




(實際로 加黃效率을 向上시키기 위하여 加黃促進劑를 使用한다)

그림 8. 브로모부틸 고무의 過酸化物 加黃

5.5 Dieneophile 加黃

앞에서도 說明한 바와 같이 할로겐화 부틸고무를 亞鉛華로 加黃하는 경우 그림 5에서와 같이 脱水素 反應에 依하여 짹지음이중 結合이 生成된다. 亞鉛華 生成反應을 볼 수가 있으며 또한 할로겐화 부틸고무는 아래와 같이 남아 있는 짹지음이중 結合에 架橋가 일어난다.



여기에서 注目할 事項은 이 構造에 남아 있는 allylic hydrogen 原子가 옆에 있는 methyl의 妨害를 받기 때문에一般的인 黃加黃 시스템과 같이 反應한다.

Vukov 및 Wilson²²⁾이 dieneophile 加黃 시스템에 대하여 研究를 하였으며 研究結果 브로모부틸고무를 亞鉛華 單獨 또는 ZnO/MBTS/黃加黃時 架橋密度가 다르지만 클로로부틸고무인 경우에는 별차이가 없었다. 짹지음이중 결합 구조는 dieneophile²³⁾와 反應을 잘 하기 때문에 ZnO 및 dieneophile(Du pont 社의 MVA^{#2}: *m*-phenylene-bis-maleimide)를 併用하면 加黃이 잘 된다. 試驗에서도 이와같은 事實이 立証되었다. ZnO와 dieneophile를 併用하는 경우 브로모부틸고무인 경우에는 加黃이 3倍, 클로로부틸고무인 경우에는 5倍 빨라졌다. 加黃反應은 그림 9에 나타냈다. 여기에서 注目할 事項은 架橋構造에서 二重結合切斷이 架橋位置에서는 일어나지 않기 때문에 耐오존성, 耐熱(高溫)性이 良好하다는 것이다.

5.6 芳香族 Amine 加黃

할로겐화 부틸고무의 耐熱性을 向上시키기 위





그림 9. 할로겐화 부틸고무의 Diels-Alder 加黃時 架橋構造

하여 芳香族 amine 系 老防劑를 使用하고 있는데
이 老防劑가 加黃을 빠르게 한다는 것을 發見하였다.²⁴⁾ 이와 같은 事實로 볼 때 老防劑가
amine 그룹에 의하지 않고 zinc halide 觸媒에 依한
Friedel-Craft alkylation에 의한 架橋反應을 한다
고 仮定²⁵⁾하고 있다. 이 仮定은 加黃 架橋構造가
熱的으로 安定되어 있고 老防役割을 할 수 있
도록 되어 있어서 重要한 意味를 갖고 있다. 老
防劑가 diphenyl-p-phenylenediamine인 경우에는
아래와 같이 反應한다고 생각한다.



이와 같은 可能性을 Edwards²⁶⁾가 主張하였으며
結果도 그렇게 나왔다. 即, 老防劑만 單獨으로
使用하는 경우에는 diamine 老防劑가 加黃作用
을 한다는 것을 發見하였으나 耐老化性은 不良
하여 ZnO와 老防劑를 併用하면 ZnO 單獨 또는
老防劑 單獨 使用보다 加黃이 빠르며 耐オゾン性과
耐熱性이 良好하다. 이와 같은 結果를 볼 때 이
研究로부터의 仮定이 모순이 없다는 것을 알
수가 있지만 具体的인 反應에 대해서는 아직도
模型配合에서도 正確하게 규명이 되지 않고 있
다. 現在 믿을 수 있고 근거가 있는 대표적인
反應을 그림 10에 나타냈다.

6. 加黃效率

오래 전부터 부틸고무의 加黃 및 物性에 대하
여는 研究를 계속하여 왔으며 Flory²⁷⁾는 典型的인
부틸고무의 加黃시스템은 1/3의 isoprenyl이 架
橋反應에 參與하는 S/ZnO/TMTDS라고 結論을
냈다. 이와 같은 試驗室 研究結果에 따라 1950年
代²⁸⁾에 부틸고무의 不飽和度에 따른 耐熱性 및
加黃시스템(黃加黃, 퀴노이드 加黃, 樹脂加黃)
에 따른 加黃效率에 대한 研究도 했다.

이 研究內容中에는 加黃고무의 樹脂 및 架橋
密度 測定에 대한 것도 있다. 加黃고무 熱老化
初期에는 架橋密度가 上昇하며 各種 加黃 시스
템에 의한 プレス 加黃 및 post-heating을 併用




그림 10. ZnO/amine老防劑 加黃時 架橋構造

하는 경우에는 架橋密度가 最大로 된다는 것을
알 수가 있다. 이와 같은 方法으로 調査한 資料를
그림 11에 나타냈다.

위 試驗結果로부터 架橋反應에 參與하는 모든
isoprenyl이 架橋構造 때문에 反應을 할 수 없다는,
다시 말하면 架橋構造가 isoprenyl이 다른 것과
反應하는 것을 妨害한다는 것을 알 수가 있다.
不飽和度에 대해서는 不飽和가 減少할수록 反
應에 參與하는 isoprenyl은 增加한다. 그러나 不
飽和度가 0.81mol%인 경우에는 黃, 퀴노이드,
樹脂加黃時의 加黃效率은 45%를 넘지 못한다.

이 試驗結果는 意味가 있지만 이 試驗結果가
不飽和狀態에서 100% 加黃效率을 나타낸 것인




그림 11. 부틸고무 加黃에서의 最適加黃

지? 아닌지? 또 다른試驗을 해서 나온結果인지? 아닌지는 알 수가 없다. 왜냐하면架橋構造가 잘破壞되기 때문에測定할 수가 없기 때문이다. 架橋密度測定值의平均을내기위하여는試驗室에서架橋密度測定을계속同一한方法으로하고있다. 그러나試驗하는사람들이얼마나正確하게試驗하는지는알 수가 없다. 고무架橋構造에서우리가알아야 할일은實際로어떤고무가架橋가 어느程度 되었는가는미리알 수가 없다는일이다. 또한부틸 및 다른고무의模型架橋構造도實際와잘맞지않으며단지이模型架橋構造는理論의架橋density計算比較時고무膨潤測定值補正에使用되고있다. 實際架橋density와Flory-Rehner式으로計算한理論架橋density와는差가많아서²⁹⁾더研究를할려고하고있다. 부틸고무에있어서架橋가 어느degree 되어있는지定量的으로안다는것은매우重要한일이다. 왜냐하면架橋가 안된部分은酸素나오존이공격을하는아주弱한부분이기 때문이다. 따라서加黃efficiency이높은加黃시스템을찾는것이다. 할로겐화부틸고무의加黃에대한最近調查資料가이런점에서興味가있다. 표1에는加黃시스템에대한것은그림11, 12에는加黃시스템별加黃efficiency을나타냈다.

3個의막대그래프는加黃시스템種類別加黃efficiency을나타내고있으며이加黃efficiency은고무의

表 1. 고무配合表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
polymer	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zinc oxide	5	5	—	5	5	5	5	—	5
Stearic acid	1	—	1	1	1	1	—	—	—
MBTS	1	4	—	—	1.25	—	—	—	—
TDEDC	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Sulfur	1.5	2	—	—	2	—	—	—	—
GMF	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Amberol ST-137	—	—	10	—	—	—	—	—	—
SnCl ₂ ·2H ₂ O	—	—	2	—	—	—	—	—	—
HVA #2	—	—	—	—	—	4	—	—	—
DPPD	—	—	—	—	—	—	—	2	2




그림 12. 加黃시스템種類別 加黃efficiency

不飽和度 및 安定度에 따라 差가 있다.

- 부틸고무에서 黃, 퀴노이드加黃은架橋efficiency이約33%이다
- 브로모 및 클로로 부틸고무의 亞鉛華加黃은加工性은 좋지만 加黃efficiency은 20%를 넘지 못한다.

黃, MBTS를併用해도 加黃efficiency은 많이向上시킬 수가 없다.

- 특히 브로모부틸고무인 경우 亞鉛華와 bis-dienophile(HVA#2)를併用하면架橋efficiency이 좋다.

最近에 HO 및 Steevensz³⁰⁾의研究結果에의하면各種 bis-maleimide加黃劑性能이各各 다르며 HVA#2加黃劑는加黃劑中에서는 가장加黃efficiency이 좋은加黃劑이다.

- 亞鉛華와 amine系老防劑를併用하는 경우에는加黃efficiency이上昇하며 브로모부틸고무인 경우에는加黃efficiency이 50%까지 된다.

7. 結論

할로겐화부틸고무를 亞鉛華와 bis-maleimide와의併用 또는 亞鉛華와 amine系老防劑와併用하여加黃을하면加黃efficiency이좋아서熱的으로安定된架橋反應이일어나서耐오존性, 耐熱性이

良好하다. 이와같이 加黃시스템을 單獨 또는 併用함으로써 配合고무의 物性을 向上시킬 수 있으며 耐熱性, 耐오존性이 良好하고 壓縮永久줄음率이 적다. 自動車用 타이어인 경우 사이드월 配合에 이 할로겐화 부틸고무를 블랜드함으로써 耐候性, 耐屈曲性이 向上된다. 이 分野는 앞으로도 계속 研究할 課題이다. 그동안의 고무產業의 歷史를 通하여 볼때 부틸 및 할로겐화 부틸고무의 加黃技術의 特性은 科學이라기보다는 오히려 藝術에 가깝다고 볼 수도 있다. 특히 黃加黃技術은 아직도 研究課題로 남아 있으며 이 技術은 고무化學을 專攻하는 學生들이 도전하여 解決하여야 할 일이다. 우리들은 부틸고무, 특히 할로겐화 부틸고무의 加黃매카니즘 및 加黃效率을 잘 앎으로써 實際로 많은 利益을 얻을 수 있다. 加橋構造의 性能, 고무構造내에 있는 殘餘反應基의 濃度 等이 고무의 物性을 左右한다. 과거 몇년동안에 부틸고무 및 할로겐화 부틸고무 加工技術이 눈부신 發展을 했다. 그러나 아직도 基礎的인 理論에 대한 것은 不足한 것이 많이 있지만 實用的인 面에서 많은 研究를 하고 있다. 따라서 부틸고무 및 할로겐화 부틸고무에 대한 加黃매카니즘 및 加黃技術은 계속 發展할 것으로展望하고 있다.

참 고 문 헌

- Thomas, R. M. and Sparks, W. J. U. S. Patent 2,356,128, *Synthetic Rubbers*. Whitley, G. S. ed. New York : John Wiley and Sons, Chapter 24.
- Chu, C. Y. and Vukov, R. 1985. *Macromolecules*, 18 : 1423.
- Kuntz, I. and Rose, K. D. 1987. "The Copolymerization of Isobutylene with 1, 4¹³C-Isoprene." Paper no. 4, Rubber Division, American Chemical Society, Montreal, Canada, May 26-29.
- Zaper, A. M. and Koenig, J. L. 1987. *Rubber Chem. Technol.*, 60 : 252-78.
- Coran, A. Y. 1983. *Chemtech.*, 13 : 106.
- Quirk, R. P. 1987. "Review of Curing and Crosslinking of Elastomers." Paper no. 53, Rubber Division, American Chemical Society, Cleveland, Oct. 6-9.
- Haworth, J. P. 1948. *Ind. Eng. Chem.*, 40 : 2314.
- Gan, L. M. and Chew, C. H. 1983. *Rubber Chem. Technol.*, 56-883.
- Tawney, P. O., Little, J. R. and Viohl, P. 1960. *Rubber Chem. Technol.*, 33 : 229. U. S. Patents 2,701,895 and 2,726,224.
- Greth, A. 1941. *Kunst.*, 31 : 345.
- van der Meer, S. 1945. *Rubber Chem. Technol.*, 38 : 853.
- Lattimer, R. P., Kinsey, R. A., Layer, R. W. and Rhee, C. K. 1988, "The Mechanism of Phenolic Resin Vulcanization of Unsaturated Elastomers." Paper no. 14, Rubber Division, American Chemical Society, Dallas, Apr. 19-22.
- Morrissey, R. T. 1955. *Ind. Eng. Chem.*, 47 : 1562. Crawford, R. A. and Morrissey, R. T. filed 1950. U. S. Patent 2,631,984.
- Condon, J. R. 1978. Chlorobutyl rubber. *The Vanderbilt Rubber Handbook*, P. 133.
- Blackshaw, G. C. Bromobutyl rubber, *Ibid*, p. 102.
- Vukov, R. 1984, *Rubber Chem. Technol.*, 57 : 275.
- Chu, C. Y., Watson, K. N. and Vukov, R. 1987. *Rubber Chem. Technol.*, 60 : 636.
- Gardner, I. J. and Fusco, J. V. 1987. "Halobutyls : Structure and Reactivity." Paper no. 90, Rubber Division, American Chemical Society, Montreal, Canada, May 26-29.
- Baldwin, F. P., Buckley, D. J., Kuntz, I. and Robinson, S. B. 1961. *Rubber and Plastics Age*, 42 : 500.

<261 page에 계속 이어짐>




그림 11-30 最適 添加量 範囲의 消去 決定図

要컨데 直角座標에서나, 三角座標에서나, 等高線 作図에서나 使用法에서나 모두가 같은 原理이다. 맨처음의 直角座標가 初心者用이어서

이것만으로 充分히 아쉬운대로 도움이 될 것이다.
(第11講 未完).

<233page에서 이어짐>

20. Vukov, R. 1984, *Rubber Chem. Technol.*, 57 : 284.
21. Feniak, G., Robinson, K. J. and Walker, J. 1973. Internat. Rubber Conf. Prague, Czechoslovakia.
22. Vukov, R. and Wilson, G. J. 1984. "Crosslinking Efficiencies of Some Halobutyl Curing Reactions." Paper no. 73, Rubber Division, American Chemical Society, Denver, Oct. 23-26.
23. Baldwin, F. P., Gardner, I. J., Rae, J. A. and Malatesta, A. 1975. "Polyisobutylene-Based Elastomers Containing Conjugated Diene Functionality." Paper no. 1, Rubber Division, American Chemical Society, New Orleans, Oct. 7-10.
24. Timer, J. and Edwards, W. S. 1979. *Rubber Chem. Technol.*, 52 : 319.
25. Vukov, R. Private communication.
26. Edwards, D. C. 1987. *Rubber Chem. Technol.*, 60 : 62.
27. Flory, P. J. 1946. *Ind. Eng. Chem.*, 38 : 417.
28. Edwards, D. C. 1966. *Rubber Chem. Technol.*, 39-581.
29. Oikawa, H. and Murakami, K. 1987. *Rubber Chem. Technol.*, 60 : 579.
30. Ho, K. W. and Steevensz, R. S. 1988. "Diels-Alder Curing Reaction of Chlorobutyl Rubber by Bis-maleimides." Paper no. 63, Rubber Division, American Chemical Society, Dallas, Apr. 19-22.

(Elastomerics, march 1990)